

شکل ۲-۶

اهداف مخلوط کردن پنبه قبل از رسندگی، ایجاد یک نواختی در رنگ الیاف است.

استحکام الیاف: الیاف پنبه از استحکام نسبتاً خوبی برخوردارند و این استحکام در حالت مرطوب 20°C تا 30°C در صد افزایش می‌یابد.

استحکام نخ تهیه شده از پنبه، به طول و قطر الیاف تشکیل دهنده‌ی آن نخ بستگی دارد. هرچه الیاف بلندتر باشند پیچیدگی در آن‌ها بیشتر است. این ویژگی باعث می‌شود که الیاف در عملیات رسندگی خوب درگیر شوند و بهتر تاب بخورند. از طرفی، هرچه الیاف ظرفیت‌تر باشند، تعداد بیشتری از آن‌ها در تهیه‌ی یک نخ با نمره‌ی معین، مورد استفاده قرار می‌گیرند و به این ترتیب، نخ استحکام بیشتری پیدا می‌کند.

خاصیت ارتجاعی الیاف (الاستیسیته): الیاف پنبه خاصیت ارتجاعی چندانی ندارند. این گونه الیاف اگر تحت نیروی کشش قرار گیرند، به آسانی نمی‌توانند به طول اولیه‌ی خود برگردند. پیچیدگی و تاب در الیاف: الیاف پنبه در امتداد طولی، به دفعات پیچیدگی، یا تاب خوردن دارند و تعداد این پیچیدگی‌ها در هر اینچ 200 تا 400 است. تاب‌های طبیعی الیاف پنبه در استحکام نخ تأثیر زیادی دارد.

الیاف پنبه هرچه از نظر طول یک نواخته‌تر باشند، با ارزش‌ترند. برای تعیین طول الیاف، طول متوسط را در نظر می‌گیرند.
قطر الیاف: قطر الیاف پنبه به طول آن‌ها بستگی دارد در واقع، الیاف بلندتر ظرفیت‌تر نیز هستند. درجه‌ی رسیدگی پنبه در ظرافت آن مؤثر است. قطر پنبه تقریباً بین $\frac{1}{25}$ تا $\frac{1}{45}$ میلی‌متر متغیر است.


رنگ الیاف: پنبه‌ی مرغوب معمولاً به رنگ سفید یا کرم روشن است، اما به رنگ‌های کرم، زرد و قهوه‌ای نیز در طبیعت یافت می‌شود. به طور کلی، رنگ الیاف پنبه به آب و هوای محل و همچنین خاک و نوع بذر بستگی دارد.

در صورتی که الیاف پنبه در مناطق خشک به عمل آید، به رنگ سفید خواهد بود؛ مگر این که به علت وجود گرد و خاک تا اندازه‌ای به رنگ خاکستری درآید که در این صورت، پس از عملیات پاک کردن سفید می‌شود. چنان‌چه به الیاف پنبه باران برسد، به رنگ آبی روشن درمی‌آید.

بخندان و سرما باعث می‌شود که لکه‌های زرد رنگ روی الیاف پنبه ظاهر شود. هر اندازه رنگ طبیعی الیاف پنبه سفیدتر و یک نواخته‌تر باشد، ارزش آن بیشتر است. از این‌رو، یکی از

الف - نمای طولی یک
لیف رسیده

ب - نمای طولی یک
لیف نارس



شکل ۲-۷

بعد از چند دقیقه به کلی از بین می‌رود.
اثر نور خورشید بر الیاف: الیاف پنبه وقتی که برای مدتی در معرض نور خورشید قرار بگیرند، به تدریج زرد رنگ می‌شوند و استحکامشان کاهش می‌یابد. و اگر این مدت زمان طولانی شود، الیاف پنبه می‌بوسنده و از بین می‌روند.

خواص شیمیایی
ساختمان شیمیایی الیاف: با تجزیه‌ی شیمیایی پنبه درمی‌یابیم که این الیاف از ۹۰ تا ۹۴ درصد سلولز و ۴ تا ۶ درصد رطوبت و سایر ناخالصی‌های طبیعی مثل موم، چربی، مواد رنگین و مواد معدنی (سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) تشکیل شده است.

فرمول شیمیایی سلولز ساده است و از سه عنصر کربن، ئیدروژن و اکسیژن به نسبت (۵_H: ۱_O) تشکیل می‌شود؛ یعنی، هر مولکول سلولز دارای ۶ اتم کربن، ۱۰ اتم ئیدروژن و ۵ اتم اکسیژن است.

اثر اسیدها: پنبه در مقابل اسیدهای گرم و رقیق یا اسیدهای سرد و غلیظ، مقاومت ندارد و از بین می‌رود. اسیدهای سرد و رقیق اثر چندانی بر الیاف پنبه ندارند.

در موقع لزوم، برای رنگرزی پنبه از اسیدهای آلی استفاده می‌کنند؛ زیرا این اسیدها اثر چندانی بر پنبه ندارند.

اثر مواد قلیایی: الیاف پنبه در مقابل مواد قلیایی، مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهند. این الیاف در تماس با قلیایی‌ها – از جمله سود سوزآور – متورم می‌شوند و سطح خارجی آن‌ها شفاف و برآق می‌گردد؛ مجرای مرکزی لیف از بین می‌رود، پنبه به شکل استوانه درمی‌آید، سطح مقطع آن گرد می‌شود و قدرت جذب رنگ آن نسبت به مواد رنگی افزایش پیدا می‌کند. این آزمایش برای نخستین بار، توسط «جان مرس» فرانسوی انجام گرفت و به همین دلیل، این عمل در صنعت نساجی، به مرسنیزاسیون معروف است.

تعداد پیچیدگی‌ها در الیافی که کاملاً نرسیده‌اند، کمتر و در الیاف نارس بسیار ناچیز است.

محفظه‌ی لومن که در امتداد طولی لیف قرار دارد، در خاصیت پیچیدگی الیاف مؤثر است. لومن در قسمت نوک الیاف وجود ندارد و به همین دلیل، در این قسمت پیچیدگی دیده نمی‌شود.

درصد رسیدگی الیاف: الیاف پنبه‌ی نارس، شفاف‌اند و ظاهری برآق دارند. الیاف نارس را در میان الیاف به‌آسانی با چشم می‌توان تشخیص داد. الیاف نارس مقاومت کم‌تری دارند و تاب خورده‌گی در آن‌ها بسیار کم است. الیاف نارس به اندازه‌ی الیاف رسیده رطوبت جذب نمی‌کنند؛ بنابراین، در رنگرزی نیز به خوبی قادر به جذب رنگ نیستند.

اثر رطوبت بر الیاف: سلولز موجود در الیاف پنبه در شرایط استاندارد (رطوبت نسبی ۶٪ و ۲۰°C) می‌تواند ۷ تا ۸ درصد وزن خود آب جذب کند. استحکام الیاف پنبه پس از جذب آب، ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.


الیاف پنبه در حالت خیس متورم می‌شوند و قطر و طول آن‌ها افزایش می‌یابد ولی پس از خشک شدن دوباره به حالت اولیه‌ی خود بر می‌گردند.

افزایش طول تا حد پارگی: وقتی به الیاف نساجی نیروی کششی وارد می‌شود، الیاف ابتدا افزایش طول می‌دهند و سپس پاره می‌شوند. به مقدار افزایش طول الیاف که تا قبل از پارگی در اثر نیروی کششی ایجاد می‌شود، افزایش طول تا حد پارگی می‌گویند. افزایش طول تا حد پارگی الیاف پنبه در شرایط استاندارد (۶٪ درصد رطوبت نسبی و ۲۰°C) ۸–۱۰ درصد است که در صورت رطوبت از این میزان هم بیشتر می‌شود.

اثر حرارت بر الیاف: الیاف پنبه در مقابل حرارت مقاومت خوبی دارند. پنبه پس از این که چندین ساعت در حرارت ۱۲۰°C درجه‌ی سانتی‌گراد قرار گیرد، شروع به زرد شدن می‌کند و اگر برای مدتی طولانی در حرارت ۱۵۰°C درجه‌ی سانتی‌گراد قرار گیرد، تجزیه می‌شود. پنبه در حرارت ۲۴۰°C درجه‌ی سانتی‌گراد،



مقاطع عرضی الیاف مرسیزه نشده



مقطع عرضی الیاف مرسیزه شده

شکل ۲-۸

تهیهٔ نخ‌های پنبه‌ای، یک‌نواخت بودن طول، قطر و رنگ از موارد اصلی و ضروری است و چون کارخانه‌های ریستندگی طالب پنبه‌ی یک‌نواخت و با خصوصیات مشخص‌اند، لازم است پنبه در مزرعه و طی مراحل کشت، طوری درجه‌بندی شود که محصول آن یک‌نواخت باشد.

در قدیم، مرغوبیت الیاف پنبه بر حسب نژاد و عمل کشت درجه بندی می شد. از آنجا که این عمل دقت کافی نداشت، بعدها پنبه را بر حسب طول الیاف (الیاف بلند، الیاف متوسط و الیاف کوتاه) درجه بندی کردند و سایر عوامل مانند رنگ و مقدار ناخالصی ها را در درجه بندی مورد توجه قرار دادند.

امروزه، درجه بندی الیاف پنبه طبق استانداردهای بین المللی انجام می‌گیرد؛ الیاف پنبه از نظر طول، قطر، رنگ و مقدار ناخالصی به درجات مختلف تقسیم می‌شوند. این درجه بندی با توجه به برچسبی که روی عدل‌های پنبه وجود دارد، مشخص می‌گردد. بدین‌وسیله، کار خرید و فروش پنبه آسان‌تر می‌شود و خریدار، نهنه را طبق استانداردهای معنی خریداری می‌کند.

۲-۱-۲- موارد استفاده‌ی الیاف پنبه: از آن جا که پنبه رطوبت را به خوبی جذب و حرارت را به آسانی منتقل می‌کند، برای تهیه‌ی لباس‌های تابستانی به خصوص لباس‌های زیر و همچنین پارچه‌هایی که می‌باشد آب را به سرعت جذب کنند - از قبیل پارچه‌های حوله‌ای، دستمال و ... - بسیار مناسب است و مصرف فراوانی دارد. پارچه‌های تهیه شده از پنبه نرمی خاصی دارند؛ زیالاف پنبه، رطوبت را به خوبی جذب می‌کنند.

اثر مواد اکسید کننده: مواد اکسید کننده‌ی رقیق، بر الیاف پنبه اثر چندانی ندارند. به همین علت، برای سفید کردن پارچه‌های نخ، از آن‌ها استفاده می‌شود.

آب ژاول و آب اکسیژنه محلول‌های اکسیدکننده‌ای هستند که برای سفید کردن پارچه‌های پنبه‌ای به کار می‌روند. الیاف پنبه اگر برای مدت بیشتری در محلول اکسیدکننده بمانند، بیشتر سفید می‌شووند ولی مقاومت‌شان کاهش می‌یابد.

۱-۲- درجه‌بندی الیاف پنبه: درجه‌بندی الیاف پنبه، یکی از اعمال مهمی است که در نساجی صورت می‌گیرد. درجه‌بندی الیاف بیشتر برای تعیین کیفیت و ارزش کاربرد آن‌ها در ریسنده‌گی و بافندگی است. از زمانی که ماشین‌های ریسنده‌گی برای تبدیل الیاف به نخ اختراع شد و پیشرفت کرد، لزوم یک نواختی الیاف و هماهنگ بودن آن‌ها اهمیت درجه‌بندی الیاف را آشکار تر کرد.

برای تهیهٔ نخ‌های ضخیم، اگر طول متوسط الیاف زیاد نباشد، اشکال زیادی پیش نمی‌آید؛ زیرا وجود تعداد زیادی الیاف در مقطع عرضی نخ، تا اندازه‌ای کوتاهی طول متوسط آن را جبران می‌کند و به نخ استحکام کافی می‌دهد ولی برای تهیهٔ نخ‌های ظرفی، الیاف کوتاه چندان قابل استفاده نیستند. در حالی که از الیاف بلند برای تهیهٔ هر دو نوع نخ – یعنی هم نخ‌های ضخیم و هم نخ‌های نازک – می‌توان استفاده کرد. با توجه به این موضوع، ارزش و مرغوبیت الیاف بلند نسبت به الیاف کوتاه کاملاً مشخص می‌شود و درجه‌بندی الیاف از نظر طول ضرورت می‌یابد. برای

طرز تهیه‌ی کتان

الیاف کتان، از ساقه‌ی گیاه یک‌ساله‌ی کتان گرفته می‌شود. این گیاه یک ساقه‌ی اصلی دارد. گل و تخم گیاه کتان روی ساقه‌های قوی که در بالای ساقه‌ی اصلی انشعاب پیدا کرده‌اند، می‌روید. هرچه انشعاب ساقه‌های فرعی در بالاتر از ساقه‌ی اصلی قرار گیرد، نزد کتان مرغوب‌تر است. برای استفاده از الیاف کتان، باید گیاه را قبل از این که تخم آن برسد، برداشت کرد. زمان برداشت محصول در کیفیت الیاف بسیار مؤثر است. اگر محصول زودتر از موعد مقرر برداشت شود، الیاف آن بسیار ظریف و فاقد استحکام کافی است و اگر دیرتر از موعد برداشت شود، الیاف ضخیم، زبر و سکننده خواهد بود.

ساقه‌های کتان را بعد از برداشت، به طرز خاصی روی هم قرار می‌دهند تا هوا به خوبی به داخل آن‌ها برسد و آن‌ها را خشک کند. پس از خشک شدن، ساقه‌ها را با چوب یا وسایل مکانیکی دیگر می‌زنند تا برگ، میوه و دانه از آن‌ها جدا شود. سپس آن‌ها را در آب جاری یا راکد قرار می‌دهند تا مواد زاید و ماده چسبنده‌ی پکتیک از بین بروند. این عمل را در اصطلاح ریتینگ می‌گویند. در صورتی که عمل ریتینگ در حوضچه‌ها انجام شود، درجه‌ی آب باید بین ۲۷ تا ۳۲ درجه و در طول عملیات، ثابت باشد.



شکل ۲-۹— گیاه کتان

پارچه‌های تهیه شده از مخلوط الیاف پنبه و پلی استر، به مقدار زیادی در پارچه‌های پیراهنی مردانه، لباس‌های زنانه، بچگانه و پارچه‌های ملافه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از دلایل این که الیاف پنبه را با پلی استر مخلوط می‌کنند، این است که پنبه خاصیت چروک‌پذیری دارد (به علت ضعیف بودن خاصیت ارتجاعی آن) و در صورت مخلوط شدن با پلی استر، این نقص آن تقریباً برطرف می‌گردد و هم‌چنین استحکام و دوام پارچه بیش تر و قیمت آن ارزان‌تر می‌شود.

الیاف پنبه در صورت جذب رطوبت، استحکام بیش‌تری پیدا می‌کنند. به همین دلیل، از طناب‌های ضخیم پنبه‌ای در کشتی رانی استفاده می‌شود.

۲-۲— الیاف کتان (Flax)

کتان احتمالاً اولین لیف ساقه‌ای است که انسان در نساجی از آن استفاده کرده است. نمونه‌هایی از پارچه‌ی کتانی در سواحل سویس پیدا شده که نوشه‌های بابلیان بر آن حاکی از این است که ریسندگی کتان هزاران سال قدامت دارد. مثلاً در کشفیات باستان‌شناسی لباس‌های مومنیایی ۴۵۰۰ ساله شناسایی شده‌اند. کشت کتان از نواحی مدیترانه‌ای در اروپا گسترش یافت.

قرن‌ها قبل از میلاد مسیح، بازرگانان فینیقی کتان‌های مصری را به اروپا می‌بردند. بازرگانان و مأموران رومی، مهارت ریسندگی و بافتگی کتان را در هر گوشی امپراتوری روم رواج دادند و در قرن هفدهم، تهیه‌ی پارچه‌های کتانی به صورت صنعت خانگی، در بیش‌تر کشورهای اروپایی غربی متداول بود.


شرایط و مناطق کشت کتان

گیاه کتان در بسیاری از مناطق معتدل دنیا می‌روید. بهترین شرایط جوی برای رشد آن، آب و هوای ملایم ابری و کمی رطوبت است. عمر این گیاه یک سال است و در شرایط مساعد، ارتفاع آن به یک متر می‌رسد. کتان از راه تخم تکثیر می‌شود. بهترین نوع کتان در کشورهای فرانسه، بلژیک، ایرلند، لهستان و هلند کشت می‌شود.

در کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، آرژانتین، ایتالیا و آلمان نیز کتان می‌روید ولی نوع آن پست‌تر است.

پس از این عملیات، الیاف کتان را از شانه‌های مخصوصی می‌گذارند و آن‌ها را مرتب و منظم می‌کنند.

کتان را بین 10° تا 20° روز در آب می‌گذارند و پس از این مدت، آن را دوباره خشک می‌کنند و از بین غلتک‌های فولادی عبور می‌دهند. بدین‌وسیله، مواد زاید از الیاف جدا می‌شوند.



شکل ۲-۱۰- مراحل مختلف تهیی الیاف کتان

خصوصیات الیاف کتان

خواص فیزیکی

ساختمان الیاف کتان: هر لیف کتان، از یک سلول تشکیل می‌شود که قسمت اعظم آن سلولز است. نمای الیاف کتان در زیر میکروسکوپ صاف و شفاف و بدون پیچیدگی دیده می‌شود و مقطع عرضی این الیاف، تقریباً به شکل چندضلعی یا کانال‌های داخلی است.

ساختمان ساقه‌ی کتان


اگر به برش عرضی یک ساقه‌ی کتان نگاه کنیم، چهار قسمت را می‌توانیم بینیم :

الف - پوسته‌ی خارجی که تقریباً ضخیم است و از الیاف گیاه محافظت می‌کند ؛


ب - الیاف گیاه که در زیر پوسته‌ی خارجی قرار گرفته است ؛

پ - منطقه‌ی چوبی ؛


ت - مغز ساقه‌ی کتان که به صورت چوب پنبه است.



شکل ۲-۱۱- برش عرضی ساقه‌ی کتان



نمای طولی الیاف کتان



قطع عرضی الیاف کتان

شکل ۱۲

در خشنده ترند. علت این در خشنده گی وجود مو می است که اطراف الیاف را می بوشاند. این مو در اثر سفیدگری و شست و شوی زیاد از بین می رود.

اثر رطوبت بر الیاف: الیاف کتان تقریباً مانند الیاف پنبه، آب را به آسانی جذب می کنند. استحکام این الیاف در صورت مرطوب بودن 20° درصد افزایش می یابد. کتان در حدود $8\text{--}10^{\circ}$ درصد وزن خود، آب جذب می کند.

افزایش طول تا حد پارگی: افزایش طول تا حد پارگی الیاف کتان از پنبه کم تر و در حدود 3° درصد است. جذب رطوبت این الیاف باعث زیاد شدن افزایش طول تا حد پارگی آنها می شود. **اثر حرارت بر الیاف:** الیاف کتان تا 120° درجه هی سانتی گراد، حرارت را به خوبی تحمل می کنند ولی بعد از آن زرد می شوند.

اثر نور خورشید بر الیاف: چنان چه این الیاف مدت زیادی در معرض نور خورشید قرار گیرند، از استحکام آنها کاسته می شود.

خواص شیمیایی

خواص شیمیایی الیاف کتان، تقریباً شبیه به الیاف پنبه است ولی قابلیت جذب ماده هی رنگ زا در الیاف کتان از الیاف پنبه ای کمتر است. به همین علت در رنگرزی، ایجاد رنگ یک نواخت

طول الیاف: طول الیاف کتان متغیر است و به ساقه هی گیاه آن بستگی دارد. الیاف کتان در کارخانه به سه دسته تقسیم می شوند: الیاف نوک، الیاف میانی و الیاف انتهایی. طول الیاف مناسب، معمولاً بین $40\text{--}60$ سانتی متر است.

قطر الیاف: قطر الیاف کتان متغیر و در الیاف میانی بین $12\text{--}25$ میکرون است (هر میکرون $\frac{1}{10000}$ متر است).

رنگ الیاف: الیاف کتان به رنگ های مختلف دیده می شوند. اختلاف رنگ در این الیاف به طرز عمل ریتینگ آنها بستگی دارد. کتان به رنگ های سفید، زرد، سبز و قهوه ای یافت می شود.


استحکام الیاف: استحکام الیاف کتان، تقریباً دو برابر الیاف پنبه است و این استحکام در صورت مرطوب بودن بیشتر می شود.

خاصیت ارتجاعی الیاف (الاستیسیته): خاصیت ارتجاعی الیاف کتان، به علت خشک و خشن بودن آنها از الیاف پنبه کمتر است و به همین دلیل، منسوجات کتانی خیلی زود چروک می شوند. امروزه، در مرحله هی تکمیل پارچه، با استفاده از مواد ضد چروک عیب را تا حدودی رفع می کنند ولی این مواد، از استحکام و قدرت پارچه می کاهند.

شكل ظاهری الیاف: الیاف کتان از الیاف پنبه

این الیاف هستند. میزان تولید محصول چتایی از بین دنیا الیاف طبیعی بعد از پنبه در ردیف دوم قرار دارد. الیاف چتایی ظاهری زبر و خشن دارند.

مقطع طولی الیاف چتایی، در زیر میکروسکوپ صاف و بدون پیچیدگی و مقطع عرضی آن مانند کتان چندضلعی با کانال داخلی مشاهده می شود.



شکل ۲-۱۴- نمای طولی و مقطع عرضی الیاف چتایی

الیاف چتایی، فراوان، ارزان قیمت و نسبتاً محکم‌اند. از این رو برای تهیه‌ی گونی، کیسه‌های برنج و مخصوصاً کیسه‌های حمل محصولات کشاورزی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از دیگر موارد مصرف چتایی می‌توان به پوشش پشت کف پوش‌ها، انواع طناب، قیرگونی، پود فرش ماشینی و... اشاره کرد.

۲-۴- الیاف رامی

الیاف رامی نیز از ساقه‌ی گیاهان بدست می‌آید و به علف چینی معروف است. کشورهای چین و هندوستان تولید کنندگان الیاف رامی هستند.



شکل ۲-۱۵- گیاه رامی

در پارچه‌های کتانی بسیار مشکل است. معمولاً بیشتر پارچه‌های کتانی به رنگ سفید یا رنگ‌های روشن دیگر دیده می‌شوند.

۱-۲- موارد استفاده‌ی الیاف کتان: کتان مانند پنبه، رطوبت را به خوبی جذب و حرارت را به آسانی دفع می‌کند. از این‌رو، برای تهیه‌ی لباس‌های تابستانی از پارچه‌ی کتانی استفاده می‌شود. از پارچه‌های کتانی برای پاک کردن شیشه و اشیای دیگر نیز استفاده می‌کنند.

پارچه‌های کتانی را در مرحله‌ی تکمیل پارچه با استفاده از مواد شیمیایی، ضد چروک می‌کنند ولی این عمل تا حدودی از استحکام پارچه می‌کاهد.

کتان استحکام خوبی دارد و به همین دلیل، از آن در تهیه‌ی پارچه‌های چادری (خیمه)، رومیزی، لباس‌های دریانوردان، نخ‌های دوزندگی، بندکفس، نخ‌های مورد نیاز در صحافی‌ها و انواع طناب‌ها استفاده می‌شود.

۲-۳- الیاف چتایی (Jute)


این الیاف از ساقه‌ی گیاهی یک‌ساله به نام کرکروس به دست می‌آید و طرز تهیه‌ی آن تقریباً شبیه به الیاف کتان است. دسته‌های الیاف چتایی نرم و سبک‌اند و به رنگ‌های زرد و مسی یافت می‌شوند. کشورهای هندوستان و پاکستان و بعضی از کشورهای قاره‌ی آفریقا و جنوب آسیا، جزو تولیدکنندگان



شکل ۲-۱۳- گیاه چتایی

در زیر میکروسکوپ چند ضلعی و با دیواره‌ی ضخیم مشاهده می‌شود.

الیاف کنف بیشتر در تهیه‌ی گونی و طناب مورد استفاده قرار می‌گیرند.



شکل ۲-۱۷- نمای طولی و مقطع عرضی الیاف کنف

۶- الیاف سیسال (Sisal)


سیسال الیافی است که از برگ گیاه آگا و سیسالانا به دست می‌آید و نخستین بار در مکزیک به عمل آمده است. این الیاف، در حال حاضر در شرق آفریقا، جزایر جاوه و سوماترا، هاوایی، بربادی و بعضی از ممالک آمریکای جنوبی تهیه می‌شود.

سیسال گیاهی است که برگ‌های آن تقریباً از قسمت پایین بوته از روی ساقه رشد می‌کند. درخت سیسال بعد از هفت سال گل می‌دهد که ساقه گیاه حدود ۶ متر طول دارد. زمانی که گل باز می‌شود، تخمهای کوچکی تولید می‌کند که روی زمین می‌ریزد. این تخمهای گیاه جدیدی را به وجود می‌آورند. درنتیجه، گیاه قبلی که در این زمان هفت ساله است، از بین می‌رود. برگ‌های گیاه را از چهار سالگی تا پایان عمر آن می‌چینند. یک گیاه خوب ممکن است در مدت عمر خود در مجموع تا ۲۰۰ عدد برگ داشته باشد. برگ‌های خارجی گیاه را که رسیده‌ترند، زودتر می‌چینند و قسمت‌های دیگر برگ را به وسیله‌ی ماشین‌های مخصوصی از الیاف جدا می‌سازند. الیاف را بعد از شست و شو برای خشک شدن و سفید شدن در آفتاب آویزان می‌کنند.

طول دسته‌ی الیاف سیسال در حدود یک متر است و هر دسته از تعداد زیادی الیاف که به وسیله‌ی صمع طبیعی به هم چسبیده‌اند، تشکیل می‌شود. چنان‌چه عملیات تهیه‌ی الیاف با دقت انجام گیرد، رنگ الیاف سفید یا شیری خواهد بود.

الیاف رامی مانند کتان با عمل ریتینگ از قسمت‌های چوبی گیاه جدا می‌شوند. الیاف به وسیله‌ی صمع به یک دیگر چسبیده‌اند. با عملیات شیمیایی، یعنی شست و شو با صابون و سود سوزآور تحت فشار، الیاف را از صمع جدا می‌کنند. الیاف رامی سفید و برآنده استحکام آن‌ها نسبتاً خوب است ولی خاصیت الاستیک چندانی ندارند. الیاف رامی، آب را به راحتی جذب می‌کنند و به همین علت رنگرزی آن‌ها آسان است.

طول الیاف رامی متغیر و قطر آن بین ۲۵ تا ۳۰ میکرون است. در مقطع طولی این الیاف خطوط عرضی و طولی دیده می‌شود. مقطع عرضی آن چندضلعی با زوایای کاملاً گرد و کanal داخلی باریک و کشیده است.



شکل ۲-۱۶- نمای طولی و مقطع عرضی الیاف رامی

پارچه‌های بافته شده از این الیاف را بیشتر برای بسته‌بندی و نیز تهیه‌ی کیسه‌های حمل و نقل به کار می‌برند. از نوع مرغوب این الیاف برای تهیه‌ی پارچه‌های رومبلی و حتی بوشاک استفاده می‌کنند.


۵- الیاف کنف

الیاف کنف که به الیاف چتایی شباهت زیادی دارند، از ساقه‌ی یک گیاه یک‌ساله به دست می‌آیند. کنف در جاهایی که هوا گرم و مرطوب باشد، می‌روید. طرز تهیه‌ی الیاف کنف، درست شبیه به الیاف چتایی است.

رنگ الیاف کنف معمولاً زرد روشن یا شیری است و سطح آن‌ها خشک و خشن است. کنف در کشورهای ایتالیا، اسپانیا، آفریقای جنوبی و هندوستان کشت می‌شود و در ایران، در مناطق شمالی (گیلان و مازندران) می‌روید. مقطع عرضی کنف

گیرد، استحکامش را از دست می‌دهد.
از الیاف سیسال، به علت خشکی نمی‌توان پارچه‌های لباسی تهیه کرد. بیشترین مورد مصرف این گونه الیاف در ساختن تسمه برای انتقال نیرو یا تهیه‌ی طناب‌های ضخیم و محکم است.

قطع عرضی الیاف سیسال به شکل چندضلعی با کانال‌های داخلی دیده می‌شود.
این الیاف خشک و شکننده‌اند و رطوبت را خوب جذب می‌کنند. هرگاه الیاف سیسال، به مدت طولانی در آب نمک قرار



شکل ۱۸-۲- نمای طولی و مقطع عرضی الیاف سیسال

خودآزمایی

- ۱- درجه‌بندی الیاف گیاهی را توضیح دهید.
- ۲- تاریخچه‌ی پنبه را به‌طور مختصر بیان کنید.
- ۳- رشد گیاه پنبه به چند دوره تقسیم می‌شود؟ شرح دهید.
- ۴- شرایط کشت پنبه را به اختصار بیان کنید.
- ۵- عمل برداشت پنبه به چند طریق و چگونه انجام می‌گیرد؟ توضیح دهید.
- ۶- ماشین جین اره‌ای را با رسم شکل شرح دهید.
- ۷- ماشین جین تیغه‌ای را با رسم شکل شرح دهید.
- ۸- شکل میکروسکوپی مقطع عرضی و طولی پنبه را رسم کنید.
- ۹- ساختمان الیاف پنبه را شرح دهید.
- ۱۰- طول الیاف پنبه چه تأثیری بر کیفیت نخ دارد؟ توضیح دهید.
- ۱۱- اثر حرارت را بر الیاف پنبه شرح دهید.
- ۱۲- ساختمان شیمیایی الیاف پنبه را شرح دهید.
- ۱۳- اثر مواد قلیایی را بر روی الیاف پنبه بیان کنید.
- ۱۴- اثر مواد اکسیدکننده را بر روی الیاف پنبه بیان کنید.
- ۱۵- موارد استفاده‌ی الیاف پنبه را توضیح دهید.
- ۱۶- شرایط آب و هوایی مناسب برای کشت کتان را بنویسید.
- ۱۷- الیاف کتان چگونه تهیه می‌شود؟ شرح دهید.
- ۱۸- ساختمان ساقه‌ی کتان را با رسم شکل شرح دهید.
- ۱۹- شکل مقطع عرضی و نمای طولی الیاف کتان را رسم کنید.

- ۲۰- طول، قطر، رنگ و استحکام الیاف کتان را شرح دهید.
- ۲۱- اثر نور و حرارت بر الیاف کتان چگونه است؟
- ۲۲- خاصیت ارتجاعی الیاف کتان را توضیح دهید.
- ۲۳- خواص شیمیایی الیاف کتان را با خواص شیمیایی الیاف پنبه مقایسه کنید و تفاوت آنها را توضیح دهید.
- ۲۴- موارد استفاده‌ی الیاف کتان را بنویسید.
- ۲۵- خصوصیات الیاف چتایی را شرح دهید.
- ۲۶- خواص فیزیکی الیاف رامی را بنویسید.
- ۲۷- مقطع عرضی و نمای طولی الیاف کتف را رسم کنید.
- ۲۸- الیاف سیسال چگونه تهیه می‌شود؟

فصل سوم

الیاف حیوانی (پروتئینی)

هدف کلی

آشنا شدن فراگیرنده با خصوصیات الیاف حیوانی (پشم و ابریشم).

هدف‌های رفتاری: از فراگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- تاریخچه‌ی الیاف پشم را توضیح دهد.
- ۲- عوامل مؤثر بر بروز الیاف پشم را شرح دهد.
- ۳- چگونگی رشد الیاف پشم را توضیح دهد.
- ۴- خصوصیات الیاف پشم را از نظر فیزیکی و شیمیایی توضیح دهد.
- ۵- طبقه‌بندی الیاف پشم را از نظر استاندارد شرح دهد.
- ۶- الیاف کهنه‌ی پشم را توضیح دهد.
- ۷- موارد استفاده‌ی الیاف پشم را توضیح دهد.
- ۸- دیگر الیاف مویی را توضیح دهد.
- ۹- تاریخچه‌ی الیاف ابریشم را شرح دهد.
- ۱۰- مراحل زندگی کرم ابریشم را شرح دهد.
- ۱۱- چگونگی تهیه‌ی الیاف ابریشم را از پیله توضیح دهد.
- ۱۲- خصوصیات الیاف ابریشم را از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی توضیح دهد.
- ۱۳- موارد استفاده‌ی ابریشم را توضیح دهد.

قرن‌ها پیش از میلاد مسیح مصری‌ها، بابلی‌ها و یونانی‌ها پشم را با دست می‌رسیدند و با آن پارچه‌های زیبایی تهیه می‌کردند. در نخستین قرون میلادی، بهترین پارچه‌های پشمی در بغداد و دمشق و هم‌چنین در امپراتوری ترکیه بافته می‌شد. در قرون وسطاً صنعت پشم در شهرهای ایتالیا از جمله ونیز و فلورانس به اوج خود رسید و سپس در سایر کشورهای اروپایی مانند بلژیک، هلند و انگلستان رواج پیدا کرد. در سال ۱۶۴۳ میلادی، صنعت پشم توسط چند نفر انگلیسی به آمریکا بردہ شد.

به هر حال، از آنجایی که گله‌داری به منظور تهیه‌ی گوشت

این دسته الیاف از حیوانات مختلف به دست می‌آیند و پایه‌ی پروتئینی دارند. پشم گوسفند پر مصرف‌ترین الیاف حیوانی است و از نژادهای مختلف گوسفدان تهیه می‌شود. از پشم شتر و موی بز و خرگوش نیز در صنعت نساجی استفاده می‌کنند. یکی دیگر از الیاف حیوانی، ابریشم است که از کرم ابریشم به صورت مداوم (فیلامنت) به دست می‌آید.

۱-۳- الیاف پشم
یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین الیاف نساجی، پشم است.

پشم اثربازی دارد؛ هوای گرم برای پرورش الیاف ظرف مناسب است؛ در صورتی که در مناطق سرد و مرطوب، که پشم گوسفندان ضخیم و بلند است، الیاف ضخیم به عمل می‌آید.

۳—خاک: زمینی که گوسفندان در آن پرورش می‌یابند، بر پشم آن‌ها تأثیر مستقیم دارد؛ مثلاً گوسفندانی که در مراتع حاصل خیز زندگی می‌کنند، دارای پشمی نرم و تمیزند و پشم گوسفندانی که در زمین‌های گچی پرورش می‌یابند، به سرعت رشد می‌کند، که علت آن هم وجود کلسیم در خاک است. پشم گوسفندانی که در زمین‌های رسی پرورش داده می‌شوند، حالت اسفنجی دارد.

۴—تغذیه: نوع علوفه و مقدار آن نیز در رشد و پرورش گوسفندان تأثیر فراوانی دارد.

در اکثر نقاط دنیا رواج دارد می‌توان گفت که بیشتر کشورهای دنیا، تولیدکننده پشم هستند. در بعضی از کشورها مانند استرالیا، زلاندنو و آفریقای جنوبی بیشتر از گوشت، به پشم حیوان توجه می‌شود؛ بنابراین، این کشورها از صادرکنندگان درجه اول پشم به شمار می‌آیند.


عوامل مؤثر در پرورش پشم

عوامل مؤثر در رشد و پرورش الیاف پشم عبارت‌اند از:

۱—نژاد: نژاد مهم‌ترین عامل پرورش پشم است؛ زیرا

پشم هر نوع گوسفند کیفیتی جداگانه دارد. بهترین پشم از گوسفندان نژاد مرینوس به دست می‌آیند.

۲—آب و هوا: آب و هوا عامل دیگری است که در پرورش



شکل ۳-۱- پیاز مویی یک لیف پشم


آن‌ها در مقابل آفتاب و نمای شدت‌شان جلوگیری می‌کند. این چربی‌ها را که موادی بسیار مفید و بالرزش‌اند، قبل از مصرف پشم، با روش‌های مختلف از آن جدا می‌کنند و در تهیه‌ی لوازم آرایش، داروها و مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار می‌دهند.

تقسیم‌بندی انواع پشم بر روی پوست گوسفند
کیفیت پشمی که بر پوست قسمت‌های مختلف بدن گوسفند می‌روید، متفاوت است. در شکل صفحه‌ی بعد، تقسیم‌بندی بدن گوسفند از نظر پشم و خصوصیات پشم هر قسمت را مشاهده می‌کنید.

چگونگی رشد الیاف پشم

رشد الیاف پشم از پیازهای مو که در زیر پوست حیوان وجود دارد، شروع می‌شود. سپس الیاف از منفذهای روی پوست خارج می‌شوند و در هوای آزاد رشد و نمو می‌کنند. آن‌ها بعد از خروج از پوست، به طور مستقیم رشد نمی‌کنند بلکه فر می‌خورند و پیچ و تاب پیدا می‌کنند. این پیچ و تاب‌ها از خصوصیات الیاف پشم است.

الیاف پشم در اثر ترشح غدد چربی که همیشه در پیاز مو وجود دارند، به روغن مخصوصی به نام لانولین آغشته می‌شوند. این روغن باعث چربی و نرمی الیاف پشم می‌شود و از شکنندگی




ظریف است و بهترین کیفیت را دارد.
بلند و مرغوب است اما ظرافت کمتری دارد.
استحکام آن از قسمت شانه کمتر است.
بلند و ضخیم است.
ظریف، کوتاه و بعضی اوقات نمدی است.
محکم، ظریف و اغلب نایکنواخت است.
خیلی ضخیم و اغلب نایکنواخت است.
کوتاه، نایکنواخت و ضعیف است.
خیلی ضخیم و محکم است.
کوتاه، ضخیم و محکم است.

الف - الیاف پشم قسمت شانه
ب - الیاف پشم قسمت پهلو
پ - الیاف پشم قسمت پشت
ت - الیاف پشم قسمت ران
ث - الیاف پشم قسمت شکم
ج - الیاف پشم قسمت گردن
چ - الیاف پشم قسمت دم
ح - الیاف پشم قسمت پاهای جلویی
خ - الیاف پشم قسمت پاهای عقبی

شکل ۲-۳ - پشم قسمت‌های مختلف بدن گوسفند

به شکل ساقه‌ی درخت خرما درمی‌آورند و جهت آن‌ها از پایین به طرف بالاست.

فلس‌ها در الیاف ظریف، کوچک و تعداد آن‌ها زیاد و برعکس، در الیاف ضخیم، بزرگ و تعداد آن‌ها بیشتر است.
به همین علت، الیاف ضخیم، خشن و برآق‌تر از الیاف ظریف‌اند.
فلس‌های پشم از دیگر قسمت‌های آن سخت‌ترند و محافظت لیف پشم محسوب می‌شوند.




قسمت میانی (کورتکس): این قسمت در زیر لایه‌ی خارجی قرار دارد و از سلول‌های دوکی شکلی که طول متوسط آن‌ها از 80° تا 110° میکرون و عرض آن‌ها از ۳ تا ۵ میکرون

خصوصیات الیاف پشم

خواص فیزیکی
ساختمان الیاف پشم: لیف پشم از سه قسمت متمایز تشکیل شده است:

- پوسته‌ی خارجی (کوتیکل)
- قسمت میانی (کورتکس)
- هسته‌ی مرکزی (مدورا)




شکل ۳-۳ - مقطع عرضی لیف پشم

پوسته‌ی خارجی (کوتیکل): این پوسته شامل لایه‌های شاخی است که به طور نامنظم قرار گرفته‌اند و سطح الیاف را می‌پوشانند.

اگر یک لیف پشم را در زیر میکروسکوپ نگاه کنیم، می‌بینیم که پوسته‌ی خارجی، از گروهی فلس که به طور نامنظم در داخل یک دیگر قرار دارند، تشکیل شده است. این فلس‌ها بدنه لیف را

قطع عرضی الیاف پشم در زیر میکروسکوپ تقریباً دایره‌ای شکل است و این امر بر خاصیت زیر دست پشم اثر مستقیم دارد (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۷- نمای طولی و قطع عرضی پشم

طول الیاف پشم: طول الیاف پشم به تزاد دام، فاصله‌ی بین دو پشم چینی، شرایط تغذیه و پرورش دام و محل رویش بر روی بدن حیوان بستگی دارد. پشم هر اندازه بر بدن گوسفند بماند، بلندتر می‌شود اما وقتی که از طول الیاف پشم سخن می‌گوییم، منظور طول پشم یک ساله است. اندازه‌گیری طول پشم به علت وجود چین خورده‌گی که به طور طبیعی در پشم وجود دارد، کمی مشکل است. از این‌رو قبل از اندازه‌گیری باید الیاف پشم به حد کافی کشیده شوند تا همه‌ی چین خورده‌گی آن‌ها برطرف گردد. طول یک لیف کشیده شده ممکن است تا دو برابر طول طبیعی آن باشد.

طول الیاف کوتاه تقریباً از $4/12$ تا $5/12$ سانتی‌متر، الیاف متوسط از $5/15$ تا $6/15$ سانتی‌متر و الیاف بلند از $5/12$ تا $5/37$ سانتی‌متر است.

قطر الیاف: قطر الیاف پشم مانند طول آن‌ها به نوع و تزاد گوسفند بستگی دارد و هر چه الیاف بلندتر باشند، قطر آن‌ها بیشتر است. لذا هر چه فاصله‌ی پشم چینی بیشتر شود، طول الیاف پشم بیشتر و قطر آن‌ها نیز بیشتر می‌شود و درنتیجه، ظرافت الیاف پشم کاهش می‌یابد.

قطر الیاف ظریف در حدود 17 میکرون و الیاف متوسط از 24 تا 34 میکرون و قطر الیاف بلند در حدود 40 میکرون است.

چین خورده‌گی الیاف: پشم از نظر خاصیت چین خورده‌گی، در میان الیاف طبیعی بی‌نظیر است. این چین خورده‌گی که به طور


است، تشکیل می‌شود. این سلول‌ها، به طور موازی در کنار یک دیگر قرار گرفته‌اند.

هر عمل شیمیایی که منجر به متلاشی شدن کامل الیاف شود، این سلول‌ها را به طور کامل از هم جدا می‌کند؛ برای مثال، اگر الیاف پشم را مدت یک ماه در آمونیاک غلیظ قرار دهیم، سلول‌های دوکی شکل آن از یک دیگر جدا می‌شوند و این حالت در زیر میکروسکوپ به روشنی مشاهده می‌شود.



شکل ۳-۵- نمای قسمت میانی لیف پشم

هسته‌ی مرکزی (مدو لا): این قسمت در مرکز لیف به شکل یک کanal سرتاسری وجود دارد و در رشد و نمو پشم بسیار مؤثر است. در الیاف خیلی ظریف، هسته‌ی مرکزی بسیار نازک و ظریف است و آن را به آسانی نمی‌توان تشخیص داد ولی در الیاف ضخیم، مدو لا کاملاً مشخص است.



شکل ۳-۶- نمای هسته‌ی مرکزی لیف پشم

درخشنده‌گی الیاف: الیاف پشم دارای درخشنده‌گی طبیعی است و این درخشنده‌گی بستگی به نوع الیاف دارد. علت درخشنده‌گی پشم، انعکاس نور به وسیله‌ی پوسته‌ی خارجی آن است. فلسفه‌ای که در سطح خارجی الیاف ضخیم وجود دارند، بزرگ‌تر و دارای سطح بیشتری هستند؛ از این‌رو، نور را بیشتر منعکس می‌کنند و درنتیجه، این الیاف درخشان‌تر از الیاف ظریف به نظر می‌آیند.

گرمی الیاف: یکی از خصوصیات پشم، گرمی آن است؛ زیرا پشم حالتی شبیه به اسفنج دارد و هوا بین الیاف آن محبوس می‌شود و مانند عایق عمل می‌کند. از آنجا که هوا عایق حرارت است، پشم خاصیت گرمایی خوبی دارد.

الیاف مرده: اگر در پرورش الیاف پشم غفلت شده باشد، الیاف معیوب می‌شوند یا می‌میرند. در الیاف مرده، فلسفه‌ها روی هم می‌خوابند و سطح صاف‌تری را به وجود می‌آورند؛ به همین جهت، الیاف مرده به اندازه‌ی الیاف سالم و معمولی خاصیت نمایند شدن ندارند. ضمناً اگر در پرورش پشم فقط مدت کوتاهی غفلت شده باشد، قسمت‌های ضعیف‌تری روی الیاف به وجود می‌آیند. این نوع الیاف نیز، در صنعت نساجی معیوب شناخته می‌شود و از آن‌ها نمی‌توان پارچه‌های مرغوب تهیه کرد.

خاصیت الکتریسیته: الیاف پشم عایق خوبی در مقابل الکتریسیته‌اند ولی در اثر اصطکاک و مالش، الکتریسیته‌ی ساکن تولید می‌کنند. در کارخانه‌های ریسنده‌گی و بافنده‌گی پشم، برای جلوگیری از تولید الکتریسیته‌ی ساکن از رطوبت یا مواد ضدالکتریسیته‌ی ساکن استفاده می‌کنند.


اثر رطوبت بر الیاف: الیاف پشم از خاصیت جذب رطوبت نسبتاً بالایی برخوردارند؛ به طوری که می‌توانند تا ۲۰ درصد وزن خود آب جذب کنند؛ بدون آن که خیس بودن آن‌ها محسوس باشد. الیاف پشم گاهی تا ۵۰ درصد وزن خود آب جذب می‌کنند؛ اما آبی از آن‌ها نمی‌چکد.

الیاف پشم آب را به مقدار زیاد جذب می‌کنند به همین دلیل، در موقع خرید و فروش پشم برای رطوبت آن حدی قائل شده‌اند.

اثر حرارت بر الیاف: الیاف پشم در برابر حرارت همراه با رطوبت، نرمی خود را از دست می‌دهند، در ۱۳۰ درجه‌ی

طبیعی در الیاف پشم وجود دارد، باعث بهتر درگیر شدن الیاف در ریسنده‌گی می‌شود و در استحکام نخ اثر بسزایی دارد. تعداد این چین‌خوردگی‌ها در الیاف ظریف بیشتر از الیاف ضخیم است. الیاف ظریف در هر سانتی متر تقریباً ۷۵ چین‌خوردگی هستند در صورتی که الیاف ضخیم، در هر سانتی متر ۱۲ تا ۱۳ چین‌خوردگی دارند.

چین‌خوردگی در الیاف پشم بر خاصیت ارتجاعی این الیاف تأثیر فراوانی دارد. به طوری که یک لیف کشیده شده اگر رها شود، مثل یک فنر کوچک به حالت اولیه‌ی خود برمی‌گردد.



شکل ۸-۳- نمای یک لیف پشم با چین‌خوردگی طبیعی

استحکام الیاف: استحکام الیاف پشم به قطر آن‌ها بستگی دارد. یک لیف متوسط می‌تواند وزن جسمی به جرم یک گرم را تا قبل از پاره شدن تحمل کند.

الیاف پشم در صورت جذب رطوبت، ۱۵ تا ۲۰ درصد از استحکام خود را از دست می‌دهند.

خاصیت ارتجاعی الیاف (الاستیسیته): همان‌طور که قبلًا ذکر شد، پشم به علت داشتن چین‌خوردگی طبیعی و هم‌چنین ساختمان مولکولی‌اش، خاصیت ارتجاعی فوق العاده‌ای دارد.

الیاف پشم وقتی که تا ۲ درصد کشیده و رها شوند، می‌توانند تا ۹۹ درصد به حالت اولیه برگردند و اگر این کشش ۲۰ درصد شود، بعد از رها شدن تا ۶۳ درصد به طول اولیه بازگشت دارند.

الیاف پشم در محلول سود سوزآور ۵ درصد حل می‌شوند و از این رو شست و شوی پشم به دقت بیشتری نیاز دارد. برای این کار، باید از مصرف صابون و پودرهایی که خاصیت بازی شدید دارند، خودداری شود.

اثر آب‌جوش بر الیاف: اگر پشم را مدت زیادی در آب‌جوش، در محیط قلیایی قرار دهیم، خاصیت ارجاعی (الاستیسیته) آن از بین می‌رود. از این‌رو در شست و شوی پشم با آب گرم و صابون، باید دقت کافی به عمل آید و درجه‌ی آب و میزان صابون مصرفی کنترل شود.

اثر حلال‌های آلی بر الیاف: حلال‌های آلی که معمولاً در خشک‌شویی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بر الیاف پشم بی‌اثرند.

۱-۳- طبقه‌بندی الیاف پشم از نظر استاندارد:

الیاف پشم از نظر تجاری به سه دسته تقسیم می‌شوند:
پشم ظریف (مرینوس): این پشم، بسیار ظریف و طول الیاف آن نسبتاً کوتاه و تعداد چین خوردگی آن زیاد است و برای تهیه‌ی پارچه‌های خیلی ظریف به کار می‌رود.
پشم متوسط: طول الیاف آن از پشم مرینوس بلندتر و ظرافت آن کمتر است. چین خوردگی این نوع پشم در واحد طول، از الیاف مرینوس کمتر است و برای تهیه‌ی پارچه‌های متوسط به کار می‌رود.

پشم قالی: طول الیاف این پشم، بلند، قطر آن تقریباً زیاد و مقدار چین خوردگی آن کم است. قیمت این پشم از پشم‌های دیگر ارزان‌تر است و برای تهیه‌ی قالی و پارچه‌های ضخیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الیاف کهنه‌ی پشم

الیاف کهنه‌ی پشم را غالباً از لباس‌های کهنه‌ی پشمی به دست می‌آورند. تکه پارچه‌های پشمی یا سر قیچی خیاطها از جمله مواد اولیه‌ی این الیاف است.

لباس‌های کهنه را جمع آوری و لباس‌های پشمی را از سایر لباس‌ها جدا می‌کنند. لباس‌های پشمی جدا شده را از نرگ و نوع بافت، طبقه‌بندی می‌کنند و درون ماشین مخصوصی قرار می‌دهند که آن‌ها را به الیاف تبدیل می‌کند. باید توجه داشت

سانتی‌گراد حرارت تجزیه می‌شوند و به رنگ زرد درمی‌آیند و در ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد به زغال تبدیل می‌شوند.

افزايش طول تا حد پارگی: افزایش طول تا حد پارگی الیاف پشم در شرایط استاندارد (۶۵ درصد رطوبت نسبی و ۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد) حدود ۴۵ درصد و در حالت مرطوب حدود ۵۸ درصد است.

اثر نور خورشید بر الیاف: الیاف پشم اگر مدتی در برابر نور خورشید قرار بگیرند، استحکام و رنگ خود را تا اندازه‌ای از دست می‌دهند و کمی زبر می‌شوند.
الیافی که برای مدتی در مقابل نور خورشید قرار گرفته‌اند، در برابر مواد قلیایی بسیار حساس می‌شوند.

خواص شیمیایی الیاف

ماده‌ی اصلی الیاف پشم، کراتین یعنی همان پروتئین پشم است و فرمول شیمیایی آن عبارت است از:




در فرمول شیمیایی کراتین، ۷۲ اتم کربن، ۱۱۲ اتم اتم بی‌دروزن، ۱۸ اتم ازت، ۱۲ اتم اکسیژن و یک اتم گوگرد وجود دارد. این فرمول در شرایط مختلف پرورشی و غذایی گوسفند تغییر می‌کند.
اثر اسیدها بر الیاف: پشم در مقابل اسیدهای معدنی – به غیر از اسیدسولفوریک و اسیدنیتریک – پایدار است.

اسیدسولفوریک غلیظ پشم را کاملاً متلاشی می‌سازد و اسیدنیتریک به علت داشتن خاصیت اکسیداسیونی زیاد، الیاف آن را زرد رنگ و سپس در خود حل می‌کند. برای جدا کردن مواد سلولزی همراه پشم، نمونه را با اسیدهای رقیق معدنی شست و شو می‌دهند تا مواد سلولزی حل و جدا شوند. اسیدهای آلی مانند اسیداستیک و اسیدفرمیک بر الیاف پشم اثری ندارند.

اثر مواد اکسیدکننده بر الیاف: الیاف پشم در مقابل مواد اکسیدکننده بسیار حساس‌اند. از این جهت، سفیدکننده‌ها و کلورهای رنگ‌بر، اثر زیان‌آوری بر الیاف پشم دارند. شدت این اثر به غلط و درجه‌ی حرارت و نوع مواد اکسیدکننده بستگی دارد.

اثر مواد قلیایی بر الیاف: کراتین، ماده‌ی اصلی تشکیل دهنده‌ی پشم، در برابر مواد قلیایی بسیار حساس است.



شکل ۹-۳-نمای طولی و مقطع عرضی موهر


الیاف موهر مانند پشم، از کراتین تشکیل شده و خواص شیمیایی آن شبیه پشم است.

موهر در پارچه‌های پرده‌ای، رومبلی، تریکوها دستی و ماشینی، کلاه و شال مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مخلوط آن با پشم نیز لباس‌های مردانه و زنانه تهیه می‌کنند.

الیاف کشمیر: این الیاف از بز کشمیر که بیشتر در چین، شمال هندستان، ایران و افغانستان زندگی می‌کند، به دست می‌آید. طول الیاف ظریف کشمیر حدود $2/5$ تا $8/5$ سانتی‌متر و الیاف ضخیم آن حدود 5 تا 12 سانتی‌متر است.

خواص شیمیایی الیاف کشمیر مانند پشم است اما چون بیشتر از پشم رطوبت جذب می‌کند، در مقابل مواد شیمیایی حساس‌تر است.

سطح مقطع و نمای طولی این الیاف در زیر میکروسکوپ تقریباً شبیه به پشم است. الیاف کشمیر برای تهیه‌ی نخ و پارچه‌های ظریف بسیار مناسب است و پارچه‌های بافته شده از آن نرمی خاصی دارند ولی مقدار آن بسیار کم و درنتیجه، گران قیمت است.



شکل ۱۰-۳-نمای طولی و مقطع عرضی کشمیر

که قبل از استفاده از این ماشین باید مواد فلزی مثل دکمه، زیپ و... را از لباس‌ها جدا کرد تا به ماشین صدمه نرسانند. لباس‌ها را هم قبل از باز شدن با روغن چرب می‌کنند تا به این وسیله از شکنندگی الیاف آن‌ها جلوگیری شود.

از الیافی که به این طریق به دست می‌آیند، در بافت پارچه‌های پشمی ارزان قیمت استفاده می‌شود. گاهی هم برای پایین آوردن قیمت پارچه‌های پشمی، این‌گونه الیاف را با پشم نو مخلوط می‌کنند و در پارچه‌های لباسی یا پتو به کار می‌برند.

۱-۲-موارد استفاده‌ی الیاف پشم: از آن‌جا که پشم، عایق حرارت است و گرم‌آور خود نگه می‌دارد، از آن برای تهیه‌ی لباس‌های گرم از قبیل انواع تریکوهای دستی و ماشینی، لباس‌های مردانه (کت و شلوار)، لباس‌های زنانه (کت و دامن)، لباس‌های ضخیم مثل پالتو و ظریف مثل لباس‌های زیر استفاده می‌شود. هم‌چنین به علت گرم‌بودن، از پشم، پتو و لحاف نیز تهیه می‌کنند. پارچه‌های پشمی به علت جذب رطوبت زیاد نرم‌اند؛ برای افزایش استحکام و دوام این‌گونه پارچه‌ها و افزایش مقاومت آن‌ها در مقابل شست و شو و هم‌چنین از نظر صرفه‌ی اقتصادی، الیاف پشم را با الیاف پلی‌استر مخلوط کرده و از آن پارچه‌هایی مناسب برای کت، شلوار، دامن و... تهیه می‌کنند.


پشم به علت داشتن چین‌های طبیعی و خاصیت ارتجاعی مناسب، در صنعت قالی‌بافی مصرف فوق العاده زیادی دارد. از مخلوط پشم و نایلون در فرش‌های ماشینی و موکت‌ها استفاده می‌کنند. فرش‌های بافته شده از این مخلوط، در مقابل سایش و شست و شو استحکام بیش‌تری دارند و قیمت آن‌ها به مراتب ارزان‌تر است.

۱-۳-آشنایی با الیاف حیوانی دیگر: الیاف

به دست آمده از موی بز:

الیاف موهر: الیاف موهر از بدن بز آنقوله به دست می‌آید. این حیوان بیش‌تر در ترکیه، جنوب آفریقا و ایالات متحده ای آمریکا یافت می‌شود. این کشورها از صادرکنندگان مهم الیاف موهرند. طول الیاف موهر در شش ماهگی حیوان 8 تا 12 سانتی‌متر است و در یک‌سالگی آن، به 20 سانتی‌متر می‌رسد. سطح خارجی این الیاف مانند پشم است اما درخشنده‌ی آن از پشم بیش‌تر است و مقطع عرضی آن در زیر میکروسکوپ تقریباً دایره شکل دیده می‌شود.

ولی جذب رطوبت آن خیلی کم است. موی خرگوش در برابر مواد قلیایی مقاومت ندارد و این گونه مواد به آن صدمه می‌زنند. از موی خرگوش برای تهیه‌ی انواع بافت‌ها، دستکش، کلاه و پارچه‌های نمدی استفاده می‌شود.



شکل ۱۲-۳-نمای طولی و مقطع عرضی موی خرگوش

۲-۳-الیاف ابریشم

صنعت پرورش کرم ابریشم، ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در خانواده‌ی سلطنتی چین رایج بود. سایر طبقات نیز به تدریج به وجود آن پی بردند و کم کم در سراسر چین رایج شد. این صنعت ۶۰۰۰ سال فقط در دست چینی‌ها بود. آن‌ها از ابریشم پارچه‌های بسیار زیبا تهیه می‌کردند و این پارچه‌ها را در کشورهای آسیایی با قیمت‌های خیلی خوب به فروش می‌رساندند. سرانجام، عده‌ای از پناهندگان چینی پیله‌های کرم ابریشم را از چین به کره و از آنجا به ژاپن، ایران و هندوستان بردند و به این ترتیب، صنعت پرورش کرم ابریشم در این کشورها متداول شد. در قرن پانزدهم، این صنعت توسط اعراب از آسیا به اروپا منتقل شد و ایتالیا مرکز ابریشم اروپا شد. در قرن هفدهم، فرانسه جایگزین ایتالیا شد و این صنعت از فرانسه به انگلستان و سایر کشورهای اروپایی راه یافت.

ابریشم در حدود ۳۸۰۰ سال پیش وارد ایران شد و از آن پس ایران نیز در شمار معروف‌ترین کشورهای تولیدکننده‌ی این الیاف قرار گرفت. به این ترتیب، تولید ابریشم و بافت پارچه‌های زیبای ابریشمی، قرن‌ها از جمله صنایع مهم کشور ما محسوب می‌شد.

در حدود ۱۲۰ سال قبل، دولت‌های استعماری که در فکر نابود کردن صنایع کشور ما بودند، نوعی بیماری بسیار خطرناک

الیاف به دست آمده از پشم شتر:

لاما: الیاف لاما از شترهای لاما که در بلندی‌های آندوز، برو، بولیوی و شمال‌غربی آرژانتین زندگی می‌کنند، به دست می‌آید. الیاف به دست آمده از این حیوان، نرم است و به رنگ‌های سفید، قهوه‌ای و سیاه یافت می‌شود. طول این الیاف به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد.

الیاف لاما در تهیه‌ی قالی، قالیچه و پارچه‌های دست‌باف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آلپاکا: شتر آلپاکا از خانواده‌ی لاماست و بیش‌تر در کشورهای آمریکای جنوبی پرورش می‌یابد. طول الیاف آلپاکا اگر چیه نشود، به ۶۵ سانتی‌متر می‌رسد.

الیاف آلپاکا نرم و براق و رنگ آن‌ها سیاه، خاکستری و زرد است و خاصیت ارجاعی زیادی دارند. از این الیاف برای تهیه‌ی لباس‌های گرم و گران‌قیمت استفاده می‌شود.

الیاف آلپاکا، مسطح و پیوسته‌اند و لایه‌ی درونی آن‌ها شیاردار است و قسمت میانی (مدول) در آن‌ها به ندرت دیده می‌شود.



شکل ۱۱-۳-نمای طولی و مقطع عرضی آلپاکا

الیاف خز مانند:

موی خرگوش: مدتی است که از موی حیواناتی نظیر خرگوش در صنعت نساجی استفاده می‌شود. موی این حیوانات شامل الیاف بلند و الیاف کوتاه و نرم است و الیاف نرم آن‌ها در زیر الیاف بلند قرار گرفته است. موی انواع خرگوش را هر سه ماه یک مرتبه می‌چینند. طول الیاف نرم آن تقریباً $1/5$ سانتی‌متر است و الیاف بلند به ۷ سانتی‌متر می‌رسد. شکل مقطع عرضی موی خرگوش تقریباً بیضوی است.

خواص شیمیایی موی خرگوش تقریباً شبیه به پشم است

تزوییک به دهان این کرم ترشح می‌گردد که در مجاورت هوا سخت می‌شود. این مایع از دو قسمت فیبروئین (ابریشم) و سریسین (صمغ) تشکیل شده است.

کرم مدت ۲۰ روز در پیله می‌ماند. پس از این مدت، به پروانه تبدیل می‌شود و از پیله بیرون می‌آید. کرم برای خارج شدن از پیله، باید آن را سوراخ کند. این کار را به وسیله‌ی ماده‌ای قلیایی که ترشح می‌کند، انجام می‌دهد. برای جلوگیری از سوراخ شدن پیله، باید آن را پس از تبیه شدن در دمای ۸۰ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار دهنده یا کرم را با بخار از بین ببرند. وزن هر پیله‌ی ابریشم از ۱ تا ۴ گرم است.


کرم‌های ابریشم وحشی نیز وجود دارند ولی الیاف آن‌ها به علت سوراخ شدن پیله‌شان کوتاه است. درنتیجه، از این الیاف به عنوان الیاف کوتاه استفاده می‌کنند.

را که خاص کرم‌های ابریشم بود، وارد کشور ما کردند. این بیماری در کشور ما همه‌ی کرم‌های ابریشم را از بین برد. بدین ترتیب، ضربه‌ی سختی به اقتصاد ایران وارد شد. از آن پس، دست‌اندرکاران صنعت ابریشم مجبور شدند تخم کرم ابریشم را به قیمت گران بخرند و وارد کشور کنند.

مراحل زندگی کرم ابریشم

کرم ابریشم را که از برگ درخت توت یا نوعی بلوط تعذیه می‌کند، به دو منظور پرورش می‌دهند: یکی برای تهیه‌ی الیاف ابریشم و دیگری به منظور پرورش تخم نوغان. معمولاً از ۲۵ گرم تخم نوغان، ۳۶ هزار کرم ابریشم تولید می‌شود.

پس از این که کرم ابریشم به حد کافی رشد کرد، شروع به تنبیدن پیله می‌کند. در موقع ساختن پیله مایع لزجی از دو غده‌ی



شکل ۱۳-۳- سیر تکاملی زندگی کرم ابریشم

مخصوصی صورت می‌گیرد. درنتیجه، میزان محصول افزایش یافته و قیمت آن نیز ارزان‌تر شده است.

خصوصیات الیاف ابریشم

خواص فیزیکی


ساختمان الیاف: سلول‌های الیاف ابریشم مثل پشم کوچک نیستند و کانال‌های مرکزی که در بعضی از الیاف (مثل پنبه) یافت می‌شود، در ابریشم وجود ندارد. سطح مقطع این الیاف

تهییه‌ی الیاف ابریشم از پیله

الیاف ابریشم به وسیله‌ی عمل ابریشم کشی از پیله‌ی کرم ابریشم به دست می‌آید. به این ترتیب که ابتدا پیله‌ها را درجه‌بندی می‌کنند و سپس پیله‌های را که از یک طبقه‌اند، در آب گرم قرار می‌دهند تا ماده‌ی ژلاتینی آن‌ها نرم شود. آن‌گاه، انتهای هر چند پیله را با هم کلاف می‌کنند و به وسیله‌ی ماشین مخصوصی الیاف را از پیله جدا می‌سازند. از ابریشم باقی مانده روی پیله، نخ ابریشم پست‌تر تهییه می‌شود. در گذشته، ابریشم کشی با دست انجام می‌گرفت ولی از سال ۱۹۴۵ میلادی این کار با استفاده از ماشین

نواری شکل دارد.

تقریباً مثلثی شکل است اما ابریشم وحشی سطح مقطع بهن و



شکل ۱۴

استحکام الیاف ابریشم : استحکام الیاف ابریشم با توجه به ظرفات آن‌ها بسیار زیاد است و ابریشم یکی از محکم‌ترین الیاف طبیعی محسوب می‌شود. الیاف ابریشم در حالت مرطوب ۱۵ درصد از استحکام خود را از دست می‌دهند و پس از خشک شدن، استحکام اولیه‌ی خود را به دست می‌آورند.

خاصیت ارتجاعی الیاف (الاستیسیته): ابریشم از نظر خاصیت ارتجاعی در بین الیاف طبیعی بعد از پشم قرار می‌گیرد و بسیار انعطاف‌پذیر است. الیاف ابریشم به اندازه‌ی ۲۰ تا ۵۰ درصد طول خود کش می‌آیند و این یکی از خواص مهم ابریشم است. **جذب رطوبت:** الیاف ابریشم رطوبت را به آسانی به خود می‌کشند و می‌توانند تا ۳۵ درصد وزن خود، آب جذب کنند. اگر نمک یا ناخالصی‌های دیگر در آب باشد، ابریشم سعی در جذب آن دارد.

اثر حرارت بر الیاف ابریشم : استقامت الیاف ابریشم در مقابل حرارت، از پشم پیش‌تر است. این الیاف تا ۱۴۰ درجه‌ی سانتی‌گراد حرارت را بدون تجزیه شدن برای مدت طولانی تحمل می‌کنند و در حرارت ۱۷۵ درجه‌ی سانتی‌گراد به سرعت تجزیه می‌شوند.

اثر نور خورشید: مقاومت ابریشم در مقابل نور خورشید از پنبه و پشم کم‌تر است. نور خورشید پس از مدتی، استحکام و رنگ الیاف ابریشم را از بین می‌برد.

طول الیاف: در بین الیاف طبیعی، ابریشم طویل‌ترین لیف محسوب می‌شود و طول آن معمولاً بین ۴۰۰ تا ۱۸۰۰ متر متغیر است.



قطر الیاف: قطر الیاف ابریشم متفاوت است و به طور متوسط، در الیاف خارجی ۱۶ میکرون و در الیاف داخلی به حدود ۸ میکرون می‌رسد. پس از این که صمع الیاف از بین می‌رود، قطر آن‌ها به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد.

رنگ الیاف: رنگ الیاف ابریشم از زرد کمرنگ تا خاکستری تغییر می‌کند و هرچه به الیاف داخلی پیله نزدیک‌تر شویم، رنگ آن زردتر می‌شود. هرقدر الیاف بلندتر باشند، رنگ آن‌ها نیز شفاف‌تر است. الیافی که صمع آن‌ها گرفته شده است، درخشندگی‌تر به نظر می‌رسند. الیاف رنگ‌شده‌ی ابریشم، درخشندگی الیاف خام را ندارند.



شکل ۱۵-۳- نمای طولی و مقطع عرضی ابریشم

خواص شیمیایی



شکل ۱۶-۳- پارچه‌های بافته شده از الیاف ابریشم

برای لباس‌های مردانه و به خصوص زنانه استفاده می‌شود. ابریشم مانند پشم گرما را در خود نگه می‌دارد و به همین دلیل برای تهیه‌ی لباس‌های زمستانی مناسب است. از طرفی، به علت ظریف بودن در تهیه‌ی پارچه‌های نازک تابستانی نیز از آن استفاده می‌کنند. ابریشم به علت سطح صافش، کثافت و گرد و خاک را به سختی جذب می‌کند و هنگام شست و شو به خوبی تمیز می‌شود. از این‌رو برای لباس‌های زنانه و مردانه بسیار مناسب است.

ساختمان شیمیایی: ماده‌ی اصلی تشکیل‌دهنده‌ی الیاف ابریشم، پروتئین است. این الیاف از ۲۳ درصد سریسین (صمغ)، ۷۵ درصد فیبروئین (ابریشم)، ۱/۵ درصد چربی و واکس و ۰/۵ درصد مواد معدنی تشکیل شده‌اند. مولکول‌های پروتئین ابریشم شامل کرین، اکسیرن، هیدروژن و ازت است. پروتئین ابریشم به پروتئین پشم شبیه است؛ با این تفاوت که در مولکول ابریشم، اتم گوگرد وجود ندارد و در تیجه، خواص مربوط به گوگرد در این الیاف دیده نمی‌شود.

اثر اسیدها: الیاف ابریشم - مانند الیاف پشم - در اسیدهای قوی حل می‌شوند و حتی می‌توان گفت که مقاومت ابریشم در برابر اسیدها از الیاف پشم کمتر است؛ به طوری که اسیدهای ضعیف هم اثر کمی بر ابریشم دارند. اسید کلریدریک غلیظ، الیاف ابریشم را در مدت دو تا سه دقیقه در خود حل می‌کند. اسید فرمیک موجب تورم الیاف ابریشم می‌شود و طول آن را در حدود ۱۰ درصد کاهش می‌دهد.

برای ایجاد جلای مخصوص ابریشم یا درخشندگی بیشتر آن، گاهی از اسیدهای آلی استفاده می‌شود.

اثر بازها (مواد قلیایی): الیاف ابریشم نسبت به الیاف پشم، در مقابل بازها مقاوم‌ترند. مواد قلیایی رقیق ولی گرم، زودتر بر الیاف ابریشم اثر می‌کنند؛ مثلاً، سود سوزآور ۵ درصد، در حالت جوش الیاف ابریشم را در خود حل می‌کند اما اگر این الیاف در محلول‌های غلیظ سود در صفر درجه‌ی سانتی‌گراد قرار گیرند، کمتر صدمه‌ای نمی‌بینند.

اثر مواد اکسیدکننده: مواد اکسیدکننده بر الیاف ابریشم تأثیرات محربی دارند. از این‌رو، هنگام سفید کردن این الیاف با آب اکسیژن باید به قدر کافی دقت کرد که الیاف صدمه‌ای نمی‌بینند.

اثر حلال‌های آلی: حلال‌های آلی که در خشک‌شویی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، قادر به حل کردن ابریشم نیستند؛ بنابراین، پارچه‌های ابریشمی در خشک‌شویی صدمه‌ای نمی‌بینند.

۱-۳- موارد استفاده‌ی ابریشم: پارچه‌های ابریشمی از هزاران سال پیش مصارف گوناگون داشته‌اند. ابریشم به علت داشتن خواصی چون استحکام، جذب رطوبت خوب و درخشندگی، در انواع پارچه‌ها - اعم از بافته شده یا کشیاف -

خودآزمایی

- ۱- عوامل مؤثر در رشد پشم را بنویسید.
- ۲- چگونگی رشد پشم را شرح دهید.
- ۳- پشم‌های مختلف بدن گوسفند را بنویسید.
- ۴- ساختمان الیاف پشم را شرح دهید.
- ۵- چین خوردگی را در الیاف پشم توضیح دهید.
- ۶- خاصیت ارجاعی، درخشندگی و گرمی الیاف پشم را بنویسید.
- ۷- اثر حرارت، رطوبت و نور خورشید را بر الیاف پشم بنویسید.
- ۸- ساختمان شیمیایی الیاف پشم را توضیح دهید.
- ۹- اثر اسیدها بر الیاف پشم چیست؟
- ۱۰- اثر مواد اکسیدکننده و قلیایی را بر الیاف پشم بنویسید.
- ۱۱- الیاف پشم به چند طبقه تقسیم می‌شوند؟
- ۱۲- موارد استفاده‌ای پشم چیست؟
- ۱۳- مقطع عرضی و نمای طولی الیاف موهر را رسم کنید.
- ۱۴- انواع الیاف پشم را نام ببرید و در مورد آن‌ها به اختصار شرح دهید.
- ۱۵- سیر تکاملی زندگی کرم ابریشم را بنویسید.
- ۱۶- چگونه الیاف ابریشم را از پله‌ی کرم ابریشم تهیه می‌کنند؟
- ۱۷- ساختمان فیزیکی الیاف ابریشم را شرح دهید.
- ۱۸- مقطع عرضی و نمای طولی ابریشم را رسم کنید.
- ۱۹- درباره‌ی قطر، رنگ و استحکام الیاف ابریشم توضیح دهید.
- ۲۰- اثر حرارت، رطوبت و نور خورشید را بر الیاف ابریشم بنویسید.
- ۲۱- ساختمان شیمیایی الیاف ابریشم را شرح دهید.
- ۲۲- اثر اسیدها بر الیاف ابریشم چگونه است؟
- ۲۳- اثر مواد قلیایی را بر الیاف ابریشم بنویسید.
- ۲۴- موارد استفاده‌ای ابریشم چیست؟

الیاف معدنی

هدف کلی

آشنا شدن فراگیرنده با خصوصیات الیاف طبیعی معدنی.

هدف‌های رفتاری: از فراگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- موارد استفاده‌ی الیاف طبیعی معدنی را توضیح دهد.
- ۲- خصوصیات الیاف پنبه‌ی نسوز آسبست را توضیح دهد.

طبیعی معدنی، پنبه‌ی نسوز (آسبست) است که از آن برای تهیه‌ی پارچه‌های ضدحریق استفاده می‌کند.

از این نوع الیاف، بیشتر در صنعت استفاده می‌شود و کاربرد آن‌ها در نساجی محدود است. یکی از مهم‌ترین الیاف



شكل ۱-۴- الیاف پنبه‌ی نسوز

در معادن، پنبه‌ی نسوز به صورت رگه‌هایی در سنگ‌ها وجود دارد و با خرد کردن این سنگ‌ها سنگ‌های لیافی نسبتاً بلند و سفید به دست می‌آید. چنان‌چه عمل خرد کردن ادامه پیدا کند، این الیاف کوتاه‌تر و ظرفی‌تر می‌شوند و حتی گاهی به صورت پودر درمی‌آیند.


۱-۴- پنبه‌ی نسوز (آسبست)
پنبه‌ی نسوز تنها لیف معدنی طبیعی است که از سیلیکات‌های آلومینین و منیزیم تشکیل شده است. این الیاف در کشورهای کانادا، آمریکای جنوبی و ایتالیا به دست می‌آید و نوع کانادایی آن بهترین است.

تهیه شده از این نخها، در لباس آتشنشانها و بعضی انواع پرده (برای جاهایی که احتمال حریق وجود دارد) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در شکل ۴-۳ نحوهی خرد کردن سنگ‌های بزرگ حاوی آسبست نشان داده شده است.



شکل ۴-۳— نحوهی خرد کردن سنگ‌های بزرگ آسبست



شکل ۲-۴— الیاف پنبه‌ی نسوز در زیر میکروسکوپ

طول الیاف پنبه‌ی نسوز از ۱ تا ۳۰ سانتی‌متر متغیر است. پنبه‌ی نسوز در مقابل اسیدها و بازها و به‌طور کلی مواد شیمیایی، مقاومت خوبی دارد.

در کارخانه‌ها از مخلوط کردن این الیاف با ۸ درصد پنبه یا الیاف سلولزی دیگر نخ‌های نسبتاً ضخیمی تهیه می‌کنند. پارچه‌های



شکل ۴-۴— نحوهی استخراج الیاف از داخل سنگ‌ها

خودآزمایی

- ۱— الیاف معدنی چه مصارفی دارند؟
- ۲— منابع تهیه‌ی الیاف معدنی را بنویسید.