

زهوار چسبانی


هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از آموزش این فصل خواهد توانست:

- ۱- چسب زدن زهوارهای آماده شده را انجام دهد؛
- ۲- چسب زدن نر صفحات تخته خرد چوب را انجام دهد؛
- ۳- تنگ و پیچ دستی را آماده کند؛
- ۴- پرس زهوار چسبان پنوماتیک را کنترل و تنظیم کند؛
- ۵- صفحات و زهوارها را بین تنگ و پیچ دستی قرار دهد؛
- ۶- فشار مناسب را تنظیم و عمل چسباندن زهوار را انجام دهد؛
- ۷- صفحات زهوار چسبانده شده را کنترل و آماده کند؛
- ۸- نوار PVC ، لترون و ... را به وسیله دستگاه لبه چسبان به نر صفحات MDF و ... بچسباند.

زمان تدریس: ۲۴ ساعت عملی



۶- زهوار چسبانی




شکل ۲-۶- زهوار ساده که به لبه صفحات کتابخانه چسبانده شده

۱-۶- چسب زدن زهوارها

برای چسباندن زهوارها به نر صفحات از چسب سرد مایع استفاده کنید. این چسب را که معمولاً چسب کازئین می‌گویند به رنگ سفید هستند و با نام‌های مختلف، مانند چسب پونال^۱، کی‌گل وغیره در بازار موجود است.

مایع سفید رنگ چسب را قبل از مصرف به غلظتی مانند غلظت عسل برسانید. برای این کار معمولاً چنان‌چه سه قسمت چسب را با یک قسمت آب محلول کنید غلظت مورد نیاز به دست می‌آید، اما ممکن است بعضی کارخانه‌های سازنده چسب خود را با غلظت بیشتر و یا کمتر به بازار بدهند؛ از این رو آن را کنترل و آماده نمایید و در حرارت حدود ۱۵°C آن را مصرف کنید.

۱-۶- استفاده از قلم مو: پس از آماده کردن چسب آن را داخل ظرف مناسب دردار بروزید و از قلم مو برای چسب زدن استفاده کنید(شکل ۶-۳). بهتر است قلم مو را داخل



شکل ۳-۶- قلم مو و ظرف چسب

مقدمه: در تولید کالای صفحه‌ای سعی بر این است که از چوب خالص (ماسیو) کمتر استفاده گردد و بیشتر از صفحات بروورde مانند MDF، تخته خرد چوب، تخته فیبر، تخته چندلایی استفاده می‌کنند. این صفحات به علت استفاده از خرد چوب در ساختمان آن دارای الیاف به هم پیوسته، مانند چوب ماسیو نیستند؛ از این رو برای تحمل نیروهای مختلف، خصوصاً نیروی مقاومت خمی، مانند چوب مقاومت کافی ندارند، به همین دلیل از آنها در تولیداتی که به تحمل فشار و خمش، ضربه، کشش و پیچش بسیار نیاز باشد کمتر استفاده می‌گردد و از طرفی به علت مقاومت خوب آن در مقابل نیروی هم کشیدگی و واکشیدگی نسبت به چوب، در ساخت کالای صفحه‌ای (کابینت) استفاده فراوانی دارد، اما برای تقویت نسبی آن در جاهایی که مجبور به تحمل فشار می‌شود، مانند طبقات کتابخانه، سطوح آن را روکش می‌کنند و به لبه‌های آن (نر صفحات) نیز روکش می‌چسبانند و برای تقویت و ایجاد زیبایی بیشتر به نر صفحات تخته خرد چوب زهوار چوبی ساده یا پروفیل خورده (فرم داده شده) می‌چسبانند (شکل ۶-۱).



شکل ۱-۶- زهوارهای پروفیل زده شده

در کتابخانه‌ای که مشغول ساخت آن هستید به نر صفحات آن، طبق نقشه زهوار ساده به ابعاد $16 \times 1^{\circ} \times 16$ میلیمتر، مانند شکل ۶-۲ چسبانده شده که طول آن معادل طول یا عرض صفحات به کار برده شده است. این زهوارها را از چوب راش قبلًاً تهیه کرده‌اید.

چسب در خلل و فرج آنها نفوذ کند و بهتر به هم بچسبند؛ بنابراین مانند شکل ۶-۶ ابتدا صفحه تخته خرد چوب را به طور عمودی بین گیره، میز کار محکم کنید؛ به نحوی که طرف نز صفحه که می خواهد چسب بزنید بالا باشد، سپس به وسیله قلم مو یا یک قطعه کوچک چوب لایه نازکی از چسب به روی سطح ضخامت آن بمالید. دقت کنید چسب باید به مقدار کافی به نز صفحه مالیده شود؛ به نحوی که به علت زیاد بودن از لبه ضخامت صفحه ریش نکند و یا به علت کم بودن قسمتی از سطح آن خشک و بدون چسب باقی نماند.



شکل ۶-۶- چسب زدن زهوار چوبی به وسیله قلم مو

چسب مایع بزنید و مانند شکل ۶-۶ روی یک سطح زهوار بمالید. برای این کار بهتر است یک سر زهوار را روی سطح نتوپان (قطعه کار) قرار دهید که روی صفحه میز کار برای چسباندن گذاشته اید و چنانچه قلم مو در دسترس نبود از قطعه چوب و یا یک قطعه روکش برای چسب زدن، مانند شکل ۶-۵ استفاده کنید و تمام سطح طولی یک طرف عرض زهوار را چسب بزنید.



شکل ۶-۶- چسب زدن ضخامت صفحه تخته خرد چوب

۱-۲-۶- تهیه قطعات فیبر و میخ: بعد از عمل چسب
زدن برای چسباندن زهوارها به نز صفحات باید دو سطح چسب خورده را به یکدیگر فشار دهید و بنا به حرارت محیط حدود ۲ تا ۱۲ ساعت آن را در حال فشرده رها کنید تا مقاومت لازم را برای عملیات بعدی به دست آورند و برای این کار می توانید از روش ساده فشردن با میخ استفاده کنید و تعدادی میخ را به طور موقت روی آن بکویید. برای این کار به این ترتیب عمل کنید:
الف) تعدادی تکه فیبر یا روکش ضخیم کوچک به ابعاد حدود $20 \times 20 \times 20$ میلیمتر تهیه کنید و به وسط هر کدام یک عدد میخ سنجاقی و یا کبریتی بکویید (شکل ۶-۷). برای کوییدن میخ، قطعات را روی سطح نتوپان - که هنوز روکش نشده -



شکل ۶-۶- چسب زدن زهوار به وسیله یک قطعه چوب

۲-۶- چسب زدن نز صفحات
برای استحکام کامل سطح زهوار به نز صفحات باید پس از چسب زدن زهوار، به نز صفحه تخته خرد چوب نیز چسب بزنید تا هر دو سطح رطوبت ناشی از چسب را به دست آورند و



شکل ۶-۷- تهیه قطعات کوچک فیبر و میخ برای عملیات چسباندن زهوار

ایجاد فشردگی لازم پس از خشک شدن چسب و چسباندن زهوار با شکستن فیبر زیر میخ بین گل میخ و زهوار فاصله ایجاد کنید. میخ را با کمک میخ کش (گازابر) بکشید. برای این کار می توانید از میخ کش سر چکش خود نیز استفاده کنید (شکل ۶-۹).



شکل ۶-۸- چسباندن زهوار روی طول صفحه با چکش میخ کش دار

ج) بعد از عملیات زهوار کوبی به عرض صفحه آن را از گیره باز کنید و طرف طول آن را به گیره بینید و عمل کوبیدن تکه های فیبر میخ دار را به فاصله ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر از یکدیگر روی زهوار ادامه دهید و این عمل را برای دو طرف دیگر صفحه نیز انجام دهید و بقیه صفحات را به این ترتیب زهوار چسبانی

بگذارید و میخ ها را طوری با چکش بکویید که از طرف دیگر فیبر حدود ۱ میلیمتر خارج شود.

ب) نز صفحه نوپان را که قبل از طرف عرض به گیره میز کار محکم کنید و زهوار چسب زده شده را روی آن قرار دهید. چنان چه عرض زهوار را حدود ۱ میلیمتر بزرگتر از ضخامت صفحه تهیه کرده باشید بهتر است، لبه زهوار را با سطح صفحه همرو کنید و یا حدود ۵٪ میلیمتر بالاتر از صفحه قرار دهید و تکه فیبر میخ دار را با چکش روی آن بکویید. فیبر یا روکش بین میخ و زهوار باعث می گردد میخ نتواند تا انتهای داخل چوب زهوار شود شکل ۶-۸ و به همین دلیل ضمن



شکل ۶-۹- عمل زهوار کوبی عرض صفحه با فیبر میخ دار

نمی‌چسبد.

کنید و بعد از حدود دست کم ۴ ساعت ابتدا تکه فیبرها را جدا کنید و سپس میخ‌ها را بکشید و در این مرحله کاری، به این نکات دقت کنید :


۳-۶- آماده کردن تنگ و پیچ دستی

زهوار چسبانی به طریق گفته شده قبلی باعث می‌گردد بعد از کشیدن میخ‌های روی زهوار، سوراخ‌های ریزی در سطح زهوار ایجاد گردد که در عملیات رنگ‌کاری آنها را به وسیله بتونه پر می‌کنند، اما چنان‌چه هدف استفاده چوب‌های مرغوب برای زهوار و ایجاد یک کار هنری باشد زهوار چسبانی را بهتر است با کمک ابزارهای فشار دهنده، مانند گیره و تنگ انجام دهید و متناسب با اندازه‌ها و شکل هر کار گیره و تنگ لازم را قبل‌آماده کنید، از این‌رو برای زهوار چسبانی دور صفحات کتابخانه پیچ دستی بلند و تنگ را آماده نمایید (شکل ۶-۱۰).

– دقت کنید ته میخ داخل زهوار باقی نماند، چون باعث برخورد ابزار به آن در عملیات بعدی می‌شود و ابزار تیز را خراب می‌کند؛

– دقت کنید میزان چسب زدن شما به حدی باشد که بعد از کوبیدن میخ‌ها یک باریکه سفید چسب بین درز زهوار و صفحه به وجود آید و این مقدار چسب را قبل از خشک شدن کامل به وسیله نوک مغار از روی کار پاک کنید؛

– دقت کنید هیچ جای زهوار پایین‌تر از روی سطح کار نباشد؛ در غیر این صورت، روکش زیر پرس به سطح آن



شکل ۶-۱۰- انواع گیره یا پیچ دستی و تنگ

چسب بزنید و از قسمت بدون چسب روی تکیه‌گاه پایین قرار دهید، سپس دو لبه نر صفحه کار را چسب بمالید و یک طرف آن را روی سطح چسب خورده زهوار پایینی قرار دهید و در مرحله سوم زهوار فوقانی را چسب بزنید و روی نر فوقانی کار قرار دهید. در مرحله چهارم جای سیلندرها را روی پایه‌های متحرک پشت زهوار تنظیم و آن‌ها را ثابت کنید.

(د) فشار پرس را طوری تنظیم کنید که به هر سیلندر ۱۵ بار فشار وارد گردد؛ البته این فشار گاهی برای چسباندن چوب‌های ماسیو به یکدیگر - هرگاه قطر زیاد داشته باشند - تا ۱۲۰ بار در هر سیلندر می‌رسد؛


(ه) برای استفاده از پرس پنوماتیک میزی زهوار چسبان می‌توانید یک جا چهار زهوار اطراف صفحه را همزمان بچسبانید. برای این کار زهوارها را ابتدا چسب بزنید و سپس چهار طرف

۴-۶- تنظیم و کنترل پرس پنوماتیک زهوار چسبان
در کارخانجات بزرگ و کارگاه‌های مجهر به تکنولوژی جدید عملیات زهوار چسبانی به وسیله تنگ‌های پنوماتیکی یا هیدرولیکی انجام می‌شود. این تنگ‌ها را در انواع افقی میزی مانند شکل ۱۱-۶ و عمودی شکل ۱۲-۶ می‌توانید مورد استفاده قرار دهید. برای تنظیم و به کارگیری این پرس‌ها این گونه عمل کنید:


الف) پرس را مناسب با کار خود انتخاب کنید، مثلاً برای عملیات زهوار چسبانی صفحات کتابخانه فشار هر سیلندر را با قدرت ۱۵ بار استفاده کنید؛

ب) پایه‌های متحرک پرس را نسبت به ابعاد صفحه خود روی کشو و ریل حرکت دهید و تنظیم کنید؛

ج) برای استفاده از پرس عمودی، ابتدا یک زهوار را




شکل ۱۱-۶- پرس پنوماتیک میزی زهوار چسبان



شکل ۱۲-۶- تنگ یا پرس پنوماتیک عمودی

می برنند که برای کار کردن با آنها، پس از این که صفحات و زهوارها را – مانند طریقه گفته شده قبلی (در پرس پنوماتیک) – در روی پایه‌های تنگ بین دهانه آن قراردادید و سیلندرها را تنظیم نمودید، اهرم پشت هر سیلندر را با دست بگیرید و به پایین بیاورید تا پیستون به صورت هیدرولیکی جابه‌جا شود و فشار لازم، برای چسباندن زهوار به عمل آید.

برای استقرار تنگ یا پیچ دستی ساده در صفحات بزرگ
مانند شکل ۱۴ بین طریق عمل کنید :



شکل ۱۴-۶- نحوه کاربرد تنگ ساده در چسباندن صفحه‌های بزرگ

(الف) ابتدا تعدادی تنگ را در فاصله ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر موازی یکدیگر روی زمین قرار دهید و فاصله بین دو فک آن را نیز متناسب با طول صفحه خود تنظیم کنید و سپس زهوار را به طریقی که در مبحث ۶-۴ گفته شد چسب بزنید و تنگ‌های زیرین را با گرداندن پیچ فک ثابت قدری محکم کنید.


(ب) برای جلوگیری از بالازدگی صفحات بزرگ (محدب شدن سطح رویی صفحه) بین هر دو تنگ از طرف سطح روی صفحه یک تنگ، مانند شکل ۱۴-۶ قرار دهید و لوله یا بازوی طولی تنگ را به روی صفحه کار فشار دهید که فاصله‌ای بین آن و صفحه نباشد و سپس تنگ را محکم کنید.

(ج) به جای تنگ می‌توانید از پیچ دستی بلند که در شکل ۹-۶ نشان داده شده استفاده کنید و برای این کار دهانه گیره‌ها را باز کنید و آن‌ها را روی زمین بخوابانید و همان شیوه چسباندن زهوار را با تنگ برای چسباندن زهوار با پیچ دستی نیز اعمال کنید.

نر صفحه کار را نیز چسب بمالید و دو زهوار عرضی و طولی مجاور یکدیگر را به تکیه‌گاه ثابت تکیه دهید؛ به نحوی که طرف چسبدار آن‌ها به طرف داخل میز باشد و سپس صفحه کار مورد نظر را روی صفحه میز برس بگذارید و دو نر مجاور آن را به دو زهوار مذکور تکیه دهید و در مرحله بعدی دو زهوار باقیمانده را به نرهای مجاور بیرونی و آزاد صفحه کار که چسب خورده‌اند قرار دهید و چهار عدد سیلندر و پیستون روی صفحه میز را دو به دو در هر طرف طول و عرض داخلی سطح میز پشت زهوار تنظیم و ثابت کنید و با تنظیم فشار هوای ۱۵ بار برای هر سیلندر کلید جریان هوای فشرده را در حالت باز قرار داده، عمل زهوار چسبانی را انجام دهید و بنابر حرارت محیط (تابستان یا زمستان) بین ۲ تا ۱۲ ساعت صبر کنید؛ سپس فشار شیر را بسته و صفحه کار را برای عملیات بعدی از روی پرس پنوماتیک خارج نمایید. دقت کنید در عملیات زهوار چسبانی با پرس یا پرس یا تنگ پنوماتیک میزی زیر صفحه کاغذ بگذارید تا صفحه به میز پرس نچسبد.

۵-۶- استقرار صفحات و زهوارها بین تنگ و پیچ دستی

با توجه به ابعاد بزرگ صفحات در تولید کالای صفحه‌ای سعی می‌شود در کارخانجات تولیدی از سیستم تنگ‌ها و پیچ دستی‌های عمودی بیشتر استفاده کنند و حتی تنگ‌های با سیستم هیدرولیکی ساده را به صورت عمودی مانند شکل ۱۳-۶ به کار




شکل ۱۳-۶- تنگ هیدرولیکی اهرمی دیواری

هیدرولیکی قرار دهد، پس از بیرون آوردن و برداخت متوجه می شوید خط بین درز زهوار و صفحه کار دیده می شود.

دو سر زهوار طولی و عرضی صفحه باید کاملاً به هم جفت شده باشند و درز آنها ممکن است به صورت ساده و یا ۴۵ درجه باشد که موقع قطع طول زهوار و چسباندن به نر صفحات ایجاد کرده اید (شکل های ۱۵-۱۶ و ۱۶-۱۷). سطح روی صفحات و زهوارها باید کاملاً مساوی باشند؛ از این رو یک خط کش بلند یا ستاره بعد از اتمام عمل چسباندن روی آن بگذارید و کنترل کنید و چنانچه سطح زهوارها برجسته تر بود باید به وسیله رنده دستی یا رنده دستی برقی کم تبع روى آن ها را رنده کنید و با یکدیگر کاملاً «همرو»^۱ نمایید. و دقت کنید هیچ جای زهوار پایین تر از ضخامت صفحه نباشد.

دقت کنید میخ به زهوار باقی نمانده باشد و یا ترک های عمیق و گره مرده در سطح زهوار نباشد.




شکل ۱۶-۶- گوشه زهوار به صورت ۴۵ درجه

۶-۶- اعمال فشار مناسب و چسباندن زهوار به صفحات

برای اعمال فشار مناسب همان گونه که در مبحث ۶-۶ گفته شد فشار را باید حدود ۱۵ بار به صورت دستی یا هیدرولیکی یا پنوماتیکی وارد کنید تا زهوارها به صفحات بچسبند و این فشار را با کمک وسائل فشار، مانند انواع پیچ دستی یا تنگ (ساده، پنوماتیک و هیدرولیک) یا کوییدن میخ به کار بندید.

۷-۶- کنترل مرغوبیت زهوارهای چسبانده شده به دور صفحات

پس از محکم کردن و فشردن زهوار به روی نر صفحات باید چسب اطراف آن را پاک کنید و به درز بین لبه صفحه و زهوار با دقت نگاه کنید تا مطمئن شوید که کاملاً به هم جفت شده و چسبیده اند چون اگر بین آنها فاصله داشته باشد و به همان صورت معیوب روکش را روی آن جور کنید و به زیر پرس گرم



شکل ۱۵-۶- گوشه زهوار به صورت ساده

تا ۳ میلی متر یا نوارهای مصنوعی به ضخامت یا نر صفحات به وسیله ماشین لبه چسبان انجام می شود.

چسباندن زهوار و نوارهای از جنس چوب، PVC ، لترون و ... به نزکار یا صفحات مانند MDF و نوپان را با استفاده از دستگاه های لبه چسبان دستی یا ماشینی (میزی و رومیزی) مانند شکل صفحه بعد انجام دهید (شکل های ۱۷-۲۰ تا ۱۶-۲۰) از این وسائل لبه چسبان برای چسباندن زهوار نازک چوبی یا نوار

۸-۶- ماشین لبه چسبان

در ساخت کتابخانه به جای نوپان ساده می توانید از نوپان روکش شده یا ملامینه استفاده کنید حتی به جای آن می توانید از صفحات MDF روکش شده استفاده نمایید در این صورت احتیاج به پرس نیز ندارید. امروزه مقاوم کردن و قشنگ نمودن صفحات بپروردگار مذکور برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و ایجاد پوسیدگی به وسیله چسباندن زهوارهای نازک از چوب طبیعی به ضخامت

۱- دو قطعه را در یک سطح کردن «همرو» گویند.



شکل ۱۸-۶— لبه چسبان دستی رومیزی



شکل ۱۷-۶— لبه چسبان دستی برای سطوح صاف و منحنی



شکل ۲۰-۶— لبه چسبان اتوماتیک



شکل ۱۹-۶— لبه چسبان نیمه اتوماتیک

مانع انتخاب شما باشد؛ در صورت تمایل به استفاده از نوارهای لبه چسبان می‌توانید از نوارهای آغشته شده آماده در بازار استفاده کنید که با کمک یک اطو داغ و با فشار دست نوار به راحتی به ضخامت صفحات MDF و یا نتوپان شما چسبیده می‌شود. این نوارها در لبه چسبان دستی، رومیزی و ماشینی نیز کاربرد دارد.

دستورالعمل کاربرد لبه چسبان دستی

- ۱- حلقه نوار یک طرف چسبدار لبه چسبان را با عرض متناسب با ضخامت صفحه کار خود انتخاب کنید و در مقر دستگاه لبه چسبان دستی طبق شکل قرار دهید و سر نوار را از شیار پشت غلطک‌های فشار داخل کنید (شکل ۶-۲۱).

مخصوص به ضخامت تا ۳ میلی‌متر و عرض تا ۶۰ میلی‌متر به لبه‌های صفحات کار خود که به صورت مستقیم و یا منحنی می‌باشند استفاده نمایید. قبل از چسب مورد نیاز خود را حتی المقدور از نوع گرانول همنگ با روکش صفحات که به کار برده‌اید انتخاب کنید.

چسب گرانول با مقایسه چسب‌های قالبی که در بازار

وجود دارد با صرفه‌تر از نظر قیمت که حدود $\frac{1}{3}$ و زمان چسبندگی $\frac{1}{2}$ تا $\frac{1}{3}$ می‌باشد و هم‌چنین میزان مصرف است.

دقت کنید نداشتن وسایل لبه چسبان اختصاصی نیز نباید

۵— با فشار بر اهرم جلوی دستگاه به وسیله دست چپ و روشن کردن دستگاه با زدن کلید انتهای دسته آن با دست راست دستگاه لبه چسبان را روی ضخامت صفحه هدایت نمایید.

۶— با فشار دست نوار لبه چسبان را از ابتدای ضخامت صفحه کار روی نر صفحه حرکت دهید به طوری که با نرم شدن چسب پشت نوار در اثر حرارت دستگاه و فشار غلطک ایجاد شده نوار مربوطه به طور یکنواخت بروی لبه صفحه چسبانده شود.

۷— چنانچه عرض نوار لبه چسبان از یک طرف یا دوطرف لبه صفحه کار بیرون آمده باشد این اضافات را به وسیله رندۀ مخصوص مانند شکل ۶-۲۴ رنده کنید. دقت کنید دهانه رندۀ لبه رند را دقیقاً به اندازه ضخامت صفحه تنظیم کنید.



شکل ۶-۲۴— رندۀ دوطرفه لبه‌های اضافی نوار

۸— اگر لبه نوار لبه چسبان از ابتدا و انتهای ضخامت صفحه کارتان بیرون آمده باشد با دستگاه کوچک گیوتین اضافات آن را طبق شکل قیچی نمایید (شکل ۶-۲۵).



شکل ۶-۲۵— گیوتین برای قیچی کردن لبه اضافی

۹— چنانچه لبه کار شما به صورت دوراهه (پله‌دار) می‌باشد طبق شکل از لبه چسبان با یک گونیای قابل تنظیم استفاده کنید (شکل های ۶-۲۶ تا ۶-۲۸).



شکل ۶-۲۱— دستگاه لبه چسبان با دهانه قابل تنظیم برای ضخامت‌های مختلف

۲— دوشاخه دستگاه را به پریز برق ۲۲° ولت وصل نمایید تا حرارت لازم برای 30°C تا 50°C تأمین گردد.

۳— صفحه موردنظر MDF یا نتوپان را برای لبه چسبان کردن نوار روی آن درگیره میز کار به طور عمودی طوری قرار دهید که ضخامت آن به طرف بالا قرار گیرد (شکل ۶-۲۲).



شکل ۶-۲۲— لبه چسبانی ضخامت‌های مستقیم

۴— فاصله گونیا یا دهانه تکیه‌گاه کنار صفحه دستگاه را تنظیم کنید (متناسب یا ضخامت صفحه) تا گونیاهای دستگاه به کنار صفحه تکیه داده شوند و هدایت صحیح صورت گیرد (شکل ۶-۲۳)




شکل ۶-۲۳— لبه چسبانی ضخامت‌های قوس‌دار

انتهای آن با تیغه‌های گیوتین یا اره مخصوص قطع می‌گردد و اضافات لبه بالا و پایین آن نیز با تیغه‌های فرز به صورت ساده یا فرم دار طوری شکل داده می‌شود که لبه تیزی نداشته باشد و این عمل به قدری دقیق انجام می‌گیرد که روکش‌های مذکور پس از چسبیده شدن مانع نفوذ رطوبت به داخل صفحات می‌گردد و مقاومت به ضربه‌پذیری صفحه‌ها را نیز افزایش می‌دهد (شکل‌های ۶-۳۱ تا ۶-۳۶).



شکل ۶-۲۶—لبه چسبانی دو راهه صفحات



شکل ۶-۲۹—ترتیب عملیات لبه چسبانی



سه غلطک پرس چسب تنظیم برنامه کامپیوتر پیش فرز لبه نوار قطر زهوار چوب و نوار
شکل ۶-۳۰



شکل ۶-۳۱

دستور العمل کاربرد ماشین‌های لبه چسبان

- ۱— قسمت‌های مختلف ماشین لبه چسبان را از نظر سلامت آن کنترل کنید.
- ۲— ابعاد صفحه MDF یا نوپان را از نظر طول و عرض و ضخامت دقیقاً اندازه‌گیری نمایید.
- ۳— کلیدهای تابلوی فرمان را طبق ابعاد صفحه خود تنظیم نمایید و برای لبه چسبانی آماده کنید و اطلاعات طول نوار را در صفحه دیجیتالی ثبت کنید.
- ۴— حلقه نوار لترون یا PVC و یا ... را در مرکز سینی و



شکل ۶-۲۷—لبه چسبانی سطوح پله‌دار



شکل ۶-۲۸—لبه چسبان با تکیه‌گاه یک طرفه

کار با ماشین‌های لبه چسبان

با توجه به مکانیسم عمل ماشین‌های لبه چسبان که به صورت ساده یا اتوماتیک صفحات MDF—نوپان—HDF و ... را از یک طرف داخل ماشین می‌کنند و طبق شکل ۶-۲۹، با تنظیم ماشین نوار نازک لترون، PVC و ... یا زهوار چوبی (در ماشین‌های اتوماتیک تا ۱۲ میلی‌متر ضخامت) پس از چسب خوردن با حرارت، روی ضخامت صفحه قرار داده می‌شود و با عبور از غلطک‌های مسیر به لبه فشرده شده می‌چسبد و ابتدا و



شکل ۳۴-۶—لبه چسبان اتوماتیک

رول نوار قرار دهید. شکل ۳۲-۶ و چسب گرانول مناسب را در مخزن چسب ببریزید.



شکل ۳۲-۶—با این ماشین صفحات ساده و قوسدار را لبه چسبانی کنید.

- ۷—دقت کنید صفحات کار دقیقاً موازی از بین غلطک های بالا و پایین صفحات ماشین عبور داده شود.
- ۸—ماشین اتوماتیک لبه چسبان توسط گیوتین ابتدا و انتهای نوار را مطابق طول و عرض تعريف شده برای ماشین در اول و آخر صفحه قطع می نماید و هم چنین غلطک ها و توپی های فرز لبه های اضافی نوار را از بالا و پایین صفحه لبه چسبان شده می رند و آن را پخت می زند تا تیزی نداشته باشد.
- ۹—پس از خروج صفحه از ماشین ضلع دیگر آن را برای عملیات لبه چسبانی داخل ماشین قرار دهید.
- ۱۰—در پایان صفحه کامل شده را با دست از روی ماشین بردارید و برای مراحل بعدی عملیات تولید هدایت کنید.
- ۱۱—چنان چه از ماشین لبه چسبان ساده استفاده می کنید که فاقد گیوتین برای قیچی کردن ابتدا و انتهای دقیق نوار و یا پخت زدن لبه بالا و پایین نوار به وسیله توپی های فرز می باشد از وسایل دستی مانند فرز پختن یا رنده و گیوتین مخصوص استفاده کنید (شکل های ۳۵-۶ تا ۳۷-۶).



شکل ۳۵-۶—رنده لبه نوار

۵—لبه نوار را از بین غلطک های مربوط عبور دهید و فشار غلطک های مختلف را در پشت آن برقرار کنید (شکل ۳۳-۶).



شکل ۳۳-۶

۶—صفحات آماده برای لبه چسبان را به ترتیب با تکیه بر گونیا و صفحه اصلی ماشین عبور دهید یا در ماشین های اتوماتیک صفحات را بین صفحه های جلو دهنده ماشین قرار دهید تا با ورود آن میکروسوئیچ ماشین لبه چسبان عمل کرده و دستگاه چسب زدن را به کار بیندازد و ضخامت صفحات و یک طرف نوار مربوطه را به چسب گرم آغشته کند. با عبور از غلطک ها با فشار نوار را به لبه یا ضخامت صفحات بچسباند (شکل ۳۴-۶).

۱۳- صفحات قوس دار را به صورت هدایت دستی با تکیه

سطح آن به صفحه اصلی ماشین متناسب با قویی که دارد طبق شکل به غلطک مربوطه به طور یکنواخت فشرده کنید تا لبه چسبانی شود (شکل ۶-۳۹).



چسباندن منحنی
شکل ۶-۳۹

۱۴- پروژه های تولیدی شما می تواند به صورت سطوح

شیبدار طراحی شده باشد در این صورت لازم است لبه چسبانی نوارهای نازک متناسب با سطوح کار خود را در سطح شیبدار انجام دهید. برای این کار سطح صفحه اصلی ماشین لبه چسبان را بایستی تحت شیب مناسب قرار دهید - ماشین هایی نیز ساخته شده است که صفحه آن در جلوی گونیا به وسیله لولا تحت زوایای مختلف قابل تنظیم می باشد و در صورت عدم دسترسی به این نوع ماشین لازم است یک قطعه کمکی با شیب مناسب طراحی کنید و بسازید و روی صفحه اصلی لبه چسبان قرار دهید و سپس با تکیه صفحات MDF یا توبان کار خود به آن طبق شکل لبه چسبانی را در سطح شیبدار ضخامت آن انجام دهید (شکل ۶-۴۰).




چسباندن زاویه
شکل ۶-۴۰



شکل ۶-۳۶- قطع کن نوار



شکل ۶-۳۷- فرز لبه نوار رند



شکل ۶-۳۸- استقرار زهوار یا روکش چوبی برای نوار چسبانی چوبی

۱۲- زهوارهای چوبی لبه چسبان را که به صورت رول قابل استفاده نیستند پس از انتخاب نوع چوب و اندازه کردن ابعاد آن متناسب با طول و ضخامت صفحه روی صفحه ماشین به صورت دسته ای قرار دهید تا با شروع کار ماشین غلطک مربوطه به صورت تک تک آن ها را به داخل هدایت نموده و مورد استفاده قرار دهد شکل ۶-۳۸ دقت کنید چسبی که در مخزن گرم کننده می ریزید باید متناسب حرارت ماشین لبه چسبان که تنظیم کرده اید باشد و با جنس نوار لبه چسبان نیز تناسب داشته باشد چون چسب گرانول برای حرارت بالا، متوسط و کم وجود دارد که بیشتر از 100°C می باشند.

۱۵— دستگاه‌های ساده لبه چسبان توسط صنعتگران کشور خودمان نیز ساخته شده که مناسب محل‌های آموزشی فنی می‌باشد این ماشین چسب زده شده قبلی به یک طرف نوار را به‌وسیله المنت یا هوای گرم حرارت می‌دهد و صفحه MDF را با فشار دست و با تکیه بر گونیا ماشین به نوار فشرده نموده و عبور بزنید (شکل ۶-۴۱).



شکل ۶-۴۱— دستگاه لبه چسبان ساده برای نوارهای اطوئی یک طرف چسبدار

۶-۹ نمونه سؤالات ارزشیابی

- ۱- در شکل ۶-۴۲ دانشجوی صنایع چوب مشغول انجام چه کاری است و چرا زیر قطعه کار و روی صفحه میز کار ورق نئوپان گذاشته است؟



شکل ۶-۴۲

- ۲- چرا زهوار چوبی به اطراف صفحات تخته خرد چوب می‌حسابند؟
۳- چرا از قطعه فیبر با مینخ برای زهوارکوبی استفاده می‌کنند؟
۴- سطح زهوارهای چسبیده شده اطراف صفحه نسبت به سطح کار چه وضعیتی باید داشته باشند؟
۵- زهوارهای مورد نیاز کار خود را برای چسباندن آماده کنید.
۶- صفحات کار خود را برای عملیات چسباندن زهوار آماده کنید.
۷- چسب سرد مایع مورد نیاز را آماده کنید.
۸- صفحات کار خود را زهوارچسبانی کنید.
۹- مرغوبیت زهوارهای چسبانده شده را کنترل کنید.
۱۰- فشار لازم برای چسباندن زهوار با پرس اتوماتیک چند بار است.
۱۱- مفهوم شکل ۶-۴۳ چیست و چه استفاده‌ای در زهوارچسبانی دارد؟



شکل ۶-۴۳

- ۱۲- سه نوع ماشین لبه‌چسبان را نام ببرید.
- ۱۳- در چه مواردی از نوار لبه‌چسبان در کاینت‌سازی استفاده می‌کنند؟
- ۱۴- نوارهای لبه‌چسبان از جنس چیست؟
- ۱۵- یک نوع چسب مناسب در لبه‌چسبان ماشینی را نام ببرید.
- ۱۶- لبه‌چسبان به چه فرمی در بازار عرضه می‌شود؟
- ۱۷- اگر وسائل لبه‌چسبان اختصاصی نداشته باشد چگونه لبه‌چسبانی می‌کنید؟
- ۱۸- مکانیسم عمل ماشینی لبه‌چسبان چیست؟
- ۱۹- نوار لبه‌چسبان را در سطح شیب‌دار چگونه می‌چسبانید؟
- ۲۰- چرا لبه نوار لبه‌چسبان را پس از مصرف پخ می‌زنند؟
- ۲۱- عرض زهواری که به لبه نویان یا MDF می‌چسبانید چند میلی‌متر بیشتر از ضخامت نویان باید باشد؟

- | | |
|------------------|----------------|
| الف : ۵ میلی‌متر | ب : ۴ میلی‌متر |
| ج : ۳ میلی‌متر | د : ۱ میلی‌متر |
- ۲۲- کوبیدن تکه‌های فیبر میخ‌دار برای اعمال فشار و چسباندن زهوارهای چسب زده به نویان چه فاصله‌ای باهم دارند؟
- | | |
|------------------------|------------------------|
| الف : ۲ تا ۴ سانتی‌متر | ب : ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر |
| ج : ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر | د : ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر |
- ۲۳- برای تولید یک کار مرغوب زهوار چوبی ضخیم با چه وسیله‌ای دور صفحات نویان یا MDF چسبانده می‌شود؟
- | | |
|----------------------|---------------------|
| الف : میخ و تکه فیبر | ب : پرس مونتاژ کاری |
| ج : گیره و تنگ مخصوص | د : ماشین لبه‌چسبان |
- ۲۴- برای چسباندن زهوار ضخیم چوبی به لبه صفحات بزرگ فاصله تنگ یا پیچ دستی را چند سانتی‌متر از یکدیگر قرار می‌دهید.
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| الف : ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر | ب : ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر |
| ج : ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر | د : ۶۰ تا ۸۰ سانتی‌متر |