

*تبديل مقاييسها
طولي - سطحي - حجمي - وزني

١ كيلو گرم	١ متر مكعب	١ يارد مكعب
١ من تبريز	١ يارد مكعب	١ يارد مكعب
١ بود روسي	١ يارد مكعب	٠٨٣٦ متر مربع
١ كيلو گرم	١ يارد	٩١٤٤ سانتي متر
١ رى	١ متر مربع	١٩٦١ يارد
١ رى	١ متر مربع	٧٦٤٠ يارد مكعب
١ خروار	١ فوت مربع	٠٩٣٠ متر مربع
١ تن	١ فوت مربع	٤٠٤٠ هكتار
١ خروار	١ مایل	٥٦٢١ كيلومتر
١ چارك	١ هكتار	٤٧١٢ اكر
١ مشقال	١ مایل	٦٠٩١ كيلومتر
١ سير	١ مایل	١٦٩٣٠ متر
١ نخود	١ سانتي متر مربع	١٥٥٠ اينچ مربع
١ پاند	١ اينچ مربع	٤٥٢٦ سانتي متر مربع
١ من تبريز	١ ميلی متر	٣٩٠٠ اينچ
١ چارك	١ اينچ	٤٠٠٢٥ ميلی متر
١ چارك	١ اينچ	٥٤٢٢ سانتي متر
١ اونس	١ متر	٩٣٠١ يارد
١ گرم	١ يارد	٩١٤٠ متر
١ كيلو گرم	١ سانتي متر	٣٩٣٠ اينچ
١ سير	١ ليتر	٧٥٩٨١ پينت
١ گندم	١ پينت	٥٨٤٠ ليتر
١ خروار	١ گالان	٤٤٥٤٠ ليتر
١ رى	١ گالان اميريال	٩٩٢٤٥٤ ليتر
١ مشقال	١ هكتار	٤٧١٢٤ جريب
١ نخود	١ جريب	٤٥٠٠ هكتار
١ پاند	١ يارد مربع	٨٣٦٠ سانتي متر مربع
١ مايل مربع	١ هكتار	٠٠١٠ كيلومتر مربع
١ كيلومتر مربع	١ مايل درياني	٦٨٠٠ فوت
١ متر مكعب	١ مايل درياني	٥١٥٢١ مايل
١ فوت مكعب	١ فوت	١٢ اينچ

* مرجع : مجلة سينا كاشي

واژه‌نامه

Abrasion	سایش
Albite	آلبیت (فلدسبات سدیک)
Alcohol	الکل
Alkaline oxides	اکسیدهای قلیایی
Alumina	آلومینا (آلومینیم اکسید)
Amount	مقدار
Anorthite	آنورتیت (فلدسبات کلسیک)
Apparent density	دانسیته (چگالی) ظاهري
Area	سطح
Ball clay	بال کلی
Batch	آمیز (بچ)
Bentonite	بنتونیت
Borax	بوراکس
Bulk density	دانسیته (چگالی) کلی
Calculation	محاسبه
Caliper	کولیس
Cement	سیمان
Ceramic industries	صنایع سرامیک
Charging	بارگیری
Chemical analysis	آنالیز شیمیایی
China clay	حاک چینی (کائولین)
Critical velocity	سرعت بحرانی
Cobalt	کالت

Coefficient	ضریب
Comparison	مقایسه
Component	جزء
Dimension	بعد
Dolomite	دولومیت
Dryer	خشک کن
Drying shrinkage	انقباض خشک
Dry length of test piece	طول خشک قطعه
Equal	مساوی، برابر
Expansion	انبساط
External diameter	قطر خارجی
External lining	جداره (لایه‌ی) خارجی
Factor	ضریب
Feldspar	فلدسبات
Firing shrinkage	انقباض پخت
Fluid	سوخت
Glass	شیشه
Graduated cylinder	استوانه مدرج
Heat	حرارت
Height	ارتفاع
Immersion	غوطه‌وری
Impact	ضریب
Internal diameter	قطر داخلی
Internal lining	جداره (لایه‌ی) داخلی
Jar mill	جارمیل
Length	طول
Lining	جداره
Litre	لیتر
Loss on ignition	افت حرارتی
Measurment	اندازه‌گیری
Meter	متر

Mica	میکا
Mineral	مینرال، کانی
Mineral analysis	آنالیز مینرالی
Mixture	محلوط
Moisture	رطوبت
Moisture content	مقدار رطوبت، درصد آب
Molecular formula	فرمول مولکولی
Molecular weight	وزن مولکولی
Multiples of units	اضعاف واحدها
Optimal	بهینه
Orthoclase	ارتوكلاز (فلدسبات پتاسیک)
Percent	درصد
Plaster mould	قالب گچی
Porcelain	چینی
Prefix	پیشوند
Pressure	فشار
Primary weight	وزن اولیه
Pycnometer	پیکنومتر
Quantity	کمیت
Ratio	نسبت
Reactivity	واکنش‌پذیری
Rectangle	مستطیل
Relative density	چگالی نسبی
Rotation velocity	سرعت دورانی
Ruler	خط کش
Secondary weight	وزن ثانویه
Seger formula	فرمول زگر
Silica	سیلیس
Slip tank	مخزن دوغاب
Sodium carbonate (soda ash.)	کربنات سدیم
Solid materials	مواد جامد

Sphere	گُره
Square	مربع
Steel sheet	ورق فولادی
Submultiples of units	اجزاء واحدها
Suffix	پسوند
System	سیستم
Talc	تالک
Total shrinkage	انقباض کل
Triangle	مثلث
True density	چگالی حقیقی
Unit	واحد
Useful space	فضای مفید
Variation	تغییر
Volume	حجم
Volumetric flask	بالن ژوژه
Weight of a litre of slip	وزن لیتر دوغاب
Weight of test piece	وزن قطعه
Weight percent	درصد وزنی
Wet length of test piece	طول تر قطعه
Width	عرض
X ray diffraction (XRD)	پراش اشعه ایکس

جواب تمرینات آخر فصل‌های کتاب

فصل اول

جواب تمرین‌ها

$$1 - \text{الف} \quad \frac{2r}{1+r} \quad \text{ب} - \frac{4}{3} r$$

$$a = \sqrt[3]{\pi} \times r \quad 2$$

$$2,000,000 \quad \mu\text{m} \quad 2000 \quad \text{mm} \quad 3$$

$$7/536 \times 10^{-1} \text{m}^3 \quad 7/536 \times 10^1 \text{mm}^3 \quad 4$$

$$1420/25 \text{ cm}^3 \quad 5$$

فصل دوم

جواب تمرین‌ها

$$1 - \text{الف} \quad 39/8 \text{ kg} \quad 0/5\% \quad \text{و}$$

$$2 - \text{الف} \quad 76\% \quad 3/166 \quad \text{ب} \quad 3$$

نام ماده	سرب اکسید	بوراکس	سیلیس	فلدسپات پتاسیک (ارتوكلاز)
٪ وزنی	57/14	14/29	21/43	7/14

$$0/47\% \quad 4$$

$$37/0.8 \text{ g} \quad 5$$

6 - سرب سیلیکات لعاب ب بیشتر است.

نوع ماده	سرب سیلیکات	فریت بورو سیلیکاتی	سیلیس	کائولین
درصد وزنی لعاب الف	19/44	52/37	14/89	13/3
درصد وزنی لعاب ب	21/19	66/84	7/0.4	4/92

$$74/21\% \quad 7$$

فصل سوم

جواب تمرین ها

۱ - الف - $S_D = 4\%$

ب - $S_F = 9/37\%$

ج - $S_t = 13\%$

۲ - الف - $L_W = 10/65 \text{ cm}$

ب - $L_D = 10/05 \text{ cm}$

ج - $S_t = 13/61\%$

۳ - الف - $150/024 \text{ mm}^3$

$$\left. \begin{array}{l} a = 3/9 \text{ mm} \\ b = 3/53 \text{ mm} \\ c = 8/7 \text{ mm} \end{array} \right\} \text{ب}$$

فصل چهارم

جواب تمرین ها

۱ - چگالی شیشه $2/48 \text{ gr/cm}^3$

چگالی پارافین $0/784 \text{ gr/cm}^3$

جرم کائولین 156 gr

حجم فولاد $1/29 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

-۲

الف - $5/06$

ب - $2/83$

ج - $2/9$

د - $2/5$

$\circ/25 \text{ cm}^3$ - ۳

$106/81 \text{ cm}^3$ - ۴

۳۲/۱۲٪ -۵

۱/۴۸ gr/cm^۳ -۶

۱۲/۴٪ -۷

۱/۱۶ gr/cm^۳ -۸

۳۶/۶ cm^۳ -۹

فصل پنجم

جواب تمرین‌ها

-۱

CaO	Al _۲ O _۳	SiO _۲	نام اکسید
۲۰/۱۶	۳۶/۶۵	۴۳/۱۹	مینرال آنورتیت

-۲

H _۲ O	CO _۲	CaO	Na _۲ O	MgO	Al _۲ O _۳	SiO _۲	نوع ماده اکسیدها
۱۰/۲۸	۴/۷۷	۲/۰۴	۰/۶۹	۲/۱۸	۳۱/۷	۴۷/۳۶	ماده اولیه A
۱۵/۰۵	پرت حرارتی						

H _۲ O	CO _۲	CaO	K _۲ O	Al _۲ O _۳	SiO _۲	نوع ماده اکسیدها
۹/۱	۲/۲	۲/۸	۱/۷	۲۷/۵۰	۵۶/۷۰	ماده اولیه B
۱۱/۳	پرت حرارتی					

-۳

جمع	افت حرارتی (L.O.I)	CaO	MgO	Fe _۲ O _۳	TiO _۲	کوارتز	فلدسبات پتاسیک	کائولین (ارتوکلاز)	نوع ماده (مینرال)
۱۰۰	۰/۸	۰/۲	۰/۲	۱/۳	۲	۴۲/۴	۶/۵	۴۶/۶	درصد وزنی

نوع ماده (مینرال)	فلدسبات پتاسیک (آلبیت) (ارتوكلاز)	فلدسبات سریک	کائولین	کوارتز	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	اجت حارته (L.O.I)	جمع
درصد وزنی	۲۳/۴۱	۲۷/۸۴	۱۵/۹۴	۳۰/۳۵	۰/۱	۰/۱۵	۰/۱۷	۰/۱۸	۱۰۰

فصل ششم

جواب تمرین ها

۱- ماده A ۴۷kg ماده B ۴۰/۳kg ماده C ۱۸/۶kg

۲- بدنه بدل چینی فلدسباتی یا بدل چینی آهکی می باشد.

کائولین + میکا	فلدسبات	کوارتز	جمع
۵۳/۳	۱۰	۳۶/۷	۱۰۰

$$W_W = \frac{100W_d}{100 - M_W} \quad \text{الف : ۳}$$

ب : مقدار بال کلی ترکیه ۴۲/۱ با واحد مشخص می باشد.

مقدار فلدسبات بروجرد ۱/۶ با واحد مشخص می باشد.

ماده اولیه	کائولین + میکا	فلدسبات	کوارتز	جمع
A	۳۶/۳	۱۹/۸	۴۲/۹	۱۰۰
B	-	۸۵	۱۵	۱۰۰
C	۱۴	۵۰/۵	۳۵/۵	۱۰۰



۵- $x = ۱۵۲/۳\%$ ، $y = ۸۷\%$ ، $z = -۱۳/۹\%$ و $z = -y$ عدد مربوط به z منفی و غیرقابل قبول است.

۶- اگر بال کلی شماره ۱ و ۲ جایه جا شوند چون درصد مصرفی هر کدام ۳۰٪ است بنابراین مشکلی ایجاد نخواهد شد و اعداد تغییر نخواهند کرد.

کائولین	فلدسبات	کوارتز	جمع
۴۵/۱۹	۱۰/۹۳	۴۳/۸۸	۱۰۰

$$a = ۲۹ / ۶۸ \quad b = ۴۲ / ۰۱ \quad c = ۲۸ / ۲۲ - ۷$$


فصل هفتم جواب تمرین‌ها



Na_2O	K_2O	CaO	PbO	Al_2O_3	SiO_2	اکسیدها
۳/۰۶	۲/۹۹	۱۲/۳۷	۱۱/۴۲	۱۰/۸	۵۹/۳۶	مقدار٪ وزنی

۳_الف:

نام ماده	کائولین	سرب بی‌سیلیکات	فلدسپات پتاسیک	کوارتز	جمع	Na_2O
۵/۳۲	۵۱/۷	۳۶/۰۵	۷/۶۷	۱۰۰/۷۴		



در مورد لعب شماره ۲ هم Al_2O_3 و هم SiO_2 ارقام بالاتری دارند، بنابراین لعب دوم نقطه ذوب و استحکام بالاتری دارد.

فصل هشتم جواب تمرین‌ها

$$6 \quad ۴/۵۷ \times ۱^{-۶} \left(\frac{1}{K} \right) - ۱$$

$$2 - \frac{1}{K} (10^{-6}) \times 8/2 \quad \text{نمودار ضریب انبساط حرارتی حاصل از ضرایب انگلیش و ترزر کمتر از}$$

ضرایب حاصل شده از وینکلمن و شوت است.

$$3 - \text{براساس وینکلمن و شوت } \frac{1}{K} (10^{-6}) \times 11/113 \quad \text{براساس انگلیش و ترنر}$$

$$\text{نمودار ضریب انبساط حرارتی حاصل از وینکلمن و شوت } \frac{1}{K} (10^{-6}) \times 486/10$$

فصل نهم

جواب تمرین‌ها

$$1 - 1 \text{ m}^3 / 0.5 \text{ m} \quad 320.50 \text{ و } 32 / 0.5 \text{ m}^3$$

$$d = 6 / 3 \text{ cm} \quad 2$$

$$3 - 3 / 31 \quad 3333$$

$$4 - \text{مواد آب } 75 \text{ kg} \quad \text{گلوه } 210 \text{ kg} \quad 187/5 \text{ kg}$$

$$5 - \text{زنوز 1, 25, سیلیس 41, فلدوپات 561, نیاز آب مورد 751}$$

$$N_C = 41/38 \approx 41/4 \text{ rpm} \quad 6$$

$$7 - \text{نیاز آب مورد 71/3}$$

فهرست منابع

- ۱- رحیمی، افسون؛ متین، مهران. «تکنولوژی سرامیک‌های ظریف (جلد دوم)»، شرکت خاک چینی ایران.
- 2- Griffiths, R. ; Radford; C. "Calcnlations in Ceramics" / Inaclaren & sons LTD/ 1965.
- 3- Taglor, J.R. ; Bull, A.C. "Ceramic Glaze Technolegy" / Pergamon Press / 1986.
- 4- Singer, Felix ; singer, Sonja. "Industrial Ceramics" /Chapman & Hall LTD/ 1960.
- 5- Nordyke, John S. "Lead in the world of Ceramics" / The American Ceramic Society / 1984.
- 6- Ches ters, J.H. "Refractonies" / The metals society / 1983.

