

پیمانه‌ی مهارتی شماره‌ی سه

هدف کلی: توانایی انتخاب پارچه



فهرست تجربه‌است و دو سایل هورونیاز:

- الیاف طبیعی (پنبه، پشم و ابریشم)،
- الیاف مصنوعی و نیمه‌مصنوعی (ویسکوز، نایلون و پلی‌استر)،
- نمونه‌ی پارچه‌های مختلف (از نظر جنس و بافت)
- اتو
- ظرف جوشاندن آب
- صابون و پودرهای شست و شو

زمان به ساعت	
نظری	عملی
۳	۳

هدف‌هایی رفتاری

- انتظار می‌رود فرآگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:
- ۱- طبقه‌بندی اصلی الیاف طبیعی، مصنوعی و نیمه‌مصنوعی را توضیح دهد.
 - ۲- موارد استفاده، روش‌های نگهداری و شست و شوی پارچه‌هایی با الیاف طبیعی را شرح دهد.
 - ۳- موارد استفاده، روش‌های نگهداری و شست و شوی پارچه‌هایی با الیاف مصنوعی و نیمه‌مصنوعی را شرح دهد.
 - ۴- پارچه‌های پنبه‌ای، کتانی، ابریشمی، پشمی، ویسکوز، نایلون و پلی استر را به‌کار ببرد.
 - ۵- روش‌های نگهداری، شست و شوی پارچه‌هایی با الیاف طبیعی، مصنوعی و نیمه‌مصنوعی را انجام دهد.
 - ۶- علایم بین‌المللی برچسب لباس‌هارا توضیح دهد.
 - ۷- روش نگهداری منسوجات را با توجه به علایم بین‌المللی رعایت کند.

پیش آزمون



خیر بله

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ۱- ویژگی های کارگاه خیاطی را می دانم.
- ۲- نحوه قرار گرفتن صحیح وسایل و تجهیزات کارگاه خیاطی را می دانم.
- ۳- انواع سوزن و کاربرد آنها را می دانم.
- ۴- انواع نخ دوخت و کاربرد آنها را می دانم.
- ۵- انواع ماشین دوخت و کاربرد آنها را می دانم.
- ۶- راه اندازی ماشین های دوخت و استفاده از ماشین های دوخت را می دانم.
- ۷- چگونگی رفع عیوب اولیه ماشین دوخت را می دانم.
- ۸- رعایت نکات ایمنی در کاربا ماشین دوخت را می دانم.
- ۹- انواع اتو و کاربرد آنها را می دانم.
- ۱۰- نحوه استفاده از وسایل کار با اتو (بالشتک، میزان تو، پارچه های مخصوص اتو کشی، زانت) را می دانم.
- ۱۱- روش های مراقبت از اتو و رعایت نکات ایمنی را می دانم.
- ۱۲- چگونگی اتو کردن لباس، حرارت و رطوبت لازم برای اتو کشی را می دانم.
- ۱۳- روش صحیح اتو کردن درزها و پنس ها را می دانم.

هر جوی محترم

در صورت منفی بودن پیش آزمون تا از پیمانه‌ی مهارتی اول، واحد کار را دوباره مرور کنید.

در صورت منفی بودن پیش آزمون تا از پیمانه‌ی مهارتی اول، واحد کار را دوباره مرور کنید.

شاخت الیاف پارچه



الیاف، ماده‌ی اولیه‌ی صنعت نساجی است. امروزه شناسایی الیاف اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ به خصوص برای آن دسته از افرادی که حرفة‌ی آنان تولید پوشاس (طراح پارچه، طراح لباس و دوزنده) است. هنگام طراحی الگو، برش پارچه، شستشو و لکه‌گیری پارچه باید با خواص الیافی که در پارچه به کار رفته است آشنایی داشته باشیم.

الیافی که در صنایع نساجی مورد استفاده قرار می‌گیرد به دو طبقه اصلی، الیاف طبیعی (که بشر در ساخت آن دخالتی نداشته) و الیاف مصنوعی (که بشر در ساخت و شکل‌گیری آن دخالت داشته) تقسیم‌بندی می‌گردد. الیاف طبیعی مانند پنبه، پشم، ابریشم و الیاف مصنوعی مانند نایلون، پلی‌استر و روون.



تصویر ۱-۱

الیاف طبی

* پنبه (Cotton)



پنبه یکی از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین الیاف طبیعی است که همواره در خدمت صنعت نساجی بوده و هست.

موارد استعمال پارچه‌های پنبه‌ای

چون الیاف پنبه‌ای هادی حرارت هستند، حرارت بدن را به بیرون منتقل می‌کنند؛ از این‌رو، البسه‌ی تابستانی را از پارچه‌های پنبه‌ای انتخاب می‌کنند. این نوع پارچه به راحتی لکه‌گیری و شسته می‌شود؛ به همین دلیل برای لباس‌های مراکز بهداشتی، بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها به کار می‌رود. چون پارچه‌های پنبه‌ای در برابر ساییدگی از خود مقاومت نشان می‌دهند، از این‌رو، لباس‌های سربازی را از آن تهیه می‌کنند.

مراقبت و نگهداری پارچه‌های پنبه‌ای

پس از بیرون آوردن لباس از تن، آن‌ها را به چوب رختی آویزان کنید و تا وقتی که رطوبت دارند در کمد لباس‌ها نگذارید؛ زیرا، بوی بدن شخص در پارچه باقی خواهد ماند. لباس را در صورت امکان دو روز متوالی نپوشید و آن را در جای خشک نگه‌داری کنید. عرق بدن باعث آسیب به پارچه می‌شود.

روش شستن پارچه‌های پنبه‌ای

لباس‌های پنبه‌ای را قبلًا در آب گرم و صابون خیس کنید. بعد از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه که در آب ماند آن‌ها را خوب چنگ بزنید. لباس‌هارا در سایه خشک کنید؛ زیرا آفتاب رنگ آن‌ها را خراب می‌نماید.



تصویر ۱-۲

در کشورهای تولیدکننده لباس، روی لباس‌های دوخته شده تصویر غوزه‌ی پنبه، نشان پارچه‌ی پنبه‌ای می‌باشد.

* پنبه در ایران به نام نخ معروف است و اشتباهًا با نام کان Cotton معروف می‌شود.

کتان (Leinen)



کتان گیاهی است از خانواده لیناسه و از نظر خصوصیات کلی شبیه به پنبه است. (کتان در ایران کشت نمی‌شود.)


موارد استعمال پارچه‌های کتانی:

پارچه‌های کتانی چون دارای سطح صاف و درخشندۀ ای هستند چرک و کثافت به آسانی از روی آن برطرف می‌شود؛ از این‌رو، شستشوی پارچه‌های کتانی آسان‌تر از پارچه‌های پنبه‌ای است. پارچه‌های کتانی برای کسانی که به لباس‌های بادوام و لطیف تابستانی علاقه‌مندند، بسیار مناسب هستند. الیاف کتانی مانند الیاف پنبه، آب را به خوبی جذب می‌کنند؛ ولی الیاف کتان پس از جذب آب زودتر از الیاف پنبه خشک می‌شود، به همین جهت، حوله‌های تهیه شده از الیاف کتان مناسب‌تر از پنبه است.

روش شستن پارچه‌های کتانی



هنگام شستشو، لکه‌های باقی مانده روی پارچه‌های کتانی آسان‌تر از پارچه‌های پنبه‌ای برطرف می‌شود. خاصیت آبرفتگی کتان مانند پنبه نیست.



تمام کتان



نصف کتان

در کشورهای اروپایی و امریکایی برای اطلاع مصرف‌کنندگان، روی لباس‌های دوخته شده علامت تمام کتان (Leinen) و علامت نصف کتان (Leinen-Halb) وصل می‌کنند. علامت «L» نشان‌دهنده کتان است. (تصویر ۱-۳)

پشم (Wool)




این دسته از الیاف از پوشش حیوانات مختلف به دست می‌آیند و براساس خصوصیات و مشخصات مختلف، تحت نام‌های منشعب شده از حیوان دسته‌بندی می‌شوند. (نظیر گوسفند مرینوس و پشم لاما)

موارد استعمال پارچه‌های پشم



پوسته‌ی خارجی الیاف پشم از پولک‌ها یا فلس‌های ریز تشکیل شده است که براثر فشار، حرارت یا رطوبت، این اجزا در هم گره می‌خورند و حالتی نمدگونه پیدا می‌کنند. هوای ذخیره شده در بین الیاف، به پشم خاصیت عایق بودن می‌دهد. به علت خاصیت رطوبت‌پذیری و داشتن خلل و فرج، عرق بدن را جذب و آن را به آرامی تبخیر می‌کند و به همین دلیل شخص در زمستان کمتر احساس سرما می‌کند.



تصویر بالا، مهر پشم گوسفند مجاز است (یعنی پشم متعلق به حیوان سالم و زنده است) که از طرف دبیرخانه بین‌المللی پشم مورد آزمایش قرار گرفته است. (تصویر ۱-۴)

روش شستن پارچه‌های پشم



آب گرم و صابون، مواد قلیایی قوی و چنگ زدن به پشم آسیب می‌رساند و باعث نمدی شدن و کوتاه گشتن عمر منسوجات پشمی می‌گردد. برای این کار، از صابون‌های خشی و کمی اسیدی استفاده کنید. معمولاً صابون یا پودر لباسشویی در پارچه‌های پشمی متراکم می‌گردد و بعد از خشک شدن ذرات سفیدک بسیار ریزی (اصطلاحاً صابون‌زدگی) در سطوح آن دیده می‌شود. برای رفع صابون‌زدگی دو قاشق چایخوری سرکه در هر لیتر آب بریزید و لباس را به مدت ده دقیقه در آن قرار دهید. سپس با آبی که چند قطره آمونیاک به آن افزوده شده، شست و شو دهید و با آب خالص آبکشی کنید. از قرار دادن لباس‌های پشمی در مقابل نور شدید خورشید جهت خشک کردن پارچه خودداری کنید. طریقه‌ی خشک کردن پارچه‌های پشمی بدین صورت است که آن‌ها را بر روی پارچه‌ای نخی پهنه می‌کنند (به علت تعییرشکل، از اویزان کردن خودداری کنید) یا آن را در داخل یک توری می‌گذارند و توری را به بند لباس آویزان می‌نمایند. بهتر است برای این کار، یک جوراب نایلون زنانه را به داخل یکی از آستین‌های لباس پشمی فرو ببرید و سر دیگرش را از آستین دیگر ببرون بکشید و سپس گیره‌های لباس را به دو سر جوراب وصل نمایید. در این صورت، لباس به اصطلاح از ریخت نمی‌افتد.

ابریشم (Silk)

موارد استعمال پارچه‌های ابریشم



نخ‌های ابریشمی خیلی سبک و براق هستند و کشش آن‌ها زیاد بوده و مقاومت آن‌ها در برابر پارگی و چروک پذیری بالاست. الیاف ابریشم به علت وجود پروتئین در ساختار آن، هادی حرارت نیست و حرارت را در خود نگهداری می‌کند؛ از این‌رو، برای پوشش زمستانی مناسب هستند. از طرفی دیگر این نوع پارچه‌ها به دلیل لطافت و نازکی در فصول دیگر سال از جمله تابستان به خوبی استفاده می‌شوند.

روش شستن پارچه‌های ابریشم



باید با آب ملایم و صابون یا پودرهای قلیایی ضعیف و آبکشی مکرر شست و شو شود. اگر پارچه‌ی ابریشمی سفید بعد از چند بار شست و شوی غلط، زردرنگ شد و جلای سابق خود را از دست داد، باید مدتی آن را در محلول آب و شیر خوراکی خیس کنید و سپس نسبت به شست و شوی آن اقدام نمایید. پس از آبکشی، آن را در پارچه‌ای حوله‌ای می‌پیچند تا کمی خشک گردد. نور شدید خورشید به الیاف ابریشم صدمه می‌زند. به خصوص رنگ آن را از بین می‌برد.

کشورهای تولیدکننده منسوجات روی
البسی ابریشمی، حرف S (Silk) را
نصب می‌نمایند. (تصویر ۱-۵)



الیاف نیمه مصنوعی و مصنوعی

ویسکوز (Viscose) و یکوزی



ویسکوز جزء الیاف بازیافته (رژنره) بوده و ماده تشکیل دهنده آن لیف طبیعی است که الیاف نیمه مصنوعی نیز نامیده می شود.

موارد استعمال پارچه های ویکوزی

پارچه های ویسکوزی گرم را هدایت می کنند لذا پوست بدن در مقابل حرارت، احساس خنکی می کند؛ به عبارت دیگر لباس های ویسکوزی خنک تر از ابریشم طبیعی است. می توان با به کار بردن الیاف ظریفتر ویسکوز، منسوجات بسیار لطیف با زیر دست نرم تهیه کرد.

روش شستن پارچه های ویکوزی

◀ ویسکوز در اثر رطوبت استحکام خود را به طور قابل ملاحظه ای از دست می دهد و پس از خشک شدن، استحکام اولیه خود را دوباره به دست می آورد. از این رو، هنگام شست و شو لازم است به این موضوع توجه کنید که اگر پارچه های ضخیم را پس از شست و شو آویزان نمایید کش می آید، شل می شود و باعث تغییر شکل آن می شود. (تصویر ۱-۶)

نایلون (Nylon)

نایلون جزء الیاف کاملاً مصنوعی است.

موارد استعمال پارچه های نایلونی

پارچه های نایلونی استحکام خوبی در برابر سایش و کشش دارند. این الیاف موارد استعمال زیادی دارند؛ از جمله، این الیاف در جوراب های نایلونی به علت قابلیت الاستیکی زیاد، در قسمت زانو و مفاصل کیسه های نمی شود و به حالت اول خود بر می گردد. منسوجات نایلونی پس از شست و شو فوراً خشک می شوند، زیرا رطوبت کمی به خود جذب می کند. از نخ فیلامنت برای تهیه جوراب ساق بلند، آستری، مایبوی شنا، لباس ورزشی، پارچه های داتل، پارچه های بارانی، پوشک پلیسه دار و پارچه های کشبا ف استفاده می شود.

روش شستن پارچه‌های نایلونی

شست و شوی پارچه‌های نایلونی بسیار ساده است؛ چون دارای سطح صافی هستند. از این‌رو، چرک و کثافتات به آسانی از روی آن‌ها پاک می‌شود. نایلون در مقابل مواد شیمیایی بسیار مقاوم است. می‌توان برای شست و شوی آن‌ها از آب ملایم و صابون یا پودرهای لباسشویی استفاده کرد. بهتر است پارچه‌های نایلونی را جداگانه شست؛ زیرا رنگ لباس‌های دیگر را به خود جذب می‌کند. برای خشک کردن هرگز آن‌ها را در برابر بخاری خشک نکنید؛ چون امکان جمع شدن الیاف وجود دارد. قبل از آن که کاملاً خشک شود، آن را با دست صاف کنید تا به اتو احتیاجی نداشته باشد.



تصویر ۱-۷

پلی‌استر* (Polyesters)

پلی‌استر جزء الیاف مصنوعی است.

موارد استعمال پارچه‌های پلی‌استری

◀ پارچه‌های پلی‌استر مقاومت فوق العاده‌ای در برابر چروک شدن دارند. کت و شلوارهای بافته شده از الیاف پلی‌استر، شکل خود را در هوای مرطوب حتی در موقع خیس شدن به خوبی حفظ می‌کنند. این الیاف در مخلوط با الیاف طبیعی، در تهیه‌ی پارچه‌های نازک و منسوجات سبک وزن مانند پارچه‌های پرده‌ای و ساتن، پیراهن و بلوز مورد استفاده قرار می‌گیرد. هم‌چنین به علت خاصیت اتوپنیری زیاد آن‌ها، در تهیه‌ی پارچه‌های پلی‌سیله زنانه مصرف می‌شود. این الیاف برای تهیه‌ی البسه و پارچه‌های بشور و ببوش بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. (تصویر ۱-۷)

روش شست و شوی پارچه‌های پلی‌استری

پلی‌استر به علت جذب کم رطوبت و جمع شدن الکتریسیته ساکن تمایل زیادی به گرد و خاک دارد. این عیب را می‌توان با استفاده از مواد ضدالکتریسیته ساکن (مواد نرم کننده لباس در ایران) رفع کرد؛ چون این الیاف آب جذب نمی‌کند و در آب متورم نمی‌شود؛ لذا، منسوجات حاصله به راحتی شسته می‌گردد و فوراً خشک می‌شود.



⑥

۶— محمل کبریتی یا کورد (Cord)

نامی برای نوعی پارچه با تارهای شبیه محمل بوده که از نخهای نازک بسیار نرم با نخهای ضخیم بافته شده است.

۷— دینم (Denim)

پارچه‌های جین هستند که فقط نخهای تار آن‌ها رنگ شده و پودهای آن سفید رنگ‌اند. سطح روی پارچه در جین‌های آبی‌رنگ، آبی و در جین‌های مشکی، سیاه بوده و اغلب، سطح پشت پارچه سفید است.

⑦

۸— فاکون (Faconné)

پارچه‌ای بدون طرح است که طی روند بافت ناهمگون و متفاوت بافته می‌شود و اغلب تلفیقی از ۹ مات و براق است.

⑧

۹— دوشس (Duchesse)

پارچه‌ی ساتن براق و محکم بوده که از ابریشم و الیاف مصنوعی بافته شده است.

⑩

۱۰— کرنیکل، کرش (Crinkle, Crash)

نوعی پارچه بوده که دارای بافتی برجسته و چین‌دار است. (پفکی) چین‌ها اغلب در جهت تار بافته می‌شود.

۱۱- تیغ ماهی یا فیشگرات (Fischgrat)

با استفاده از نخ های رنگی مختلف در تار و پود پارچه، پارچه ای طرح دار با طرح بافت جناغی شکل می گیرد.

۱۲- گاباردین (Gabardine)

نوعی پارچه با بافت ریز از پنبه، پشم یا الیاف مصنوعی با نقوش برجسته تیغ ماهی یا جناغی با خطوط راه راه اریب است که همواره از سمت راست پارچه به چپ و از پایین به بالا بافته می شود.

۱۳- گلن چک (Glencheck)

نوعی پارچه چهارخانه، برجسته یا سایه روشن است که از چهارخانه های کوچک دیگری شکل گرفته است.

۱۴- ژاکارد (Jacquard)

نامی است برای همه ای پارچه هایی که طرح آنها از روند بافت شکل گرفته است. از طریق استفاده از نخ های مختلف در تار و پود مات، براق، تیره و روشن، می توان این تأثیرات را در طرح و رنگ پارچه افزایش داد.

۱۵- هانتریت (Hahnentritt)

پارچه ای با چهارخانه های کوچک است که در گوشه هی هر طرح چهارخانه نیز زائد های اریب مانندی وجود دارد.



۱۶- جین (محکم، ضخیم) (Jean - Stoffe)

پارچه‌ای شبیه پارچه‌ی پنبه‌ای است که اغلب سنگ‌شوی می‌شود. از این پارچه برای لباس‌های جین سبک استفاده می‌شود.

۱۷- لم (Lamé)

پارچه‌ای رنگارنگ و براق که از الیاف رنگی یا نخ‌های براق بافته می‌شود.

۱۸- ماهوت (Loden)

پارچه‌پشمی یا غیرضخیم با نام ماهوت است که از طریق روشی مشابه نمدمالی، بسیار ضخیم و بادوام می‌شود. بین ماهوت‌های راه راه با پرزهای بلند و زبر در یک جهت و ماهوت‌های بدون خط و گونی مانند، تفاوت وجود دارد.

۱۹- مواره (Moiré)

پارچه‌ای با راهراه‌های اریب و طرحی موج‌دار است که از طریق پرس کردن پارچه شکل می‌گیرد.

۲۰- موسیلن (Musseline)

پارچه‌ای لطیف با بافتی بسیار نرم بوده که شبیه پارچه کتانی است و اغلب از پنبه یا پشم بافته می‌شود.

۲۱- پانه‌زامت (Pannesamt)

مخمل ضخیم و براق با کرک‌های فشرده است.



۲۲- پیتا (Pepita)

نوعی پارچه با چهارخانه‌های کوچک تیره و روشن است که بخلاف پارچه طرح جناغی کنگره‌دار نیست.

۲۳- پارچه پرزدار یا پوست مصنوعی (Pelzimitation)

پارچه‌هایی هستند که بوشش مویی ضخیمی دارند. (از الیاف مصنوعی تهیه می‌شوند). رنگ پارچه و اندازه‌ی莫ها شبیه خرزاقعی است.

(این نوع پارچه در ایران به نام پولیش معروف است).

۲۴- پیکی (Pikee)

پارچه‌ی دو بافت با طرح‌های برجسته است که به نظر لایی می‌آیند.

۲۵- پارچه کشاف یا استرچ (Rippen Strich Stoff)

نوعی پارچه با بافت‌هایی از راست به چپ (مانند لباس‌های بافتی با دست) است که خاصیت ارتجاعی دارد و در ایران به استرچ معروف است.

۲۶- ریپس (Rips)

نوعی پارچه با نخ‌های برجسته است که به صورت اریب بافته می‌شود.

۲۷- ژرسه رومانیت (Romanit Jersey)

نوعی پارچه محکم با کمی خاصیت ارتجاعی (حالت استرچ) است که اغلب از پشم گوسفند بافته می‌شود و در هر دو رویه دانه‌های بافته شده کاملاً واضح هستند.



۲۸- پارچه راه راه (Seer Sucher)

نوعی پارچه راه راه که سطح «روی» آن شبیه پوسته درخت، راه راه است. در پارچه های راه راه واقعی (بافتی با دست) این حالت راه راه شکل، در طی روند بافت شکل گرفته است، ولی در پارچه های مصنوعی از طریق عملیات شیمیایی شکل می گیرد.

۲۹- پارچه پلووری یا سویت شیرت اشتوف (Sweat shirt stoffe)

اغلب از نوع پارچه های تریکوی ضخیم یا ژرسه است و در بافت آن از پنبه یا پنبه های محلوت استفاده می گردد.

۳۰- ترموفلورز یا فلیسه (Thermovelours)

هر دو روی پارچه کاملاً ضخیم، زبر و پشمی مانند است و از الیاف مصنوعی بافته می شود. این پارچه گرمای را کاملاً در خود نگاه می دارد.

۳۱- توخ (Tuch)

پارچه های شترنجی است که اغلب با طرح های مختلف ارائه می گردد.

۳۲- چیت ویچی (Vichy)

نوعی پارچه های چهارخانه است که از دو رنگ بافته می شود و معمولاً آن را از پنبه می بافند.

۳۰



۳۹



۳۱

۳۲

مفهوم علامت‌بین المللی

علامتی روی برقب اغلب لباس‌های (خارجی) دیده می‌شود که معنا و مفهوم آن چنین است:

نقش تشت با شماره‌های درون آن، مفهومش آن است که لباس را می‌توان با دست یا به وسیله‌ی ماشین شست. شماره داخل تشت نمایشگر درجه‌ی حرارت آب بر حسب سانتی‌گراد است.



نقش دست در داخل تشت، مفهومش آن است که لباس را باید فقط با دست شست نه به وسیله ماشین.




نقش یک مثلث؛ مفهومش آن است که می‌توان ماده سفید‌کننده به کار برد.



نقش اتو، مشخص‌کننده درجه حرارت اتو یا امکان اتو کشیدن را نشان می‌دهد.



نقش دایره با حروف لاتین «A»، «F» و «P» نشان‌دهنده‌ی آن است که هنگام خشک‌شویی، کدام یک از حلال‌ها را باید به کار برد.



دمور و چکونگی خشک کردن لباس علامتی وجود دارد. این علامت، بسته‌ی طریق خشک کردن لباس را ثابت می‌دهد.




روی بند یا طناب خشک کنید.



بی‌آن که بچلا نیز خشک کنید.



روی سطح مسطحی بهن کنید تا خشک شود.



می‌توان با چرخاندن در ماشین لباس‌شویی، آن را خشک کرد.



جدول ۱-۳ - علائم بین المللی نگهداری منسوجات

عملیات منوع	با احتیاط	احتیاط متوسط	بدون احتیاط	عملیات	علام
	 مایم	 گرم	 جوش	تست «درجه حرارت آب»	
	 ۱۲۰ °C مایم	 متوسط	 ۲۱۰ °C داغ	اتو «امکان اتوکشی»	
	 وايت اسپيريت ضعيف بنزين معدنی	 پرکلرواتيلن متوسط (ماده سفیدکننده حاوي کلر)	 هر نوع ماده خشک شويي	دايره «خشک شويي»	
			 در آب سرد حل می شود.	مثلث «استفاده از آب راول يا سفیدکننده محتوى کلر»	
				می توان با چرخاندن در ماشین لباس شويي خشک کرد.	



جدول ۲-۲

نام الیاف	الیاف طبیعی	پارچه‌ی پنبه و کتان	اتوکشی	شستشو و درجه حرارت آب
گیاهی	* پارچه‌ی پنبه	پارچه‌های رنگی ۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد؛ پارچه‌های نخی ظرفیت ۴۰ درجه‌ی سانتی‌گراد؛	مقاومت منسوجات پنهانی و کتانی در برابر حرارت اتو زیاد است. حرارت اتو را می‌توان روی ۲۰۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کرد.	 60  40
حیوانی	پارچه‌ی پشمی	لباس‌های پشمی حساس مانند کت‌های بلیزر، شلوارها، دامن‌ها، باید به خشک‌شویی فرستاده شود. درجہ‌ی حرارت نباید بیش از ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد باشد؛	به علت خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد، دیر چروک می‌شوند. پارچه‌ی نخی مرطوبی روی پارچه‌ی پشمی قرار دهد، زیرا اتو کردن مستقیم پارچه، آن را برق می‌اندازد. اتو را روی درجه حرارت ملایم ۱۶۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید.	 30
الیاف مصنوعی	پارچه‌ی ابریشمی	پارچه‌های ابریشمی با طرح‌های چابی و تیره، تافه، برای این بردن چروک، از پارچه‌ای نخی زربافت، شیفون، ارگانزا، ساتن، به خشک‌شویی فرستاده شود. درجہ‌ی آب ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد؛	برای از بین بردن چروک از پارچه‌ای نخی که رطوبت داشته باشد استفاده کنید. با درجه‌ی ملایم اتو کنید. پس از اتوکردن پارچه را نمدار نکنید؛ زیرا پارچه لک‌دار می‌شود.	 30
الیاف بازیافته نیمه‌مصنوعی	پارچه‌ی ویسکوز	لباس را در ماشین لباس‌شویی خشک نکنید و آب آن را نگیرید. با وسیله‌ی دست یا ماشین، با آب ۳۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد؛	پارچه‌ی ویسکوز چروک برمی‌دارد و به آسانی اتو می‌شود. درجہ‌ی حرارت اتو ملایم باشد.	 40  30
الیاف	پارچه‌ی نایلون	درجہ‌ی حرارت ماشین لباس‌شویی از ۴۰ درجه سانتی‌گراد تجاوز نکند.	در مقابل حرارت بسیار حساس است و معمولاً نیازی به اتوکشی ندارد. اگر اتوکردن ضروری است، از اتو با درجه‌ی حرارت بسیار پایین و بدون بخار استفاده شود.	 40
ترکیبی مصنوعی	پارچه‌ی پلی‌استر	خشک کردن آن در ماشین لباس‌شویی امکان‌پذیر نیست. درجہ‌ی حرارت ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد؛	به علت داشتن خاصیت ارتجاعی و ثبیت حرارتی به وسیله‌ی اتو می‌توان پلیسیه‌ی ثابتی روی منسوجات به وجود آورد. حرارت مطمئن برای اتوکردن ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد.	 30

* این دو نوع الیاف تقریباً شبیه به یکدیگر هستند.

پیمانه مهارتی: توانایی انتخاب پارچه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۳-۴/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸	دوقت شماره شناسایی: ۴/۲/۴۱/۹۱-۷۷ و ۸۸

آزمون نظری



۱- در کشورهای تولیدکننده لباس، علامت نشان دهنده پارچه‌ی پنبه‌ای است.



۲- چرا چرک و کنافات به آسانی از سطح پارچه‌های کتانی برطرف می‌شود؟

۳- علامت رو به رو روی لباس‌های دوخته شده، نشان چیست؟



۴- علامت رو به رو، روی لباس‌های دوخته شده، نشان چه نوع پارچه‌ای است؟

۵- پارچه‌های کتانی مخصوص به چه نوع لباس‌هایی است؟

۶- از چه نوع صابون‌هایی برای شست و شوی منسوجات پشمی استفاده می‌شود؟

۷- کشورهای تولیدکننده منسوجات روی لباس‌های ابریشمی حروف را نصب می‌کنند.

۸- پارچه‌های ویسکوزی خنک‌تر از، که یک لیف طبیعی است، می‌باشد.

۹- برای تهیه‌ی جوراب ساق بلند، مایوی شنا، لباس ورزشی و پوشاسک پلیسه‌دار از پارچه‌های استفاده می‌شود.

۱۰- مقاومت پارچه‌های نایلونی در برابر مواد شیمیایی چگونه است؟

۱۱- پارچه‌های پلی‌استر تمایل زیاد به گرد و خاک دارند. چگونه این عیب را رفع می‌کنند؟



پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- غوزه‌ی پنبه
- ۲- زیرا دارای سطح صاف و درخشندگی است.
- ۳- تمام کتان
- ۴- پنبه
- ۵- لباس‌های بادوام و لطیف تابستانی
- ۶- از صابون‌های ختنی و کم‌اسیدی استفاده کنید.
- (Silk) S -۷
- ۸- ابریشم طبیعی
- ۹- نایلون
- ۱۰- بسیار مقاوم است.
- ۱۱- از مواد ضد الکتریسیته ساکن استفاده شود.