

فصل چهارم

گچ، آهک، سیمان

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند:

- ۱- گچ را تعریف کند.
- ۲- ویژگی‌های انواع سنگ گچ را برشمارد.
- ۳- انواع کوره‌های گچ‌پزی را توصیف کند.
- ۴- شرایط مناسب پخت سنگ گچ را توضیح دهد.
- ۵- انواع گچ را نام برد، ویژگی هریک از آن‌ها را تعریف کند.
- ۶- موارد مصرف گچ و کاربرد آن‌ها را توضیح دهد.
- ۷- خواص فیزیکی و شیمیابی انواع گچ را شرح دهد.
- ۸- آهک را تعریف کند.
- ۹- انواع سنگ آهک را نام برد.
- ۱۰- انواع کوره‌های آهک‌پزی را شرح دهد.
- ۱۱- روش‌های تولید آهک را توضیح دهد.
- ۱۲- موارد استفاده از آهک را در ساختمان توضیح دهد.
- ۱۳- انواع آهک را معرفی کند.
- ۱۴- خواص فیزیکی و شیمیابی آهک را توضیح دهد.
- ۱۵- روش‌های شکفتن آهک را شرح دهد.
- ۱۶- انواع ملات‌های آهکی را نام برد.
- ۱۷- مواد اولیه‌ی سیمان را برشمارد.

۱-۴-گچ

سنگ گچ طبیعی، سولفات آبدار کلسیم $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ در رده‌ی سنگ‌های رسوبی بوده دارای سختی ۲ است. گچ از مواد چسباننده‌ی ساختمانی و مطابق تعریف نوعی چسباننده‌ی هوایی است. گچ ساختمانی از بخن سنگ گچ در گرمای حدود 18° درجه‌ی سانتی‌گراد به دست می‌آید. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد فرمول شیمیایی سنگ گچ سولفات کلسیم با دو مولکول آب $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ است که پس از پختن حدود ۷۵٪ از آب آن بخار شده، گچ ساختمانی با فرمول شیمیایی $\text{CaSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ حاصل می‌گردد. گچ خالص سفید رنگ است، اما ناخالصی‌ها سبب تغییر رنگ آن می‌شوند. برای مثال، وجود زغال آن را «خاکستری»، هیدروکسید آهن آن را «زرد روشن»، FeO آن را «کبود چرک» و Fe_2O_3 آن را به رنگ «قرمز» درمی‌آورد.

چنان‌چه به سنگ گچ تا حدود 20° درجه حرارت دهنده، آب بیشتری را از دست می‌دهد و به $\text{CaSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ یا گچ انود تبدیل می‌گردد. در گرمای حدود 30° درجه‌ی سانتی‌گراد تمام آب سنگ گچ بخار شده، سولفات کلسیم بدون آب یا آندرید CaSO_4 حاصل می‌شود.

گچ ساختمانی، گچ انود و آندرید با آب ترکیب می‌شود و مجدداً به سنگ گچ با دو مولکول آب شیمیایی تبدیل، اما گچ به دست آمده هیچ‌گاه مقاومت مکانیکی سنگ گچ اولیه را ندارد.

گچ در گرمای بیش از 30° درجه‌ی سانتی‌گراد (تا حدود 32° درجه) می‌سوسد و میل ترکیبی آن با آب از دست می‌رود. در این صورت، برای ترکیب گچ با آب به کاتالیست‌هایی مانند زاج سفید $\text{AIK}(\text{SO}_4)_2$ ، سولفات‌های سدیم، پتاسیم، روی، کلسیم، گرد آهک یا سیمان نیاز خواهد بود.

محصول کوره‌های گچ‌پزی سنتی نامرغوب و بخشی از آن نیم‌بخته و قسمتی سوخته و فقط حدود نیمی از آن پخته است. در صورتی که گچ حاصل از کوره‌های دوار، مرغوب‌تر و خالص‌تر است. سنگ گچ بلوری که لایه لایه و سوگذران است، یعنی نور از آن عبور می‌کند، برای گچ‌پزی مصرف نمی‌شود، بلکه از آن برای کارهای تزیینی استفاده می‌گردد، زیرا جلاپذیر است. از سنگ گچ مرمری اشیای زیستی ساخته می‌شود. با خمیر کردن گرد گچ در محلول زاج سفید و پخت مجدد، گچ مرمری به دست می‌آید که در برابر آب پایداری مناسبی دارد و از آن برای انود کردن نقاط مرطوب و مکان‌هایی

که نیاز به شستشو دارند استفاده می‌شود. این گچ را گچ «کین» یا «گچین» می‌گویند. (در ایران گچ مرمری با نام تجاری عاج تولید می‌شود) انواع دیگر گچ مورد مصرف در ساختمان عبارت اند از: گچ مخصوص سطوح بتنی و گچ درزگیری که در ایران آن را به نام «کیپتون» می‌شناسند، در حرارت 78° تا 100° درجه گچ استریش تهیه می‌شود. استفاده از این گچ در کشور آلمان بیشتر معمول است. این نوع گچ میل ترکیبی با آب ندارد و با اضافه کردن املال شیمیایی با آب ترکیب می‌شود و چون ملاتی کندگیر است، مقاومت نهایی آن بسیار خوب است.

در حرارت بیش از 100° درجه‌ی سانتی‌گراد سنگ گچ به $\text{CaO}_{\text{p}} \text{SO}_3$ تجزیه می‌شود که CaO پس از ترکیب با آب به $\text{Ca}(\text{OH})_2$ تبدیل شده در سطح اندودهای گچی به صورت آلومک ریزدانه ظاهر می‌شود و سطح اندودها را ناصاف می‌کند.

۱-۱-۴- خواص و ویژگی‌های گچ: گرفتن ملات گچ با پاشیدن گرد گچ در آب و هم‌زدن آن آغاز می‌شود. پس از گرفتن آب تبلور و تشکیل بلورهای سوزنی شکل، مجدداً به سنگ گچ تبدیل می‌شود. کم یا زیادی آب در ملات به جنس و ریزی دانه‌های گچ بستگی دارد، در یک لیتر آب خالص معمولاً بین 67 تا 88 گرم گچ حل می‌شود. ملات گچ زودگیر است و خیلی سریع عمل سوزنی شدن بلورهای آن خاتمه می‌یابد، اما نباید قبل از 4 دقیقه گرفتن آن شروع شود و بیش از 10 دقیقه پایان یابد. گرفتن ملات گچ هنگامی تمام می‌شود که کاملاً بلوری شود یعنی دارای ترکیب $2\text{H}_2\text{O}$ و CaSO_4 باشد. برای آن که بتوانند با ملات گچ بهتر کار کنند آن را کندگیر می‌کنند؛ یعنی، موادی نظیر سریشم (1 تا 2 درصد وزن گچ) یا گرد آهک شکفته (حدود 1 درصد وزن گچ) به آن می‌افزایند. این مواد مانع تماس تزدیک مولکول‌های گچ به یک دیگر شده، تشکیل بلورها را به تأخیر می‌اندازند. در ایران معمول است که برای کندگیر کردن گچ به آن خاک رس اضافه می‌کند. خاک رس خاصیت پلاستیسیته‌ی گچ را افزایش داده، ملات آن را کندگیر می‌کند؛ به علاوه در مصرف گچ صرفه‌جویی می‌شود. خاک رس ابتدا قسمتی از آب ملات را می‌مکد سپس کم کم آن را پس می‌دهد.

برای تندگیر نمودن گچ، ملات آن را با آب گرم درست می‌کنند یا به آن موادی نظیر نمک‌های متبلور، مانند: نمک طعام و کلرور منیزیم اضافه می‌کنند. افزودن نمک طعام تا 2 درصد وزن گچ، ملات را تندگیر و بیشتر از آن، ملات گچ را کندگیر خواهد نمود. اندود گچی، عایق حرارت است و صدا را هم پخش نمی‌کند؛ نمی‌سوزد و از گسترش آتش هم جلوگیری می‌کند؛ یخ نمی‌زند و می‌توان آن را در سرمای 10° درجه زیر صفر به کار برد. زیرا هنگام گرفتن، گرمای پس می‌دهد و درجه‌ی حرارت آن تا 20° درجه می‌رسد. ملات گچ باید در حرارت بین 35 تا 45 درجه خشک شود در غیر این

صورت چنان‌چه در درجات بالای ۶۵ خشک شود، مقداری از آب تبلور خود را از دست داده، از مقاومت آن کاسته می‌شود. ملات گچ هنگام گرفتن اضافه حجم پیدا می‌کند و تمام ریزه‌سوراخ‌های انود گچی را پر می‌کند؛ از این‌رو می‌توان از ملات گچ برای قالب‌گیری و مجسمه‌سازی استفاده نمود؛ هم‌چنین به علت نداشتن سوراخ‌های ریز، از نظر بهداشتی انودی است مناسب، زیرا قارچ‌ها و انواع حشرات نمی‌توانند در این منافذ لانه کرده، رشد نمایند. ملات گچ کشته در موقع گرفتن از دیاباد حجم ندارد. ملات گچ کشته برای رویه‌ی انودهای گچی استفاده می‌شود. گچ تحریر نیز ملات خشک شده‌ی همان گچ کشته است و درجه‌ی سختی آن نیز از یک کمتر است.

طرز تهییه گچ کشته: پودر گچ را از الک‌های بسیار ریز عبور داده، داخل آب می‌ریزند و هم می‌زنند. هنگامی که گچ به سفت شدن نزدیک می‌شود مجدداً به آن آب اضافه می‌کنند و ملات را مالش می‌دهند. چندین بار عمل افزایش آب و وزدادن را تکرار نموده، از تشکیل بلورهای سوزنی شکل جلوگیری می‌نمایند. پس از این که از سفت شدن ملات اطمینان حاصل نمودند آن را به حال خود می‌گذارند، چون این ملات بسیار دیرگیر است؛ از این‌رو، بر حسب ضرورت و در زمان‌های مورد نیاز از آن استفاده می‌شود. ضخامت لایه‌ی گچ کشته باید بیش‌تر از ۲ میلی‌متر باشد، زیرا در لایه‌های ضخیم‌تر هنگام خشک شدن ترک بر می‌دارد؛ هم‌چنین ملات گچ با فلزها ترکیب و تشکیل سولفات می‌دهد؛ مانند: سولفات آهن، سولفات روی و

ملات سخت شده‌ی گچ هم اگر رطوبت داشته باشد همین خاصیت را خواهد داشت بنابراین، برای جلوگیری از آن باید در جاهایی که آهن یا فلزات دیگر در ساختمان با گچ تماس حاصل می‌کنند آن‌ها را قبلاً با رنگ کاملاً پوشش داده، یا نوار پیچی کنند. سوراخ شدن لوله‌های آب در بیش‌تر مواقع به دلیل ترکیب شیمیایی گچ با فلزات است.

۲-۱-۴- موارد مصرف گچ: ملات گچ و خاک را در انود دیوار و سقف و هم‌چنین طاق

ضریب مصرف می‌کنند و ملات گچ خالص در لایه‌ی رویه‌ی سفیدکاری و گچ بری به کار می‌برند. گچ ریزدانه در مدل‌سازی و شکسته‌بندی به کار می‌رود. با پودر گچ و پوست برنج یا پوشال و کاه، دیوارهای گچی به ضخامت حدود ۸ سانتی‌متر در ابعاد 1×1 متر ساخته می‌شود؛ هم‌چنین با آن دیوارهای کلفت‌تر توخالی نیز می‌سازند. اگر هنگام ساختن ملات گچ، به آن آب اکسیژن‌های یا گرد سولفات آلومینیم اضافه کنند، در داخل ملات گاز ایجاد می‌شود که هنگام سفت شدن ملات حباب‌های گاز در داخل قطعه، حفره‌هایی ایجاد می‌کند و باعث پوکی و سبکی قطعات گچی می‌گردد.

۳-۱-۴- وزن گچ ساختمانی: گچ ساختمانی به صورت متراکم نشده‌ی کیسه‌ای $85/0$ تن

در مترمکعب و وزن کیسه‌ای متراکم شده آن $1/4$ تن در مترمکعب است. مقاومت ملات سفت شده ۲۸ روز آن 6° کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و مقاومت کششی و خمسی آن 25 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.

۴-۱-۴- کوره‌های گچ‌پزی: برای پختن گچ حرارت زیادی لازم نیست؛ از این‌رو کوره‌های گچ‌پزی تجهیزات ساده‌ای دارند.

— کوره‌های چاهی: این کوره‌ی قدیمی، هنوز هم در ایران معمول است. شکل و کار آن تقریباً شبیه کوره‌های چاهی آجریزی است. چون نمی‌توان حرارت این کوره‌ها را تنظیم کرد، فقط قسمت کمی از سنگ گچ به گچ ساختمانی تبدیل می‌شود و قسمت عمده‌ی آن یا می‌سوزد و یا به حالت سنگ گچ باقی می‌ماند.

— کوره‌های تاوه‌ای: سنگ گچ را در این کوره‌ها برشته می‌کنند؛ به این صورت که آن را در دیگ‌های فولادی ریخته، به کف و دیواره‌های دیگ به وسیله‌ی هوای داغ حرارت می‌دمند و گرد سنگ گچ داخل دیگ را زیورو می‌کنند تا تمام دانه‌ها یکسان حرارت بیینند و بخار آب جدا شده از سنگ گچ را از دیگ خارج می‌کنند تا گچ مورد نیاز تهیه شود.

— کوره‌های گردنده: پس از این‌که سنگ گچ را آسیاب نمودند، آن را به کوره‌ی گردنده هدایت می‌کنند. داخل کوره‌ی گردنده لوله‌ی فولادی قرار گرفته که از داخل آن – عکس جهت حرکت پودر سنگ گچ – گاز داغ یا هوای داغ عبور می‌کند؛ هم‌چنین به جداره‌ی کوره‌ی گردنده هوای داغ دمیده می‌شود، دانه‌های ریز سنگ گچ با گرفتن حرارت لازم به گچ مورد نیاز تبدیل می‌گردند.

هنگام آسیاب نمودن سنگ گچ در آسیاب‌های ساقمه‌ای اگر به آن هوای داغ بدمند عمل پختن و آسیاب کردن توأمً انجام می‌شود که از نظر اقتصادی بسیار باصرfe است. ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول: گچ مصرفي در هر پروژه باید با توجه به محل و مورد مصرف، وضعیت اقلیمی و جوی، موقعیت رویارویی و سایر عوامل مؤثر انتخاب شود. در استاندارد ایرانی (استاندارد تجدیدنظر شده دوم) گچ ساختمانی به دو نوع: «زیرکاری» و «پرداخت» گروه‌بندی شده است.

در مکان‌هایی که رطوبت نسبی هوا در بیشتر اوقات بیش از 60% باشد مصرف گچ مناسب نیست.


گچ‌های مناسب برای مصارف مختلف و گوناگون براساس جدول ۴-۱ است.

جدول ۱-۴- گچ های مناسب جهت مصارف گوناگون

نوع گچ مناسب	موارد مصرف
گچ ساختمانی یا گچ زیر کار $\text{CaSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	کارهای عمومی مانند ملات های گچ و گچ و خاک، گچ و ماسه، تولید قطعات پیش ساخته و بلوک های گچی، بتن گچی در نقاطی که میزان رطوبت نسبی هوا کمتر از ۶٪ باشد.
گچ انود داده یا گچ پرداخت $\text{CaSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	اندودهای داخلی و نما سازی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا کمتر از ۶٪ باشد.
گچ مرمری - ملات گچ و آهک	اندودهای داخلی و نما سازی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا بیش از ۶٪ باشد.


حمل و نقل و نگهداری

گچ پخته را باید از آب و رطوبت هوا محفوظ نگاه داشت و نیز آن ها را در ظروف مخصوص یا کيسه های آب بندی شده نگهداری نمود.



شکل ۱-۴- انبار کردن کيسه های گچ در فضای بسته

مشخصات انواع گچ باید روی کیسه‌ها نوشته شده باشد.
برای نگهداری پاکت‌های گچ و حفظ آن‌ها در مقابل عوامل جوی، مطابق شکل ۲-۴ باید عمل نمود.



شکل ۲-۴- انبار کردن پاکت‌های گچ در فضای باز

آبادانی دانید که.

گچ کاری دارای تاریخی کهن است که قدمت آن به ۲۵۰۰ سال پیش می‌رسد. روکش گچی و آهکی نخست برای پوشش و نگهداری و زیبا ساختن دیوارهای خشت خام و نیز هموار کردن رویه‌های ناهموار نماها و آماده کردن آن‌ها برای کارگذاری فرم‌های آرایشی به کار می‌رفت. ولی بعدها روکش همراه با گچ کاری و گچ بری رایج گردید. آثاری که از دوره‌های هخامنشی و بعد، پارتی و ساسانی، به جای مانده نشان دهنده‌ی قدمت هنر گچ کاری در ایران است. در این آثار ملات گچ با هنرمندی و ظرافت ویژه‌ای در ساختمان‌های ایران باستان به کار رفته است. پس از اسلام نیز گچ کاری و گچ بری در مسجدها و در ساختمان‌ها انجام و بسیار گسترش یافت و سبک‌های گوناگون در این زمینه پدید آمد.

سازندگان و بناییان ایران از دور زمان به ویژگی‌های گچ آشنایی کامل داشتند آنان برای این که گچ خودش را زود نگیرد - آن‌چنان که معمول گچ است - بدان مواد ویژه‌ای می‌افزودند. آن هنرمندان دریافته بودند که سریشم و شیر در زمان گیرش گچ و نیز در کیفیت روکش گچی تأثیر دارد. نظامی گنجوی (۶۱۴-۵۳۰ هـق) در کتاب منظوم خمسه‌ی نظامی داستان ساختن کاخ خورنق را برای یکی

از شاهان ساسانی نقل می‌کند. وی پس از توصیف هنر نمایی‌های معماری به‌نام سمنار، در ایجاد آن کاخ داستان را به جایی می‌رساند که سمنار دیوارها را با روکشی مناسب آرایش می‌دهد. این روکش البته چیزی جز گچ نمی‌توانست باشد. از قرار معلوم سمنار به خواص گچ آشنایی داشته و برای آن که فرصت کار کردن با آن را داشته باشد بدان سریشم و شیر افزوده بوده است.

۴-۲- آهک

آهکی که در کارهای ساختمانی مصرف می‌شود CaO است که از پختن سنگ آهک یا کربنات کلسیم به فرمول CaCO_3 بدست می‌آید. آهک از مصالح چسبنده و ملات آن «هوایی» و «آبی» است و انواع آن به درجه‌ی پخت وجود ناخالصی‌های آن بستگی دارد.

هر قدر درجه‌ی حرارت پخت زیادتر باشد، وزن مخصوص آهک نیز بیش‌تر است و خواص ملات‌های آبی را بدست می‌آورد. سنگ آهک خالص، بی‌رنگ، بلوری و درجه‌ی سختی آن ۳ است. سنگ آهک خالص در حرارت 2400°C تا 3000°C درجه با کربن ترکیب و به کاریبد کلسیم تبدیل می‌گردد. کاریبد کلسیم Ca_2C_2 نیز پس از ترکیب شدن با آب به گاز استیلن C_2H_2 و آهک شکفته مبدل می‌شود. سنگ آهک معمولی، غیربلوری و ناخالص است و اغلب با مقداری Mg همراه می‌باشد. ناخالصی‌های دیگر آن عبارت اند از : سیلیس، اکسید آهن، اکسید الومینیم و گوگرد.

۱-۴- انواع سنگ‌های آهکی : در طبیعت انواع سنگ‌های آهکی یافت می‌شود که عبارت‌اند از :

۱- سنگ‌های آهکی معمولی: از تهنشین شدن مواد آهکی محلول در آب دریاها تشکیل شده، دارای فسیل است.

۲- سنگ‌های آهکی مرجانی: از باقیمانده‌ی جلد حیوانات دریابی در کف دریاها و اقیانوس‌ها به وجود آمده‌اند.

۳- سنگ‌های آراغونیت و تراورتن: از تهنشین شدن مواد آهکی محلول در آب گرم چشمدهای اطراف آتش‌فشارها تشکیل شده‌اند.

۴- سنگ آهکی دولومیتی: از ترکیب طبیعی کربنات منیزیم و کربنات کلسیم تشکیل می‌شود و به اصطلاح «دوکربناته» هستند. دولومیت از مواد دیرگذار (نسوز) است.

۵- سنگ مرمر: سنگی است آهکی دگرگون شده که این نوع سنگ مرمر را در بسیاری از نقاط ایران می‌توان پیدا کرد. هر سنگ آهک توپری را نمی‌توان «مرمر» نامید.

۶- مارن یا گل آهک طبیعی: ترکیبی است از خاک رس و سنگ آهک و ممکن است ۲۵٪ درصد وزن آن خاک رس بوده برای پختن آهک آبی مصرف شود.

۷- سنگ آهک قیری: از نفوذ نفت خام در سنگ‌های آهکی و جداسدن روغن‌های سبک آن حاصل شده است. مقدار قیر در سنگ‌های آهکی قیری در حدود ۱۰٪ وزن آن است. این سنگ را به همان صورت که در طبیعت یافت می‌شود، یعنی بدون این که قیر آن را جدا کنند، با سنگ شکن آسیاب نموده، به شکل شن و ماسه در روسازی‌های آسفالتی استفاده می‌شود.

۸- پختن سنگ آهک: انسان‌های نخستین هنگامی که آتش روشن می‌کردند در اطراف آن قطعات سنگ بزرگ و کوچک قرار می‌دادند تا آتش را مهار کنند و از پراکنده شدن آن جلوگیری نمایند. در اثر سوختن آتش سنگ‌های اطراف آتش می‌پخت و تبدیل به آهک زنده می‌شد. با این همه، هنوز بشر نتوانسته بود دریابد که آهک چیست، اما هنگامی که باران سنگ‌های آهک زنده را مريطوب می‌کرد، سنگ‌ها نرم شده تبدیل به پودر آهک مرده می‌شد و اگر مقدار باران بیشتر می‌شد سنگ‌ها تبدیل به شیره‌ی آهک شده به زمین‌های اطراف فرو می‌رفت و پس از چندی که می‌خواستند زمین‌ها را حفر کنند متوجه می‌شدند که زمین‌های نرم قبلی محکم شده‌اند. بدین ترتیب آنان به ارزش آهک و راه به دست آوردن و مورد استفاده‌ی آن پی بردند. طریقه‌ی پخت آهک از گذشته‌های دور تا زمان حال تفاوت بسیار کرده و استفاده از آن به روش‌های مختلف بیشتر شده است.

مفهوم از پختن سنگ آهک جدا کردن CO_2 از طریق حرارت است. CaO که همان آهک ساختمانی است از نتیجه‌ی این فعل و انفعالات حاصل می‌شود. سنگ آهک قبل از پختن و بعد از پختن به حالت جامد است. اما CO_2 قبل از پختن سنگ آهک به صورت جامد بوده پس از پختن آن به حالت گاز درمی‌آید؛ از این‌رو می‌توان نتیجه‌گرفت که پختن آهک عمل فیزیکی است. تجزیه‌ی کربنات کلسیم به حرارت و فشار محیط محل پخت، بستگی دارد. هرقدر فشار کم‌تر شود، درجه‌ی حرارت تجزیه شدن پایین‌تر می‌آید. در حرارت ۸۹۴ درجه‌ی فشار CO_2 در سنگ آهک خالص به یک اتمسفر می‌رسد. برای آن که CO_2 از سنگ آهک جدا شود به دمایی بیش از ۸۹۴ درجه، یعنی حدود ۹۰ درجه‌ی سانتی‌گراد نیاز است.



۹- کوره‌های آهک‌پزی :


۱- کوره‌های چاهی (ستنی): این کوره‌ها کاملاً شبیه کوره‌ی آجریزی و گچ‌پزی است. در این کوره‌ها چون سنگ آهک و آتش ثابت است و درجه‌ی گرما در همه جای کوره یکسان نیست

جنس آهک همگن نمی‌شود و اغلب سنگ‌های آهک به صورت نیخته باقی می‌ماند. افزون بر آن، کار کوره پیوسته نیست و ظرفیت آن نیز کم است.

۲- کوره‌ی حلقه‌ای: این کوره‌ها، شبیه کوره‌های هوفمان است و برای تهیه‌ی آهک به مقدار زیاد به کار می‌رود. جنس آهک این کوره‌ها بسیار خوب و کار کوره نیز پیوسته است.

۳- کوره‌ی ایستاده: این کوره مخروط ناقصی است که از سمت بالا بارگیری و از سمت پائین حرارت داده می‌شود. سنگ‌های خردشده را نیز به کوره هدایت می‌کنند، زیرا سطح حرارت‌گیری آن‌ها در اثر خردشدن زیاد خواهد بود. ظرفیت روزانه‌ی این کوره‌ها به 15° تن می‌رسد. برای تهیه‌ی آهک در کارخانه‌های قند و نظایر آن از این نوع کوره‌ها استفاده می‌گردد.

۴- طرز تهیه‌ی آهک شکفتہ: آهک زنده CaO را نمی‌توان در ساختمان‌سازی مصرف نمود؛ از این رو، باید قلّاً به آن آب اضافه نموده تا هیدراته شود و به صورت خمیر یا پودر آب دیده درآید. آهک زنده میل ترکیبی زیادی با آب دارد و هنگام ترکیب، حرارت زیادی پس می‌دهد و به $\text{Ca}(\text{OH})_2$ تبدیل می‌شود. آهک شکفتہ در دمای 40° درجه و فشار یک اتمسفر، آب شیمیایی خود را از دست داده، دوباره به آهک زنده و آب تجزیه می‌شود. آهک زنده پس از شکفته شدن، بلورهای هیدرات کلسیم تشکیل می‌دهد و یک حالت کلوئیدی به وجود می‌آورد. هرچه سرعت شکفته شدن بیشتر باشد مقدار هیدرات کلسیم $\text{Ca}(\text{OH})_2$ کلوئیدی آن بیشتر است.




شکفتن آهک به این روش‌ها صورت می‌پذیرد :

۱- شکفتن آهک تحت فشار بخار آب: کلوخه‌های آهک زنده را در استوانه‌ی فولادی ریخته، در آن را مسدود می‌کنند و بخار آب با فشار ۳ تا 4° اتمسفر را به درون آن می‌دمند. با گذشت ۳ تا 4° ساعت، آهک زیر فشار بخار آب به گرد آهک شکفتہ تبدیل می‌شود و سپس آن را در کیسه‌های مخصوص ریخته، به محل مصرف می‌برند.

۲- شکفتن آهک به روش تر (تهیه‌ی خمیر آهک): کلوخه‌های آهک زنده را در ظرفی چوبی یا فلزی می‌ریزند که به صورت حوضچه‌ای به ابعاد 4×3 متر و ارتفاع 3° سانتی‌متر ساخته شده است. در یک طرف این ظرف دریچه‌ای کشویی با توری سیمی قرار گرفته است. به آهک زنده‌ی داخل ظرف آب اضافه می‌کنند و مخلوط را هم می‌زنند تا به حالت شیر آهک درآید. در این هنگام کشوی جلوی دریچه را بالا می‌کشنند تا شیر آهک به گودالی به ابعاد 10×10 متر و به عمق ۲ متر جاری گردد؛ هم‌چنین ناخالصی‌ها و آهک‌های نشکفتہ از توری سیمی عبور نمی‌کند و در ظرف باقی

می‌ماند که درنتیجه، آن را خارج نموده، مجدداً آهک زنده و آب اضافه می‌کنند. این عمل چندین بار تکرار می‌شود تا گودال پُر شود. آهک شکفته آب‌های اضافی خود را در گودال از دست می‌دهد و پس از چند هفته خمیر سفت می‌شود و در سطح آن ترک‌هایی به عرض ۲ تا ۳ سانتی‌متر پیدا می‌شود که در این هنگام تمام ذرات آهک شکفته است. (شکل ۴-۳)




شکل ۴-۳- تهیی آهک شکفته به روش حوضچه‌ی آهک‌شویی

۳- شکفتن آهک به روش خشک: این روش به نام «تنگ گذاشتن آهک» نیز معروف است. کلوخه‌ی آهک زنده را روی زمین و یا سطح تمیزی بهارتفاع ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر پهن نموده، روی آن آب می‌پاشند و کمی آن را زیر و رو می‌کنند تا تمام کلوخه‌ها مرطوب شوند؛ سپس روی آن یک لایه‌ی دیگر کلوخه آهک زنده می‌ریزند و مجدداً آب می‌پاشند. این عمل را چندین بار تکرار می‌کنند تا پهی کوچکی از آهک به ارتفاع حدود یک متر درست شود. سطوح جانبی آهک انباسته شده‌ی مرطوب را با آجر می‌پوشانند و روی آجرها را با گل انود می‌نمایند تا حرارت ایجاد شده خارج نشود. در اثر گرمایی آهک، آب اضافی بخار می‌شود و در زیر انود به اصطلاح «دم می‌کند» و بخار آب با فشار ایجاد شده، باعث شکفتن آهک زنده می‌گردد. پور به دست آمده، «آهک شکفته» است. حجم آهک پس از شکفتن زیاد می‌شود. این پف کردن آهک بستگی به جنس آن دارد و هرچه

CaO در آهک زنده زیادتر باشد بیشتر با آب ترکیب می‌شود و حجم آن زیادتر می‌گردد. حجم آهک‌های پرمایه پس از شکفتتن ۲ تا ۳/۵ برابر و آهک‌های کم‌مایه ۱/۲۵ تا ۲ برابر زیاد می‌شود. آهک کم‌مایه از سنگ آهکی تهیه می‌شود که بین ۵۰ تا ۷۵ درصد وزن کل سنگ، سنگ آهک خالص باشد. آهک پرمایه از سنگ آهکی تهیه می‌شود که حداقل ۹۰ درصد وزن کل سنگ، سنگ آهک خالص باشد. آب گرم، آب زیر فشار و بخار آب زیر فشار شکفتن آهک را تندتر می‌کند. حجم ماسه آهک و شکفتنه آهک ثابت است که پس از گرفتن و سخت شدن دیگر جمع و زیاد نمی‌شود.

۴-۲-۵ – تاب ملات آهک و گرفتن آن: ملات آهک شکفتنه و ماسه در برابر (CO_2) هوا به کربنات کلسیم CaCO_3 تبدیل می‌شود. برای آن که آهک شکفتنه در ملات ماسه آهکی با CO_2 هوا ترکیب شود باید هوا نمناک باشد یا ملات را نمناک نگهدارند تا CO_2 با آب (نم) به H_2CO_3 تبدیل شده، سپس این اسید کم‌مایه با آهک شکفتنه این ترکیب را کامل کند:



اگر در روزهای نخستِ مصرفِ ملات ماسه آهک، نم به آن نرسد ملات نمی‌گیرد و به اصطلاح می‌سوزد. ملات ۱ به ۳ گرد آهک شکفتنه و ماسه پس از ۱۲ تا ۲۴ ساعت شروع به گرفتن و پس از ۲۸ روز، گرفتن آن تمام می‌شود، اما سخت شدن آن سال‌ها ادامه می‌یابد.

شفته آهک از مخلوط کردن شیر آهک و خاک رُس به دست می‌آید که برای مصارف بی‌سازی و مقاوم کردن زمین‌های سست به کار می‌رود. مقاومت این ملات به جنس و مقدار آهک، جنس و دانه‌بندی و مقدار خاک رُس بستگی دارد.

آهک‌هایی که ناخالصی آن‌ها رُس یا سیلیس باشد در درجه‌ی حرارت ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ پخته می‌شود که به آن آهک آبی می‌گویند. این آهک در آب و نمی‌رود و شکفتنه نمی‌شود بلکه باید آن را آسیاب کرد و بعد آب به آن اضافه نمود. معمولاً این آهک‌ها از پختن و آسیاب کردن مارن (گل آهک) به دست می‌آید. آهک آبی در ساختمان‌های زیرآبی که نیازی به مقاومت زیاد ندارند مصرف می‌شود. چون آهک شکفتنه بر روی فلزات اثر می‌گذارد و آن‌ها را سوراخ می‌کند، هم‌چنین در الیاف گونی نیز اثر گذانسته، آن‌ها را می‌پوساند، باید از تماس آن‌ها با آهک جلوگیری نمود.

آهک‌های آبی به رنگ لیمویی، زرد و قهوه‌ای روشن و حجم ملات‌های آهک آبی پس از مصرف و سخت شدن ثابت می‌ماند.

آهک‌های هوایی (آهک معمولی پرمایه) در صنایع، راهسازی، ساختمان‌سازی، آجرهای ماسه آهکی، کارخانه‌های قدسازی، سیمان‌سازی، شیشه‌سازی و کوره بلند ذوب آهن کاربرد دارد.

هم‌چنین از آهک برای از بین بردن ریشه و تخم گیاهان در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود.
آهک باید در جایی مصرف شود که هوا نمناک است یا دست کم آن را به مدت ۲۸ روز با وسایلی
نمناک نگاهداری کنند.

آهک‌های مناسب برای مصارف گوناگون، مطابق جدول ۴-۲ است :

جدول ۴-۲- آهک‌های مناسب برای مصارف گوناگون

موارد مصرف	نوع آهک
ملات‌های ماسه آهک، گل آهک، گچ آهک و باتارد برای پایدار کردن خاک در راهسازی، خشت‌های پایدار شده با آهک، شفتة آهکی، پی‌سازی در خاک‌های معمولی بتن آهکی سنگین و متخلخل	خمیر یا گرد آهک شکته‌ای که به صورت دوغاب درآمده است. (آهک سفید)
ملات و انود ساختمان‌های دریابی، پی‌سازی در خاک‌های سولفات‌دار با سولفات‌زیاد	آهک‌های آبی
پی‌سازی در خاک‌های سولفات‌دار با سولفات کم	آهک‌های یخه آبی (خاکستری)
پایدار کردن خاک در راهسازی، آجر ماسه آهکی	آهک زنده کلیومی پرمایه
بتن آهکی سنگین و متخلخل، سیمان آهک پوزولان و آهک سرباره	دوغاب آهک کم‌مایه
شفته پی‌سازی ساختمان‌های کم‌ارتفاع	شفته پی‌سازی ساختمان‌های کم‌ارتفاع

حمل و نقل و نگهداری

آهک زنده را باید از آب و دی‌اکسیدکربن هوا مصون نگاه داشت و همانند سیمان در ظروف
محخصوص یا کیسه‌های آب‌بندی شده نگهداری نمود.

آهک هیدراته نیز باید در محل مناسبی نگهداری شده از نفوذ دی‌اکسیدکربن هوا و تابش آفتاب
در امان باشد تا از خشک شدن آن جلوگیری به عمل آید. مشخصات آهک باید روی ظروف حمل و
کیسه‌ها نوشته شود. در مجموع، نکاتی که برای حفظ و نگهداری گچ ذکر شد باید در مورد آهک نیز
رعایت شود. کار کردن با آهک و جابه‌جا کردن آن مستلزم رعایت نکات اینمی است.



کف کاخ‌های جمشید (سده‌ی ششم پیش از میلاد) از ملاتی سرخ رنگ که در آن آهک به کار رفته بوده پوشیده شده بوده است. کاربرد ملات آهک در ساختمان‌های سنگی و آجری به عنوان ملات و نیز در روکشی دیوارها از زمان اشکانیان معمول بوده است. بهره‌گیری از آهک در عصر ساسانیان نیز ادامه یافت. در ساختمان‌های نخستین این دوره مربوط به زمان اردشیر ساسانی (۲۳۲–۲۱۲ میلادی) آهک روکشی (بدون ماسه) به عنوان ملات مصرف می‌شد. از زمان شاپور اول دگرگونی‌هایی در تکنیک و در سبک ساختمانی پدید آمد و از آن پس ملات ماسه آهک کاربرد فراوانی یافت. برخی را گمان آن است که این دگرگونی با شکست والرین رومی به دست شاپور اول پیدا شد. پس از پیروزی شاپور، اسیران رومی که به ایران آورده شده بودند تکنیک رومی و مصالح رومی را که ماسه آهک جزو آن بود در ساختن ساختمان‌هایی مثل شهر شاپور (پیشاپور) در جنوب فارس به کار بردن.

مردمان قدیم ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی آهک و آمیزه‌ی آن با دیگر مواد را خوب می‌شناختند. آنان با تجربه دریافته بودند که چگونه می‌توان با آمیختن خاک رس با آهک و دیگر مواد، مصالحی مقاوم و یا ملات‌هایی غیرقابل نفوذ ساخت. کرجی مهندس و دانشمند ایرانی سده پنجم هجری در مورد خمیر آهکی که برای آب‌بندی و استحکام تپوشه‌های قنات‌ها به کار می‌رود روشی را ارائه نموده است.

هم‌چنین کرجی در کتاب «استخراج آب‌های پنهانی» خود در مورد پایدار کردن خاک در آب‌بندی مجرها و مخازن آب نیز شرحی آورده است.

ایرانیان باستان با گل آهک (مارون) که شامل آهک و خاک رس بوده ملاتی تهیه می‌کرده‌اند که آهک آبی نام داشته است این ملات در ساختمان‌های بندری و دریایی مصرف می‌شده است. آهک آبی در کناره‌های شمالی خلیج فارس به نام ساروج مصرف می‌شده است. آهک آبی در ساختمان‌های قدیمی بوشهر و بندرلنگه به کار رفته است و آثاری از آن ساختمان‌ها هنوز هم بر جاست.

ملات ساروج در ایران باستان کاربرد فراوان داشته و احتمالاً در همین سرزمین نیز کاربرد آن آغاز گشته است. این ملات کندگیر از آمیزش آهک شکفتنه، خاکستر، ماسه و پشم و آب تهیه می‌شده است. ساروج به علت قابلیت آب‌بندی از قدیم در آب انبارها برای انود دیواره‌ی مخزن و هرگونه آب‌بندی دیگر به کار می‌رفته است.

۳-۴- سیمان

سیمان‌ها فرآورده‌هایی هستند که قسمت عمده‌ی مصالح اولیه‌ی آن‌ها آهک است و خاصیت آن‌ها این است که پس از مخلوط شدن با آب در برابر هوا یا جایی که هوا نیست، مانند زیر آب، سفت و سخت می‌شوند و دانه‌های شن و ماسه یا مصالح دیگر مثل سنگ و آجر و کاشی را به هم می‌چسبانند. پیش از قرن نوزدهم که سیمان اختراع نشده بود، از سال‌ها قبل در ایران در جاهای نمناک و پی‌سازی‌ها، شکفته آهک مصرف می‌کردند و برای آب‌بندی کردن، ملات ساروج به کار می‌بردند. ساروج را از مخلوط کردن و کوییدن گرد آهک شکفته و خاکستر، کمی ماسه‌ی بادی، خاک رُس و لویی (الیاف نی) درست می‌کردند. در سال ۱۷۵۶ در انگلستان شخصی به نام «اسمیتون» مأمور شد به جای ساختمان فانوس دریابی که بر اثر آتش‌سوزی خراب شده بود بنای تازه‌ای بسازد. او پس از آزمایش زیاد متوجه شد که ملات آهک‌هایی که از دو پیمانه تراس (پوکه طبیعی) و یک پیمانه آهک شکفته با کمی آب درست شده باشد کاملاً سفت شده مقصود را برآورده می‌سازد. در سال ۱۸۲۴ یک بنای انگلیسی به نام «آسپدین» اختراع سیمان را به ثبت رسانید. او سنگ آهک و خاک رس را با هم مخلوط کرد و به طریقه‌ی تر آسیاب نمود و لجن به دست آمده را در کوره‌های آهک‌پزی معمولی پخت؛ سپس جسم به دست آمده را آسیاب نمود و بدین ترتیب، سیمان را به دست آورد. چون سیمان به رنگ سنگ‌های جزیره‌ی پرتلند بود آن را «سیمان پرتلند» نامیدند.

۱-۳-۴- اجزای تشکیل دهنده سیمان پرتلند: مواد اصلی سیمان پرتلند، سنگ آهک و خاک رس به نسبت وزنی ۳ به ۱ است که پس از آسیاب کردن آن‌ها به طریقه‌ی تر یا خشک برای پختن وارد کوره می‌شوند. در کوره به این مواد به اندازه‌ای حرارت می‌دهند که دانه‌ها عرق کنند (۰٪-۳۰٪ سطح دانه‌ها ذوب شود) و به یک دیگر بچسبند و به شکل دانه‌های فندقی به نام «کلینکر» درآیند. پس از سرد کردن و آسیاب کردن کلینکر همراه با کمی سنگ گچ، سیمان پرتلند به دست می‌آید. علاوه بر سنگ آهک و خاک رس بایستی به نسبت‌های معینی، سیلیس، اکسید الومینیم، اکسید آهن نیز در مواد اصلی وجود داشته باشد.

پختن سیمان: سیمان پزی عبارت است از به وجود آوردن واکنش‌های میان دانه‌های ریز مواد خام از طریق حرارت به مدت و شدت معین. برای این که این واکنش‌ها صورت گیرد باید به مواد خام به اندازه‌ای حرارت داد تا عرق کرده، به یک دیگر بچسبند و در نهایت به کلینکر تبدیل شوند. واکنش‌های انجام شده کند هستند و با افزایش گرما از رویه به داخل دانه‌ها پیش می‌روند و هرچه دانه‌های مواد خام ریزتر باشند تندتر می‌شوند. کوره‌های آزمایشی سیمان پزی به طول ۱/۸ تا ۳/۷ متر و قطر ۱۳ تا

۳۶ سانتی متر ساخته می شود.

واکنش های انجام شده در حرارت های مختلف بدین شرح است :


- ۱- در حرارت 100° درجه، آب فیزیکی مواد خام گرفته می شود.
- ۲- از حرارت 35° درجه به بعد CO_2 از کربنات منیزیم MgCO_3 جدا می شود.
- ۳- در گرمای 50° درجه، آب شیمیابی خاک رس جدا می شود.
- ۴- از حرارت 894° درجه به بعد CaCO_3 خارج می شود.

پس از این، ترکیبات CaO با جسم های دیگر شروع می شود. در شروع فعل و انفعال ها ترکیب یک کلسیم سیلیکات تشکیل می شود. در گرمای بالاتر از 1000° درجه ترکیبات دو کلسیم سیلیکات و سه کلسیم سیلیکات و دیگر ترکیبات کلسیم با جسم های دیگر شکل می گیرد. جسم های گداز آور مانند اکسید آهن و اکسید آلومینیم در مواد خام باعث می شوند که واکنش ها در حرارت کم تر و با سرعت پیش تر پدید آیند. براساس آزمایش های بسیاری مشاهده شده است که در حرارت های مختلف این واکنش ها حاصل می شود :


$\text{CA} = \text{CaO}, \text{Al}_2\text{O}_3$	در حرارت کمتر از 80° درجه
$\text{CS} = \text{CaO}, \text{SiO}_2$	از گرمای 80° تا 90°
$\text{C}_5\text{A}_3 = 5\text{CaO}, 3\text{Al}_2\text{O}_3$	از حرارت 90° تا 95° درجه
$\text{C}_2\text{S} = 2\text{CaO}, \text{SiO}_2$	از حرارت 95° تا 120° درجه
$\text{C}_2\text{A} = 3\text{CaO}, \text{SiO}_2$	از حرارت 120° تا 130° درجه
$\text{C}_4\text{AF} = 4\text{CaO}, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{Fe}_2\text{O}_3$	در حرارت 130° درجه
$\text{C}_3\text{S} = 3\text{CaO}, \text{SiO}_2$	در حرارت 140° تا 145° درجه

در ساخت سیمان امروز، اغلب از کوره های گردندۀ افقی استفاده می شود. این کوره یک استوانه فولادی طویل با شیبی حدود 3° است که حول محور افقی خود به آهستگی می چرخد. از انتهای کوره، شعله و حرارت داخل شده، از دهانه کوره مواد خام به صورت گرد خشک و یا لجن خمیری وارد می گردد. در ابتدای کوره رشته های زنجیر آویزان است تا گرمای گاز کوره را جذب کرده، به مواد خام پس دهد و در انتهای کوره دانه ها پس از عرق کردن به یک دیگر چسبیده، به صورت گلوله هایی به قطر 16 تا 30 میلی متر (به نام کلینکر) در می آیند و به خنک کننده کلینکر می ریزند. در قسمت خنک کننده روی کلینکر داغ، هوای سرد می دمند و کلینکر سرد شده را با نوار نقاله به ابزار می برنند. طول کوره های گردندۀ 6 تا 10 متر و قطر آن 5 تا 6 متر است. برای

بهره‌برداری بیش‌تر از کوره‌های گردانه افقی نمی‌توان قطر آن را از ۶ متر افزایش داد، زیرا آستر نسوز درون کوره فرو می‌ریزد و مشکلاتی به وجود می‌آورد، اما طول کوره‌ی افقی گردانه تا 25° متر هم ساخته شده است. اگر پختن سنگ آهک را در قسمت پیش داغ‌کن انجام دهنده، بهره‌دهی کوره به قطر ۶ متر دو برابر می‌گردد. ضخامت جداره کوره ۱۸ تا ۲۴ میلی‌متر و در قسمت انتهای آن تا ۳۶ میلی‌متر هم می‌رسد. برای جلوگیری از رسیدن گرمابه بدنی فولادی کوره، جدار داخلی آن را با نسوزهای مختلف آستر می‌کنند. این آسترهای باید در برابر تأثیرات مکانیکی و شیمیایی مواد خام و گرمای شدید کوره پایدار باشد. نوع نسوز به قسمت‌های مختلف کوره بستگی دارد. در ابتدای کوره تا وسط، از نسوزهای سیلیسی و در انتهای کوره – جایی که حرارت زیاد است – از نسوزهای رسی و یا دولومیتی استفاده می‌شود. پس از آن که کلینکر از کوره خارج گردید با دمیدن هوا سرد می‌شود و در رویه‌اش بوسسه و لعابی شیشه‌ای به وجود می‌آید که کلینکر را از نفوذ رطوبت به داخل آن محافظت می‌کند. این پوسه لعابی هنگامی که کلینکر را آسیاب می‌کنند خرد شده، از بین می‌رود. در شکل ۴-۴ و ۴-۵ تولید سیمان پرتلند به دو روش خشک و تر نشان داده شده است.



شکل ۴-۴- تولید سیمان پرتلند به روش خشک



شکل ۴-۵- تولید سیمان پرتلند به روش تر

۲-۳-۴- تأثیر مواد در جنس سیمان:

۱- آهک: اگر CaO در سیمان به صورت ترکیب درآمده باشد کلسیم سیلیکات سیمان زیاد می‌شود و این امر، باعث بالا رفتن مقاومت اولیه‌ی سیمان می‌گردد. زیاد شدن کلسیم سیلیکات در سیمان مقاومت آن را در برابر آب دریا و آب‌های سولفات دار کم کرده، گرمادهی ملات سیمان را هنگام ترکیب با آب افزایش می‌دهد. اگر آهک به صورت آزاد بیش از اندازه باشد، پس از گرفتن ملات سیمان آهک آزاد آب مکیده و شکفته می‌گردد و درنتیجه ملات را می‌ترکاند.

۲- سیلیس: سیلیس با آهک ترکیب شده، تشکیل سیلیکات کلسیم می‌دهد. اگر سیلیس در سیمان جای گزین اکسید آلومینیم و اکسید آهن شود، مواد خام در کوره دیرتر عرق می‌کنند و اگر سیلیس جای گزین آهک شود مقاومت ملات سیمان به کندی بالا می‌رود.

۳- اکسید آلومینیم: اکسید آلومینیم و اکسید آهن در سیمان نقش گذازآور دارند؛ یعنی درجه‌ی ذوب شدن مواد خام را پایین می‌آورد و ترکیبات سه کلسیم آلومینات C_3A و چهار کلسیم آلومینوفریت C_4AF را به وجود می‌آورند. اگر اکسید آهن در سیمان زیاد شود آن را «کندگیر» و اگر اکسید آلومینیم آن افزایش یابد آن را «تندگیر» می‌کند، زیرا در ملات سیمان آلومینات‌ها زودتر از سیلیکات‌ها با آب ترکیب می‌شوند. زیاد شدن اکسید آهن باعث تولید چهار کلسیم آلومینوفریت می‌شود که کندگیر است، اما مقاومت ملات سیمان را در برابر آب دریا و آب‌های سولفات دار زیاد می‌کند و گرمادهی سیمان را در موقع ترکیب با آب کاهش می‌دهد؛ بنابراین، سیمان‌های ضد سولفات اکسید آهنشان زیاد است. زیاد شدن اکسید آلومینیم باعث گرمادهی زیاد ملات سیمان شده، جمع شدن آن را افزایش می‌دهد که زیاد شدن هر دو اکسید سبب ترکیب شدن آهک با سیلیس می‌شود؛ یعنی سه کلسیم سیلیکات زیادی تشکیل شده، آهک آزاد در سیمان کم می‌شود.

۴- منیزی MgO : منیزی در سیمان اثر گذازآور دارد و هر چه کم تر باشد بهتر است، زیرا در سیمان ترکیب نمی‌شود و مانند آهک آزاد پس از آب گرفتن ملات شکفته شده، مقاومت آن را کم می‌کند. زیاد شدن منیزی در سیمان از جمع شدن ملات می‌کاهد؛ پس، مقدار منیزی نباید از ۵٪ بیش‌تر باشد.

۵- قلیایی‌ها (K, Na): قلیایی‌ها در سیمان نیز نقش گذازآور دارند و مقدار آن‌ها در سیمان نباید از ۱٪ وزن سیمان بیش‌تر باشد، زیرا باعث خراب شدن ملات و بتن می‌گردد. در جدول ۳-۴ مواد اصلی تشکیل‌دهنده‌ی سیمان و خواص هر کدام آمده است.

جدول ۳-۴- مواد اصلی تشکیل دهنده سیمان و خواص هر کدام

ترکیب	فرمول شیمیایی	علامت اختصاری	توضیحات
تری کلسیم سیلیکات	$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_3S	خودگیری سریع، مقاومت زودرس و افزایش سریع دما
دی کلسیم سیلیکات	$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_2S	خودگیری کند، مقاومت زیررس و افزایش کند دما
تری کلسیم آلومینات	$3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	C_3A	خودگیری آنی به کمک گچ سرعت آن کاهش می‌یابد
	$4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	$\text{C}_4\text{A}, \text{F}$	خودگیری سریع و افزایش سریع ولی با مقاومت نهایی اندک، آسیب پذیر در برابر حمله سولفات‌ها
ترتا آلومینوفربت کلسیم	$4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	C_4AF	خودگیری کند، بروز رنگ خاکستری در سیمان

۳-۴-۳- ترکیب سیمان با آب: ترکیب سیمان با آب با دو عمل هیدراته شدن و هیدرولیز شدن همراه است. واکنشی که سیمان در مجاورت آب انجام می‌دهد نظیر واکنش آب آهک در مجاورت خاک رس است. تفاوت آن‌ها در این است که چون آب آهک با خاک رس با روش سرد ترکیب می‌شود، فعل و انفعال کند است، اما در مورد سیمان چون آهک با خاک رس در حرارت زیاد ترکیب می‌شود، فعل و انفعال سریع خواهد بود. اساس این دو واکنش یکی است و آن ترکیب شدن آهک با سیلیس در مجاورت آب که فرمول کلی آن $3\text{H}_2\text{O} + 2\text{SiO}_2 + 3\text{CaO}$ است. البته در ملات‌های سیمانی اثر اکسید آلومینیم و اکسید آهن نیز به آن اضافه می‌شود. وقتی به سه کلسیم سیلیکات آب اضافه می‌شود واکنشی نیمه سریع انجام می‌گیرد که نتیجه آن هیدراته شدن و هیدرولیز شدن و به وجود آمدن ترکیبی ژل مانند است.

گرفتن و مقاومت اولیه ملات سیمان در ۲۸ روز اول در اثر ترکیب همین C_3S بوده که با آزاد شدن مقداری حرارت (120°cal/gr) همراه است. این ترکیب خاصیت چسبندگی بسیاری دارد، در برابر تأثیر آب دریا و آب‌های سولفات‌دار مقاومت اندکی خواهد داشت. دو کلسیم سیلیکات (C_2S) نیز با آب هیدراته می‌شود که مقدار کمی از مقاومت سیمان در ۲۸ روز اول مربوط به این ترکیب است، اما پس از ۲۸ روز مقاومت عمدی سیمان به خود سیمان مربوط می‌شود و پس از یک‌سال تقریباً هر دو ترکیب C_2S و C_3S به یک اندازه در مقاومت سیمان تأثیر دارند. واکنش C_3S با آب کند است و در اثر هیدراته شدن حدود 6°cal/gr حرارت آزاد می‌کند. سه کلسیم آلومینات (C_3A) با سرعت زیاد با آب هیدراته شده، مقدار زیادی حرارت پس می‌دهد (207°cal/gr) و خلی سریع شروع به گرفتن می‌کند. این عمل پیش‌تر در روز اول انجام می‌پذیرد. برای جلوگیری

از این گیرایی سریع، هنگام آسیاب کردن کلینکر بر حسب مقدار C_4A حدود ۱ تا ۳ درصد سنگ گچ به مخلوط اضافه می‌شود؛ بنابراین، سنگ گچ در تنظیم زمان گرفتن سیمان دخیل است.

چهار کلسیم آلومینوفریت (C_4AF) نیز با آب هیدراته شده، یک ترکیب غیرمشخصی را به وجود می‌آورد که زیاد شدن آن باعث کندگیری سیمان می‌شود. هیدراته شدن C_4AF با مقدار ۱۰۰ cal/gr حرارت هماهنگ است. این ترکیب عمدتاً در پخت سیمان نقش روشن ساز دارد. تمام آب مصرفی در سیمان صرف فعل و انفعال نمی‌گردد و قسمتی از آن در سوراخ‌های ریز ملات سیمان باقی می‌ماند که بعدها سبب پوکی در ملات سیمان یا بتون می‌شود؛ از این‌رو، در ساختن ملات سیمان نباید آب زیادی مصرف کرد. هرچه نسبت وزنی آب به سیمان کمتر باشد ملات سیمان توپر و مقاومت آن بیش‌تر می‌شود. وقتی سیمان با آب مخلوط می‌گردد آب با سطح جانبی دانه‌های سیمان تماس پیدا نموده، عمل هیدراته شدن صورت می‌گیرد؛ بنابراین، هرچه سطح جانبی واحد وزن سیمان بیش‌تر شود، فعل و انفعال سیمان و آب سریع‌تر انجام می‌گیرد و مقاومت روزهای اولیه‌ی ملات آن زیادتر خواهد بود. مطابق تعریف، سطح جانبی دانه‌های واحد وزن سیمان را سطح مخصوص سیمان می‌نامند؛ یعنی، مقدار سطح جانبی دانه‌هایی که در یک گرم سیمان وجود دارد. سطح مخصوص را به وسیله‌ی دستگاه «Blain» اندازه‌گیری می‌کنند.

سیمان‌های ریزدانه دارای سطح مخصوص بزرگ هستند. سیمان‌ها از نظر ریزی دانه‌ها به سه

دسته تقسیم می‌شوند:

۱- سیمان‌های درشت دانه با سطح مخصوص $2000 \text{ cm}^2/\text{gr}$ تا $2500 \text{ cm}^2/\text{gr}$

۲- سیمان‌های معمولی با دانه‌های متوسط با سطح مخصوص $2500 \text{ cm}^2/\text{gr}$ تا $3500 \text{ cm}^2/\text{gr}$

۳- سیمان‌های ریزدانه با سطح مخصوص حدود $3500 \text{ cm}^2/\text{gr}$ تا $4500 \text{ cm}^2/\text{gr}$

بنابراین، برای تهیه‌ی سیمان ممتاز باید کلینکر آن را خیلی ریز آسیاب کنند سیمان به هنگام گرفتن، حرارت پس می‌دهد. این حرارت، به ویژه هنگامی که حجم بتون ریزی زیاد باشد، مضر است، زیرا حرارت در داخل حجم بتون بالا می‌رود. در حالی که سطح بتون در اثر مجاورت با هوای بسرعت سرد شده، درنتیجه‌ی اختلاف درجه حرارت، ترک‌هایی در سطح ملات سیمان یا بتون به وجود می‌آید. در هوای سرد، این حرارت تولید شده مانع یخ زدن آب در سوراخ‌های ریز بتون می‌گردد؛ بنابراین، بر حسب نوع مصرف و جای مصرف سیمان، باید در انتخاب آن از نظر هیدراته شدن دقیق کرد.

همان‌گونه که ملاحظه شد حداقل حرارت ایجاد شده با هیدراته شدن C_4A و C_4S است و

اگر به طریقی، گرفتن این دو جسم به تأخیر افتاد (مثالاً با اضافه نمودن گچ) حرارت اوّلیه در ملات و بتن کاهش می‌یابد. بر عکس، هر عاملی که باعث زیاد شدن C_A یا گیرایی سریع سیمان گردد (برای مثال با ریزتر آسیاب کردن) سبب بالا رفتن حرارت اوّلیه می‌گردد.

ملات سیمان در گرمایندت و در سرما کندتر می‌گیرد و دیرتر سفت می‌شود؛ برای نمونه بتئی که در حرارت 20° درجه ۲۸ روز بماند میزان گرفتن و سفت شدن آن برابر است با بتئی که در حرارت 5° درجه ۵۶ روز بماند.

۴-۳-۴- انواع سیمان‌های پرتلند:

سیمان پرتلند نوع ۱: این سیمان در کارهای عمومی و در جاهای مخصوصی استفاده می‌شود؛ مانند: ساختمان‌های بتئی معمولی، کفسازی، پل‌سازی راه و راه‌آهن، کارهای کanal کشی، مخازن آب و لوله‌های آب، آجرهای بتئی (مزاییک) و کلیه مصارف سیمانی و بتئی که در معرض هجوم سولفات‌ها نیستند و گرمایی زیاد بتئن اهمیت نداشته باشد.

سیمان پرتلند نوع ۲: این نوع سیمان پرتلند هنگام گرفتن، حرارت کمتری نسبت به نوع ۱ پس می‌دهد و در مقابل سولفات‌ها نیز مقاوم است. موارد کاربرد آن در سازه‌های بتئی نسبتاً حجمی، نظیر پایه‌های پل و دیوارهای حایل است.

سیمان پرتلند نوع ۳: این نوع سیمان زودگیر بوده دارای مقاومت اوّلیه‌ی زیادی است. مقاومت سه‌روزه‌ی آن معادل ۷ روزه‌ی نوع ۱ است. در جاهایی که بخواهند به‌زودی از ساختمان بهره‌برداری کنند و یا زودتر از موعد مقرر احتیاج به قالب‌برداری باشد یا برای بتئن ریزی در هوای سرد، از آن استفاده می‌کنند، زیرا این سیمان هنگام گرفتن گرمایی بیشتری - نسبت به نوع ۱ - پس می‌دهد.

سیمان پرتلند نوع ۴: این نوع به «سیمان کندگیر» معروف است؛ حتی از نوع ۲ هم کم‌تر حرارت تولید می‌کند و دیرگیرتر از انواع دیگر است. این سیمان در بتئن‌ریزی‌های حجمی مانند سدهای وزنی مصرف می‌شود.

سیمان پرتلند نوع ۵: سیمان نوع ۵ که به ضد سولفات نیز معروف است در سازه‌های دریایی و زمین‌های سولفات‌دار مصرف می‌گردد. مقاومت این سیمان در زمان طولانی‌تری نسبت به نوع ۱ به دست می‌آید و گرمایی کم‌تری نیز دارد.

۴-۳-۵- سیمان ممتاز: سیمان ممتاز مانند سیمان معمولی ساخته می‌شود، اما در ساختن آن دقت بیش‌تری اعمال می‌گردد. در صد مواد خام را دقیق‌تر انتخاب و ریزتر آسیاب می‌کنند تا

واکنش سیمان، آهک و سیلیس در کوره سیمان پزی بهتر و سریع‌تر انجام شود. کلینکر آن را نیز ریزتر آسیاب می‌کنند و گاهی آن را دوباره می‌پزند؛ یعنی پس از پخت اول آن را آسیاب کرده، دوباره می‌پزند تا تمام CaO سیمان ترکیب شود و در آن آهک آزاد باقی نماند.

مقاومت روزهای اولیه‌ی ملات این سیمان زیاد است و گرمایی زیادی هنگام هیدراته شدن پس می‌دهد؛ بنابراین، قیمت آن نیز گران‌تر خواهد بود.

۶-۳-۴- سیمان سفید: اکسید منیزیم و اکسید آهن باعث تیره شدن رنگ سیمان پرتلند می‌شوند. اگر در مواد اولیه‌ی سیمان این دو اکسید نباشد و یا بسیار ناچیز و در حدود ۸٪ باشد سیمان سفید از کوره خارج می‌گردد. سوخت کوره را حتماً روغنی انتخاب می‌کنند تا خاکستر زغال آن را تیره نکند.

از این سیمان برای نمازیزی و ساختن آجرهای موzaیک و کارهای زینتی استفاده می‌شود. برای بی‌رنگ کردن سیمان حدود ۳٪ وزن مواد خام به آن کلرور کلسیم یا کلرور کالیم می‌افزایند. مقاومت این سیمان کمتر از سیمان‌های معمولی است و چون گداز آور ندارد، در حرارت بالاتر پخته می‌شود و قیمت آن نیز گران‌تر است. در جدول ۶-۴-۴ ترکیبات چند نوع سیمان پرتلند مشخص شده است.

جدول ۶-۴-۴- ترکیبات چند نوع سیمان پرتلند

(نرمی) (m ² /kg)	ترکیب				طبقه‌بندی	نوع
	% C _۲ AF	% C _۲ A	% C _۲ S	% C _۲ S		
۳۴۰	۸	۱۰	۲۰	۵۵	۴۲/۵	سیمان پرتلند معمولی
۴۴۰	۸	۱۰	۲۰	۵۵	۵۲/۵	
۴۰۰	۲	۱۵	۲۰	۶۵	۶۲/۵	سیمان پرتلند سفید
۳۸۰	۱۵	۲	۱۵	۶۰	۴۲/۵	سیمان پرتلند ضدسولفات

۶-۳-۵- سیمان رنگی: اگر ۲٪ تا ۱۰٪ وزن کلینکر سیمان سفید رنگ‌های معدنی یا سنگ‌های رنگی آسیاب کنند، سیمان رنگی به دست می‌آید. برای رنگ‌های قرمز، زرد، قهوه‌ای و سیاه از اکسید آهن استفاده می‌شود. برای رنگ سبز از اکسید کرم. برای رنگ آبی نیز کبالت مصرف می‌نمایند. برای رنگ سیاه از زغال هم می‌توان استفاده کرد. هم‌چنین می‌توان برای رنگ‌های قهوه‌ای و سیاه اکسید منگنز، به کار برد. با سیمان پرتلند معمولی فقط می‌توان سیمان به

رنگ‌های سرخ، قهوه‌ای و سیاه ساخت. سایر رنگ‌ها را باید با سیمان سفید تهیه نمود. رنگ سیمان باید در برابر نور و پدیده‌های جوی پایدار باشد. در ضمن سیمان و جسم رنگی هم باید در یک دیگر اثر کنند. از این سیمان‌ها نیز برای نماسازی و کارهای زیستی و ساختن موزاییک استفاده می‌شود.

۴-۳-۸ سیمان برقی: اگر در مواد اولیه سیمان اکسید الومینیم زیاد و آهک کم شود سیمان به دست آمده دارای خواصی ممتاز می‌گردد؛ از این‌رو، از ذوب کردن مخلوط بوکسیت و سنگ آهک در کوره‌ی برقی در حرارت 150°C تا 160°C درجه به دست می‌آید که مدتی آن را به حالت ذوب نگه داشته، به مرور سرد کرده‌اند. این کار جز بایروی برق امکان‌پذیر نیست. ملات سیمان برقی باد نمی‌کند، زیرا آهک آزاد در آن وجود ندارد؛ بنابراین، در مقابل آب‌های سولفات‌دار و زمین‌های گچ‌دار مقاوم بوده برای سازه‌های دریابی نیز بسیار مناسب است. مقدار آب لازم برای هیدراته شدن آن تقریباً دو برابر آبی است که برای سیمان پرتلند لازم است، چون سیمان برقی زودگیر است. این سیمان خیلی سریع مقداری گرمای پس می‌دهد و درجه‌ی گرمای ملات آن تزدیک به حد جوش آمدن آب می‌رسد و به همین دلیل سرما در آن چندان تأثیری ندارد.

۴-۳-۹ سیمان طبیعی: ماده‌ی اصلی این سیمان خاکسترها و پوکه‌ی آتش‌فشاری است که سیلیس آن‌ها به علت زود سردشدن به صورت پوک و غیر بلوری درآمده است. سیمان طبیعی از مخلوط کردن سیمان پرتلند با آهک شکفتنه با پوکه‌های معدنی به دست می‌آید. این سیمان‌ها در رم به نام سیمان «پوزولانی» و در شمال اروپا «تراس» نامیده می‌شوند.

با مخلوط کردن نسبت وزنی ۱ به ۴ این سیمان با مواد مناسب بهترین مقاومت به دست می‌آید. این سیمان هنگام هیدراته شدن حرارت کمتری آزاد می‌کند؛ از این‌رو در بتون‌ریزی‌های حجیم و جاهایی که بتون مورد هجوم سولفات‌هاست مصرف می‌شود. در جدول ۴-۵ سیمان مناسب جهت مصارف گوناگون ذکر شده است. این جدول جنبه‌ی راهنمای داشته و قبل از تصمیم قطعی، در هر مورد باید آزمایش‌های لازم زیر نظر دستگاه نظارت صورت گیرد.

جدول ۵-۴- سیمان مناسب برای مصارف گوناگون

نوع سیمان مناسب	موارد مصرف
سیمان پرتلند معمولی (نوع ۱)	کارهای معمولی و عمومی شامل اسکلت‌های بتن آرم، پل‌ها، قطعات پیش‌ساخته بتن آرم، جدول و فرش کف خیابان‌ها، ملات‌ها و انودهای ساختمان‌هایی که در معرض هجوم سولفات‌ها نباشند.
سیمان سفید و رنگی	ملات‌ها و انودهای سیمانی تربیتی، بتن‌های نمایان
سیمان پرتلند نوع ۲، سیمان پرتلند سرباره (با ۱۵ تا ۲۵ درصد سرباره) و سیمان پرتلند پوزوولانی (با ۱۵ تا ۲۵ درصد پوزوولان)	کارهای جسمی (حجیم) مانند سدهای بتنی وزنی، کارهایی که در معرض هجوم ضعیف سولفات‌ها قرار دارند، بتن‌ریزی و انودکاری در هوای گرم
سیمان پرتلند نوع ۳	بتن‌های با مقاومت زودرس، مواردی که قالب‌برداری زودتر از موعد مقرر موردنظر است، بتن‌ریزی بنایی و انودکاری در هوای سرد
سیمان پرتلند نوع ۴	بتن‌ریزی و انودکاری در هوای گرم، کارهای بتنی حجمی که در معرض هجوم سولفات‌ها نباشند.
سیمان پرتلند سرباره (با بیش از ۲۵٪ سرباره) سیمان پرتلند پوزوولانی (با بیش از ۲۵٪ پوزوولان) سیمان پرتلند نوع ۵ سیمان سوپرسولفات	مقابله با سولفات‌های قوی
سیمان پرتلند سرباره (با بیش از ۵۰٪ سرباره) سیمان پرتلند پوزوولانی (با بیش از ۴۰٪ پوزوولان)	مقابله با سولفات‌های قوی به همراه یون کلر، مقابله با واکنش سنگ‌دانه‌ها و ساخت بتن متراکم با نفوذپذیری کم
سیمان بنایی، سیمان آهکی-پوزوولانی و سیمان آهکی-سرباره	کارهای بنایی، ملات‌ها و انودهای در وضعیت عادی

حمل و نقل و نگهداری

سیمان‌ها به دو صورت فله و پاکتی به فروش می‌رسد. در هر دو حالت، مشخصات انواع سیمان به صورت برچسب روی محموله درج می‌گردد. بارگیری، حمل و تخلیه‌ی انواع سیمان‌ها باید با دقت صورت گیرد و از تماس باران و رطوبت با آن جلوگیری شود. ظروف حمل سیمان فله (بونکرها) باید پس از تخلیه تمیز شوند تا برای محموله بعدی ایجاد آلودگی نکند. برچسب مشخصات سیمان باید روی سیلوی سیمان در کارگاه نصب شوند. انبار کردن سیمان امری بسیار مهم و حساس است؛ از این‌رو رعایت نکات خاصی در انبار کردن سیمان در کارخانه قبل از فروش و در کارگاه‌ها قبل از مصرف، ضرورت دارد. رطوبت عامل خطرناکی برای سیمان است و باید سیمان را در برای آن محافظت نمود. رطوبت موجود در هوا به تدریج باعث گرفتن سیمان و تولید کلوخه‌های کوچک و بزرگ می‌شود و گاهی کلوخه‌ها به حدی سخت می‌شوند که نمی‌توان آن‌ها را با فشار انگشتان خرد کرد. سیمان‌های حاوی این کلوخه‌ها را نمی‌توان برای کارهای ساختمانی به مصرف رساند، زیرا علاوه بر دیرگیر شدن سبب کاهش مقاومت بتن و ملات نیز می‌شوند.

در کارگاه‌هایی که مقدادیر کم سیمان در نقاط مختلف مورد نیاز است کیسه‌های سیمان ناگزیر در فضای باز انبار می‌شوند. در این صورت، کف محلی که سیمان روی آن چیده می‌شود باید خشک و دست کم ۱۰ سانتی‌متر از اطراف خود بالاتر باشد. استفاده از تخته و آجر برای بالا آوردن بستر و ورقه‌های پلاستیکی برای خشک نگهداشتن کف مفید است. کیسه‌های چیده شده بر روی هم باید مطابق شکلی باشد که برای کیسه‌های گچ نشان داده شده است. در کارهای بزرگ‌تر که قرار است سیمان پاکتی مصرف شود کیسه‌های سیمان باید در انبارهای مخصوص نگهداری شوند و مطابق شکلی باشد که برای پاکت‌های گچ درج گردیده است.

نگهداری و ذخیره‌ی سیمان در نقاطی که رطوبت نسبی هوا از ۹۰٪ بیش‌تر باشد، باید در کیسه‌ها بیش از ۶ هفته و در سیلوهای مناسب بیش‌تر از سه ماه نگهداری کرد. در غیر این صورت، سیمان باید قبل از مصرف آزمایش شود. سیمانی که برای مدت زیادی انبار شود ممکن است به صورت کلوخه‌های فشرده درآید. این گونه سیمان را می‌توان با غلتاندن کیسه‌ها روی کف اصلاح نمود. چنان‌چه با یک بار غلتاندن کلوخه‌ها باز شود سیمان قابل مصرف است و گرنه باید آزمایش‌های مقاومت استاندارد یا آزمایش افت ناشی از گرمادادن (اُفت سرخ شدن) به منظور اطمینان از مرغوبیت سیمان انجام شود. چنان‌چه سیمانی آزمایش شود و ویژگی‌های آن مطابق استاندارد نباشد دستگاه نظارت حق دارد مصرف آن را ممنوع و خروج آن را از کارگاه خواستار شود.

۴-۴- بن

بن از مخلوط مقدار مناسب سیمان، شن، ماسه و آب ساخته می‌شود. در پاره‌ای موضع برای اصلاح و یا کسب بعضی از خواص بتن ماده‌ی دیگری نیز به آن افزوده می‌شود. خواص و ویژگی‌های بتن در ارتباط تردیک با خواص مواد تشکیل‌دهنده‌ی آن است؛ بر این اساس، هر یک از مواد آن را بررسی می‌کیم.

۱- سیمان: ماده‌ای است که با ترکیبات مختلف شیمیایی ساخته می‌شود و دارای خواص متفاوتی است که پیش از این درباره‌ی آن صحبت شده است.

۲- شن و ماسه: در ساخت بتن، به دو صورت رودخانه‌ای و شکسته استفاده می‌شود. شن و ماسه‌ی بتن باید دارای ابعاد و اندازه‌ی مناسب باشد. حداکثر اندازه‌ی دانه‌های سنگی در مقررات ملی ساختمانی ایران ۲۲ میلی‌متر توصیه شده است.

سنگ‌دانه‌های بتن باید دارای مقاومت فشاری لازم بوده و سختی دانه‌ها باید کم‌تر از ۳ باشد. قبل از مصرف سنگ‌دانه‌ها در بتن باید با الک کردن و شستن آن‌ها میزان مواد چسبیده به آن‌ها را به حداقل کاهش داد.

۳- آب: کیفیت آب در بتن حائز اهمیت است، زیرا ناخالصی‌های موجود در آن ممکن است در گیرایی سیمان اثر گذاشته، سبب اختلالاتی شود. آب مناسب برای ساخت بتن، آبی است که دارای مزه و بوی خاصی نباشد. به طور کلی آبی که برای آشامیدن مناسب باشد برای بتن‌سازی نیز مناسب است؛ هم‌چنین آبی که (pH) آن بین ۶ تا ۸ باشد و طعم شوری نیز نداشته باشد می‌توان آن را برای ساخت بتن به کار برد.

۴-۱- نسبت آب به سیمان: روانی و کارآیی بتن تا حد بسیاری به میزان آب موجود در مخلوط بتن بستگی دارد و از طرفی مقاومت بتن با میزان آب مصرفی نسبت به وزن سیمان مربوط است؛ از این‌رو، رابطه‌ای بین مقاومت فشاری بتن و نسبت آب به سیمان باید وجود داشته باشد. نسبت آب به سیمان حدود $\frac{1}{3}$ تا $\frac{2}{3}$ است.

برای ساختن بتن، مصالح بتن را به نسبت‌های مشخص شده - با استفاده از طرح اختلاط - در مخلوط کن می‌ریزند و به خوبی مخلوط می‌کنند تا سطوح دانه‌های سنگی با ملات سیمان پوشیده شود و بدین ترتیب، مخلوط همگن و یک‌نواخت به دست آید. پس از ریختن بتن در قالب‌ها برای خارج کردن هوای محبوس داخل بتن و تردیک کردن سنگ‌دانه‌ها به یک دیگر بتن ریخته شده درون قالب را با وسایل دستی یا ماشینی (ویبراتور) لرزانده، متراکم می‌نمایند.

۴-۲- عمل آوردن بتن: آخرین و مهم‌ترین مرحله در به دست آوردن بتن سخت با مقاومت

پیش‌بینی شده، نگهداری و حفاظت (عمل آوردن) است که از زمان بتن ریزی آغاز می‌شود. بتن ریخته شده را باید در سرما از یخ‌زدن و در گرما از تبخیر سریع آب آن به نحو مطلوبی محافظت نمود. مربوط نگاهداشت سطح خارجی بتن همراه با حفظ دمای بالاتر از ۴ درجه – در روزهای اولیه‌ی بتن ریزی – در کسب مقاومت نهایی بتن تأثیر فراوان دارد. این کار را «عمل آوردن» بتن می‌نامند.

ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول

سیمان‌های مصرفی در هر پروژه باید با وضعیت اقلیمی، رویارویی و موقعیت عضو یا قطعه ساختمنی سازگاری داشته باشد؛ بر این اساس، گاهی ممکن است بر حسب ضرورت موادی به بتن افزوده شود که به آن‌ها «مواد مضاف» گویند.

۳-۴-۴- مواد مضاف: مواد مضاف، مواد شیمیایی خاصی هستند که به صورت محلول یا پودر عرضه می‌شوند. مواد مضاف به بتن افزوده می‌شود تا بعضی از خصوصیات بتن تازه یا سخت شده را تغییر دهد.

چنان‌چه طرح اختلاط بتن به‌طور مطلوب انجام پذیرد، در بیش‌تر موارد به مواد مضاف نیازی نیست. نباید انتظار داشت که با مصرف مواد مضاف، بتی که با کیفیت نامطلوب ساخته شده به بتی مناسب تبدیل شود. در بعضی موارد استفاده از مواد مضاف می‌تواند مناسب‌ترین طریق برای کسب نتیجه‌ی مطلوب باشد. این موضوع را باید به خاطر سپرد که استفاده از مواد مضاف باید دلایل فنی لازم را داشته باشد. از آنجا که مواد مضاف به مقدار کم به بتن افزوده می‌شود لذا به هنگام مصرف به کنترل بسیار دقیق نیاز دارد. مهم‌ترین مواد مضاف مصرفی در بتن عبارت‌اند از:

۱- تسریع‌کننده‌ها: برای تسریع گیرش بتن و به دست آوردن مقاومت زودهنگام، به‌ویژه در مناطق سرد و یخ‌بندان و یا هنگامی که کسب مقاومت بتن در دمای معمولی نیز باید سریع حاصل شود از تسریع‌کننده‌ها استفاده می‌شود.

۲- کاهش‌دهنده‌ها: این ماده هنگامی به کار می‌رود که بتن ریزی در هوای گرم و خشک و باد شدید صورت گیرد؛ هم‌چنین هنگامی که بتن ریزی در حجم زیاد با پیچاز ملات یا بتن در مسیرهای طویل و با حرارت بالای ۳۰ درجه سانتی‌گراد انجام شود.

۳- کاهش‌دهنده‌ی آب معمولی بتن: برای افزایش مقاومت نسبی بتن کاربرد دارد.

۴- تسریع‌کننده با کاهش‌دهنده‌ی آب: برای تسریع گیرش بتن و کاهش آب مصرفی به کار می‌رود و معمولاً به صورت مایع و به میزان ۱ تا ۳ درصد وزن سیمان در بتن مصرف می‌شود.

۵—کندگیر کننده با کاهش دهنده‌ی آب: مصرف این ماده باعث بهبود کارآیی و افزایش مقاومت انقباض و آب‌انداختگی کم و کاهش تمایل به تشکیل ترک می‌شود.

۶—ضدیغ‌ها و آب‌بندکننده‌ها: کاهش نفوذپذیری بتن به طبقه‌ی شیمیایی.

۷—روان‌کننده‌ها و روان‌کننده‌های اعلا: مصرف این ماده سبب می‌شود آب مصرفی برای دست‌یابی به مقاومت‌های اولیه و نهایی کاهش یابد و امکان بتن‌ریزی با پمپ در سازه‌های پیش‌ساخته، پیش‌تنیده و تیغه‌ها بهتر صورت گیرد؛ نیز مقاومت پیوند بین بتن و فولاد، بتن‌ریزی با سرعت زیاد و نیاز به تراکم کم‌تر گردد.

۸—پوزولان‌ها: با افزودن پوزولان‌ها به بتن آن را در مقابل آب‌های سولفاته و یا اسیدی ضعیف، مقاوم‌تر می‌کند. پوزولان‌ها به دو صورت معدنی و مصنوعی تهیه می‌شوند.

۹—یک‌نواخت‌کننده‌ها: یک‌نواخت‌کننده‌ی حباب‌های هوا و گسترش‌دهنده‌ی منظم آن در تمامی حجم بتن (مانند SEKO A.E.) که افروزن بر آن، مقاومت بتن را در مقابل زمین‌های شوره‌زار افزایش داده سطح خارجی بتن را صاف و مسطح می‌کند.

۱۰—کاهنده‌ی نفوذپذیری بتن: هر اندازه قابلیت آب‌گذرانی بتن کم‌تر باشد بتن از دوام و استحکام بیش‌تری برخوردار خواهد بود. این مواد به صورت پودر بوده ضمن دارا بودن خواص هوازایی، کاربری بتن تازه را برای تولید بتن همگن و نفوذناپذیر افزایش می‌دهد.

۱۱—آب‌بندکننده‌ی سطوح ساختمان: برای محافظت بتن از تأثیرات باران، رطوبت محیط و هوای آلوده به گرد و غبار و دوده استفاده می‌شود.

۱۲—ضدیغ: برای جلوگیری از یخ زدن بتن در هوای سرد و یخ‌بندان کاربرد دارد و غالباً به صورت مایع بوده دارای یون‌های فعال محلول در آب است و مقدار آب مورد نیاز بتن را کاهش می‌دهد.

در سال‌های اخیر ضدیغ‌های ساخته شده که فاقد یون کلر بوده برای مصرف در بتن مسلح مناسب است.

۱۳—ترمیم‌کننده‌ی بتن: بودر آماده‌ای است که برای مصرف در تعمیرات بتنی از این امتیازات برخوردار است :

الف) به آسانی با آب محلول می‌شود و خمیر الاستیک و انعطاف‌ناپذیر تولید می‌کند.

ب) کاربرد آن ساده بوده گیرش آن سریع و بعد از مصرف منقبض نمی‌شود و ترک نمی‌خورد.

ج) موارد مصرف آن برای کلیه‌ی آسیب‌دیدگی‌های سطحی است.

۱۴—مصالح سنگی: با توجه به این که تقریباً $\frac{3}{4}$ از حجم بتن را مصالح سنگی تشکیل می‌دهد، انتخاب نوع و نسبت صحیح مصالح سنگی ریزدانه و درشت‌دانه (ماسه و شن) اهمیتی بسیار

دارد. اولین کار برای ساخت بتن با کیفیت مطلوب، استفاده از مصالح سنگی مناسب است. مصالح سنگی طبیعی از بستر رودخانه‌ها یا معادن شن و ماسه به دست می‌آید و مصالح سنگی شکسته از خرد کردن سنگ‌های مناسب بزرگ به وسیله‌ی دستگاه‌های سنگ‌شکن تولید می‌شود. معمولاً^۱ مصالح سنگی قبل از مصرف باید دانه‌بندی و شسته شده باشند. چنان‌چه شستشوی مصالح سنگی به طور مناسب صورت نگیرد به علت وجود ناخالصی نظیر خاک و گل، پیوند بین دانه‌ها به خوبی انجام نمی‌گیرد و باعث کاهش مقاومت بتن می‌شود.

استانداردهای ملی و بین‌المللی دارای ضوابط و منحنی‌های استانداردی است که باید خصوصیت مصالح با آن‌ها تطبیق داده شود. در استانداردها، علاوه بر نسبت حجمی و وزنی دانه‌های مختلف پاک بودن از ناخالصی‌ها، مقدار مجاز رس و لای، موقعیت اقلیمی مختلف و شکل دانه‌های سنگی باید بررسی شوند.

۴-۴-۵- سنگ‌دانه‌های سبک: سنگ‌دانه‌های سبک، دانه‌هایی هستند که به علت تخلخل زیاد وزن فضایی آن‌ها کم است. دانه‌های سبک در ساختن بتن سبک باربر و عایق حرارتی، بلوک‌های بتنی سبک، ملات‌ها و انودهای سبک و بهنهایی برای پر کردن فضاهای خالی به منظور سبکی و عایق‌کاری حرارتی و صوتی به مصرف می‌رسند.

انواع سنگ‌دانه‌های سبک به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

(الف) سنگ‌دانه‌های سبک طبیعی: بهترین مواد اصلی، دانه‌های سنگی سبک طبیعی بوده که عبارت اند از: پامیس، سنگ پا، سکوریا، پوکه سنگ‌ها، خاکسترها و توف‌ها که همه‌ی این سنگ‌دانه‌ها منشأ آتش‌فشانی دارند.

ب) سنگ‌دانه‌های سبک مصنوعی: دانه‌های سبک مصنوعی بسته به نوع مواد خامی که برای تولید آن‌ها مصرف می‌شود انواع مختلفی دارد.
گروهی از آن‌ها از حرارت دادن و انبساط خاک رس، سنگ‌رسی دیاتومهای، سنگ لوح پرلیت، ورمیکولیت و ابسیدین تولید می‌شوند.

گروه دوم از انبساط روباره‌ی مذاب کوره‌ی آهن‌گدازی – با مقادیر کنترل شده‌ی آب در ماشین‌های مخصوص یا با پاشیدن مقدار کمی آب (جهت آبی) روی روباره‌ی مذاب – حاصل می‌شود که جسمی متخلخل، سبک و شبیه سنگ‌پا با وزن فضایی 300 تا 1100 کیلوگرم بر مترمکعب است. گروه سوم را جوش‌های صنعتی تشکیل می‌دهند که از خاکسترها و پس‌مانده‌های زغال‌سنگی به دست می‌آید.

در ایران تنها پوکه‌ی رسی یا خاک رس منبسط شده (لیکا) و پرلیت منبسط شده تولید می‌شود، اما هنوز برای آن‌ها استانداردی منظور نشده است. وزن مخصوص فضایی پوکه‌ی رسی که در کوره‌ی گردنه تولید می‌شود دارای 30° تا 65° کیلوگرم بر مترمکعب است و با آن می‌توان بتنهای سبکی با وزن مخصوص بین 80° تا 180° کیلوگرم ساخت.

پوکه‌ی رسی در پر کردن فضاهای خالی، ساختن بلوک‌های سبک وزن و بتنهای سبک عایق حرارتی و بتنهای سبک باربر (سازه‌ای) به مصرف می‌رسد. بتن لیکا (پوکه‌ی رسی) از سایر بتنهای دانه سبک مقاومت بیشتری دارد.

پرلیت سنگی است شبشهای با منشأ آتش‌فشنایی به شکل مروارید که در اثر حرارت دادن در گرمای 90° تا 1000° درجه آب موجود در آن به صورت بخار درآمده سبب افزایش حجم چشمگیر پرلیت می‌گردد. بتن پرلیتی مقاومت کمی دارد و بیشتر برای عایق کاری حرارتی به کار می‌رود. پرلیت منبسط شده در ساختن ملات‌ها، انودهای گچی و سیمانی سبک به مصرف می‌رسد. انودهای پرلیتی عایق حرارتی مناسبی هستند، خطر گسترش آتش را کاهش می‌دهند و ویژگی‌های جذب صوت آن‌ها مطلوب است.

ارزشیابی فصل چهارم

- ۱- گچ را تعریف کنید.
- ۲- گچ به چه منظور پخته می شود؟ توضیح دهید.
- ۳- کوره های تاوه ای را توضیح دهید.
- ۴- کوره های گردنه را توضیح دهید.
- ۵- خواص و ویژگی های گچ را بر شمارید.
- ۶- موارد مصرف گچ و کاربرد آنها را توضیح دهید.
- ۷- آهک را تعریف کنید.
- ۸- انواع سنگ آهک را نام ببرید.
- ۹- پختن سنگ آهک را شرح دهید.
- ۱۰- کوره های حلقه ای پخت آهک را توضیح دهید.
- ۱۱- طرز تهیه ای آهک شکفتہ را بنویسید.
- ۱۲- موارد استفاده آهک را در ساختمان توضیح دهید.
- ۱۳- مواد اولیه ای سیمان را نام ببرید.
- ۱۴- اجزای تشکیل دهنده ای سیمان پرتلند را شرح دهید.
- ۱۵- تأثیر سیلیس را در ترکیبات سیمان بیان کنید.
- ۱۶- انواع سیمان پرتلند را توضیح دهید.
- ۱۷- سیمان ممتاز را شرح دهید.
- ۱۸- سیمان رنگی را توضیح دهید.
- ۱۹- عمل آوردن بتن را شرح دهید.