

آشنایی با کارگاه قلمزنی

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- با ویژگیهای کارگاه قلمزنی آشنا شود.
- ۲- ابزار اصلی قلمزنی را نام ببرد.
- ۳- ابزار جانبی قلمزنی را نام ببرد.
- ۴- ویژگیهای مواد مصرفی را توضیح دهد.
- ۵- ایمنی و بهداشت کارگاه قلمزنی را رعایت کند.

کارگاه قلمزنی

میز کار به ابعاد $80 \times 60 \times 30$ سانتیمتر برای قرار دادن ابزار قلمزنی، کُنده به ابعاد 25×100 سانتیمتر برای قرار دادن بوم بر روی آن و صندلی گردان به ارتفاع 60 سانتیمتر را که پشت کُنده قرار می‌گیرد در این فضا می‌چینیم.

میز استاد کار، با ویژگیهای ذکر شده، در رأس این ترتیب قرار دارد.

فضایی مناسب با تعداد هنرجویان، به مساحت تقریبی حداقل 84 مترمربع برای 20 هنرجو است که دارای بخش‌های آموزش نظری و عملی قلمزنی، قیرزی و پرداخت می‌باشد.

بخش آموزش نظری و عملی قلمزنی: در این بخش که $\frac{1}{2}$ کل مساحت کارگاه (40) مترمربع است، محدوده‌ای به اندازه 2 مترمربع برای هر هنرجو در نظر می‌گیریم.



شکل ۱-۲- کارگاه قلمزنی

مسلط قلمزن می‌باشد. دمای مطلوب محیط کارگاه $20-22^{\circ}\text{C}$ است.

نور عامل مهمی در انجام صحیح و دقیق قلمزنی است، بنابراین کارگاه باید دارای ۲ منبع نور طبیعی و نور مصنوعی باشد. جهت صحیح تابش نور به هنگام کار، از بالای دست



شکل ۲-۲

گوشهای از اتاق ظرفشویی و شیر آب نصب می‌گردد. نصب دستگاه تهوية مناسب در این اتاق ضروری است، زیرا با ورود هوای تازه به هنگام ذوب قیر و هنگام استفاده از مواد شیمیایی برای پرداخت، از آلودگی تنفسی جلوگیری می‌شود.

بخش قیرریزی، شستشو و پرداخت: اتاقی است که ذوب قیر و عمل قیرریزی با استفاده از وسایلی مانند اجاق گاز، کپسول گاز، ظرف قیر و وسایل جانبی دیگر در آن صورت می‌گیرد. علاوه بر آن، برای شستشو و پرداخت اشیای قلمزنی شده، در

ابزار اصلی قلمزنی

ابزار اصلی قلمزنی، چکش و انواع قلم است.

چکش قلمزنی: از ۳ قسمتِ سر فولادی مخروطی شکل، میله رابط فلزی و دسته چوبی تشکیل شده است. که قلمزن با آن بر انتهای قلم ضربه زده، قلم را بر سطح فلز به حرکت درمی آورد. سطح ضربه زننده مربع یا دایره شکل است و سمت دیگر آن نسبتاً نوک تیز می باشد، تا در هنگام ضربه زدن مانع دید قلمزن نشود. چکش، کم وزن و سبک (حدود ۲۰۰ گرم) انتخاب می شود و دسته آن ظریف و باریک است تا موجب خستگی دست قلمزن نشود (شکل ۲-۳).



شکل ۲-۴ - قلم نیم بُر



شکل ۲-۳ - چکش



شکل ۲-۵ - اثر قلم نیم بُر

قلم: میله‌ای است فولادی به طول تقریبی ۱۵ سانتیمتر با ضخامت قلم تحریر که به دست استاد قلمزن ساخته می شود و برای نقش نشاندن یا ایجاد بافت‌های مناسب بر روی فلز مورد استفاده قرار می گیرد. ضخامت و طول قلم در صورت لزوم تغییرپذیر است. نوک هر قلم دارای شکل و بافت خاصی است که برای انجام کاری بخصوص و یا ایجاد نقشی ویژه و بافت‌های مناسب به کار گرفته می شود.

قلمها براساس نوع روش قلمزنی به سه دسته قلمهای منبت کاری (شکل دهنده)، قلمهای ریزه کاری (ایجاد نقش و بافت)، و قلمهای مشبک کاری (برش دهنده) تقسیم می شود.^۱

قلمهای ریزه کاری: در قلمزنی به روش ریزه کاری برای تزیین و تکمیل طرح از قلمهای نیم بُر، سنبه، پرداز، گرسوم، گرسواد، یک تو، ناخنی و بادامی استفاده و بعضی از اینها در اندازه‌های مختلف ساخته می شوند.

- ۱- قلمها را از جهت دیگر به دو نوع زیر تقسیم می کنند:
 - الف - قلمهای آج دار - قلمهای که سطح مقطع نوک آنها دارای بافت است.
 - ب - قلمهای بدون آج - قلمهایی که سطح مقطع نوک آنها صاف و بدون بافت است.

می رود (شکل ۲-۶ و ۲-۷).

۲—سُنْبَه: مقطع آن مخروطی شکل، مانند نوک مداد است که برای سنبه کاری^۱ طرح و همچنین تزیین نقوش به کار



شکل ۲-۷—اثر قلم سنبه




شکل ۲-۶—قلم سنبه

پرگاری طرح و خطوط حاصل از قلم سنبه مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۲-۸ و ۲-۹).

۳—پرداز: مقطع آن مانند قلم نیم بُر است، با این تفاوت که سطح آن از دو طرف به صورت مایل، آج دار می باشد. در تزیینات گلهای، حیوانات، درختان و همچنین برای مشخص کردن خطوط



شکل ۲-۹—اثر قلم پرداز



شکل ۲-۸—قلم پرداز

۱—سنْبَه کاری، یکی از روش‌های انتقال طرح است.


مناظر، بدن انسان و به طور کلی، روسازی^۱ به کار می‌رود و معمولاً در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود (شکل ۲-۱۱ و ۲-۱۲).



شکل ۲-۱۱- اثر قلم گرسواد

زمینه و همچنین ساخت گل و برخی نقوش از قلم یک تو استفاده می‌شود (شکل ۲-۱۲ و ۲-۱۳).

۴- گرسواد (گل سواد یا گل سوا): مقطع آن مستطیل شکل و تخت است که به صورت مایل از دو طرف دارای آج می‌باشد و برای مات کردن، فرو بردن زمینه و همچنین تزیین گلها،




شکل ۲-۱۲- قلم گرسواد

۵- یک تو (یه تو): نوک آن محروم طی شکل با مقطعی گرد و کوچک می‌باشد که حفره‌ای در مرکز آن تعابیه شده است و معمولاً در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود. در تزیین حاشیه،



شکل ۲-۱۳- اثر قلم یک تو



شکل ۲-۱۲- قلم یک تو

۱- روسازی، ساخت و ساز طرح، مانند گلها، برگها، درختان، جانوران و لباس آدم و ... را گویند.

نقش موی انسان، یال اسب، امواج آب و تزین حاشیه استفاده می‌شود (شکل ۱۴-۲ و ۱۵-۲).



شکل ۱۵-۲—اثر قلم ناخنی

۶—ناخنی (زُلفی): مقطع آن به شکل نیمدايرهای باریک شبیه به ناخن انگشتان دست و بدون آج است. از این قلم برای




شکل ۱۴-۲—قلم ناخنی

گلهای چند برش به کار می‌رود (شکل ۱۶-۲ و ۱۷-۲).

۷—بادامی: مقطع آن به شکل بادام و دارای دو ردیف آج متقارن است و برای تزین حاشیه، زمینه، گل و برگ و ساخت



شکل ۱۷-۲—اثر قلم بادامی



شکل ۱۶-۲—قلم بادامی

اصطلاحاً به آن «قلم گرسوم دورج و یا دورگ» گفته می‌شود. از این قلم در زمینه‌سازی و برای ایجاد بافت‌های مناسب و تزیینات طرح استفاده می‌شود.



شکل ۲-۱۹—قلم گرسوم یک رج

روی فلز فرو بُرد که بر دو نوع تنده و کند تقسیم می‌شود.
۲—قلم کف تخت: مقطع آن کاملاً تخت به شکل مربع یا مستطیل و بدون آج است و برای فرو بردن زمینه طرح که دارای سطوحی با خطوطی کناری مستقیم می‌باشد، و برجسته نمودن نقش مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً در اندازه‌های متفاوت ساخته می‌شود (شکل ۲-۲۰ و ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۱—قلم کف تخت

۱—گُرسُوم (گل سوم): مقطع آن مستطیل شکل با چهار تا پنج حفره ریز دایره‌ایست که به صورت ردیف، کنار هم قرار گرفته‌اند. در بعضی از آنها برای راحتی کار دو ردیف از این حفره‌ها به صورت دو خط موازی در کنار هم قرار می‌گیرند که



شکل ۲-۱۸—قلم گرسوم دورج

قلمهای منبت‌کاری و جُنده‌کاری: برای برجسته کردن نقوش یا فروبردن زمینه نقش از این قلمها استفاده می‌شود. به همین دلیل سطح مقطع آنها صاف و صیقلی و بدون آج است. قلمهای منبت‌کاری، انواعی چون قلم نیم‌ور، قلم کف تخت، قلم خوشة (خُشه) و قلم بادامی ساده دارند.

۱—نیم‌ور: مقطع آن بیضی شکل و لبه‌های آن منحنی است. با این قلم می‌توان خطوط اصلی نقش را به اندازه دلخواه



شکل ۲-۲۰—قلم نیم‌ور

۴—بادامی ساده: مقطع آن مانند قلم بادامی است اماً بزرگتر و بدون آج می‌باشد، که برای اثرباری بهتر، مقطع آن را لبه دار می‌سازند. در ایجاد نقش گلهای چند پر از آن استفاده می‌شود (شکل ۲-۲۴).



شکل ۲-۲۴—قلم بادامی ساده


قلم مشبک کاری: در روش مشبک کاری، از قلم تیزبر که نوک آن به صورت خطی با عرض کم و لبه بُرنده است استفاده می‌شود. با ضربه زدن به روی تیزبر، فلز، برش خورده، قسمتهایی از زمینه یا نقش از قطعه کار جدا می‌شود.

گفتنی است اندازه قلمهای ذکر شده، شماره استانداردی ندارد و استاد کار قلمزن می‌تواند با توجه به اندازه و نوع طرح گاهی اندازه‌های مختلفی از هر کدام را سازد (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۵—قلم تیزبر

۳—خوشه (خُشہ): مقطع آن دایره‌ای شکل و بدون لبه و سطح آن صاف و صیقلی است برای ایجاد شکل و نقوش خیلی برجسته که دارای خطوط کناری منحنی می‌باشند به کار می‌رود و در اندازه‌های متفاوت ساخته می‌شود (شکل ۲-۲۲ و ۲-۲۳).



شکل ۲-۲۲—قلم خوشه



شکل ۲-۲۳—اثر قلم خوشه

مطالعه آزاد

حال پس از آشنایی با قلمها و اثرات آنها با دقت و توجه در تصویر زیر، قلمهای به کار رفته در این اثر قلمزنی شده را در هر بخش از نقشه مشخص کنید.



شکل ۲۶- سینی سیمین، با نقش شاهپور دوم در حال شکار، ساسانی، نگارخانه هنری فریبر واشنگتن.

بر روی آن می گذاریم(شکل ۲-۲۷). مشابه فلزی آن وجود دارد که می توان متناسب با قد خود آن را تنظیم کرد (شکل ۲-۲۸).



شکل ۲-۲۸—پایه فلزی

ابزارهای اصلی دیگر شامل کُنده و تسمه است :
کُنده: بخشی از تنہ درخت است که زمینه را برای قلمزنی



شکل ۲-۲۷—کنده چوبی

روی کنده هنگام قلمزنی مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۲-۲۹).

تسمه: مانند کمربند است و جنس آن می تواند از چرم، پلاستیک و یا پارچه باشد و برای ثابت نگهداشتن قطعه کار به



شکل ۲-۲۹—تسمه

ابزارهای جانبی قلمزنی



شکل ۲-۳۰—اجاق و ظرف ذوب قیر



شکل ۲-۳۱—قیچی اهرمی

این ابزارها، شامل، ابزارِ ذوب قیر، ابزارِ قیرریزی، ابزار آماده‌سازی بوم، ابزار پیاده کردن طرح، ابزار قیربرداری و ابزار پرداخت می‌باشد.

۱—ابزارهای ذوب قیر

این ابزارها عبارت‌اند از:
اجاق گاز: برای ذوب و آماده‌سازی قیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کپسول گاز: با شیلنگ گاز به اجاق گاز متصل می‌شود.

ظرف ذوب قیر: ظرفی فلزی است که برای ذوب قیر به کار می‌رود. اصطلاحاً به آن «توه» گفته می‌شود. برای این منظور می‌توان از ظروف مناسبی از جنس روی، آهن یا مس استفاده کرد.
زیرتوه: صفحه‌ای فلزی است که زیر توه و برای اینمنی استفاده می‌شود.

ترازو: برای وزن کردن قیر و گچ به کار می‌رود.


۲—ابزار قیرریزی

هسوم: قطعه چوبی است که برای مخلوط کردن و برداشتن قیر به کار می‌رود. برای ریختن قیر بر سطح کار می‌توان از ملاعق با دسته چوبی استفاده کرد.

ظرف آب: برای آزمایش قیر آماده شده و سرد کردن بوم قیرگذاری شده به کار می‌رود.

۳—ابزارهای آماده‌سازی بوم

قیچی: برای برش ورقه‌های فلزی در دو نوع اهرمی و دستی به کار می‌رود (شکل ۲-۳۱ و ۲-۳۲).



شکل ۲-۳۲—قیچی دستی



شکل ۲-۳۳—سوهان

سوهان: برای صاف کردن لبه های فلز برش خورده و ساخت انواع قلم به کار می رود (شکل ۲-۳۳).

گونیای فلزی ۹۰°: برای قائمه کردن قطعه های فلزی برش خورده به کار می رود.

سنباذه: برای سنباده زدن سطح فلز و همچنین تیز کردن مقطع قلمها به کار می رود.^۱ شامل انواع سنگ نفت ثابت و متحرک و سنباده ثابت و متحرک است.

۴—ابزارهای پیاده کردن طرح

کاغذ کپی: برای انتقال طرح بر سطح فلز، در روش استفاده از کپی، به کار می رود.

کيسه گرده: کيسه ای است پارچه ای حاوی گرده زغال که هنگام انتقال طرح به روش گرده کردن^۲ از آن استفاده می شود (شکل ۲-۳۴).



شکل ۲-۳۴—کيسه گرده

پرگار فلزی: برای ترسیم دایره، قوس زدن، تقسیم کار و جدول بندی بر سطح فلز به کار می رود که با فشار دست باز و بسته می شود (شکل ۲-۳۵).

قلم سنبه: از این قلم برای ایجاد سوراخهای ریز و ممتد بر روی، طرحی که روی کاغذ پوستی منتقل شده است استفاده می شود. گاهی به جای این قلم، سوزن به کار گرفته می شود (شکل ۲-۳۶).

۵—ابزارهای قیربرداری

چکش فلزی: برای جدا کردن قیر از زمینه تحت به کار می رود (شکل ۲-۳۶).



شکل ۲-۳۵—پرگار فلزی



شکل ۲-۳۶—چکش فلزی

۱—معمولًاً استاد کار، قلمها را پس از کُند شدن اصلاح می کند.

۲—که به آن اصطلاحاً گرتهداری نیز می گویند.

انبر: برای نگهداری و جابه‌جایی شیء فلزی به هنگام حرارت دادن مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۲-۳۷).



شکل ۲-۳۷- انبر

شکل ۲-۳۹- فرچه جواهرسازی

مواد مصرفی

در قلمزنی از مواد مختلفی استفاده می‌شود که شامل انواع فلزات، قیر، چسب، مقوا، دوده، روغن، نفت، اسید، خاکستر و گچ است.

فلزات مورد استفاده در قلمزنی شامل طلا، نقره، مس، برنج و ورشو می‌باشد. این فلزات به سبب دارا بودن ویژگیهای مؤثر و مطلوب در هنر قلمزنی، انتخاب شده‌اند. مقوا: برای دیواره‌سازی دورادرور فلز قبل از قیریزی به کار می‌رود (شکل ۲-۴۰).



شکل ۲-۴۰- فلز آماده شده بوسیله مقوا برای قیریزی

چسب کاغذی: برای چسباندن مقوا به فلز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چسب مایع: برای چسباندن طرح به زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاغذ کپی: برای انتقال طرح به روی زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روغن: برای چرب کردن و ثابت نگهداشتن گرده بر سطح



شکل ۲-۳۸- شعله افکن

۶- ابزارهای پرداخت

فرچه سیمی: برای پرداخت اشیای قلمزنی شده به کار می‌رود. دسته آن چوبی است و سر آن با مفتولهای ظرفی فلزی پوشیده شده است (شکل ۲-۳۹).

اسید: اسید سولفوریک ۹۰٪ را به نسبت ۱ به ۲۰ با آب رقیق کرده و برای پرداخت شیء قلمزنی شده به کار می‌رود.	فلز هنگام انتقال آن به روش گره‌گذاری و همچنین در دوده زدن اشیای قلمزنی شده به کار می‌رود.
دوده: در روش سیاه‌کاری، برای تیره کردن زمینه طرح قلمزنی شده (از جنس مس فرمز، سفید و نقره) به کار می‌رود.	نفت: برای پاک کردن تکه‌های ریز قیر از سطح شیء مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالعهٔ آزاد

خواص فلزات مورد استفاده در قلمزنی

طلاء: طلا عنصری با علامت اختصاری Au ، و به رنگ زرد و براق است. به علت دارا بودن خاصیت انعطاف‌پذیری و قابلیت شکل‌پذیری، نرم بودن و زیبایی آن، از ابتدایی‌ترین ایام تاکنون به عنوان مناسب‌ترین فلز برای انجام کارهای ظریف هنری به کار برده شده است. خاصیت چکش‌خواری، تورّق و مفتول شدن طلا، از تمامی فلزات دیگر بیشتر است. یک گرم طلا با خاصیت چکش‌خواری مساحتی برابر با $56/5$ متر مربع را اشغال می‌کند و می‌تواند به اندازه $84/000008$ سانتی‌متر نازک شود و به صورت ورقه درآید.

طلابه علت وزن مخصوص بالا، تنه‌نشین می‌شود و رسوب می‌کند و به آسانی باشست و شو، از مواد خارجی جدا شده، از طريق ذوب به صورت شمش در می‌آید. طلا به خاطر ظاهر زیبا و چشم‌گیرش، از آغاز وسیله‌ای برای تزیین بوده و این کاربرد را تا به امروز نیز حفظ کرده است.

نقره: علامت اختصاری آن Ag و رنگ آن خاکستری براق است. این فلز در حالت خالص نرم است و به راحتی تغییر شکل می‌دهد اما به تنها‌ی برای ساخت وسایل مختلف مناسب نیست و معمولاً آن را به صورت آلیاز (همراه با مس و روی) به کار می‌برند. نقره مورد استفاده هنرمندان قلمزن، نقره‌ای با عیار ۸۴ است. برای تهیه ورق نقره ابتدا آن را ذوب کرده، به صورت شمش در می‌آورند سپس با نور دشمشهارا به ورق نقره تبدیل می‌نمایند.

مس: فرمول شیمیایی مس، Cu و رنگ آن قرمز است که در درجه حرارت $133^{\circ}C$ درجه سانتی‌گراد ذوب می‌شود. تغییر درجه حرارت و رطوبت در آن تأثیر می‌کند و اگر در مجاورت رطوبت قرار گیرد یک لایه نازک سبزرنگ از کربنات مس بر روی آن ظاهر می‌گردد که اصطلاحاً این حالت را «زنگزدگی» می‌گویند.

بشر اولیه با این خاصیت مس آشنایی داشته است، زیرا ظروفی را که از آنها برای پخت غذا استفاده می‌کرده و یا برای نگهداری مواد غذایی به کار می‌برده، با پوششی از قلع پوشانیده است، تا بدین ترتیب از سمی شدن مواد غذایی جلوگیری کنند. مس هادی جریان الکتریسیته و حرارت است و خاصیت تورّق، مفتول شدن و چکش‌خواری دارد و در قلمزنی بسیار از آن استفاده می‌شود. مس، به خاطر نقش کاربرد آن، در پیشرفت و ترقی فرهنگ و تمدن انسان مرتبه‌ای بس رفعی به خود اختصاص داد.

برنج: برنج، آلیازی است از مس و روی که رنگ آن زرد است. ذوب کردن و ریختن آن ساده، شکل دادن، نورد و خاصیت چکش‌خواری آن خوب است. امکان ساخت بسیاری از اشیای فلزی به وسیله آن وجود دارد به این علت که نسبت وزنی روی به مس در برنجهای معمولی ۱ به ۲ می‌باشد و در قلمزنی از آن استفاده می‌شود.

ورشو: ورشوبه رنگ نقره و آلیازی از سه فلز نیکل، مس و روی است. این آلیاز به آسانی ذوب و قالب‌گیری می‌شود و همچنین شکل‌پذیر و چکش‌خوار است و از آن در ساخت قاشق، چنگال، مقاومتهاهای الکتریکی، سماور و ... استفاده می‌شود. نام آن از شهر ورشو، پایتخت لهستان به ایران رسیده است. در این شهر ظروفی همچون سینیها، قندان و زیراستکانی، پایه‌های چراغ، ظروف نیکلی ساخته می‌شود. نام دیگر آن «نقره آلمانی» است. بهترین ورشوی ایران، ورشوی بروجرد است. پدر صنعت ورشوسازی ایران مرحوم حاج علی میناگر می‌باشد.

نتیجه اکسیداسیون حالت جامد پیدا کرده است. قیر مورد استفاده در قلمزنی، ترکیبی است از قیر سفت و گچ ساختمانی که دارای خواص زیر می‌باشد:

قیر: جسم جامد، غیر متبلور و سیاه رنگی است که سطح شکستگی آن مانند شیشه ناصاف است و در جاهای نفتی قدیمی یافت می‌شود. ترکیب قیر از هیدروکربنها نفت است که در

- ۱- نصب کپسول آتش خاموش کن در ورودی کارگاه.
 - ۲- نصب فیوز مجزا برای سیستم برق کارگاه در ورودی کارگاه.
 - ۳- نصب جعبه کمکهای اولیه، برای درمان سوختگیها و جراحات احتمالی.
 - ۴- استفاده صحیح و بجا از ابزار و وسائل کارگاه.
 - ۵- استفاده از دستکش‌های نسوز و کفش ایمنی هنگام قیرریزی.
 - ۶- قرار دادن ابزار در جای خود پس از استفاده.
 - ۷- استفاده از لباس نسوز مخصوص، هنگام ذوب قیر و قیرریزی.
 - ۸- استفاده از ماسک هنگام قیرریزی و بکارگیری اسید ضروری است.
- ب** - اصول بهداشت: رعایت اصول بهداشت کارگاه، زمینه‌سازِ سلامت جسمی و روانی افراد می‌گردد. برای این منظور باید نکات زیر را رعایت نمود :
- ۱- هنگام کار، از لباس مناسب و تمیز استفاده کرد.
 - ۲- محیط کارگاه را همواره تمیز نگه داشت.
 - ۳- پس از اتمام مراحل قیرریزی اجاق گاز و اطراف آن را تمیز کرد.
 - ۴- هنگام ذوب قیر و اسیدکاری حتماً دستگاه تهویه را روشن کرد.



شكل ۲-۴۲

- ۱- قابلیت ذوب و برگشت‌پذیری به حالت اولیه: نقطه ذوب قیر پایین است و با حرارت کم به حالت مایع درمی‌آید.
- ۲- شکل‌پذیری و مقاومت: هنگام قلمزنی، قیر همان شکلی را به خود می‌گیرد که فلز قلمزنی شده به خود گرفته است، و بدین گونه از صدمه دیدن شیء فلزی جلوگیری می‌شود. البته در عین شکل‌پذیری، قیر به هنگام قلمزنی در برابر ضرباتِ چکش مقاوم است و شدت ضربات چکش بر روی شیء را تنظیم می‌کند، بدین شکل که بخشی از ضربات چکش را در خود نگه داشته، بخشی دیگر را به فلز منتقل می‌کند.
- ۳- انسجام بین مولکولی: انسجام قیر قلمزنی زیاد است و به همین دلیل براحتی بدون آنکه خرد شود به شکل تکه‌های بزرگ، از شیء قلمزنی شده جدا می‌شود.
- ۴- جابجایی قیر قلمزنی براحتی امکان‌پذیر است: به عنوان مثال، می‌توان آن را به صورت قالبی آماده به شکلهای تخت مربع، مستطیل یا دایره درآورد و براحتی بدون آن که قیر بشکند و یا تغییر شکل دهد آن را جابه‌جا کرد و در صورت نیاز می‌توان قالب را با حرارت شعله‌افکن به قطعه فلز چسباند.

اصول ایمنی و بهداشت

- الف** - اصول ایمنی: برای حصول ایمنی در کارگاه قلمزنی باید موارد زیر کاملاً رعایت شود :



شكل ۲-۴۱

- ب - دارای کفش با رویه پوشیده و دستکش نسوز باشد.

۱- لباس ایمنی کار لزوماً باید ویژگیهای زیر را دارا باشد :

الف - قابل اشتعال باشد.

ارزشیابی نظری

- ۱- بخش‌های مختلف کارگاه قلمزنی را نام ببرید.
- ۲- چکش قلمزنی دارای چه ویژگیهایی است؟
- ۳- تقسیم‌بندی انواع قلمها را نام ببرید.
- ۴- قلمهای ریزه‌کاری را نام ببرید.
- ۵- ابزار جانبی قلمزنی به چند دسته تقسیم می‌شود؟ نام ببرید.
- ۶- قیر قلمزنی را تعریف کنید.
- ۷- فلزات قابل استفاده در قلمزنی را نام ببرید. ویژگیهای آنها را توضیح دهید.

ارزشیابی عملی

در پایان این بخش، هنرجویان با نظارت مری از یک کارگاه قلمزنی بازدید و طی آن گزارشی با ویژگیهای زیر تهیه می‌کنند.

- ۱- تحقیق و بررسی درباره شیوه کار استاد قلمزن.
- ۲- آشنایی با نحوه ساخت قلم به دست استاد.
- ۳- تحقیق و بررسی درباره نام و عملکرد قلمهای موجود در کارگاه.

انتخاب و پیاده کردن طرح

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- آمادهسازی قیر را توضیح دهد.
- ۲- توانایی آمادهسازی قیر را داشته باشد.
- ۳- روشهای قیرریزی را توضیح دهد.
- ۴- طرح مناسب برای بوم مورد نظر را انتخاب کند.
- ۵- طرح را روی زمینه مورد نظر پیاده کند.

متفاوت است و به دو شیوهٔ زیر صورت می‌گیرد.

- ۱- قیرریزی ورقه‌های فلزی تخت
 - ۲- قیرریزی ظروف گلدانی شکل
- ۱- قیرریزی ورقه‌های فلزی تخت: مربعی را به ابعاد 25×25 روی ورقهٔ مسی با گونیای فلزی و خودکار رسم کنید. اگر ورقهٔ مسی بزرگ است ابتدا با استفاده از قیچی اهرمی دورادور شکل را برش زده سپس با قیچی دستی مربع را در اندازهٔ دقیق 25×25 ببرید و لبه‌های آن را سوهان بزنید و ۴ گوشهٔ تیز فلز برش خورده را به ارتفاع ۱cm به سمت بالا خم کنید تا هنگام قیرریزی این گوشه‌ها در قیر فرو رفته، و ورقه به‌آسانی از قیر جدا نشود. سپس دیواره‌ای مقوایی به ارتفاع ۳ تا ۵ سانتیمتر را با چسب کاغذی به دورادور محیط فلز، بچسبانید و قیر آماده را با هسوم بر سطح فلز ببریزید. دقت داشته باشید که گوشه‌ها و دورادور ورقهٔ فلزی به طور کامل با قیر پوشیده شود. طی چند بار قیرریزی با هسوم، سطح قیر را تا لبهٔ دیوارهٔ مقوایی بالا بیاورید. آن‌گاه، آن را داخل آب سرد بگذارید. پس از سرد شدن مقوایی را از قیر جدا کنید (شکل ۳-۱).
- ۲- قیرریزی ظروف گلدانی شکل: قیر آماده را به وسیلهٔ حصوم داخل ظرف ببریزید تا کاملاً برسود. سپس آن را داخل آب سرد قرار دهید.^۱.

آمادهسازی قیر

برای آمادهسازی قیر قلمزنی مراحل زیر را انجام دهید:


- ۱- تهویه را روشن کنید.
 - ۲- قیر سفت را وزن کنید.
 - ۳- قیر وزن شده را داخل ظرف ببریزید.
 - ۴- اجاق گاز را روشن کنید.
 - ۵- ظرف قیر را روی آن بگذارید.
 - ۶- شعله گاز را کم کنید.
 - ۷- طی چند مرحله، معادل $\frac{1}{3}$ وزن قیر، گچ ساختمانی به قیر ذوب شده اضافه کنید.
 - ۸- با استفاده از هسوم، قیر و گچ را هم بزنید.
- آزمایش آمادگی قیر: مقداری قیر را با هسوم از داخل ظرف ذوب قیر بردارید و داخل ظرف آب ببریزید و پس از سرد شدن، تکه قیر را روی زمین بگذارید و با چکش بر آن ضربه بزنید، اگر قیر براحتی شکست کاملاً آماده می‌باشد، ولی اگر به تکه‌های ریز خرد شد، گچ آن زیاد است و باید مقداری قیر به آن اضافه کرد و در صورتی که قیر شکسته نشد و کش آمد، گچ آن کم است و باید مقداری گچ به آن افزود.

روشهای قیرریزی: روش قیرریزی براساس شکل قطعه،

۱- لازم به ذکر است در این کتاب تأکید بر آموزش قیرریزی و قلمزنی بر ورقه‌های فلزی تخت و سینهای شده است.

منطبق شود.^۱

برای انطباق طرحهای متقارن مرکز کاغذ و مرکز بوم، سوزن و یا قلم سنبه را بر مرکز کاغذ و فلز فرو کرده، ثابت نگه می‌داریم. سپس طرح کاغذی را با چسب مایع، بر سطح بوم می‌چسبانیم (شکل ۳-۲). مرکز کاغذ و بوم



ب—استفاده از کاغذ کپی:

در این روش با استفاده از کاغذ کپی، طرح را بر سطح زمینه منتقل می‌کنیم. بدین صورت که ابتدا کاغذ کپی را بر سطح زمینه قرار داده، اطراف آن را چسب نواری می‌زنیم. سپس طرح را بر روی کاغذ کپی قرار می‌دهیم، به گونه‌ای که مرکز آن بر مرکز زمینه منطبق شود و دور آن را چسب زده تا ثابت شود. آن‌گاه روی خطوط طرح را با مداد یا خودکار می‌کشیم تا طرح به طور کامل بر سطح زمینه منتقل شود (شکل ۳-۳-الف). پس از انتقال، برای این که مطمئن شویم طرح به طور کامل و دقیق روی بوم منتقل شده، گوشه‌های طرح و کاغذ کپی را از هر سمت به آرامی، به گونه‌ای که طرح جایه‌جا شود، از روی فلز برمی‌داریم. اگر طرح به طور کامل منتقل شده بود، آن‌گاه طرح و کاغذ کپی را از سطح بوم جدا می‌کنیم.

ج—گرده کردن:

در این روش با استفاده از گرده زغال، طرح را بر سطح فلز منتقل می‌کنیم. بدین گونه که ابتدا طرح را بر کاغذ پوستی منتقل کرده سپس به وسیله قلم سنبه و یا سوزن بر روی خطوط طرح، سوراخهای ریز و متمد به شکلی که دوده از آن عبور کند به وجود می‌آوریم. این کاغذ را «چرمه» و این عمل را «سنبه کاری^۲» می‌گویند. سپس سطح بوم را با روغن چرب کرده، کاغذ پوستی سنبه کاری شده را روی آن می‌گذاریم و کيسه گرده را بر سطح پوستی می‌مالیم. بدین ترتیب دوده از سوراخها



شکل ۱-۳—مرحله قیرریزی

انتخاب طرح

طراحی، پایه و اساس خلق یک اثر موفق هنری است. برای این که قطعه‌ای فلز نیز به اثری با ارزش و زیبا تبدیل شود باید طرحی مناسب، به روی آن قلمزنی کرد. یک قلمزن هنرمند، با مطالعه و بررسی پیشینه نقوش مختلف، و خلاقیتهای فردی خود می‌تواند طرح مناسبی را ارائه نماید.

برای انتخاب طرح باید دو اصل مهم را مورد توجه قرار داد، ابتدا متناسب بودن آن با اندازه زمینه و سپس قابل اجرا بودن طرح.

تمرین: اکنون با توجه به تجربیات خود در زمینه طراحی نقوش سنتی و نگارگری و با بررسی نقوش یکی از دورانهای بر جسته فلزکاری ایران بکوشید با الهام از این نقوش طرحی مبتکرانه طراحی کنید.

شیوه‌های پیاده کردن طرح

پیاده کردن طرح بر سطح فلز به دو روش غیرمستقیم و مستقیم صورت می‌گیرد. روش غیرمستقیم شامل:

الف—چسباندن طرح: در این روش، طرح کاغذی را بر سطح زمینه قرار می‌دهیم به گونه‌ای که مرکز کاغذ و بوم بر هم

۱—مرکز بوم را می‌توان با رسم قطرهای عمود بر هم آن، بدست آورد.

۲—بهترین روش سنبه کاری، استفاده از قلم سنبه و چکش بر روی یک سطح فلزکاری است.

عبور کرده، طرح بر سطح فلز منتقل می‌شود. سرعت انتقال طرح


در این روش زیاد است (شکل ۳-۳-ب).

۱- ایجاد نقش و طراحی با مداد بر روی فلز

۲- ایجاد طرح به وسیله قلم نیم‌بر و یا قلم سنبه بر سطح فلز

د- مستقیم: این روش نیاز به مهارتی دارد که معمولاً

استادان هنرمند طرح خود را بر زمینه کار بطور مستقیم منتقل



شکل ۳-۳-ب - طرح سنبه‌کاری شده مرحوم استاد دهنوی

تمرین ۱

سوهان بزنید. سپس آن را قیرگذاری کنید. طرح زیر را به روش

کپی کردن بر سطح بوم منتقل کنید (شکل ۳-۴).


قطعه فلزی را به ابعاد 20×20 برش زده، اطراف آن را



شکل ۳-۴

تمرین ۲

طرح زیر را به روش گرده کردن بر سطح بوم منتقل کنید
(شکل ۳-۵).



شکل ۳-۵

ارزشیابی نظری

- ۱- ویژگیهای طرح قلمزنی را نام ببرید.
- ۲- شیوه‌های پیاده کردن طرح را نام ببرید.
- ۳- چگونگی مرکز کردن طرح بر سطح بوم را توضیح دهید.
- ۴- سنبه کاری را تعریف کنید.
- ۵- ویژگی روش گرده کردن چیست؟
- ۶- روش‌های قیریزی به چند شیوه انجام می‌شود؟ نام ببرید.
- ۷- رعایت چه مواردی زمینه‌ساز بهداشت کارگاه قلمزنی می‌شود؟

ارزشیابی عملی

با استفاده از توضیح صفحه ۵۷ یک طرح را بر روی زمینه به روش مستقیم اجرا نمائید.

مطالعه آزاد

پیاده کردن طرح روی ظروف گلدانی شکل: بهترین روش برای انتقال طرح، روش گرده کردن است، که در ظروف گلدانی شکل نیز، از این روش استفاده می‌کنیم، بدین صورت که هنگام قیریزی ظرف، قبل از این که قیر سرد شود، تکه فلز کوچکی را در دهانه ظرف به روی قیر قرار می‌دهیم. هنگام انتقال طرح، با اندازه‌گیری قطر دهانه ظرف، مرکز آن را با پرگار بر روی تکه فلز مشخص می‌کنیم. سپس بر اساس تقسیمات طرح موردنظر برای قلمزنی، سطح بدنده ظرف را با مداد علامت می‌گذاریم و با استفاده از پرگار این تقسیم‌بندیها را بر سطح فلز حک می‌کنیم. بدین صورت که یک سرپرگار را به روی مرکز دهانه ظرف، روی تکه فلز، قرار داده، دهانه‌پرگار را به اندازه بخش علامت‌گذاری شده باز می‌کنیم و بر سطح بدنده ظرف، دایره‌ای حک می‌کنیم. به این ترتیب، توارهایی بر سطح بدنده ایجاد می‌شود، که با در نظر گرفتن طرح کلی چنانچه دارای واگیره باشد، آنها را تقسیم‌بندی کرده، بعد سطح بدنده را چرب می‌نماییم و کاغذ چرم را که قبلاً طرح را روی آن سنبه کاری کرده‌ایم به روی این تقسیم‌بندیها گذاشت، گرده‌گذاری می‌کنیم. روش عملی این کار را می‌توانید در بازدید از کارگاه قلمزنی مشاهده کنید.



شکل ۳-۶