

توانایی چسباندن قطعات چوبی توسط چسب به یکدیگر واحد کار اول

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

- انواع چسب‌های مخصوص چوب را نام ببرد.
- علامت گذاری استاندارد روی قطعات چوبی را توضیح دهد.
- با انواع ابزارهای مخصوص بستن قطعات چوبی به یکدیگر، کار کند.
- وسایل چسبزنی و کاربرد آنها را توضیح دهد.
- اصول حفاظت و ایمنی در هنگام چسباندن قطعات به یکدیگر را رعایت کند.
- چسباندن قطعات چوبی به یکدیگر را طبق اصول انجام دهد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۰	۸	۲



پیش آزمون ۱

۱- آیا می دانید قطعات چوب را با چه موادی به هم می چسبانند؟

۲- وسیله‌ی مورد نظر در شکل، برای چه کاری مناسب است؟



۳- برای چسباندن چند تخته‌ی پهن به یکدیگر، از چه وسایلی استفاده می کنند؟


۴- برای چسباندن قطعات چوبی، چرا نمی توان همیشه از یک نوع چسب استفاده کرد؟

۵ چرا روی قطعات بهم چسبیده، علامت گذاری می کنند؟

۶ چند نوع چسب چوب می شناسید؟

۷ شکل زیر، چه ابزاری را نشان می دهد؟





شکل ۱-۲- ظرف سریشم ساده با آب.



شکل ۱-۳- ظرف سریشم الکتریکی با جای آب از ۵۰ مس.

۱-۱- چسب‌های مخصوص چوب و انواع آن

چسب‌های مورد مصرف در صنایع چوب، دارای تنوع زیادی است. در گذشته، استفاده از سریشم بسیار رایج بود ولی امروزه چسب‌های شیمیایی جای آنرا گرفته و مصرف چسب‌های حیوانی نیز بسیار محدود شده است (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱- انواع چسب‌های مورد مصرف در صنایع چوب.

۱-۱-۲- چسب سفید نجاری

raig ترین چسبی است که به صورت سرد در صنایع چوب کاربرد داشته و در قوطی‌های پلاستیکی ۰/۵ تا ۰/۰۵ تا ظروف ۲۰ کیلوگرمی عرضه می‌شود (شکل ۱-۴).



شکل ۱-۴

این چسب، به وسیله‌ی آب رقیق می‌شود و به همین دلیل در مقابله رطوبت دوام ندارد. زمان گیرایی چسب، با توجه به دمای محیط، حدود ۱ ساعت است؛ که این مدت زمان، برای باز کردن پیچ‌دستی از کار است نه برای استفاده و به کار گیری قطعات، زیرا زمان به کار گیری حدود ۶ تا ۸ ساعت پس از چسبزنی است. لازم به یادآوری است که این مدت زمان، متناسب با دستورالعمل کارخانه باید رعایت شود.

۱-۱-۱- سریشم و کاربرد آن

سریشم از جوشاندن قطعات استخوان، پوست، شاخ، سُم، شیر و خون حیوانات تهیه می‌شود. این سریشم، به صورت پولک، دانه‌های مکعبی شکل و یا پودر و به رنگ‌های سفید مایل به زرد و یا قهوه‌ای، در بازار عرضه می‌شود. سریشم تخته‌ای یا پولکی، باید حدود ۲۴ ساعت خیس بخورد و در حرارت ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد به صورت مایع درآید.

توجه: این حرارت نباید از ۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد تجاوز کند.

از این سریشم، هنوز هم در خاتم‌سازی، منبت‌کاری، گره‌چینی و ساخت ادوات موسیقی استفاده می‌شود. سریشم را در روش سنتی، داخل سطل مخصوصی می‌ریختند که داخل ظرف بزرگی از آب قرار داشت و در اثر حرارت گرم می‌شد (شکل ۱-۲)؛ اما در روش مدرن، سطل مخصوص سریشم، داخل ظرف آبی است از جنس مس، که به روش الکتریکی حرارت می‌بیند (شکل ۱-۳).

است که قبل از مصرف، آنها را با هم مخلوط می‌کنند. هنگام کار با این چسب، سطح کار باید کاملاً خشک و تمیز باشد. این چسب، ضد آب بوده و از آن می‌توان برای اتصال قطعات با تخلخل و میزان تغییر حجم متفاوت مثل چوب، فلز، شیشه، فایبر گلاس، پلاستیک و... استفاده کرد، ضمناً برای چسباندن زهوارهای نازک و در هنر عرق کاری نیز کاربرد فراوانی دارد.

توجه ۱: این چسب‌ها معمولاً به صورت لوله‌ای در بازار عرضه می‌شود (شکل ۱-۶).

توجه ۲: چسب دوقلو، نوعی از چسب‌های اپوکسی است.



شکل ۱-۶. چسب اپوکسی.

۱-۱-۶- چسب گرم میله‌ای (فشاری)

چسب‌های جدیدی است که جزو چسب‌های ترمومپلاست محسوب شده و به شکل میله‌های استوانه‌ای شکل جامد عرضه می‌شوند. میله‌ی چسب را برای مصرف، در انتهای پیستوله (تفنگی) برقی که مخصوص همین کار است قرار می‌دهند و با فشار کلید، المنت‌های مخصوصی به کار می‌افتد که در نتیجه، چسب به صورت مایع از نوک پیستوله (تفنگی) بیرون می‌آید. این چسب، برای عملیات مونتاژ کاری و زهوارهای تزیینی چوبی و مانند آن به کار می‌رود (شکل‌های ۱-۷ و ۱-۸).




شکل ۱-۷

یادآوری: چسب سفید، در کلیه‌ی ملزمومات چوبی و ساختمانی کاربرد دارد.

۱-۱-۳- چسب زرد نجاری

این چسب، که در ایران کمتر شناخته شده، مقاومت و استحکام متوسط تا خوبی دارد؛ در ضمن زمان خشک شدن، و همچنین مقاومتش نسبت به رطوبت و گرما بیشتر از چسب سفید می‌باشد (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۵. چسب زرد.

توجه: حال چسب زرد، آب بوده و موارد مصرف آن، در ملزمومات چوبی و بیشتر در کایینت‌سازی چوبی است.

۱-۱-۴- چسب مخصوص پرس گرم

چسب پرس گرم، اغلب از نوع اوره فرمالدئید بوده، به رنگ سفید متمایل به کرم است، که اغلب به صورت مایع یا پودر در بازار عرضه می‌شود. نوع پودری آنرا می‌توان تا مدت ۲ سال، بدون مخلوط با سخت کننده در جای خشک نگهداری کرد.

از این چسب برای ساخت صفحات تخته خرد چوب، تخته چند لایه و پرس کردن روکش صفحات مصنوعی استفاده می‌شود.

توجه: برای گیرایی یا سخت شدن چسب، به حرارت پرس نیاز می‌باشد.

۱-۱-۵- چسب‌های اپوکسی

این چسب، ترکیبی از صمغ اپوکسی و یک ماده‌ی سخت کننده

به وسیلهٔ ماشین‌های لبهٔ چسبان اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک به کار می‌روند (شکل ۱-۱۰).



شکل ۱-۱۰- دانه‌های ریز چسب.

۱-۲- اصول علامت‌گذاری روی قطعات چوبی

هنگام برش کاری، رنده کاری، سوراخ کاری و هر نوع عملیات دیگری مانند اتصال قطعات چوبی، چسباندن قیدهای چوبی به یکدیگر و مونتاژ قطعات مبل، از علائم مخصوصی استفاده می‌شود که مهم‌ترین آنها به این شرح می‌باشد:

۱-۲-۱- علامت مثلث متساوی الساقین در اتصال عرضی

قاعده‌ی مثلث، نشان‌دهندهٔ پایین‌ترین قطعه؛ رأس آن، نشان‌دهندهٔ بالاترین قطعه؛ و یال‌های مثلث، نشان‌دهندهٔ قطعات وسطی کار است (شکل ۱-۱۱). این علامت روی قطعات، از اشتباه شدن در مونتاژ و سرهم کردن قطعات جلوگیری می‌کند.

توجه: اگر هنگام اتصال درز، تخته‌ها جایه جا شده باشند، شکل مثلث کامل نمی‌شود.



شکل ۱-۱۱



شکل ۱-۸

۱-۱-۷- چسب‌های واتریس

چون ساختمان این چسب‌ها بر پایهٔ آب استوار است، به واتریس معروف شده‌اند. استحکام این چسب، خوب بوده، در مدت ۳۰ دقیقه خشک می‌شود، مقاومتش نسبت به گرمای زیاد و نسبت به رطوبت، تقریباً بالا است. هنگام استفاده از این چسب، باید موارد اینمی از جمله مراقبت از پوست و چشم را مدنظر قرار داد.

توجه: حال این چسب، آب بوده و برای چسباندن انواع کفپوش و پارکت، مناسب می‌باشد (شکل ۱-۹).



شکل ۱-۹- چسب واتریس.

۱-۱-۸- چسب‌های لبه چسبان (گرانول)

اینگونه چسب‌ها به صورت دانه‌های ریز (گرانول) و یا قالبی، برای چسباندن زهوار به لبهٔ قطعات چوبی، و یا چسباندن نوارهای روکش طبیعی و مصنوعی به لبهٔ صفحات مصنوعی

۱-۲-۳- علامت یک رو و یک نر کردن

این دو علامت، پس از یک رو و یک نر کردن چوب‌ها، یا اطمینان از جهت صاف و گونیابی بودن قطعه کار زده می‌شود. علامت  نشان‌دهنده سطح (رو) و علامت  نشان‌دهنده ضخامت (نر) کار می‌باشد (شکل ۱-۱۵). البته برای یک رو و یک نر، از علامت  نیز استفاده می‌شود.

۱-۲-۴- علامت مثبت

از این علامت (+)، برای نشان دادن محل سوراخ کاری استفاده می‌کنند.

۱-۲-۵- علامت برش

این علامت  که روی خط کشیده می‌شود، به این معنی است که باید این خط بریده شود.




شکل ۱-۱۵

توجه: با توجه به شکل (۱-۱۲) که قیدهای افقی را با علامت مثلث (Δ) و قیدهای عمودی را با علامت  مشخص کرده‌اند، باید آنها را از هم جدا کرد و پس از چسب زدن، چارچوب را با توجه به همین علائم مونتاژ نمود.

در شکل ۱-۱۶، علامت  نشان‌دهنده این است که دو قطعه، باید از جهت راس این علامت به هم چسبانده شوند. مطابق شکل ۱-۱۷، می‌توان علامت Δ را به صورتی دیگر در جهت عمود بر درز تخته‌ها ترسیم کرد.

۱-۲-۲- علامت چهار جهت اصلی قطعات


این علامت، در نصب قطعات مختلف چارچوب در، از جمله قیدهای عمودی (بائو) و قیدهای افقی (پاسار)، کاربرد زیادی داشته (شکل‌های ۱-۱۲ و ۱-۱۳)، و چهار جهت چپ و راست و بالا و پایین قیدها را تعیین می‌کند (شکل ۱-۱۴).






شکل ۱-۱۲- علائم قراردادی برای بائو و پاسار.



شکل ۱-۱۳- کاربرد علائم در هنگاه مونتاژ، به علائم‌های قراردادی توجه کنید.



شکل ۱-۱۴- چهار جهت اصلی.



۱-۳-۲- تنگ دستی

تنگ دستی، از نظر ظاهری بسیار شبیه پیچ دستی معمولی است؛ با این تفاوت که در بازوی تنگ دستی، سوراخ هایی تعییه شده که فک متحرک، با پینی که داخل سوراخ ها جاسازی می شوند، در همان محل ثابت شده و فک ثابت (که قسمتی از آن در ابتدای بازوی اصلی پرچ شده است)، به کمک پیچ، قطعه کار را محکم می کند. شکل ۱-۲۰ تنگ دستی را با پین آزاد، و شکل ۱-۲۱، با پین داخل سوراخ نشان می دهند. تنگ ها برای بستن قطعات بزرگ، تخته ها، قاب ها و مونتاژ کابینت به کار می روند. برای بستن قطعات داخل تنگ، باید حداقل از دو عدد تنگ که موازی هم بسته می شوند استفاده نمود (به شکل ۱-۱۶ مراجعه کنید).

اندازه‌ی این نوع تنگ ها معمولاً از ۵۰۰ میلی متر بیشتر است و در نوع قدیمی آن، به ۳ متر نیز می رسد. نوع دیگر تنگ، پنوماتیکی است که با هوای فشرده کار کرده و بیشتر در کارخانجات موردن استفاده دارد.

۳-۱- انواع ابزار مخصوص بستن قطعات چوبی به یکدیگر

برای بستن قطعات مختلف چوب به یکدیگر، به ابزار و لوازمی نیاز است، که متداول ترین آنها بدین شرح است:

۱-۳-۱- پیچ دستی معمولی (فلزی)


پیچ دستی معمولی، از یک فک ثابت و یک فک متحرک تشکیل، و طوری ساخته شده که فک ثابت، به انتهای یک بازو محکم شده است. فک متحرک نیز، از یک سر به صورت کشویی، روی بازو حرکت دارد و از سر دیگر، مانند مهرهایست که پیچی داخل آن پیچیده می شود. پیچ مذکور، از یک سردارای دسته، و از سر دیگر، دارای یک فک لرزان است که اصطلاحاً به آن نعلبکی می گویند (شکل ۱-۱۸). پیچ دستی ها با اندازه های مختلفی از ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی متر در بازار عرضه می شوند؛ که در واقع طول بازو، همان اندازه‌ی پیچ دستی است و به ازای هر سانتی متر طول، بازو تعیین می شود. بعضی از انواع قدیمی، پیچ نداشته و به صورت اهرمی محکم می شوند (شکل ۱-۱۹).

۱-۳-۴- گیره‌های موازی چوبی

این گیره، از دو فک متحرک چوبی موازی با هم تشکیل شده، که از داخلشان دو پیچ بلندی که به وسیله‌ی دو دسته به حرکت در می‌آیند، عبور کرده است. این فک‌های چوبی است که قطعات را تحت فشار قرار داده و محکم می‌بندند. شکل ۱-۲۴ نمونه‌ای از این گیره‌ها و شکل ۱-۲۵ کاربرد آنرا نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۴



شکل ۱-۲۵



شکل ۱-۲۶

۱-۳-۳- گیره‌های G شکل کوچک

با توجه به شکل ۱-۲۲ گیره‌هایی هستند به شکل G، که یک سر آن فک ثابت است و سر دیگر، مهره‌ای که پیچ بلندی داخل آن حرکت می‌کند. با بستن پیچ، قطعه‌ی داخل این گیره، محکم و فشرده خواهد شد. این گیره‌ها، بیشتر برای بستن قطعات کوچک به کار می‌روند (شکل ۱-۲۳).



شکل ۱-۲۲

شکل ۱-۲۵- کاربرد گیره‌ی موازی چوبی، برای بستن قطعات به صفحه‌ی ماشین اراده گرد.

۱-۳-۵- گیره‌ی مخصوص گوشه (گیره‌ی قابسازی)

این گیره، دارای ۴ گنج 90° درجه‌ای است، که ۳ تای آن متحرک بوده و در طول یک تسمه‌ی فلزی- فنری حرکت می‌کند، و ۱ گنج دیگر آن، در انتهای پیچی که دارای یک دسته می‌باشد، جاسازی شده است. شکل ۱-۲۶، نمونه‌ای از این گیره‌ها را، که در حالت بسته است نشان می‌دهد.

توجه: تسمه‌ی فلزی- فنری، داخل محفظه‌ای جمع می‌شود که در شکل نیز نشان داده شده است.



شکل ۱-۲۶

بسیار سریع انجام شده و بنابراین برای کارهایی که سرعت عمل در آن مهم است، کاربرد فراوانی دارد (شکل ۱-۲۸).



شکل ۱-۲۸- گیره تفنگی.

۱-۴- وسایل چسبزنی و کاربرد آنها

وسایل چسبزنی متداول، به شرح زیر می‌باشد:

۱-۴-۱- قلم مو

برای چسبزنی، از قلم مو استفاده می‌کنند (شکل ۱-۲۹).



شکل ۱-۲۹- انواع قلمموی چسبزنی.

اندازه‌ی قلمموها برحسب اینچ، و از ۰/۵ تا ۴ اینچ در بازار عرضه می‌شود. بهتر است از قلمموهایی استفاده شود که دسته‌ی آنها بست فلزی نداشته باشد زیرا به مرور زمان زنگ می‌زند. باید از قلمموهای پهن، برای سطوح پهن و بزرگ، و از قلمموهای باریک برای چسب زدن زهوارها و ضخامت چوب یا صفحات مصنوعی استفاده شود.



شکل ۱-۲۶- گیره مخصوص گوش.

۱-۳-۶- گیره‌ی تسمه‌ای

این گیره (شکل ۱-۲۷)، شامل نوار یا تسمه‌ای است که به وسیله‌ی دسته‌ی اهرمی کشیده شده و قاب، مبل یا صندلی‌های گرد را محکم می‌بندد.



شکل ۱-۲۷- گیره‌ی تسمه‌ای.

۱-۳-۷- گیره‌ی تفنگی

این گیره، دارای یک فک ثابت، و یک فک متحرک مجهز به دسته‌ای شبیه دسته‌ی تفنگ بوده که خود دارای یک ضامن قفل کننده و یک بازوی میله‌ای نیز هست؛ با این ضامن و بازو است که به راحتی می‌توان کار را محکم بست. تنظیم این گیره،



شکل ۱-۳۲

۱-۵- اصول حفاظت و ایمنی در هنگام چسباندن قطعات به یکدیگر

باید به تذکراتی که در مورد نکات ایمنی داده می‌شود، و نیز به هشدارهای مریبان و پوسترها نصب شده در کارگاه توجه کرد تا از خطرات احتمالی مصون ماند.

هنگام باز و بستن پیچ دستی، باید مواطن دست‌ها بود. در صورت رها شدن ناگهانی فک متحرک، به دست صدمه وارد خواهد شد.

هنگام انتقال قطعات چوب، برای جلوگیری از صدمه زدن الیاف تیز چوبی، باید از دستکش استفاده کرد (شکل ۱-۳۳).



شکل ۱-۳۳

۱-۴-۲- غلتک چسبزنی

برای چسب زدن صفحات، معمولاً از شانه‌ی چسبزنی یا غلتک چسبزنی استفاده می‌کنند. غلتک، روی میله‌ای گونیابی به صورت روان گردش می‌کند؛ که برای چسب زدن، ابتدا باید غلتک را به چسب آغشته کرده و بعد روی صفحه‌ی مورد نظر غلتاند. با چند بار رفت و برگشت، صفحه به چسب آغشته خواهد شد. شکل‌های ۱-۳۰ و ۱-۳۱ کاربرد غلتک چسب زنی را در صفحات پهن و نر قطعات نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳۰



شکل ۱-۳۱

۱-۴-۳- تفنگ چسبزنی

تفنگ چسبزنی، تنها در مورد چسب‌های میله‌ای گرم‌شونده کاربرد داشته و چنان‌که قبل‌گفته شد، بر اثر حرارت ایجاد شده توسط المنت تفنگ، گرم شده و روی کار مالیده می‌شود (شکل ۱-۳۲).

در صورت ساخت اتصال درز ساده یا مانند آن، قبل از چسب زدن، باید قطعات را روی هم گذاشته و مطابق شکل ۱-۳۵ آنها را مقابل چشم قرار داد؛ اگر قطعات، روی هم نلغزید یا اصطلاحاً از درزشان نور عبور نکرد، می‌توان آنها را با توجه به علائمی که دارند، چسب زد و با تنگ دستی، چسباند.

قبل از چسباندن اتصالاتی مثل فاق و زبانه، دم چلچله یا مانند آنها، باید توجه کرد که اتصالات کاملاً جذب و دقیق بوده و با فشار دست جا بروند (شکل ۱-۳۶).

۱-۶- آماده کردن چسب

با توجه به انواع مختلف و کاربرد چسب‌های چوب، برای چسباندن قطعات، باید از چسب مناسب آن کار استفاده کرد؛ چسبی مخصوص مواد چوبی، و با توجه به زمان خشک شدن آن.



شکل ۱-۳۵- درز تفته‌ها باید طوری باشد، که نور از بین شان عبور نکند.



شکل ۱-۳۶- اتصال، باید با فشار ممکن دست جا برود.

شکل ۱-۳۷- دو تخته‌ی درز شده را که باید بهم چسبانده

در موقع بستن قطعات، برای جلوگیری از زخمی شدن قطعه کار، باید از تکه چوب یا سه لایی در زیر فک پیچ دستی یا تنگ استفاده کرد (شکل ۱-۳۴).



شکل ۱-۳۴-

هنگام بستن قطعات، نباید تنگ یا پیچ دستی را بیش از حد محکم کرد، زیرا ممکن است در کار فرورفتگی ایجاد کند.

برای جلوگیری از مشکلات خشک شدن چسب‌ها، باید توجه کرد، اولاً چسب، به اندازه مصرف شود، و ثانياً بعد از چسب زدن قطعات، محل درز چسب، فوراً با پارچه‌ی مرطوب تمیز شود.

نکات حفظ و نگهداری چسب در ظرف‌های مخصوص رعایت گردد تا چسب‌ها خشک و بی‌صرف نشوند.

برای پیچ دستی‌ها و تنگ‌ها، باید محل مناسبی در نظر گرفت.

بعد از چسب زدن قطعات، باید دست‌ها را شست؛ خصوصاً هنگام استفاده از چسب‌هایی که در پوست ایجاد حساسیت می‌کنند.

۶- اصول چسباندن قطعات چوبی به یکدیگر

برای چسباندن قطعات به یکدیگر، باید مقدماتی را مهیا نمود، مانند عملیات درز کردن، آماده کردن چسب و وسایل بستن قطعات و ... که به این منظور، باید اصول زیر رعایت گردد:

آماده کردن قطعات کاروزدن یکی از علائم استاندار دروی آنها. تمیز کردن سطوحی که باید به یکدیگر چسبانده شود.



شکل ۱۴۱- برای چسباندن زهوار، باید از گیردهای مخصوص لبه چسبانی استفاده کرد.




شکل ۱۴۲- برای بستن قطعات نازک، باید از گیرهای انبری استفاده نمود.



شکل ۱۴۳- برای چسباندن گوششای فارسی قاب، می‌توان از گیرهای مخصوص گوشش با فک ۹۰ درجه استفاده کرد.

شوند نشان می‌دهد؛ به جهت دوایر سالانه‌ی آنها که باید خلاف هم باشد (جوان به جوان پیر به پیر) توجه کنید.



شکل ۱۴۷

۲-۶-۲- آماده کردن وسایل چسبزنی و بستن قطعات

- برای چسباندن قطعات به یکدیگر، باید از وسیله‌ی مناسب استفاده کرد (شکل‌های ۱-۳۸ تا ۱-۴۳).



شکل ۱۴۸- برای چسباندن قطعات پهپای عریض، قدمن زدن (ندہ) فشنی به لبه‌های درز، باید از تنگ مناسب استفاده نمود.



شکل ۱۴۹- برای چسباندن قاب‌ها، باید از گیرهایی استفاده کرد که دارای فک‌های ۹۰ درجه است.



شکل ۱۴۶- برای چسباندن دو سر چوب به یکدیگر، باید چسب‌زنی را یک‌بار انجام داد، و پس از محو شدن چسب هنگام بستن قطعات، مجدداً به سر چوب چسب زد.



شکل ۱۴۷- برای چسباندن قطعات بزرگ، می‌توان از تنگ دستی استفاده نمود.



شکل ۱۴۸- تفته‌های درز شده را باید کنار هم (روی تنگ‌ها) قرار داد و علامت مثلث (Δ) را روی آن ترسیم کرد؛ سپس باید آنها را چسب زد، در جای خود قرار داد و تنگ‌ها را ممکن نمود.

برای چسباندن قطعات چوبی به یکدیگر، باید درست‌ترین روش را همراه با مناسب‌ترین وسایل به کار برد (شکل‌های ۱-۴۴ تا ۱-۵۰).



شکل ۱۴۹- برای چسباندن لب‌چسبان‌هایی از جنس (وکش طبیعی یا مصنوعی)، می‌توان از اتو استفاده کرد.



شکل ۱۵۰- از گیره‌ی تسمه‌ای می‌توان برای چسباندن بدنه‌های صندوق مکعبی نیز استفاده کرد. با توجه به ارتفاع آن، می‌توان ۲ تسمه یا بیشتر به کار برد.



شکل ۱۵۱- هنگام چسباندن تفته‌های درز شده به وسیله‌ی تنگ، نباید فشار تنگ، بیش از حد باشد، زیرا تفته‌ها قوس بر می‌دارد.

واحد کار اول: توانایی چسباندن قطعات چوبی توسط چسب به یکدیگر



شکل ۱-۴۹- کاربرد گیردهی تفنگی.



شکل ۱-۵۰- هنگام مونتاژ کابینت‌ها می‌توان برای ممکن کردن و گرفتن دوئیدگی، از تنگ و پیچ‌دستی در جهات افقی و عمودی استفاده نمود.

آزمون پایانی ۱

- ۱- سریشم حیوانی، در چه درجه حرارتی آماده به کار می باشد؟
- ۲- حلال چسب سفید چیست؟
- ۳- برای چسباندن قاب های گرد یا بیضی، بهتر است از چه نوع گیره ای استفاده شود؟
- ۴- بهترین گیره برای چسباندن زهوارها به لبه ای صفحات چوبی، چه نام دارد؟
- ۵- چسب زرد نجاری، نسبت به کدام چسب در مقابل حرارت و رطوبت مقاوم تر است؟
- ۶- در شکل زیر، معنی خطوط رسم شده چیست؟



- ۷- در شکل زیر، از چه نوع گیره ای استفاده شده است؟



- ۸- قلم موی چسبازی، باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟
- ۹- در شکل زیر، برای چسب زدن صفحه، از چه نوع وسیله ای استفاده شده است؟



توانایی پرداخت کاری قطعات چوبی

واحد کار دوم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

- مفهوم پرداخت کاری را بیان کند.
- انواع وسایل پرداخت کاری را بیان کند.
- کاربرد وسایل پرداخت کاری را بیان کند.
- لیسه را با استفاده از مصطلح تیز کند.
- اصول حفاظت و ایمنی در هنگام پرداخت را رعایت کند.
- پرداخت کاری قطعات چوبی را انجام دهد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۸	۶	۲



پیش آزمون ۲

۱- هدف از پرداخت کاری کارهای چوبی چیست؟


- ب) رفع لکه‌های چسب
- الف) تمیز کاری سطح کار

ج) پوشالبرداری ظریف

د) هر سه مورد

۲- ابزارهای پرداخت کاری را نام ببرید.

۳- آیا می‌توانید نام قطعاتی را که در رنده‌ی پرداخت آهنی زیر با علامت * مشخص شده نام ببرید؟




۴- قوس داخلی قطعات چوب را با چه ابزاری پرداخت می‌کنند؟


۵- آیا می‌دانید لیسه چه عملی انجام می‌دهد؟

۶- آیا هنگام پرداخت کاری با ابزار مربوطه، رعایت موارد ایمنی ضروری است؟ چرا؟

۱-۲- عملیات پرداخت کاری



شکل ۱-۲- رنده‌ی دو تیغ چوبی.



شکل ۱-۳- رنده‌ی دو تیغ فلزی

منظور از پرداخت کاری، مسطح کردن، پوشالبرداری طریف و برطرف کردن زبری‌ها و لکه‌های چسب می‌باشد که مقدمات سنباده کاری را فراهم می‌سازد.

۲-۲- وسایل پرداخت کاری

از مهم‌ترین وسایل پرداخت کاری، می‌توان به رنده‌ی پرداخت، لیسه و رنده‌ی بال کبوتری اشاره نمود.

۱-۲-۱- رنده‌ی پرداخت

این وسیله، در دو نوع چوبی و فلزی، عملکردی یکسان داشته و دارای دو تیغ است. این رنده، از لحاظ اندازه و شکل مانند رنده‌ی یک تیغ می‌باشد، با این تفاوت که رنده‌ی پرداخت از یک تیغه و یک آهن پشت تیغه که با پیچ بهم وصل‌اند تشکیل شده، و پوشال‌های طریفی از سطح کار، بر می‌دارد (شکل ۱-۲-۱).



شکل ۱-۲-۱- رنده پرداخت آهنی.

۱-۲-۲- لیسه

این وسیله، قطعه‌ی فولادی آبدیده، نازک و فرنی است که تقریباً 150×60 میلی‌متر اندازه داشته و ضخامت آن نیز از 0.8 تا 3 میلی‌متر متفاوت است. لیسه از نظر شکل، مستطیل یا فرم دار ساخته می‌شود؛ که در شکل ۱-۴ چند نوع لیسه و در شکل ۲-۵ نحوه‌ی کاربرد آن نشان داده شده است.



شکل ۱-۴

یادآوری: در رنده آهنی، به جای دکمه‌ی ضربه، از پیچ استفاده شده است.

قسمت‌های مختلف رنده‌ی پرداخت دو تیغه، در شکل‌های ۲-۲ و ۳-۲ نشان داده شده است.



شکل ۲-۷- نمودی سوهان زدن ضخامت لیسه.


در مرحله بعد، باید لیسه را از طرف ضخامت، روی سنگ نفت قرار داده و سایید تا اثر سوهان از بین برود (شکل ۲-۸).



شکل ۲-۸- نمودی قرار دادن ضخامت لیسه روی سنگ نفت.

توجه: حرکت رفت و برگشت را باید کاملاً عمودی انجام داد.

-سپس باید لیسه را روی یک قطعه چوب قرار داده، مصقل را با زاویه‌ی ۸۵ درجه در سراسر آن کشید (شکل ۹).



شکل ۲-۹- مصقل زدن به لبه لیسه با زاویه‌ی ۸۵ درجه.



شکل ۲-۵- گابرد لیسه با لبه نیم گرد.

۲-۲-۳- رنده لیسه یا رنده‌ی بال کبوتری

لیسه، چنانچه داخل کوله‌ی رنده بال کبوتری قرار گیرد، رنده لیسه یا رنده بال کبوتری نامیده می‌شود (شکل ۲-۶).

توجه ۱: این رنده، به علت شباهت زیادی که به بال کبوتر در حال پرواز دارد، به رنده بال کبوتری معروف شده است.

توجه ۲: این رنده، کاملاً فلزی است.



شکل ۲-۶

۲-۲-۴- اصول تیز کردن لیسه

-برای تیز کردن لیسه، ابتدا باید آنرا بین دو قطعه چوبی که داخل فک‌های گیره‌ی دستگاه قرار دارد، محکم کرد، و سپس ضخامت آنرا با سوهان نرم سایید؛ به طوری که کاملاً تخت شود (شکل ۲-۷).



شکل ۲-۱۲- از فم کردن زیاد لیسه هنگام لیسه‌گاری فودداری شود.

برای پُر زگیری با لیسه، باید دقت کرد که لیسه به طرف خود کاربر کشیده شود (شکل ۲-۱۳).




شکل ۲-۱۳- جهت مرکت لیسه، هنگام پُر زگیری.

هنگام تیز کردن تیغه‌ی ابزارها حتماً باید از دستکش مخصوص استفاده کرد (شکل ۲-۱۴).



شکل ۲-۱۴

برای ایجاد پلیسه‌ی کامل، باید مصقل را ضمن حرکت رفت و برگشت، تا زاویه‌ی ۱۵ درجه به تدریج خواباند (شکل ۲-۱۰).



شکل ۲-۱۰- مصقل زدن لیسه تا زاویه‌ی ۱۵ درجه.

- مصقل کشیدن تحت زاویه‌ی ۱۵ درجه را باید چند بار تکرار کرد و در مرحله‌ی آخر، به صورت محکم این عمل را انجام داد، تا پلیسه‌ی مناسب در لبه‌ی لیسه ایجاد گردد. برای ایجاد پلیسه، از رنده مصقل نیز می‌توان استفاده کرد (شکل ۲-۱۱).

توجه: عملیات تیز کردن و پلیسه دادن لیسه را، باید برای هر لبه‌ای که باید مورد استفاده قرار گیرد، انجام داد.



شکل ۲-۱۱- پلیسه دادن لیسه با زنده مصقل.

۴-۲- اصول رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در حین پرداخت کاری

هنگام استفاده از وسایل پرداخت کاری، باید موارد زیر را رعایت نمود:

لیسه را باید زیاد خم کرد، زیرا باعث آسیب رسیدن به دست و ناصاف شدن سطح کار می‌گردد (شکل ۲-۱۲).

رنده آهنی را باید از رطوبت محافظت نمود تا زنگ نزند.

- کف رنده را همیشه باید تمیز نگهداشت و لکه های سریشم، رنگ، مواد زائد و... را از آن پاک نمود.

۲-۵- اصول پرداخت کاری قطعات چوبی

همانگونه که گفته شد، عمل پرداخت کاری، با سه ابزار متداول انجام می شود، که کار با آنها به شرح زیر است:

۱-۲- پرداخت کاری به وسیلهٔ رنده پرداخت

باید تیغه را برای برداشتن پوشال ظرفی، تنظیم نمود؛ چنانچه رنده نسبت به جهت الیاف، کمی کج باشد، پوشالبرداری ظرفی تری انجام می گیرد (شکل ۲-۱۸).



شکل ۲-۱۸- رنده در جهت الیاف، ولی اندکی کج هدایت شود.

برای پرداخت زهوار صفحات تخته خرد چوب یا مانند آن، باید رنده را در جهت الیاف زهوار و به صورت کج هدایت کرده، و در تمام نقاط، رنده با سطح صفحه مماس قرار گیرد (شکل ۲-۱۹).



شکل ۲-۱۹- برای بروترف کردن لبه اضافی زهوار، باید رنده را کج هدایت کرد.

در موقع پرداخت کاری، از لمس کردن لبه ای ابزار کار با دست، خودداری شود (شکل ۲-۱۵).



شکل ۲-۱۵- لبه ای ابزار کار را لمس نکنید.

در خصوص چیدن ابزارها روی میز کار، دقیق شود (شکل ۲-۱۶).



شکل ۲-۱۶- یفتن ابزارها روی هم، علاوه بر کاهش تیزی، از دقیق آنها نیز می‌کاهد.

رنده ها را باید به پهلو روی میز کار قرار داد، تا تیغه های آنها صدمه نبینند (شکل ۲-۱۷).



شکل ۲-۱۷- پس از پایان کار، (رنده ها) به پهلو فوابانده شود.

- هنگام رندیدن سر چوب، باید در هر دو طرف چوب، قطعه چوب کمکی قرار داد و سپس آنها را بین فک‌های گیره محکم نمود. تا از لاشه شدن قطعه کار جلوگیری شود (شکل ۲-۲۳).

توجه: برای پرداخت قطعات طویل و بزرگ، می‌توان از رنده دستی-برقی استفاده کرد. نحوه هدایت این رنده و استقرار دست‌ها روی آن در شکل ۲-۲۴ نشان داده شده است.



شکل ۲-۲۳- رندیدن سر چوب، به کمک دو قطعه چوب کمکی.



شکل ۲-۲۴- نموده هدایت رنده برقی- دستی برای پرداخت قطعات طویل و بزرگ.

برای پرداخت کاری لبه‌ی قطعه کار قوسی، ابتدا باید برای فرم دادن قطعه، از چوبسای رنده‌ای استفاده کرد (شکل ۲-۲۵).

برای پرداخت کاری قطعات قوس‌دار چوبی با مقطع نیمگرد، می‌توان از رنده استفاده کرد (شکل ۲-۲۶).

برای پرداخت کاری قطعاتی با مقطع شش‌ضلعی نیز می‌توان از رنده کمک گرفت (شکل ۲-۲۷).

هنگام رندیدن نر، باید توجه شود که پوشال به صورت یکنواخت و در راه چوب برداشته شود (شکل ۲-۲۰).



شکل ۲-۲۰- پوشالبرداری، یکنواخت و درجهت راه چوب باشد.

هنگام رندیدن کله‌ی چوب، باید رنده را از خارج به داخل کشید تا از لاشه شدن آن جلوگیری شود (شکل ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۱- برای رندیدن سر چوب، نر از فارغ به داخل هدایت می‌شود.

هنگام رندیدن نر صفحات یا تخته خرده چوب‌های روکش شده، باید صفحه را داخل گیره‌ی دستگاه و بین چوب‌های کمکی بست تا کار با دقت انجام شود (شکل ۲-۲۲).



شکل ۲-۲۲- نموده رندیدن نر تفته فردہ چوب، با استفاده از چوب کمکی.

۲-۵-۲- پرداخت کاری به وسیله‌ی لیسه

برای برطرف کردن ناصافی سطح کار و آثار رنده پرداخت، باید از لیسه استفاده کرد.

برای لیسه کردن سطح صفحات و برداشتن ضایعات از روی آنها، مطابق شکل ۲-۲۸ باید شست ها را پشت لیسه قرار داد و آنرا به طرف جلو هدایت کرد.

برای پوشالبرداری ظریف و پرداخت کردن سطح کار، باید لیسه را کمی خم کرده روی سطح چوب هدایت نمود و ناصافی ها را به صورت پوشال برطرف ساخت (شکل ۲-۲۹).



شکل ۲-۲۸- نموده‌ی گرفتن لیسه با شست دست و هدایت آن.




شکل ۲-۲۹- برای لیسه کاری، لیسه را کمی فم کرده روی سطح چوب هدایت کنید.



شکل ۲-۲۵- استفاده از پوبسای (ندہای)، برای صاف کردن قطعه‌ی قوس‌دار.




شکل ۲-۲۶- نموده‌ی پرداخت قطعه‌ای با مقطع نیم‌گرد.




شکل ۲-۲۷- نموده‌ی پرداخت قید شش‌ضلعی با ندہ پرداخت.

- برای رندیدن با رنده بال کبوتری، باید به جهت الیاف چوب دقت کرد. شکل ۲-۳۳ این توضیح را کامل‌تر می‌کند.



شکل ۲-۳۴- رندیدن قوس‌های داخلی و خارجی با رنده بال کبوتری.



شکل ۲-۳۵- رندیدن در جهت الیاف.

- برای رندیدن قوس‌های داخلی و خارجی توأم، مانند قوس‌های یک پایه‌ی سُم آهوبی، رنده بال کبوتری، بهترین ابزار است. به شکل ۲-۳۶ توجه کنید.




شکل ۲-۳۶- کاربرد رنده بال کبوتری، برای رندیدن قوس‌های داخلی و خارجی یک پایه‌ی سُم آهوبی.

- برای پرداخت پایه‌های صندلی، که احیاناً جهت الیاف آن به طرف نوک پایه‌های است، می‌توان مطابق شکل ۲-۳۵ رنده را به طرف خود کشید.

برای پرداخت سطوح قوس‌دار نیز می‌توان از لیسه استفاده نمود (شکل ۲-۳۰).

لیسه کاری سطوح پهن، باید به صورت یکنواخت انجام گردد.



شکل ۲-۳۰- پرداخت سطوح قوس‌دار به وسیله‌ی لیسه.

برای لیسه کردن زهوارهای ترئینی، می‌توان از لیسه‌ی فرم دار مناسب استفاده نمود (شکل ۲-۳۱).



شکل ۲-۳۱- به فرم لیسه توجه کنید.

۲-۵-۳- پرداخت کاری به وسیله‌ی رنده بال کبوتری

این رنده، برای رندیدن قوس‌های داخلی، خارجی، پشتی صندلی‌ها و جاهایی که رنده‌های معمولی کارآیی ندارد استفاده می‌شود (شکل ۲-۳۲).



شکل ۵-۳۵- با زنده بال کبوتری، می‌توان لیسه را به طرف هود هدایت کرد.

- برای زدودن و پاک کردن سطوح چوبی، می‌توان علاوه بر استفاده از لیسه، از رنده بال کبوتری نیز استفاده کرد (شکل ۲-۳۶).



شکل ۵-۳۶- با رنده بال کبوتری نیز، می‌توان سطوح چوبی را پرداخت کرد.

آزمون پایانی ۲



۱- شکل مقابل، کدام نوع رنده‌ی آهنی را نشان می‌دهد؟

الف) یک تیغ ب) پرداخت دو تیغ

ج) خشی د) رنده بلند

۲- نام و کاربرد ابزار شکل زیر کدام است؟

الف) رنده بال کبوتری؛ برای پرداخت کاری ب) رنده لیسه؛ برای لیسه کردن

ج) قرار دادن لیسه و محکم کردن آن د) خارج کردن لیسه از رنده لیسه



۳- نحوه استقرار در کنار میز کار و گرفتن صحیح رنده در دست را

به هنگام رنده کاری توضیح دهید.

۴- مراحل تیز کردن لیسه را شرح دهید.

۵- چه نکات مهمی را هنگام پرداخت کاری با رنده باید رعایت کرد؟

۶- برای لیسه کردن سطوح قوس‌دار، از کدام نوع لیسه استفاده می‌کنید؟

الف) تخت باریک ب) فرم‌دار

ج) دو لبه د) رنده لیسه

۷- برای پرداخت کردن سطوح بزرگ، چگونه از لیسه استفاده می‌کنید؟

۸- چرا چهار طرف لیسه را تیز می‌کنند؟

۹- چرا از رنده‌ی دو تیغ برای پرداخت کاری استفاده می‌کنند؟



۱۰- در شکل مقابل، چه نوع رنده‌ای به کار رفته است؟ و کاربر، مشغول چه کاری می‌باشد؟

توانایی سنباده کاری دستی قطعات چوبی

واحد کار سوم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:


- مفهوم سنباده کاری را بیان کند.
- انواع ورق سنباده را توضیح دهد.
- با وسایل مورد استفاده در سنباده کاری دستی، قطعات چوبی را سنباده کاری کند.
- اصول ایمنی ضمن کار را رعایت نماید.
- سنباده کاری دستی قطعات چوبی را انجام دهد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۵	۱۳	۲



پیش آزمون ۳

- ۱- ورق سنباده برای چه کاری است؟
- ۲- انواع ورق سنباده را نام ببرید.
- ۳- با چه وسایلی سنباده کاری می‌کنند؟
- ۴- به نظر شما، برای سنباده کاری صفحات پهن، از چه وسیله‌ی کمکی می‌توان استفاده کرد؟
- ۵ آیا می‌دانید دانه‌های ساینده‌ی ورق سنباده، از چه موادی تشکیل شده است؟




شکل ۳-۱

۱-۳- مفهوم سنباده کاری

به منظور آماده سازی زیر کار، قبل از رنگ کاری، عمل سنباده کاری انجام می شود؛ یعنی پس از پرداخت کاری به وسیله‌ی سنباده، زیری سطح کاهش یافته و با این عمل، زیر کار، برای رنگ کاری آماده می شود.

برای جداسازی بتنونه و مواد پرکننده‌ی اضافی روی سطوح کار نیز، از سنباده استفاده می نمایند.

برای سنباده کاری مطلوب، از تخته سنباده استفاده می شود (شکل ۳-۱) که بهتر است از تخته سنباده بالهای گرد (شکل ۳-۲) و یا از بالشتک چوب پنهانی یا لاستیکی باشد (شکل ۳-۳)، زیرا سنباده‌ی روی آنها به راحتی قابل تعویض بوده، و با آنها می‌توان سطوح مختلف و فرم‌دار را سنباده زد.



شکل ۳-۲

۲- ورق سنباده و انواع آن

سبناده، ورقه‌ای است ساینده، نرم و انعطاف‌پذیر که برای ساییدن سطوح ناصاف، و هموار ساختن سطوح چوبی و در مواردی خاص صفحات مصنوعی، مورد استفاده قرار گرفته و دارای انواع متفاوتی می‌باشد (شکل ۳-۴).

سبناده‌ها، که از نظر جنس یا کاغذی و یا پارچه‌ای هستند، به طور کلی دارای انواع زیر می‌باشند:

(الف) سنباده‌ی ورقه‌ای (برگی): به اندازه‌ی استاندارد 28×23 سانتی‌متر (شکل ۳-۵)؛ که اغلب کاغذی هستند.




شکل ۳-۳- انواع سنباده‌ها.




شکل ۳-۴

ج) سنباده‌های گرد: که دارای اندازه‌های متفاوتی بوده (شکل ۳-۸)، و در ۲ نوع عمده تولید می‌شوند؛ سنباده‌های گردی که توسط چسب فوری، روی دیسک (صفحه) ماشین پوست چسبانده می‌شوند (الف)، و سنباده‌های گردی که سوراخ دار بوده و توسط مهره‌ی مخصوص، روی محور ماشین پوست نصب می‌شود (ب).

توجه: به این سنباده‌ها، دیسکی یا بشقابی نیز می‌گویند.



الف



ب

شکل ۳-۸

۳-۳- مواد تشکیل‌دهنده سنباده

مواد تشکیل‌دهنده سنباده، به دو گروه طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند؛ مواد طبیعی مانند ماسه، سنگ چخماق،



شکل ۳-۵

ب) سنباده‌ی رولی: که معمولاً از نوع پارچه‌ای بوده و به صورت توب یا متری به فروش می‌رسد (شکل ۳-۶).



شکل ۳-۶

توجه: سنباده‌ی نواری، از چسباندن دو سر طول مشخصی از سنباده‌ی رولی تهیه شده و برای ماشین سنباده نواری استفاده می‌شود (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۷

جدول شماره ۳-۱۳- چسب‌های مصرفی در اوراق سنباده.

نوع مصرف	رنگ استاندارد به کار برده شده	حرف اختصاری	نام لاتین چسب	نام فارسی چسب
سنbadه کاری روی رنگ‌های براق به صورت خشک یا با مواد خنک کننده	سبز یا صورتی مایل به قرمز	K	Keramische	چسب شیشه
سنbadه کاری مرطوب	خاکستری روشن	S	Silicate	چسب سیلیسی
سنbadه کاری خشک و مرطوب	سیاه یا قهوه‌ای روشن	BK	Baukelit	چسب لاستیکی یا باکلیتی
سنbadه کاری خشک و مرطوب	سیاه یا قهوه‌ای تیره	P	Gummi	چسب صمغی


نکته: دانه‌های سنباده را با عبور دادن از شبکه‌ی موجود در سطح الک‌های مخصوص، که در هر اینچ مربع از ۱۰ تا ۶۰ سوراخ دارد، درجه‌بندی می‌کنند؛ الک شماره‌ی ۱۰ درشت‌ترین و الک شماره‌ی ۶۰ ریزترین دانه را از خود عبور می‌دهد.

۳-۴- درجه‌بندی ورقه‌های سنباده و کاربرد آن

ورقه‌های سنباده، بر مبنای ریزی و درشتی ذرات، تعداد ذرات در واحد سطح (اینچ مربع) و همچنین نوع مواد، درجه‌بندی می‌شوند. جدول ۳-۲، درجه‌بندی سنباده‌ها در دو سیستم اروپایی و انگلیسی را نشان می‌دهد.

سنگ کوارتز و سنگ لعل؛ و مواد مصنوعی مانند کلرور سیلیسیم و انواع اکسید آلومینیوم. کاربر باید بداند که هنگام سنباده کاری، باید بنا به میزان سختی و نرمی جنس کار و مواد چوبی، از سنباده‌ی مخصوص همان کار استفاده نماید.

در شکل ۳-۹، نمونه‌ی دانه‌بندی اکسید آلومینیوم (دانه‌های بلوری سفید بی‌رنگ) و در شکل ۳-۱۰ نمونه‌ی دانه‌بندی سنباده‌ی سیلیسیم کاریید (دانه‌های به رنگ سرمه‌ای) نمایش داده شده است.



شکل ۹



شکل ۱۰

با توجه به جدول ۳-۱، می‌توان انواع چسب‌های مورد مصرف برای تهیه‌ی سنباده را شناسایی کرده، هریک را با در نظر گرفتن نوع و شرایط خاص کار، مورد استفاده قرار داد.




شکل ۱۲-۱۳- با سفت کردن گیره‌ی بالا، آچ (وی فک‌ها)، به قطعه کار آسیب می‌رساند.

۶-۳- اصول سنباده کاری دستی قطعات چوبی

قبل از رنگ کاری روی چوب، باید سطح کار کاملاً پرداخت و سنباده کاری شود تا آثار ناشی از ابزارهای دستی و ماشینی از روی کار برداشته شده، زیبایی طبیعی سطوح چوبی، با استفاده از وسایل مناسب نمایان شود.

با توجه به جنس قطعه و نوع کار، باید سنباده‌ی مناسب انتخاب کرد؛ که جدول‌های ۳-۱ و ۳-۲ بهترین راهنمای هستند.

- باید ابزارها و وسایل مورد نیاز را آماده کرد تا در هنگام کار، مشکلی پیش نیاید. شکل ۳-۱۳ نمونه‌هایی از تخته‌ی سنباده‌های ساده و فرم دار را نشان می‌دهد که اغلب هنگام کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۱۳-۱۳- نمونه‌هایی از تفته سنباده.

جدول ۱۲-۱۳- درجه‌بندی سنباده‌ها.

درجه بندی نوع سیستم	فوق العاده زیر	خیلی زیر	زیر	متوسط	نرم	خیلی نرم	فوق العاده نرم	
سیستم اروپائی	۱۲-۳۰	۴۰-۸۰	۸۰-۱۲۰	۱۲۰-۱۵۰	۱۶۰-۲۰۰	۲۲۰-۳۸۰	۴۰۰-۶۰۰	
سیستم انگلیسی	F ₃	F ₂	F ₁	۱	/۰	/۱۰	/۱۰۰	/۱۰۰۰

۶-۴- اصول رعایت نکات ایمنی ضمن سنباده کاری

به هنگام سنباده کاری، رعایت نکات ایمنی زیر ضروری است:

- هنگام سنباده زدن با تخته سنباده، برای جلوگیری از صدمه وارد شدن بر دست و کار، باید از تخته سنباده‌ای که طبق اصول ساخته شده استفاده کرد.

هنگام کار، باید توجه داشت که حتماً از ماسک تنفسی استفاده شود؛ زیرا گرد سنباده، به تدریج به ریه‌ها صدمه می‌زند (شکل ۳-۱۱).



شکل ۱۱

هنگام سنباده زدن باید برای نگهدارتن قطعه کار از گیره‌ی آهنگری بدون زیرسری یا فک‌های چوبی استفاده کرد (شکل ۳-۱۲).



شکل ۳-۱۶

۳-۷- دستورالعمل کارگاه سنباده کاری

قبل از شروع کار، باید وسایل و ابزار آلات زیر آماده باشند (شکل ۳-۱۷): پیچ دستی، قطعه کار، انواع ورق سنباده، تخته سنباده، ماسک، عینک ایمنی، لباس کار و وسایل کمکی.



شکل ۳-۱۷

باید ورق سنباده‌ی مناسب را (به هر تعدادی که لازم است) انتخاب نمود؛ آنرا به طوری که دو نیم شود، به طرف داخل تا کرده و برش داد. سپس هر نیمه را باید در سه قسمت مساوی از طرف داخل تا کرد و دوباره برش داد. با این کار، هر ورق سنباده، به ۶ قسمت مساوی تقسیم شده است. شکل ۳-۱۸ این تقسیمات را نشان می‌دهد.

برای رعایت اصول بهداشتی، اگر دستگاه‌های سنباده‌زنی، به کیسه‌ی گرد سنباده مجهر هستند، باید از آن استفاده کرد. شکل ۳-۱۴ یک دستگاه سنباده لرزان کامل را در هنگام کار نشان می‌دهد.

برای سنباده کاری سطوح قوس‌دار، به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود (شکل ۳-۱۵):


(الف) مطابق شکل قوس، باید زهواری درست کرده، سنباده را روی آن قرار داد و سنباده کاری را نمود.

(ب) از نوار سنباده، برای سطوح استوانه‌ای استفاده نمود.

(ج) برای قوس‌ها، از سنباده دستی-برقی یا دیسکی مناسب، استفاده کرد.



شکل ۳-۱۴- سنباده‌زنی با یک دستگاه سنباده لرزان کامل.



شکل ۳-۱۵

برای سنباده کاری چوب و مواد مصنوعی بالبهی نیمگرد، باید از سنگ سنباده‌های انگشتی استفاده کرد (شکل ۳-۱۶).



شکل ۳-۲۰

برای برقراری تعادل در هنگام سنباده‌زنی نر قطعات، می‌توان تخته سنباده را، با دو دست گرفت (شکل ۳-۲۱).




شکل ۳-۲۱- طریقه‌ی سنباده‌کاری نر قطعات با دو دست.

برای سنباده کردن پروفیلهای چوبی، بهتر است ورق سنباده را لوله کرده و در جهت الیاف روی سطح کار کشید (شکل ۳-۲۲).



شکل ۳-۲۲



شکل ۳-۱۸

برای جلوگیری از زخمی شدن قطعه کار هنگام بسته شدن آنها به فک‌های گیره، باید روی دو فک گیره را، قطعات نازک چوبی چسباند (شکل ۳-۱۹).



شکل ۳-۱۹

برای عمل سنباده‌زنی با دست، باید از تخته سنباده استفاده نمود؛ تا هم به دست کاربر صدمه وارد نشود و هم سطح سنباده خورده، یکنواخت و کاملاً هموار شود. برای استفاده از تخته سنباده، لازم است که ورق سنباده‌ی بریده شده را روی تخته سنباده‌ای که لبه‌ای آن نیمگرد شده، چسباند.

باید توجه داشت که سنباده، همیشه در امتداد الیاف چوب حرکت کند، تا روی کار خط نیفتد (شکل ۳-۲۰).



شکل ۳-۲۵

برای سنباده کاری قطعات قوس دار، بهتر است تخته سنباده را مطابق قوس، برش داده (شکل ۳-۲۶)، و ورق سنباده را روی آن قرار داد و قوس موردنظر را سنباده کرد.

برای سنباده کردن قوس های طریف، بهتر است از سنگ سنباده ای انگشتی استفاده نمود (شکل ۳-۲۷).



شکل ۳-۲۶



شکل ۳-۲۷- سنباده کاری قوس یک پایه سم آهوی.



شکل ۳-۲۸

به منظور پرداخت نهایی تخته خرد چوب های روکش شده به وسیله ماسین سنباده غلطکی، باید دستگاه را با دو دست گرفته و آنرا در جهت الیاف، روی سطح کار حرکت داد (شکل ۳-۲۳).



شکل ۳-۲۸

برای سنباده زدن کله های چوب با دستگاه سنباده نواری، می توان مطابق شکل ۳-۲۴ عمل نمود.



شکل ۳-۲۹- دستگاه را باید به صورت ایستاده مستقر نمود و سنباده زنی کله های چوب را با دقت زیاد انجام داد.

برای سنباده زدن گوشه های تیز کار، می توان از سنباده لرزان با کف مثلثی استفاده نمود (شکل ۳-۲۵).

پس از پایان سنباده‌کاری، باید قطعات را با هوا فشرده، از گرد سنباده پاک کرد (شکل ۳-۲۸).



شکل ۳-۲۸- بادگیری قطعات سنباده خودده.

آزمون پایانی ۳

۱- مفهوم سنباده کاری را بیان کنید.

۲- انواع سنباده را نام ببرید.

۳- وسایل سنباده کاری دستی را نام ببرید.

۴- سه مورد ایمنی سنباده کاری دستی را نام ببرید.

۵- در شکل زیر چه عملی انجام می شود؟



۶- از کدام نوع تخته سنباده، برای سنباده کردن قطعات قوس دار استفاده می کنید؟

الف) استوانه‌ای ب) با مقطع نیمگرد

ج) با مقطع بیضی د) فرم دار مماس بر روی قطعه

۷- چگونگی سنباده کردن صحیح را، به ترتیب توضیح دهید.

۸- از سنباده انگشتی، برای چه نوع کاری استفاده می کنند؟

توانایی بتنه کاری و رنگ کاری

مصنوعات چوبی

واحد کار چهارم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

- مفهوم بتنه کاری و کاربرد آنرا بیان کند.
- انواع بتنه را توضیح دهد.
- ابزار و مواد بتنه کاری را نام ببرد.
- اصول تهیه‌ی بتنه را شرح دهد.
- اصول بتنه کاری قطعات چوبی را شرح دهد.
- رنگ و انواع آنرا نام ببرد.
- وسایل رنگ کاری چوب را نام ببرد.
- اصول حفاظت و ایمنی در حین رنگ کاری چوب را شرح دهد.
- اصول رنگ کاری چوب را شرح دهد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲۶	۱۸	۸

پیش آزمون ۴

۱- بتونه کاری به چه منظوری انجام می شود؟

۲- آیا وسایل و ابزار بتونه کاری را می شناسید؟ نام ببرید.

۳- برای تهیه‌ی بتونه، از مل و چه مواد دیگری استفاده می کنند؟

۴- وقتی تمام سطوح کار را یکدست بتونه می کنند، اصطلاحاً به آن چه می گویند؟

۵ رنگ روغنی با رنگ سلولزی چه فرقی دارد؟

۶ آیا رنگ‌های شفاف مخصوص چوب را می شناسید؟ نام ببرید.

۷ وسایل و ابزار رنگ کاری را نام ببرید.

۸ در شکل زیر، چه کاری در حال انجام شدن است؟



۹ روغن جلا چیست؟

۱۰- آیا می دانید به چه رنگ‌هایی پوششی می گویند؟ توضیح دهید.

ظاهری بد، باید به صورت سرتاسری بتنه شود.

۱-۴-۲- بتنه و انواع آن

بتنه‌ها از مواد مختلف و با اندازه‌ی مشخصی تهیه می‌شوند؛ که همین اختلاف، آنها را برای انجام عملیات مختلف مهیا می‌کند. بتنه‌ها بنا به مورد مصرف و مواد تشکیل دهنده، به انواع زیر تقسیم می‌شوند.

۱-۴-۲-۱- بتنه‌ی روغنی و کاربرد آن

این بتنه، که معمولاً برای سطوح صفحات و تخته‌های چوبی، و به منظور زیرسازی قطعاتی که باید رنگ روغنی بخورند به کار می‌رود، از مواد زیر تشکیل شده است (شکل ۱-۳) :



شکل ۱-۳- موارد تشکیل دهنده بتنه روغنی.

مل: که حجم و ماده‌ی اصلی بتنه است.

رنگ روغنی: که پایه‌ی رنگ بتنه را تشکیل می‌دهد.

روغن الیف: که باعث زودتر خشک شدن بتنه خواهد شد.

آب: که باعث کش نیامدن بتنه می‌شود.

سینکا: که عامل روانی بتنه روی سطح قطعه کار است.

۱-۴-۳- بتنه کاری و کاربرد آن

بتنه‌ها موادی خمیری هستند که برای پر کردن خلل و فرج، تورفتگی‌ها، ترک‌ها، زدگی‌ها و منفذها قبل از رنگ کاری، به کار می‌رود (شکل ۱-۴)؛ بنابراین با بتنه کاری، می‌توان سطحی صاف و یکنواخت به دست آورد.

بتنه از موادی مانند: مل، آب، سریش یا روغن جلا یا روغن الیف و سینکا ساخته شده، و با ابزارهای مخصوصی روی سطح کار کشیده می‌شود.

توجه: سطوحی مثل تخته خرده چوب را باید ماستیک کرد (شکل ۱-۲).

بتنه کاری به عملیاتی گفته می‌شود که قبل از رنگ کاری انجام گرفته، و فرد بتنه کار، مواد خمیری (بتنه) را با توجه به ناصافی سطوح، به وسیله‌ی کاردک روی سطح کار می‌کشد.



شکل ۱-۴- سطوح چوبی (ا) قبل از رنگ بتنه می‌گذارد.



شکل ۱-۴- سطوح تفتۀ فردۀ چوب، به دلیل فلل و فرج بسیار و شکل

۴-۲-۳- بتونه‌ی همنگی و کاربرد آن

این بتونه، از مخلوط مل، گل‌های معدنی، پودر سریش و آب به دست می‌آید. از این بتونه برای پر کردن منفذها، ترک‌ها، زدگی‌ها و... سطوحی چوبی که باید آستری خورده یا روی آنها رنگ شفاف زده شود، استفاده می‌شود. برای به دست آوردن بتونه‌ی همنگی مناسب، از گل‌های معدنی مانند گل مل یا کربنات کلسیم به رنگ سفید مایل به زرد؛ گل اخرا یا اکسید آهن به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای؛ گل اُمرا به رنگ قهوه‌ای تیره؛ گل ماشی به رنگ زرد مایل به نارنجی؛ گل لاجورد به رنگ آبی تیره (لاجوردی)؛ گل زرد گُرم به رنگ زرد سیر؛ گل سینکا که پس از دست نرم و به رنگ سفید است؛ دوده (دوده‌ی بدون چربی یا سوئدی) که سیاه است؛ و نیل پر طاووسی استفاده می‌شود. در شکل ۴-۶ جعبه‌ی پودرهای رنگی پر مصرف نشان داده شده است.



شکل ۴-۶- جعبه‌ی پودرهای رنگی (گل‌های معدنی).

۴-۳- ابزار و مواد بتونه کاری

پر کاربردترین این ابزارها، به شرح زیر است:

۴-۳-۱- کاردک

وسیله‌ای است شبیه لیسه که از فولاد فر تهیه می‌شود.

۴-۲-۲- بتونه‌ی چسبی و کاربرد آن

بتونه‌ی چسبی، از ترکیب چسب چوب، خاک اره و آب به دست می‌آید و برای چسبندگی بیشتر و روان بودن بتونه، قدری مل به آن اضافه می‌کنند. این بتونه، پس از خشک شدن، سخت می‌شود؛ بنابراین پس از بتونه کاری بلا فاصله باید بتونه‌ی اضافی آنرا تمیز کرد. مقدار خاک اره، باید به قدری باشد که حالت خمیری آن از دست نرود، و گرنه بتونه، سست می‌شود. کاربرد این بتونه، بیشتر در سطوح چوبی است که در آن حفره و کندگی ایجاد شده و باید پر شود. شکل‌های ۴-۴ و ۴-۵ خاک اره و مخلوط آن با چسب را نشان می‌دهند.



شکل ۴-۴- خاک ارهی ارک شده.



شکل ۴-۵- مخلوط کردن چسب با خاک اره.

۴-۳-۳- تخته بتو نه

تخته چوبی صاف و محکم است با ابعاد تقریبی 40×40 سانتی متر، که بتو نه روی آن ساخته می شود. مهم ترین ویژگی این تخته ها این است که نه باید پرز بدهد و نه لاشه شود. در شکل ۴-۹ استفاده از تخته بتو نه برای ساخت بتو نه نشان داده شده است.

توجه: بتو نه را پس از ساختن، می توان داخل نایلون نگهداری نمود (شکل ۴-۱۰).



شکل ۴-۹- بتو نه روی تخته بتو نه تهیه و ساخته می شود.



شکل ۴-۱۰- بتو نه را می توان داخل نایلون نگهداری نمود تا ماندگاری بیشتری داشته و فشک نشود.

۴-۳-۴- پو درهای بتو نه کاری

همانطور که پیش از این نیز گفته شد، این پودرهای عبارتند از اخرا، گل ماشی، اُمرا، دوده، لا جورد سینکا و نیل پر طاووسی. لازم به یادآوری است که این مواد، در طبیعت به صورت معدنی وجود داشته و با عملیاتی فیزیکی مثل خشک کردن، الک کردن و... تهیه و برای مصرف آماده می شوند.

کاردک ها دارای شکل و ابعاد متفاوتی هستند، که بسته به محل مورد نظر، مورد استفاده قرار می گیرند. متدائل ترین کاردک ها به شکل ذوزنقه یا مستطیل می باشند که برای آنها دسته ای چوبی یا پلاستیکی تعییه می شود. در شکل ۴-۷ نمونه هایی از کاردک هایی که برای بتو نه کاری مناسب اند، نشان داده شده است.



شکل ۴-۷- لیسه و کاردک بتو نه کاری.

۴-۳-۲- لیسه مخصوص بتو نه

قطعه ای فلزی از جنس فولاد فنر و به شکل مستطیل در اندازه های مختلف است که برای صاف کردن بتو نه روی سطوح پهن به کار می رود. استفاده از لیسه مخصوص بتو نه کاری (به جای تخته بتو نه) با کاردک، موجب مانور بیشتری در کار می شود (شکل ۴-۸).



شکل ۴-۸- کاربرد لیسه و کاردک هنگام بتو نه کاری.

به این مخلوط، باید روغن الیف اضافه کرد تا مخلوط مل، به صورت خمیری در آید؛ این مخلوط، باید تا حدی روان باشد که بتوان با آن ماستیک کاری کرد.

بسته به اندازه بتونه، باید مقدار بسیار کمی آب نیز اضافه نمود. به هر کیلو گرم مل، باید یک قاشق غذاخوری آب اضافه کرد.

متناسب با رنگی که انتخاب شده، باید رنگ روغنی اضافه کرد و کل بتونه را کاملاً ورز داد؛ به طوری که مخلوط بتونه، یکدست شود. این بتونه از ۲۴ تا ۴۸ ساعت قابل استفاده بوده و بعد از آن، خشک می شود.

۴-۴-۲- تهیه بتونه چسبی

این بتونه، از مخلوط چسب چوب، خاک اره و کمی آب ساخته می شود.

باید خاک ارهی مناسب و یکدست را انتخاب، و روی تخته بتونه جمع کرد.

خاک اره را باید با چسب چوب مخلوط کرد و با کاردک، به آن حالت خمیری داد. سپس باید کمی آب به آن اضافه کرد (شکل ۱۱-۴). چنانچه مقدار خاک اره زیاد باشد، بتونه سست می شود.

- برای چسبندگی بیشتر، باید مقداری مل نیز اضافه نمود.



شکل ۱۱-۴- ساختن بتونه چسبی (مخلوط خاک اره با پسب چوب).

۴-۴-۳- تهیه بتونه همنگی

برای ساختن بتونه همنگی، باید به ترتیب زیر عمل کرد:

۴-۳-۵- مواد روغنی

موادی هستند که به عنوان روان کننده و بعضی مواقع خشک کننده در بتونه ها به کار می روند. این مواد به شرح زیرند:

الف) روغن بزرگ: این روغن، ریشه گیاهی داشته و برای کارهای چوبی مناسب ترین روغن به شمار می آید؛ به کندی خشک می شود، به خوبی در چوب نفوذ کرده، و روزنه های چوب را پر می کند. هنگام ساخت بتونه، اگر بخواهیم این روغن زود خشک شود، باید با روغن اسکاتیف مخلوط گردد.

ب) روغن الیف: این روغن، در رنگ روغن و ساخت بتونه به کار رفته و خاصیت آن زود خشک شدنش می باشد.

ج) روغن اسکاتیف: این روغن نیز مانند روغن الیف برای خشک کردن رنگ یا بتونه به کار می رود.

۴-۳-۶- آب

ماده‌ی مرطوب کننده است که به اندازه‌ی لازم به بعضی از بتونه‌ها اضافه می شود.

۴-۴-۱- اصول تهیه بتونه

برای ساخت بتونه‌های گفته شده، باید مراحل زیر را به درستی انجام داد.

۴-۴-۲- تهیه بتونه روغنی

برای ساخت این بتونه، رنگ روغنی، روغن الیف، آب، سینکا و مل لازم است.

باید مل را به اندازه‌ی لازم انتخاب کرد و به وسیله‌ی الک، زبره‌گیری نمود.

باید به اندازه‌ی $\frac{1}{4}$ مل، سینکا اضافه کرد.



شکل ۱۳-۱۴- (نگ بتونه، باید با قسمت نمدار قطعه‌کار همنگ باشد).

۵-۴- اصول بتونه کاری قطعات چوبی

باید با دو عدد کاردک یا یک کاردک و یک لیسه‌ی بتونه، کار را شروع کرد؛ کاردک در دست راست و لیسه در دست چپ.

باید مقداری بتونه روی لیسه قرار داد، و هربار مقدار کمی از آنرا با کاردک برداشت (شکل‌های ۱۴-۱۵ و ۱۴-۱۶).



شکل ۱۴-۱۴- پکونگی کار کردن با کاردک و لیسه.

باید مل را به مقدار لازم الک کرد و روی تخته بتونه ریخت.

باید حدود $\frac{1}{5}$ حجم مل، سریش اضافه کرد، و آنها را پس از مخلوط نمودن، در یک جای تخته بتونه جمع کرد (شکل ۱۴-۱۲).



شکل ۱۴-۱۲- پودر مل و سریش را مخلوط کرده، در وسط تخته بتونه جمع کنید.

باید وسط مخلوط به دست آمده را گودال کوچکی ساخت و مقداری آب، داخل آن ریخت. سپس باید با کاردک، مخلوط حاصل را به هم زد و این کار را آنقدر انجام داد، تا شکل خمیری بتونه‌ی اولیه به دست آید.

روی سطح کار را باید با پارچه مرطوب تمیز کرد تا صفحه‌ی مورد نظر، رنگ خود را نشان دهد (شکل ۱۴-۱۳).

با توجه به رنگ قطعه کار، باید از پودرهای رنگی به میزان لازم، به دفعات و به مقدار کم به خمیر بتونه اضافه کرد و آنرا هم زد تا بتونه‌ی همنگ قطعه کار به دست آید.

برای اطمینان از بتونه‌ی همنگی، می‌توان مقداری از سطح را بتونه کرد و منتظر ماند تا خشک شود. در صورت همنگ بودن، می‌توان کل کار را بتونه کرد، در غیراینصورت، باید با پودرهای مناسب، آنرا روشن تر یا تیره تر نمود تا بتونه، کاملاً همنگ کار شود.

توجه: کاردک را باید چند بار روی کار کشیدن تا بتنه های اضافی از روی کار جمع شود. در پایان کار، باید کاردک و لیسه را با کشیدن به هم تمیز نمود (شکل ۴-۱۸).



شکل ۴-۱۸- با کشیدن لیسه و کاردک به هم، باید آنها را تمیز کرد.

۴-۴- رنگ و انواع آن

رنگ کاری روی محصولات ساخته شده‌ی چوبی، برای تکمیل کار است که ضمن برطرف کردن عیوب ظاهری کار، به آن زیبایی، جذابیت و استحکام می‌بخشد.

رنگ‌های مورد مصرف در صنایع چوب، به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

۴-۵- رنگ‌های پوششی

رنگ‌های پوششی، به گروهی از رنگ‌ها گفته می‌شود که پس از عملیات رنگ کاری، موج و نقش چوب یا روکش پیدا نباشد؛ یعنی لایه‌ی رنگ، روی سطح کار را پوشش دهد (شکل ۴-۱۹).



شکل ۴-۱۹- قطعه کاری که رنگ (وغنی) (پوششی) به آن زده شده است.



شکل ۴-۱۵- هر بار باید مقدار کمی بتنه (وی لیسه) قرار داد.
کاردک حاوی بتنه را باید به طور مایل روی سطح کار کشید، تا لایه‌ی نازکی از بتنه، روی سطح کار را بگیرد (شکل ۴-۱۶).



شکل ۴-۱۶

برای بتنه کاری قطعات چوبی، فقط باید محل مورد نظر را بتنه کشید (شکل ۴-۱۷).



شکل ۴-۱۷- فقط باید ترک‌ها، زدگی‌ها و ... را بتنه کشید.

۴-۶- رنگ‌های غیر پوششی

رنگ‌های شفاف یا غیر پوششی، دسته‌ای از رنگ‌ها هستند که پس از پایان عملیات رنگ‌کاری، نه تنها نقش و موج چوب یا روکش مشخص است بلکه بسیار زیباتر، واضح‌تر و جذاب‌تر نیز به نظر می‌رسد (شکل ۴-۲۲).



شکل ۴-۲۲- صندلی چوبی (رنگ شده با رنگ شفاف).

ماده‌ی اصلی تشكیل دهنده‌ی این گروه رنگ‌ها سلولز است؛ یعنی همان ماده‌ی تشكیل دهنده‌ی چوب، که در اثر ترکیب با اسید نیتریک به نیتروسلولز تبدیل می‌شود. رنگ‌های سلولزی به طور کلی در برابر خراشیدگی، حرارت، رطوبت و عوامل بیولوژیکی مقاوم بوده ولی قابل اشتعال هستند. این رنگ‌ها در عمق چوب نفوذ نمی‌کنند بلکه به صورت یک ورقه‌ی سخت، روی سطح کار را می‌پوشانند. از مهم‌ترین محاسن این رنگ‌ها قابل انعطاف بودن آنهاست؛ یعنی در صورت کار کردن چوب، ترک بر نمی‌دارد.

حال این رنگ‌ها، تینر فوری است؛ که در همین زمینه، می‌توان به گروه رنگ‌های تینری نیز اشاره نمود؛ رنگ‌هایی

رنگ روغنی، یکی از رنگ‌های پوششی است؛ که در ملزومات و محصولات چوبی (شکل ۴-۲۰) و نقاشی ساختمان مورد مصرف زیادی دارد. این گروه رنگ را با تینر روغنی ریقق می‌کنند و پس از پایان رنگ‌کاری، برای تمیز کردن دست‌ها یا قلم مو نیز از تینر روغنی استفاده می‌شود. رنگ‌های روغنی سفید و الوان، با درصد غلظت متفاوت در بازار عرضه می‌شود.



شکل ۴-۲۳- تفتیوابی با رنگ پوششی.

رنگ‌های پوششی - روغنی دو نوعند؛ یا براق هستند یا مات. رنگ روغنی براق، رنگی است که پس از خشک شدن روی سطح کار، نور را منعکس می‌کند، ولی نوع مات آن، اینگونه نیست. شکل ۴-۲۱ قطعه کاری را نشان می‌دهد که با رنگ روشن براق، رنگ‌کاری شده است.



شکل ۴-۲۱- رنگ (وغنی براق).

در گروه رنگ های شفاف، می توان دو گروه رنگی دیگر را نیز جای داد؛ رنگ های لاک و الکل، و آستری ها.

● رنگ های لاک و الکل: لاک و الکل، از جمله رنگ های سنتی است که با توجه به تهیه و ساخت انواع رنگ های جدید، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

لاک، منشاء طبیعی داشته و به صورت مایعی زرد رنگ به فروش می رسد؛ این مایع رنگی، بسیار غلیظ است و باید به کمک حلالی مثل الکل رقیق گردد (شکل ۴-۲۵).

یادآوری: برای تهیه رنگ لاک و الکل، باید از موم نیز استفاده کرد، زیرا لاک و الکل بدون موم، تا حد زیادی خشک و شکننده بوده و پس از رنگ کاری، ترک می خورد.



شکل ۴-۲۵- لاک و الکل، و قطعه‌ای که با همین رنگ، رنگ آمیزی شده است.

● آستری های رنگ: آستری ها مواد جامدی هستند که در شکل و اندازه های مختلف، در حلال های مربوط، به حالت معلق تهیه می شوند و برای آماده سازی سطح زیر رنگ، برای پوشش نهایی به کار می روند. آستری ها را به ترتیب زیر، دسته بندی می کنند:

که بیشترین مصرف را در صنایع چوب دارند.

رنگ های تینری (فوری) را می توان به دو گروه عمدۀ تقسیم کرد؛ رنگ های پوششی، که مانند رنگ پوششی است با این تفاوت که حلال آن تینر فوری است (شکل ۴-۲۳)؛ و رنگ های شفاف (شکل ۴-۲۴)، که به سیلر، کیلر و پلی استر تقسیم می شوند.


توجه: رنگ پلی استر نیز، به دو نوع نیم پلی استر و تمام پلی استر تقسیم می شود.



شکل ۴-۲۴- رنگ کاری با پیستوله (رنگ پوششی).



شکل ۴-۲۴- رنگ کاری با پیستوله (رنگ شفاف).



شکل ۷-۲۷- قاب با رنگ طلایی (الکلی).

آستری نفتی: آستری های نفتی، با حلال هایی مانند ترباتین به کار می روند؛ به این آستری ها، آستری های مومی نیز می گویند زیرا موم را داخل حلال کرده و رنگدانه به آن اضافه می کنند. عیب اصلی این آستری ها نداشتن شفافیت است زیرا مواد نفتی، در چوب نفوذ کرده و از براق بودن آن می کاهد.

۴-۷- وسایل رنگ کاری چوب

رنگ ها را با توجه به ساختمان تشکیل دهنده و خاصیتی که دارند، به روش های گونا گون دستی، دستی - برقی و ماشینی روی سطح کار می زنند.

۴-۷-۱- پارچه یا کهنه دست

از پارچه های نخی بدون پرز، سفید رنگ و عاری از هر گونه چربی و کثیفی تشکیل می شود، که برای رنگ کاری معمولی و زیر کار مثل آستری ها، سیلرها و ... مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، پارچه های آغشته به رنگ، توسط دست روی سطح کار کشیده می شود (شکل ۴-۲۸).



شکل ۴-۲۸- رنگ های زیر کار با کهنه دست زده می شود.



آستری آبی: معمولاً از آستری های طبیعی بوده که در آب حل می شود. تعدادی از این آستری ها مثل آستری جوهر گرد و ممکن است به صورت آماده عرضه شود؛ و البته گروهی را نیز رنگ کار تهیه می کند. در شکل ۴-۲۶ یک سطح آستری خود را به رنگ های جدید داده است.



شکل ۴-۲۶- سطح آستری فورده.



شکل ۴-۲۸- رنگ های زیر کار با کهنه دست زده می شود.



شکل ۱۴-۲۱- قلم موی مغاری.

ج) **قلم موی گرد:** دسته موی این قلم‌ها دارای مقطع دایره بوده و تقریباً از ابتدا تا انتهای دارای یک اندازه است (۱۴-۳۲). از این قلم‌موها برای رنگ کردن سطوح باریک و سوراخ‌ها استفاده می‌شود.



شکل ۱۴-۲۱-۲- قلم موی گرد.

۴-۷-۳- پیستوله‌ی رنگ پاشی دستی

پیستوله، از جمله وسایلی است که برای رنگ کاری صاف و یکنواخت سطوح چوبی یا فلزی به کار رفته، و عمدتاً دارای دو نوع برقی و بادی هستند.

الف) پیستوله‌ی برقی: به کمک انرژی الکتریکی کار می‌کند و طبق شکل ۱۴-۳۳ دارای قسمت‌های اصلی و کاربردی مانند، مخزن رنگ، دهانه‌ی رنگ پاش، دسته و پیچ تنظیم هوا می‌باشد. از این پیستوله، برای رنگ کاری سطوح کوچک و کم حجم چوبی یا فلزی استفاده می‌کنند.



شکل ۱۴-۲۱-۳- پیستوله‌ی برقی.


۴-۷-۴- قلم مو و انواع آن

ساده‌ترین وسیله‌ای است که برای رنگ کاری سطوح چوبی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. قلم موها در اندازه‌ها و شکل‌های مختلف ساخته و عرضه می‌شوند و اندازه‌ی آنها بر حسب اینچ و با نمره‌های ۱ تا ۴ شناسایی می‌شود. شکل ظاهری قلم موها نیز، با توجه به نوع کاری که انجام می‌دهند متفاوت است (شکل ۱۴-۲۹).



شکل ۱۴-۲۹- انواع قلم مو.

الف) قلم موی معمولی: از یک دسته مو تشکیل شده، که از انتهای داخل یک دسته‌ی چوبی یا پلاستیکی محکم شده است. دسته موی به کار رفته در این قلم‌ها به شکل مستطیل یا گرد، داخل دسته فشرده و محکم شده است (شکل ۱۴-۳۰).



شکل ۱۴-۲۱-۴- قلم موی معمولی (ساده).

ب) قلم موی مغاری: مقطع دسته موی به کار رفته در این قلم‌ها متفاوت است؛ یعنی بیشترین حجم مو در انتهای و داخل دسته و کمترین حجم مو در نوک قلم است (شکل ۱۴-۳۱). از این قلم‌ها برای رنگ کردن شیارها و قسمت‌های باریک استفاده می‌شود.

۴-۴-اصول حفاظت و ایمنی در حین رنگ کاری چوب

برای رنگ کاری، رعایت نکات ایمنی و حفاظتی زیر، ضروری است:

- باید از وسائل حفاظت و ایمنی فردی استفاده نمود (شکل ۴-۳۷).



شکل ۴-۳۷- هنگام رنگ کاری، از ماسک و وسائل حفاظت ایمنی فردی لازه استفاده کنید.


- رنگ ها و مواد شیمیایی را، باید در محل های مناسب و به دور از رطوبت، درجه حرارت و شعله‌ی آتش ذخیره و انبار کرد.

- از روشن کردن کبریت و انداختن ته سیگار در محل رنگ کاری، خودداری شود (شکل ۴-۳۸).



شکل ۴-۳۸- از ایجاد مرقه در فضای اتاق رنگ خودداری شود.

ب) پیستوه بادی: رنگ را به کمک نیروی باد (هوای فشرده) به سطح کار می‌پاشد. از این پیستوله‌ها که دو نوع آنها در شکل ۴-۳۴ و ۴-۳۵ نشان داده شده، برای رنگ کاری سطوح پهن، عریض و بلند استفاده می‌شود. هوای فشرده از طریق کمپرسور باد به وسیله‌ی شیلنگ، به پیستوله منتقل می‌گردد. برای تنظیم فشار هوای ورودی به پیستوله، از وسیله‌ای به نام فشارشکن استفاده می‌شود. شکل ۴-۳۶ یک دستگاه کمپرسور را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۳۴- پیستوله با مجم کم.



شکل ۴-۳۵- پیستوله با مجم زیاد.



شکل ۴-۳۶- کمپرسور چرخ دار.

۱-۹-۴- رنگ کاری با قلم مو

برای انجام عملیات رنگ کاری با قلم مو، باید به شرح زیر عمل کرد:

رنگ کاری را باید در محلی آغاز کرد که به دور از گردو غبار باشد.

باید قلم موی مناسب انتخاب کرد. اگر قلم مو قبل از استفاده شده است باید قبل از نفت یا تینر شسته شده و کاملاً درات رنگ (چه پوششی و چه غیر پوششی) از لابالی موها خارج شده باشد (شکل ۴-۴۱).



شکل ۱۴-۴- قلم موها را پس از تمیز شدن، داخل قوطی هاوی نفت یا تینر قرار دهید.

برای شروع کار، و پس از آماده شدن رنگ، باید قلم مو را تا انتهای مو داخل قوطی رنگ کرد، و با کشیدن آن به لبه قوطی، رنگ اضافی را گرفت (شکل ۴-۴۲).



شکل ۱۴-۴-۲- قلم موی آغشته به رنگ را باید به لبی قوطی کشید و رنگ اضافی را از آن گرفت.

- باید از سیستم تهویه مناسب در کارگاه رنگ کاری استفاده نمود.


- باقیمانده‌ی مواد شیمیایی را باید روی کف کارگاه ریخت.

- باید در قوطی‌های رنگ و تینرهای را پس از استفاده، کاملاً محکم بست.

- در صورت امکان، بهتر است از آبشار رنگ استفاده شود.

- نباید اجسام داغ را روی کارهای رنگ شده قرار داد (شکل ۴-۳۹).

- در صورت لزوم، هنگام قراردادن قطعات رنگ شده روی هم، حتماً بین هر یک از کارها، باید مقوا یا قطعات پلاستیکی قرار داد (شکل ۴-۴۰).



شکل ۱۴-۳- امسام داغ را روی قطعات رنگ شده قرار ندهید.



شکل ۱۴-۴- بین قطعات رنگ شده، مقوا یا پلاستیک قرار دهید.

۴-۹- اصول رنگ کاری چوب

همانگونه که گفته شد، رنگ کاری با قلم مو و پیستوله، متداول ترین روش‌ها است.


- باید در مخزن رنگ پیستوله را باز کرده، صافی (جوراب نازک) را روی دهانه‌ی آن قرار داد، و رنگ مورد نظر را داخل مخزن ریخت (شکل ۴-۴۵).

- باید ماشه‌ی پیستوله را چند بار فشار داد تا رنگ از پستانک خارج شود.

فاصله‌ی پستانک تا سطح قطعه کار آزمایشی را، باید حدود ۱۵ تا ۲۵ سانتی‌متر نگهداشت و سپس رنگ را پاشید (شکل ۴-۴۶).



شکل ۴-۴۵- رنگ را از صافی عبور داده و ماشه‌ی پیستوله را چند بار فشار دهید.



شکل ۴-۴۶- فاصله‌ی مناسب حدود ۱۵ تا ۲۵ سانتی‌متر است.

- با توجه به سطح رنگ شده‌ی آزمایشی، باید پیچ هوا را تنظیم کرد؛ به طوری که سطح رنگ مورد نظر به دست آید.

توجه ۱: برای رنگ کاری سطوح پهن، باید پیچ هوا را

توجه: گرفتن رنگ اضافی از قلم مو، به خاطر این است که در هنگام رنگ کاری، رنگ روی قطعه، شُره نکند.

- قلم مو را باید در جهت الیاف چوب حرکت داد تا قطعه کار، کاملاً یکنواخت رنگ شود (شکل ۴-۴۳).



شکل ۴-۴۳- قلم مو را در جهت الیاف چوب بگشید.

در صورت پُر نشدن قسمت‌هایی از قطعه، باید قلم مو را عمود بر الیاف چوب کشید (شکل ۴-۴۴).




شکل ۴-۴۴- لبی تیغه‌ی قلم مو را، در جهت فلافل الیاف و با زاویه‌ی ۹۰ درجه بگشید.


در صورت ایجاد یک پوشش مناسب، باید صبر کرد تا رنگ خشک شود.

۴-۹-۲- رنگ کاری با پیستوله

برای رنگ کاری با پیستوله، باید به شرح زیر عمل نمود:



شکل ۱۴۸- پوشش ۵۰ درصد زنگ، در هر (فت) ۰ برگشت.




شکل ۱۴۹- پیستوله نسبت به سطح کار کاملاً عمود قرار گیرد.

باز کرد تا سطح زنگ بیشتر شود؛ و بر عکس، برای سطح کوچک، باید پیچ هوا را کم باز کرد.

توجه ۲: فشار هوای لازم برای پودر شدن زنگ، به جنس و غلظت زنگ بستگی دارد؛ اگر فشار هوا کم باشد، سطح زنگ چروک بر می‌دارد؛ و اگر فشار هوا زیاد باشد، سطح زنگ شده دانه دانه خواهد شد. بنابراین فشار هوا و خروجی زنگ باید با هم متناسب باشد.

پس از تنظیم فاصله و فشار باد، باید به زنگ کاری قطعه کار اقدام نمود. برای این کار، باید پس از فشار دادن ماشه، پیستوله را از چپ به راست، و از راست به چپ هدایت نمود. در شروع حرکت نیز، باید دست را از روی ماشه برداشت و دوباره فشار داد تا هم از پاشیدن زنگ اضافه جلوگیری شود، و هم حرکت دست به خوبی کنترل گردد (شکل ۱۴۷). در هر حرکت رفت و برگشت، باید ۵۰ درصد سطح زنگ شده‌ی قبلی را دوباره زنگ کرد (شکل ۱۴۸).

توجه: پیستوله را نسبت به کار باید کاملاً عمود نگهداشت (شکل ۱۴۹).



شکل ۱۴۷- حرکت پیستوله به چپ و راست.

آزمون پایانی ۴

- ۱- مفهوم بتنه و بتنه کاری را تعریف کنید.
- ۲- مواد تشکیل دهنده‌ی بتنه‌ی چسبی را نام ببرید.
- ۳- بتنه‌ی روغنی را شرح دهید.
- ۴- بتنه‌ی همرنگی را شرح دهید.
- ۵- وسائل رنگ کاری را نام ببرید.
- ۶- پودرهای رنگی را نام ببرید.
- ۷- مهم‌ترین وسیله‌ی حفاظت فردی در هنگام رنگ کاری را نام ببرید.
- ۸- تفاوت رنگ‌های پوششی و رنگ‌های شفاف را بنویسید.
- ۹- تنظیم هوای خروجی از کمپرسور با چه وسیله‌ای انجام می‌شود؟
- ۱۰- رقیق بودن رنگ پس از رنگ کاری قطعات، چه عیبی را به وجود می‌آورد؟
- ۱۱- با چه وسیله‌ای رنگ را به صورت پودر روی سطح کار می‌پاشند؟

توانایی روکش کاری صفحات مصنوعی

واحد کار پنجم

فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

- مفهوم روکش کاری و کاربرد آنرا توضیح دهد.
- صفحات مصنوعی و کاربرد آنها را بیان کند.
- استاندارد اندازه‌ی صفحات مصنوعی را توضیح دهد.
- روکش و انواع آنرا بیان کند.
- استاندارد اندازه‌ی روکش‌ها را توضیح دهد.
- روکش‌های مصنوعی و کاربرد آنها را توضیح دهد.
- کاربرد درز کردن و جور کردن روکش‌ها را بیان کند.
- موارد اینمی‌ضمن روکش کاری را رعایت کند.
- روکش کاری صفحات مصنوعی را انجام دهد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۶	۴	۲





پیش آزمون ۵

- ۱- آیا می دانید روکش چیست؟

۲- آیا می دانید فرق بین تخته فیبر و تخته سه لایی در چیست؟

۳- آیا می دانید روکش مصنوعی چیست؟

۴- آیا می دانید از خرده چوب و چسب، چه نوع تخته‌ای تهیه می کنند؟

۵- آیا می دانید اختلاف بین F.M.D و تخته خرده چوب چیست؟

۶- آیا می دانید چه عاملی باعث پوسیدگی روکش‌های طبیعی می شود؟

۷- آیا می دانید چوب خلال دندان و کبریت، به دست آمده از کدام گز.

الف) روکش مصنوعی

ب) روکش طبیعی

ج) تخته فیبر

د) تخته خرده چوب

۸- آیا می دانید که در شکل زیر، چه جزئی نشان داده شده است؟





شکل ۵-۱. کاربرد صفحات مصنوعی و روکش در یک اتاق کار.



شکل ۵-۲. استفاده از روکش ضفیع در فلال دندان، چوب بستنی و کبریت.

۵-۲ - صفحات مصنوعی و کاربرد آنها

صفحات مصنوعی، برای ساخت انواع مصنوعات چوبی مورد کاربرد در فضاهای مسکونی، اداری، سالن‌های سینما و تئاتر، سالن‌های اجتماعات، نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌ها، کانکس و کاروان‌ها، خانه‌های چوبی و... به کار می‌رود. شکل‌های ۵-۳ تا ۵-۱۰ انواع مصنوعات را در محیط‌های مختلف نشان می‌دهد.



شکل ۵-۳. سالن کنفرانس با سقف کاذب و دیوارهای چوبی؛ ساخته شده از صفحات مصنوعی.

۱-۵- روکش کاری و کاربرد آن

همه‌ی چوب‌شناسان می‌دانند که ویژگی‌های ظاهری، فیزیکی و مکانیکی چوب‌ها یکسان نبوده و با هم تفاوت دارند؛ بنابراین برای پوشش صفحات مصنوعی، از روکش‌ها به خاطر داشتن رنگ، نقش، بافت ظاهری و راستای الیاف استفاده می‌کنند. هدف اصلی صنایع روکش‌سازی، صرفه‌جویی در مصرف چوب با استفاده‌ی بهینه از رنگ و نقش چوب است؛ از جمله برای پوشش سطوح صفحات مصنوعی (تخته خردہ چوب، تخته چند لایه، M.D.F و...) که موجب زیبایی و دوام این صفحات می‌شود. ساخت روکش‌های ضخیم نیز در صنایعی مانند کبریت‌سازی، خلال دندان، چوب بستنی‌سازی، پوشال‌سازی، معرق کاری و... کاربرد دارد. در شکل‌های ۵-۱ تا ۵-۴ کاربردهای مختلف روکش در مصنوعات چوبی نشان داده شده است.



شکل ۵-۴. وسایل چوبی در یک اتاق خواب.



شکل ۵-۵. استفاده از فرآورده‌های چوبی در یک آشپزخانه.



شکل ۵-۹- کابینت آشپزخانه با میز نهارخوری؛ از صفحات مصنوعی روکش شده.



شکل ۵-۱۰- نمونه‌ی میز کامپیوتر ساخته شده از صفحات مصنوعی با روکش‌های مصنوعی.



شکل ۵-۱۰- فانه‌ی چوبی با سقف کاذب و دیوار و گف؛ از صفحات مصنوعی.



شکل ۵-۱۱- کتابخانه، ساخته شده از صفحات مصنوعی با روکش طبیعی.

۵-۳- استاندارد اندازه‌ی صفحات مصنوعی

صفحات مصنوعی، در اندازه‌های مختلفی که در ادامه آمده، تهیه و به بازار عرضه می‌شود.

۵-۴- استاندارد اندازه‌ی تخته خرد چوب

تخته خرد چوب، باید دارای ضخامتی یکنواخت، لبه‌هایی مستقیم و گوشه‌هایی گونیابی بوده، و بر حسب مورد مصرف،



شکل ۵-۸- میز و صندلی فmekاری شده و فریده؛ از جنس صفحات مصنوعی.

جدول ۵-۳ ابعاد استاندارد تفته فیبر.

ضخامت mm	طول mm	عرض mm
۲۵، ۲۰، ۱۸، ۱۶، ۱۴، ۱۲، ۱۰، ۸، ۶، ۴	۴۰۰، ۳۸۰، ۳۵۰، ۲۷۵، ۲۵۰، ۲۲۵، ۲۰۰	۹۱ و ۳۰۰ و ۲۰۰
		۱۸۰، ۱۷۰، ۱۶۵، ۱۵۰، ۱۲۵، ۱۲، ۱۱۰، ۹۱ و ۲۰۰

۵-۴- روکش استاندارد و انواع آن

روکش‌ها به دو صورت طبیعی و مصنوعی تهیه می‌شوند؛ که هریک، بنا به خصوصیاتی که دارند، در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱- روکش‌های طبیعی

روکش‌های طبیعی را از چوب درختان سپیدار، گردو، سنجد، کیکم، راش، توسکا، بلوط، افرای چشم بلبلی، ملچ، چوب درختان مرکبات و...، و نوع وارداتی آنها را از پالیساندر، ماهاگونی، آکاژو، تیک (ساج)، لیمبا، نراد و... که دارای زیبایی الیاف، نقش و نگار و موج‌های چشم‌نواز با رنگ‌های متنوع می‌باشند، با ضخامت کمتر از ۱ میلی‌متر تهیه می‌کنند.

روکش‌ها با توجه به نوع استفاده‌ای که دارند، در عرض و طول و ضخامت متفاوت تولید و عرضه می‌شوند؛ و هر کارخانه‌ی تولیدکننده‌ای، ابعاد مخصوص به خود را دارد. درجه‌بندی روکش‌ها با توجه به عواملی مانند گره، ترک، باختگی، جهت الیاف و اندازه‌ی طول (به متر) استاندارد می‌شوند. جدول شماره ۴-۵ نحوه‌ی درجه‌بندی روکش‌ها را نشان می‌دهد.

با طول و عرض متغیر تهیه و عرضه شود. در جدول ۱-۵، اندازه‌های استاندارد تخته خرده چوب ثبت شده است.

جدول ۱-۵- ابعاد استاندارد تفته فردۀ چوب.

طول×عرض (cm)	ضخامت (mm)
۲۰۰×۲۵۷، ۱۸۳×۳۶۶، ۱۸۳×۴۱۰، ۱۸۳×۲۷۵، ۱۸۳×۲۴۴، ۱۸۳×۲۲۰ و ۱۸۳×۲۲۰	۲۲، ۲۰، ۱۸، ۱۶، ۱۲، ۱۰، ۸، ۶، ۴ و ۵۰، ۴۰، ۳۲، ۲۵ و به ندرت ۶۰ و ۷۰

۵-۳-۲- استاندارد اندازه‌ی تخته چند لایه

تخته چندلایه را بر حسب مورد مصرف، معمولاً به صورت لایه‌هایی با تعداد فرد (۳، ۵، ۷ و ۹) تهیه و عرضه می‌نمایند. ابعاد استاندارد تخته چند لایه در جدول ۲-۵، مشخص شده است.

جدول ۵-۲- ابعاد استاندارد تفته چند لایه.

طول cm	عرض cm	ضخامت mm
۲۲۰ سانتی‌متر	۱۴۰، ۱۲۰، ۱۰۰، ۹۵، ۹۰، ۸۵، ۸۰، ۷۵	۱۸ تا ۳
	۱۶۰، ۱۵۰ و ۱۷۰	

۵-۳-۳- استاندارد تخته فیبرها

تخته فیبرها باید کاملاً چهارگوش، گونیابی و دارای ابعاد استاندارد باشد. در جدول ۳-۵، اندازه‌های استاندارد تخته فیبر ارایه شده است.



شکل ۵.۱۱

نکته: روکش‌ها در دو نوع روکش زیرکار و روکش روی کار تولید و مصرف می‌شوند.

الف) روکش زیر کار و کاربرد آن: روکش‌هایی که دارای پستی و بلندی‌های فراوان، طول کم و ترک‌های زیاد بوده، ویا موج و نقش خوبی ندارند و به طور کلی برای روی کار مناسب نیستند، در زیر کار مصرف شده و جزو روکش‌های درجه ۳ و ۴ محسوب می‌شوند (شکل ۵-۱۲).

ب) روکش روی کار و کاربرد آن: روکش‌هایی که دارای نقش و نگارهایی زیبا، خوش‌رنگ، سالم و با طول زیاد هستند، جزو روکش‌های درجه ۱ و ۲ محسوب شده و برای روی کار مورد استفاده قرار می‌گیرند.



شکل ۵.۱۲

جدول ۵۴ درجه‌بندی (روکش‌ها).

درجات			درجه‌بندی روکش طبيعي
			عوامل
۳	۲	۱	گره
گره‌دار	گره‌های کوچک	حتی‌الامکان بدون گره	ترک
ترک‌دار قابل استفاده	ترک‌های ریز	معمولًاً بدون ترک	باختگی و پوسیدگی (تغییر رنگ)
ساده و معمولی	ساده و موجدار	موجدار با نقش زیبا	جهت الیاف
۰/۵ تا ۰/۱	۰/۷ تا ۱/۲	۱ تا ۲	اندازه‌ی طول به متر

توجه ۱: روکش‌های طبيعی را، بر حسب ضخامت نیز عرضه می‌کنند (جدول ۵-۵).

جدول ۵۵ استاندارد (روکش‌ها)، بر مسرب ضخامت.

از ۰/۹ میلی‌متر تا ۰/۲۵ میلی‌متر	ضخامت روکش‌های طبيعی
ضخامت روکش‌ها در سایر کشورها ۰/۶ و ۱/۳ و ۲/۵ و ۳/۶ و ۴/۶	ضخامت روکش‌ها در سایر کشورها
۰/۴ میلی‌متر	در صنعت هواپیماسازی

توجه ۲: روکش‌های درجه ۳ را در جعبه‌های مخصوص، بسته‌بندی، عرضه و به فروش می‌رسانند (شکل ۵-۱۱).

حرارت و رطوبت، از خود مقاومت نشان می‌دهند.

نکته: همین تنوع بسیار زیاد است که سبب شده، در کارهای ساختمانی، دکوراسیون، مبلمان و خانه‌های چوبی، از صفحاتی با روکش مصنوعی استفاده شود.



شکل ۵-۱۵

یادآوری: روکش‌های مصنوعی، به صورت رول بسته‌بندی می‌شوند (شکل ۵-۱۶).



شکل ۵-۱۶

الف) روکش ملامینه: روکش‌های مصنوعی مختلفی در صنعت چوب و فرآورده‌های چوبی کاربرد دارند که برای پوشاندن سطوح اوراق فشرده چوبی (تحته فیبر، تخته خرد چوب، تخته لایه، MDF و HDF و غیره) به کار می‌روند.

۴-۵-۲- روکش‌های مصنوعی

روکش‌های مصنوعی، ورقه‌های نازک کاغذی یا پلاستیکی هستند که برای پوشش فرآورده‌های چوبی مانند تخته خرد چوب، تخته چند لایی، تخته فیبر و مانند آنها به کار می‌روند.

شکل‌های ۵-۱۳ و ۵-۱۴ نمونه مبلمان‌های ساخته شده از صفحات مصنوعی با روکش‌های مصنوعی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۱۳- میز کامپیوتو؛ ساخته شده از فرآورده‌های چوبی با روکش مصنوعی.



شکل ۵-۱۴- میز تلویزیون؛ ساخته شده از صفحات مصنوعی با روکش مصنوعی.

روکش‌های مصنوعی، از نظر رنگ، جنس، نوع نقش (نقش موج چوب، موزاییکی، ساده و رنگی) و ضخامت نیز متفاوت است (شکل ۵-۱۵)؛ ضمن اینکه با توجه به کیفیت، خواص و نوع چسبی که برای چسباندن شان مورد استفاده قرار می‌گیرد، با یکدیگر تفاوت داشته و در برابر خراشیدگی،



شکل ۵-۱۹ استفاده از روکش ملامینه و لب چسبان چوبی قوس دار، برای کابینت آشپزخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۵-۲۰- صفحه‌های مصنوعی با نوعی روکش مصنوعی از جنس ملامینه، همراه با لب چسبان چوبی قوس دار.

(ب) روکش‌های پی.وی.سی: روکش PVC، به دلیل مقاومت بالا در برابر آسیب‌های فیزیکی، رطوبت و همچنین نیاز به نظافت کمتر، برای استفاده در محلهای مانند آشپزخانه و حمام، بسیار مناسب است؛ از سوی دیگر، با ساخت روکش‌های PVC یا به عبارتی ترمومیلانستیک با سطح مات، طراحی اتاق‌های خواب و نشیمن بسیار راحت‌تر شده است. این روکش‌ها به دلیل جلوه‌ی کاملاً طبیعی خود، جایگزین مناسبی برای روکش‌های طبیعی و چوب ماسیو شده است، به خصوص که از نظر خواص و قیمت نیز، بسیار مرغوب و مقرنون به صرفه هستند (شکل ۵-۲۱).

روکش‌های ملامینه‌ی استاندارد، ورقه‌ای مت Shank از یک لایه کاغذ دکوری ساده یا طرح دار با رنگ و پرداخت‌های متنوع می‌باشند که با رزین ملامین فرمالدئید آغشته شده و سپس تا درصد رطوبت مشخصی خشک می‌شوند؛ در حدود ۵۰ درصد ضخامت این روکش‌ها را رزین تشکیل می‌دهد.

یادآوری: این نوع روکش‌ها به صورت ورقه‌ای بسته‌بندی می‌شوند (شکل ۵-۱۷).



شکل ۵-۱۷- انواع روکش‌های ملامینه

شکل‌های ۵-۱۸ تا ۵-۲۰ کاربرد صفحات مصنوعی با روکش ملامینه را نشان می‌دهد، که با لب چسبان‌های چوبی متفاوت، برای کارهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۵-۱۸- صفحه‌ای با روکش ملامینه و لب چسبان چوبی (ساده)، که برای صفحات میز نهارخواری و کابینت آشپزخانه استفاده می‌شود.



شکل ۵-۱۴- انواع نوارهای پی وی سی.



۵-۵- اصول درز کردن و جور کردن روکش‌ها

جور کردن روکش، یعنی کنار هم قرار دادن روکش‌های طبیعی، به منظور ایجاد عرض بیشتر روکش، به طوری که روکش‌ها در کنار هم، نقشی قرینه بسازند؛ و درز کردن روکش، یعنی کنار هم قرار دادن روکش‌ها، به طوری که کاملاً به هم چسبیده و در اصطلاح درز کردن، نوری از بین روکش‌ها عبور نکند.

در کارگاه‌های کوچک، درز کردن روکش‌ها، به صورت دستی انجام می‌گیرد، ولی در کارخانجات، از ماشین درز گن استفاده می‌کنند (شکل ۵-۲۵).



شکل ۵-۱۵- یک دستگاه درز گن روکش.

الف) انتخاب روکش: انتخاب روکش، باید با کمترین دور ریز و حداقل زمان برای درز کردن صورت پذیرد؛ و روکش‌ها باید از یک گونه‌ی چوبی و دارای ضخامت یکسان بوده و گره و ترک و یا معایب باختگی و پوسیدگی نداشته باشند.



شکل ۵-۱۶- روکش PVC

روکش‌های مخصوص پرس‌های وکیوم، دلایل برتری یک روکش نسبت به روکش‌های دیگر است که به عوامل مختلفی مانند ساختار روکش، تنوع کاربرد، جلوه‌ی طبیعی، دوام و مقاومت بالای آن بستگی دارد.

انواع روکش‌های PVC استاندارد، مات و ضد خش برای پوشش انواع سطوح صاف و ابزار خورده و نیز پروفیل‌ها در دسترس می‌باشد (شکل ۵-۲۲).



شکل ۵-۲۲- روکش PVC ضدخش

ج) نوارهای لبه چسبان پی.وی.سی: این نوارها از قابلیت انعطاف بسیار بالا (تا ۹۰ درجه و بدون تغییر رنگ) برخوردار بوده (شکل ۵-۲۳)، و در ضخامت‌های مختلف، و با تنوع رنگ و نقش فراوان عرضه می‌شود (شکل ۵-۲۴).



شکل ۵-۱۸- نوار پی وی سی، انعطاف بسیار بالای دارد.

۶-۵- اصول رعایت موارد ایمنی ضمن روکش کاری

قبل از برش روکش‌ها، روی میز کار، و زیر روکش، صفحه‌ای قرار دهید تا در موقع برش کاری، روکش‌ها خرد نشوند (شکل ۵-۲۸).



شکل ۵-۲۸- میز کار روکش بُری

- هنگام برش کاری روکش‌ها، دقت شود که کاتر یا تیغ موکت بُری، به دست صدمه نزند (شکل ۵-۲۹).



شکل ۵-۲۹- برش روکش با کاتر

- روکش‌ها را طوری باید جابجا کرد که ترک نخورده و نشکنند (شکل ۵-۳۰).




شکل ۵-۳۰- ممل صمیع روکش‌ها.


ب) جور کردن روکش‌ها: جور کردن روکش‌ها به نقش و نگار و قرینه‌سازی الیاف آنها بستگی دارد (شکل ۵-۲۶). روکش‌ها، اغلب از نوع کاردي (اسلايسير) است؛ که از يك گرده بینه تهيه شده و به ترتيب روی هم قرار گرفته‌اند، بنابراین هنگام جور کردن نيز، باید به ترتيب کثار هم قرار داده و درز شوند. شکل‌های ۵-۲۷ انواع جور کردن روکش‌ها را نشان می‌دهد.




شکل ۵-۲۶- جور کردن روکش‌ها




الف) قرینه‌سازی الیاف روکش.



ب) قرینه‌ی چهار قسمتی الیاف متقارن.



ج) قرینه‌ی چهار قسمتی الیاف متقارن (جناغی).



د) قرینه‌ی هشت قسمتی شعاعی (ممدوی).

شکل ۵-۲۷



شکل ۱۳۱-۵- مرافق چسباندن روکش، با چسب کاغذی مخصوص روکش.

باید صفحه‌ی مورد نظر را چسب زد و به سیله‌ی کاردک مخصوص (شانه‌های چسبزنی) چسب را روی سطح آن، به صورت یکنواخت پخش کرد (شکل ۱۳۲-۵).



شکل ۱۳۲-۵- نمودی پخش کردن چسب به سیله‌ی کاردک.

پس از چسب زدن صفحه، باید روکش رو و زیر را روی طرفین صفحه با سوزن منگنه ثابت کرد (شکل ۱۳۳-۵).



شکل ۱۳۳-۵- کار با دستگاه منگنه

- روکش‌ها را نباید در جای مرطوب قرار داد، زیرا به دلیل جذب سریع رطوبت، دچار اعوجاج و ترک خوردگی شده و نهایتاً می‌پوسند.

۷-۵- اصول روکش کاری صفحات مصنوعی

پس از تهیه‌ی صفحه‌ی مصنوعی و همچنین انتخاب روکش و جور و درز کردن آن، باید مبادرت به چسباندن روکش کرد؛ که قبل از هر اقدامی، لازم است وسائل و ابزار کار را فراهم نمود.

وسائل کار عبارتند از میز کار یا خرک، صفحات کمکی، پیچ دستی یا پرس دستی، ابزار چسبزنی، چسب، روکش‌های مورد نظر، نوار چسب، کاتر یا اره‌ی روکش بر، چوب‌سای نرم، دستگاه منگنه با سوزن مربوطه و صفحه‌ی مصنوعی مورد نظر.

صفحات زیر کار را باید روی میز کار قرار داد.
روکش‌ها را جور کرده و درز نمود.

برای اتصال روکش‌های درز شده به هم، باید از چسب کاغذی روکش استفاده کرد؛ بنابراین پس از جور و درز کردن روکش‌ها، باید آنها را کنار هم قرار داد، نوار چسب را مرطوب کرد و روی درز روکش‌ها چسباند (شکل ۱۳۴-۵).






شکل ۵-۳۶- لبه چسبان دستی

لبه‌ی اضافی نوار روکش را، باید به وسیله‌ی یک سوهان نرم از بین برد (شکل ۵-۳۷).

- برای گرفتن روکش اضافه‌ی ابتدا یا انتهای قطعات نیز، می‌توان از یک کاتر کاملاً تیز استفاده کرد (شکل ۵-۳۸).



شکل ۵-۳۷- با سوهان نرم می‌توان لبه‌ی اضافی روکش را برطرف کرد.



شکل ۵-۳۸- استفاده از کاتر، برای گرفتن روکش اضافی دو سر قطعه.

صفحات دو طرف روکش شده با چسب را، باید بین صفحات پرس قرار داد و پرس نمود (شکل ۵-۳۴).



شکل ۵-۳۴- پرس (وکش

پس از پرس کردن و اطمینان از خشک شدن چسب، باید لبه‌های اضافی روکش را با سوهان نرم صاف کرد (شکل ۵-۳۵).



شکل ۵-۳۵

پس از صاف کردن نر صفحات، باید عمل لبه چسبانی را انجام داد. برای این کار، باید روکشی همنگ روکش روى کار تهیه کرد، آنرا به باریکی ضخامت صفحات برد و به وسیله‌ی چسب فوری (پاتکس) به نر صفحه چسباند (شکل ۵-۳۶).



با سنباده کشیدن تحت زاویه‌ی ۴۵ درجه در لبه‌ی صفحات، می‌توان تیزی آنرا از بین برد (شکل ۵-۳۹).



شکل ۵-۳۹- تیزی لبه‌ی صفحه‌ی روکش شده را می‌توان با سنباده، کاملاً صاف کرد.

۵-۵- حفظ و نگهداری قطعه کار ضمن روکش کاری


صفحه‌ی مصنوعی، ضمن روکش کاری، باید روی صفحه‌ی کمکی تمیز و بدون گردوخاک قرار گیرد. صفحات پرس، باید کاملاً تمیز و بدون چسب‌های باقی‌مانده روی صفحه باشد.

هنگام چسب زدن صفحات برای پرس کردن، باید دقت کرد که چسب به طور یکنواخت روی صفحه پخش شده و اطراف صفحه، بدون چسب نماند.

هنگام نرکاری صفحات روکش شده، باید دقت کرد که به سطح صفحات، ضربه‌ای وارد نشده یا خراشی روی آنها نیفتد؛ زیرا برطرف کردن آنها بسیار مشکل است.

آزمون پایانی ۵

- ۱- مفهوم روکش کاری صفحات مصنوعی را توضیح دهید.
- ۲- سه نوع صفحه‌ی مصنوعی را نام ببرید.
- ۳- دو نوع فیبر متداول را نام برد و کاربردشان را توضیح دهید.
- ۴- عوامل درجه‌بندی روکش‌های طبیعی را نام ببرید.
- ۵ با توجه به شکل زیر، ابزار مربوط را نام ببرید.



۶ با توجه به شکل زیر، دلیل قرار دادن چوب سنگین روی صفحات روکش شده چیست؟



- ۷ ضخامت روکش‌های طبیعی، چند میلی‌متر است؟
- ۸ چرا برای پرس کردن روکش، قبل آنرا به صفحه‌ی مصنوعی منگنه می‌کنند؟
- ۹ روکش ملامینه و کاربرد آنرا توضیح دهید.
- ۱۰ چرا از روکش‌های ملامینه، در ساخت حمام و آشپزخانه استفاده می‌شود؟

توانایی چسباندن صفحات چوبی توسط چسب سرد و پرس کردن دستی

واحد کار ششم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:


- پرس دستی (پرس سرد) را توضیح دهید.
- شانه‌ی چسبزنی و کاربرد آنرا توضیح دهد.
- وسایل و ابزار جهت چسب زدن و پرس کردن را آماده کند.
- قطعه کار جهت چسب کاری را آماده کند.
- اصول نکات ایمنی، حفظ و نگهداری و نظافت ضمن چسباندن و پرس کردن صفحات را رعایت کند.
- چسباندن صفحات چوبی و پرس کردن آنها توسط پرس دستی را طبق اصول انجام دهد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۰	۸	۲


پیش آزمون ۶

- ۱- آیا می دانید با چه وسایل دستی، می توان قطعات چوبی را پرس کرد
- ۲- آیا می دانید شانه‌ی چسبزنی چه شکلی دارد؟
- ۳- آیا انواع وسایل و ابزار جهت چسب زدن به صفحات چوبی را می شناسید؟ نام ببرید؟
- ۴- قبل از استفاده از چسب، چه عملی باید انجام داد؟
- ۵- هنگام چسباندن صفحات، برای اینکه صفحات روی هم نلغزد چه باید کرد؟
- ۶- چطور مطمئن می شوید که صفحات، خوب به هم پرس شده‌اند؟
- ۷- چرا باید از قطعاتی که به هم چسبیده یا پرس شده‌اند، مراقبت نمود؟

۱-۶- پرس دستی (پرس سرد)



شکل ۱-۶-۲. با قرار دادن صفحات کمکی ممکن است ۹۰٪ زیر صفحه‌ی
موردنظر، عمل پرسکاری انجام می‌شود.




شکل ۱-۶-۳. عمل پرسکاری، به وسیله‌ی پیچ‌دستی‌های G شکل ۶-۴ صفحات کمکی انجام می‌شود.


۲- ابزارهای چسبزنی و کاربرد آنها

یکی از ابزارهای متداول چسبزنی برای صفحات پهن، شانه‌ی چسبزنی می‌باشد که از دو قسمت دسته و تیغه تشکیل شده است. تیغه، از فولاد فری کنگره‌ای (دندانه‌هایی شبیه شانه) تشکیل شده که برای پخش کردن چسب در سطح کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. شانه را هنگام کار باید به صورت موجی حرکت داد تا چسب به طور یکنواخت در تمام سطح کار پخش شود. شکل‌های ۶-۵ و ۶-۶ را نگاه کنید.

برای چسباندن روکش روی فرآورده‌های چوبی، و یا سایر صفحات روی صفحات مصنوعی دیگر و یا روی کلافهای در، از پرس استفاده می‌شود. بدین منظور و برای دستیابی به کیفیت مطلوب، صفحات باید تحت فشار یکنواخت و متناسب با نوع کار قرار گیرند، که پرس‌های دستی (شکل‌های ۱-۶-۴ تا ۶-۶)، که پیش از این مورد استفاده قرار می‌گرفت، وسیله‌ای مناسب بود.



شکل ۱-۶-۴. پرس دستی اولیه، که صفحات کمکی، به وسیله‌ی کلافهای ممکن، پیچ و مهره و دسته‌ی هندل عمل پرسکاری را انجام می‌داد.



شکل ۱-۶-۵. پرس سرد، با سه صفحه‌ی مجزا که به فلزاتی به شکل تیرآهن و نبشی ممکن متصل شده و به وسیله‌ی فلکه‌هایی بزرگ، عمل پرسکاری را انجام می‌دهد.



شکل ۶-۸- شانه‌ی چسب‌زنی برای قیدهای پهن.



شکل ۶-۵- شانه‌ی چسب‌زنی.



شکل ۶-۶- پخش کردن چسب به وسیله‌ی شانه‌ی چسب‌زنی.



شکل ۶-۹- شانه‌ی چسب‌زنی برای نز صفحات.

به منظور صرف‌جویی در چسب و بالا بردن سرعت و دقت در تولیدات صنایع چوب، کارخانجات مبادرت به استفاده از دستگاه چسب‌زنی با مخزن تحت فشار نموده‌اند. در این دستگاه، چسب، از طریق شیلنگ و از مخزن تحت فشار به ابزار چسب‌زنی رسیده و از همان طریق، چسب‌زنی روی سطح انجام می‌گیرد.

توجه: در شکل‌های ۷-۶ تا ۷-۱۴ می‌توان کاربرد انواع ابزارهای چسب‌زنی را مشاهده کرد.



شکل ۶-۱۰- شانه‌ی چسب‌زنی برای مهل کُم.



شکل ۷-۶- شانه‌ی چسب‌زنی دور صفحات.



شکل ۶-۱۴- شانه‌ی چسب‌زنی معمولی (کارک) که با دست (وی صفحه‌ی کار هدایت می‌شود).



شکل ۶-۱۵- شانه‌ی چسب‌زنی برای زبانه.

۳-۶- اصول چسباندن صفحات چوبی و پرس کردن آنها توسط پرس دستی

برای روکش کاری صفحات مصنوعی، از چسب اوره فرم آلدئید استفاده می‌شود (چسب، آرد و سخت کننده).

توجه: در صد ترکیب این مواد را باید از کارخانجات سازنده گرفت.

پرس‌های دستی، اغلب دارای یک صفحه‌ی یک تکه در زیر و سه صفحه‌ی مجرزا و سنگین در رو هستند که هر یکی، از بدنه‌هایی تیرآهن گونه با نبشی‌هایی محکم ساخته شده‌اند. هر صفحه، توسط فلکه‌ای مخصوص و بزرگ که در چارچوب دستگاه تعییه شده، بالا و پایین می‌روند. در واقع برای پرس کردن قطعات یا صفحات کوچک، کافی است یکی از صفحه‌ها بالا رفته و پس از چسبزنی قطعات و قرار دادن آنها روی صفحه‌ی زیرین، صفحه‌ی بالایی را به وسیله‌ی فلکه‌ی مربوطه، پایین آورد و کاملاً محکم نمود (به شکل ۶-۲ مراجعه کنید). بدیهی است که اگر قطعه کار یا صفحه‌ی مورد نظر، بلندتر باشد، باید از صفحه‌ی دوم و حتی صفحه‌ی سوم نیز استفاده کرد.

نکته ۱: برای جلوگیری از چسبیدن قطعات چسب خورده در زیر پرس، باید که از کاغذ یا روزنامه‌ای که زیر و روی قطعه قرار می‌گیرد، استفاده کرد.



شکل ۶-۱۶- شانه‌ی چسب‌زنی برای چاهه دوبل.



شکل ۶-۱۷- شانه‌ی چسب‌زنی برای قلیف سراسری.



شکل ۶-۱۶- چسب را به وسیله‌ی شانه، (روی صفحه‌ی مصنوعی پخش کنید).



شکل ۶-۱۷- پس از پس‌بکاری صفحه‌ی مصنوعی، (وکش آماده را روی آن قرار دهید).



شکل ۶-۱۸- وکش را به کمک منگنه (روی صفحه ثابت کنید).

نکته ۲: در صورتی که برای پرس کاری، از دو یا سه صفحه استفاده می‌شود، برای نتیجه‌ی بهتر، باید از یک صفحه‌ی فیبر یا چندلایی کاملاً صاف و یکنواخت که روی قطعه کار قرار می‌گیرد کمک گرفت.

برای حفاظت و زیبایی صفحات مصنوعی مانند تخته خرد چوب، از پوشش‌های مختلفی مانند روکش‌های طبیعی و مصنوعی استفاده می‌کنند؛ که برای این کار، باید این چنین عمل نمود:

دستگاه پرس سرد را آماده کرد.

پس از آماده نمودن چسب (شکل ۶-۱۵)، باید آنرا به وسیله‌ی ابزارهای چسبزنی، روی صفحه‌ی مورد نظر پخش کرد؛ بخصوص روی لبه‌ای صفحه (شکل ۶-۱۶).

باید روکش آماده را روی صفحه‌ی مصنوعی قرار داد (شکل ۶-۱۷).

طرف دیگر صفحه‌ی مصنوعی را نیز باید به چسب آغشته کرده و روکش آماده را با منگنه روی آن ثابت نمود (شکل ۶-۱۸).

پس از ثابت کردن روکش‌ها در دو طرف صفحه مصنوعی، باید آنرا بین صفحات پرس قرار داد (شکل ۶-۱۹).
فلکه‌های پرس را باید گرداند تا صفحه‌ی مورد نظر کاملاً تحت فشار قرار گیرد؛ به طوری که چسب از اطراف صفحه مصنوعی تحت پرس نمایان شود.



شکل ۶-۱۵- چسب را آماده کنید.

۴-۶- اصول رعایت نکات ایمنی، حفظ و نگهداری و نظافت ضمن چسباندن و پرس کردن صفحات

پس از چسب کاری صفحات کار و قرار دادن روکش روی آن برای پرس، به منظور جلوگیری از حرکت روکش، باید آنرا با منگه ثابت کرد (شکل ۶-۲۱).

پس از پایان کار، باید ابزار و وسائل چسباندن و پرس کردن و همچنین صفحات کار و پرس را تمیز کرد و وسائل را در جای خود قرار داد (شکل ۶-۲۲).



شکل ۶-۱۹- صفحه ای زیر پرس قرار دهید.

پس از خارج کردن صفحه‌ی روکش شده از زیر پرس، و با توجه به زمان مناسب خشک شدن چسب، باید لبه‌ی اضافی روکش را با سوهان نرم یا وسائل مناسب برطرف و صاف نمود (شکل ۶-۲۰).



شکل ۶-۲۱- ثابت کردن (وکش) یک صفحه‌ی کار توسط منگنه.



شکل ۶-۲۰- باید لبه‌ی اضافی (وکش) را با سوهان نزدی برطرف کرد.

اگر پرس سرد در دسترس نبود، می‌توان از پرس دست‌ساز استفاده کرد. این پرس‌ها، از دو ورق فلزی ضخیم و یک صفحه‌ی رویی که چندین قید روی آن قرار گرفته، تشکیل شده است. در واقع وقتی صفحه‌ی مصنوعی به همراه روکش‌های مربوطه، بین دو ورق فلزی ضخیم قرار می‌گیرد، برای پرس کردن، باید پیچ دستی‌های متعددی به این مجموعه‌ی پرس بست؛ به طوری که فک پیچ دستی‌ها، روی قیدهای رویی قرار گیرد (به شکل ۶-۴ مراجعه کنید).



شکل ۶-۲۲- قرار دادن ابزارها در محل فود، پس از پایان کار.

باید از چسب پرس، به اندازه‌ی مناسب استفاده کرد؛ زیرا چسب اضافی، از منافذ روکش بیرون زده و هرگز قابل برطرف کردن نیست؛ و حتی پس از رنگ کاری نیز مشخص است.

توجه: هنگام بستن پیچ دستی‌ها، باید دقต کرد که کار در محلی مسطح قرار گیرد تا از پیچیده شدن آن جلوگیری شود.

هنگام درز کردن روکش‌ها کاتر را طوری باید هدایت کرد که از محل درز رها نشده و به دست صدمه نرساند.

۵-۶- آماده کردن وسایل و ابزار جهت چسب زدن و پرس کردن

قبل از کار، باید وسایل و ابزارهای مورد نیاز زیر آماده شود:

تنگ و پیچ دستی، چسب موردنیاز، انواع روکش، ارهی روکش بُر یا کاتر، نوار چسب کاغذی، منگنه، صفحه‌ی مصنوعی، وسایل حفاظت فردی و وسایل کمک آموزشی (شکل ۶-۲۴).



شکل ۶-۲۴- وسایل و ابزار مورد نیاز.

باید پیچ دستی‌هایی با اندازه‌های یکسان روی میز کار قرار داد.

باید زیرسربی‌های چوبی یا سهلاًی با ضخامت‌های مساوی به تعداد لازم آماده نمود.

باید دو صفحه‌ی تمیز و مسطح، برای زیر و روی قطعه کار آماده کرد.

باید صفحات پرس سرد را تمیز کرد، در غیر اینصورت، چسب‌های خشک شده به کار صدمه می‌زنند.

چسب مورد استفاده برای چسباندن روکش روی صفحات مصنوعی، باید متناسب با رطوبت محیط انتخاب شود، زیرا در صورت ازدیاد رطوبت، چسب خاصیت خود را از دست خواهد داد.

هنگام استفاده از دستگاه پرس دست‌ساز، باید از پیچ دستی‌های یک اندازه و برای صفحات پهن، از گیره‌های بازو بلند استفاده کرد تا با فشار فک گیره‌ها فشار به تمام نقاط، یکسان وارد شود (شکل ۶-۲۳).



شکل ۶-۲۳- برای پرس کردن صفحات ۵، از پیچ دستی‌های یک اندازه استفاده کنید.

صفحات کمکی که برای چسباندن روکش به صفحات مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید کاملاً صاف و مسطح بوده، هیچگونه پیچیدگی یا تابی نداشته باشند.

برای جلوگیری از چسبیدن صفحات روکش شده به صفحات کمکی یا صفحات پرس، باید بین آنها کاغذ روزنامه قرار داد.

هنگام استفاده از پیچ دستی، برای جلوگیری از صدمه دیدن قطعات کار، زیر فک‌های پیچ دستی باید از تکه چوب یا زیرسربی استفاده نمود.

پس از پایان عملیات پرس، باید در ظرف چسب را محکم بست تا چسب خشک نشود.

صفحات پرس سرد را قبل از پرس کاری باید تمیز کرد و پیچ فلکه‌های آنرا روغن کاری نمود.

۶-۵- آماده کردن قطعه کار، پرس و پرس کاری قطعه کار

برای پرس کاری هر نوع قطعه کاری، اعم از روکش یا انواع صفحات، باید این مراحل را به ترتیب انجام داد:

- چسب، با توجه به مقادیر لازم تهیه و آماده شود.

- قطعه کاری را که برای پرس کاری آماده است، باید روی خرک کنار دستگاه گذاشته و چسب را روی آن ریخت.

- چسب را باید توسط کاردک یا شانه‌ی چسبزنی، روی قطعه کار پخش نمود.

روکش‌ها را باید در دو طرف صفحه‌ی مصنوعی چسب خورده قرار داد و آنها را با منگنه ثابت کرد.

دو طرف صفحه را باید با روزنامه پوشاند، آنرا بین دو صفحه‌ی کمکی قرار داد و داخل پرس نمود.

۶-۶- رعایت نکات ایمنی، حفظ و نگهداری و نظافت در ضمن کار

باید نکات ایمنی و حفاظت فردی را در نظر داشت و رعایت نمود.

باید مراقب بود که پوست انگشتان، در داخل بازوی متحرک پیچ‌دستی له نشود.

هنگام استفاده از پیچ‌دستی‌ها، باید دقต کرد که به منظور جلوگیری از صدمه به کار، دو فک پیچ‌دستی دارای پوشش حفاظتی باشد.

باید دقت کرد که هنگام پرس کاری صفحات مصنوعی، صفحات پرس کاملاً تنظیم و نسبت به یکدیگر افقی و تراز باشند.

صفحات پرس را پس از انجام پرس کاری باید با پارچه یا اسفنج و آب گرم تمیز کرد.

باید مراقب بود که پس از انجام چسب کاری، در قوطی چسب محکم بسته شود تا چسب خشک نشود.

آزمون پایانی ۶

- ۱- به چه دلیل صفحات مصنوعی را پرس می کنیم؟
- ۲- هنگام چسبزنی، چرا از شانه استفاده می شود؟
- ۳- دستگاه چسبزنی با مخزن تحت فشار چیست؟ توضیح دهید.
- ۴- برای جلوگیری از چسبیدن قطعه کارها به صفحات پرس، چه باید کرد؟
- ۵- مراحل پرس کردن روکش به صفحات مصنوعی را شرح دهید.
- ۶- برای پرس کردن قطعات با پرس دستی، از چه پیچ دستی هایی استفاده می شود؟ چرا؟

توانایی سباده کاری سطوح با انواع دستگاه سباده دستی - برقی

واحد کار هفتم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

- انواع دستگاه‌های سباده دستی - برقی مناسب با هر کاری را انتخاب کند و به کار بندد.
- انواع دستگاه سباده دستی - برقی را تنظیم کند.
- ورق‌های سباده‌ی انواع دستگاه‌های سباده دستی - برقی را تعویض کند.
- سطوح صفحات پرورده‌ی چوبی را با انواع دستگاه‌های سباده دستی - برقی پرداخت کند.
- از وسائل جنبی و کمکی مربوط به دستگاه‌ها به درستی استفاده کند.
- نکات ایمنی و بهداشت فردی را رعایت کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۱	۸	۳



پیش آزمون ۷

- ۱- علت زبری یا نرمی سنباده‌ها چیست؟
- ۲- با کدام دستگاه‌ها می‌توان عملیات سنباده‌زنی انجام داد؟ نام ببرید.
- ۳- سنباده کاری با دست دقیق‌تر است یا با دستگاه، علت چیست؟
- ۴- خطرات احتمالی در هنگام سنباده کاری با دستگاه را بیان کنید.
- ۵- آیا برای سنباده کاری سطوح چوبی، به سنباده‌های متفاوت نیاز است؟ چرا؟
- ۶- سنباده کاری یعنی چه؟
- ۷- سنباده کاری قطعات چوبی یا فلزی به چه منظور انجام می‌گیرد؟
- ۸- ابعاد استاندار ورق‌های سنباده کدام است؟
- ۹- آیا زبری و نرمی سنباده، دارای استاندارد خاصی است؟
- ۱۰- به چه روش‌هایی می‌توان سنباده کاری کرد؟
- ۱۱- کدام یک از دستگاه‌های سنباده زبر به ماشین پوست معروف است؟
- الف- سنباده لرزان
- ب- سنباده غلتکی
- ج- سنباده دیسکی یا بشتابی
- د- هر سه مورد
- ۱۲- مواد تشکیل دهنده ورق‌های سنباده را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید.
- ۱۳- ذرات ساینده سنباده‌ها در واحد سطح با کدام واحد تقسیم‌بندی می‌شوند؟
- الف- میلی متر مربع
- ب- اینچ مربع
- ج- سانتی متر مربع
- ۱۴- سنباده فوق العاده نرم دارای کدام یک از شماره‌های زیر است؟
- الف- ۸۰-۱۲۰
- ب- ۲۲۰-۳۸۰
- ج- ۴۰۰-۶۰۰
- ۱۵- طول ورق سنباده دستگاه سنباده لرزان چه اندازه از کف دستگاه باید بزرگ‌تر باشد؟
- الف- ۵-۷ سانتی متر
- ب- ۱۰-۱۵ سانتی متر
- ج- ۳-۶ سانتی متر
- ۱۶- هر چه تعداد ذرات ساینده بیشتر باشد، سنباده است.



شکل ۷-۲- دستگاه‌های پرتابل یا قابل ممل (ا می‌توان به اهتمی در ممل مورد نظر به کار برد.

۱-۱-۷- کاربرد دستگاه سنباده نواری و کاربردی آن

از این دستگاه برای سنباده‌زنی سطوح پهن و بلند مثل کف‌های پارکت، صفحات میزهایی که از تخته‌های توپر ساخته شده و نظایر آن‌ها استفاده می‌شود (شکل ۷-۳).



شکل ۷-۳- دستگاه سنباده نواری.

این دستگاه به شکلی طراحی شده که قدرت کاربری خوبی داشته و به راحتی قابل کنترل و استفاده است (شکل ۷-۴).



شکل ۷-۴- (وش کنترل و کاربرد صمیع دستگاه.

با توجه به نام این دستگاه می‌توان پی برد که ورق سنباده موجود در این دستگاه به صورت نواری بلند و عريض است که از دو سر به هم متصل شده و برای عملیات سنباده کاری روی سطح قطعه کار حرکت می‌کند.

سباده کاری را می‌توان چنین تعریف کرد:
«برداشتن لایه‌ای نازک از رویه چوب با وسایل مخصوص به منظور صاف و صیقلی کردن و آماده ساختن برای مراحل بعدی کار مثل رنگ کاری»

سباده کاری با روش‌های دستی و ماشینی انجام می‌پذیرد.
در روش دستی از وسیله‌ای به نام تخته پوست کمک گرفته می‌شود. در این روش سbadه مورد نظر را به تخته پوست می‌بندند و عمل سنباده‌زنی را انجام می‌دهند. (شکل ۷-۱)



تخته پوست لامینیک تخته پوست چرمی

شکل ۷-۱- تخته پوست پهپای و شیوه‌ی صمیع کار با آن.

سباده کاری ماشینی به وسیله دستگاه‌هایی مخصوص، که حرکت سbadه در آن به صورت لرزشی یا دورانی است، صورت می‌گیرد.

۱-۲- دستگاه سنباده دستی برقی و انواع آن

سباده‌زنی به روش ماشینی توسط دستگاه‌هایی که به همین منظور طراحی و ساخته شده انجام می‌گیرد. گروهی از این دستگاه‌ها به دستگاه‌های دستی برقی یا پرتابل معروف شده‌اند. ویژگی مهم این دستگاه‌ها، قابل حمل بودن آن‌ها است. آن‌ها را می‌توان به راحتی در دست گرفت و در محل مورد نظر به کار برد. (شکل ۷-۲) این دستگاه‌ها بنا به نوع کیفیت سطح مورد نظر، محل استفاده و شرایط کاری کاربردهای متفاوتی دارند و به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند.



شکل ۷-۷- دستگاه سنباده نواری با کیسه گردد سنباده.

- **ضامن تعیین دور:** چون دستگاه برای سنباده کاری کلیه سطوح چوبی، نوپانی، قاب‌ها و غیره به کار می‌رود، باید برای هر نوع قطعه و کیفیت کاری دور مناسبی انتخاب شود. انتخاب دور، به وسیله این ضامن (شکل ۷-۸) انجام می‌شود.

(ب) آشنایی با نحوه تنظیم دستگاه سنباده نواری دستی-
برقی: از این دستگاه برای سنباده کاری انواع مختلف مواد چوبی استفاده می‌شود. بدین منظور، باید دستگاه را مطابق با نوع کار تنظیم کرد. این عمل به کمک ضامن تعیین دور امکان‌پذیر است (شکل ۷-۸).



شکل ۷-۸- با ضامن تعیین دور، می‌توان دور مناسب با نوع و جنس کار را انتخاب نمود.

۷-۱-۲- دستگاه سنباده لرزان و کاربرد آن

دستگاه سنباده لرزان دستگاهی است سبک برای ایجاد سطح با کیفیت بالا، عمل سنباده‌زنی با این دستگاه از طریق لرزش خفیف صفحه کف که ورق سنباده نیز به آن متصل است، صورت می‌گیرد (شکل ۷-۹).

الف) آشنایی با قسمت‌های مختلف دستگاه سنباده نواری: با توجه به شکل ۷-۵ می‌توان قسمت‌های مهم و کاربردی یک دستگاه سنباده نواری را چنین معرفی کرد:

- **دسته (مشتی):** برای گرفتن و کنترل کردن دستگاه از این دسته کمک گرفته می‌شود.

- **کلید قطع و وصل:** برای قطع و وصل جریان برق از آن استفاده می‌شود. در کنار این کلید، دکمه‌ای تعییه شده که در صورت روشن بودن دستگاه و فشار آن، می‌توان انگشت را از روی کلید نامبرده برداشت و بدون فشار به کلید قطع و وصل، دستگاه روشن بوده و به حرکت خود ادامه می‌دهد و نیازی به روشن و خاموش کردن نمی‌باشد.

- **پیچ تنظیم نوار سنباده:** با چرخاندن این پیچ (شکل ۷-۶) غلتک جلو به صورت محوری حرکت کرده، نوار سنباده را برای حرکت صحیح روی غلتک‌ها تنظیم می‌کند.

- **غلتک‌ها:** هر دستگاه شامل دو غلتک است. یکی در عقب دستگاه که ثابت بوده و به طور غیر مستقیم به موتور متصل است و دیگری در جلو که متحرک بوده و با پیچ تنظیم، قابل حرکت است.
- کیسه گرد سنباده: با بستن این کیسه، خاک سنباده جدا شده از روی سطح کار، به کمک سیستم مکنده به داخل کیسه کشیده می‌شود (شکل ۷-۷).



شکل ۷-۵- اجزای مهم و کاربردی دستگاه سنباده نواری.



شکل ۷-۶- با این پیچ می‌توان غلتک جلو را هرگزت داد.

بهتر است از جنس سنباده نرم باشد و عمل سنباده‌زنی را در جهت الیاف چوب انجام دهد. (شکل ۷-۱۱)



شکل ۷-۱۱- سنباده کاری در جهت الیاف.



شکل ۷-۹- دستگاه سنباده لرزان.

نحوه گرفتن این دستگاه مشابه دستگاه سنباده نواری است. اما کنترل آن به جهت مکانیزم حرکتی لرزشی که دارد بسیار ساده‌تر است. (شکل ۷-۱۰) از این وسیله معمولاً برای سنباده‌زنی نهایی قطعات و صفحات مسطح، درهای پرسی، صفحات روکش شده و ... که در اصطلاح «پرداخت کاری» می‌گویند استفاده می‌شود.

الف) آشنایی با قسمت‌های مختلف دستگاه سنباده لرزان: طبق شکل ۷-۱۲ قسمت‌های مهم دستگاه سنباده لرزان عبارت است از:

- **دسته:** برای گرفتن و کنترل دستگاه.
- **کلید قطع و وصل:** برای قطع و وصل گردن جریان برق، از این کلید استفاده می‌شود. دکمه قفل کن نیز، روی این دسته تعییه گردیده است.
- **دسته جلو (مشتی):** برای کنترل بهتر دستگاه به کار می‌رود.
- **کف:** از جنس فلز بوده که برای ایجاد سطحی نرم جهت سنباده کاری ظریفتر و دقیق‌تر، به قطعه‌ای اسفنج فشرده مجهز شده است. در واقع ورق سنباده روی این سطح قرار می‌گیرد.
- **ضامن و فک‌های نگهدارنده سنباده:** هر دستگاه دارای دو ضامن و دو فک، یکی در جلو و دیگری در عقب کف دستگاه می‌باشد. با بالا بردن ضامن‌ها، فک‌های گیرنده سنباده باز شده و با پایین آمدن، فک‌ها نیز پایین آمده، ورق سنباده را در خود محکم می‌گیرند. (شکل ۷-۱۳)



شکل ۷-۱۰- همونگی کنترل دستگاه سنباده لرزان.

سباده مورد استفاده در این دستگاه، به صورت یک تکه ورق بوده که چون برای پرداخت کاری نهایی به کار می‌رود



شکل ۷-۱۵



شکل ۷-۱۶



شکل ۷-۱۷- با جابه‌جایی ضامن‌ها، فک‌ها نیز مرکت می‌گند.


۷-۱-۳- دستگاه سنباده بشقابی یا دیسکی و کاربرد آن

وسیله‌ای است که برای سنباده کاری کلیه سطوح تخت، قوسدار، برداشتن برآمدگی‌های روی سطح چوب و ... به کار می‌رود. (شکل ۷-۱۴)



شکل ۷-۱۴- دستگاه سنباده دیسکی (ماشین پوسٹ).


شکل ۷-۱۵- کترل دستگاه در حالت ایستاده رانشان می‌دهد. چنانچه دستگاه سنباده مطابق شکل کنترل نشود، به قطعه کار، فرد سنباده کار و به دستگاه سنباده آسیب می‌رساند.



شکل ۷-۱۶



شکل ۷-۲۰- بستن ورق سنباده روی دیسک لاستیکی و محکم کردن آن با مهره‌ی مخصوص.



شکل ۷-۱۷ و ۷-۱۸- این فقط به رامتی از بین نمی‌روند.

الف) آشنایی با قسمت‌های مختلف دستگاه سنباده بشقابی با توجه به شکل ۷-۱۹ قسمت‌های مختلف این دستگاه عبارت است از:

توجه: نوع دیسک این دستگاه با توجه به محل مورد استفاده، متفاوت است. برای پرداخت یا پولیش سطوح از دیسک اسفنجی یا پولیشی و برای سنباده کاری قسمت‌های فرم‌دار، از دیسک (کلگی) توبی می‌توان استفاده کرد. در شکل ۷-۲۱ دستگاه سنباده دیسکی در حال آماده شدن جهت پرداخت و پولیش کاری نشان داده شده است.



شکل ۷-۲۱

کلید تعیین دور: بعضی از این دستگاه‌ها دارای دو دور کم و زیاد می‌باشند که با توجه به سطح مورد نظر باید یکی از آن‌ها را انتخاب کرد. طبق شکل ۷-۲۲ برای سنباده کاری سطوح نرم باید از دور کم و برای سطوح سخت و سفت از دور زیاد استفاده کرد.

دسته: برای گرفتن و کنترل دستگاه از این دسته کمک گرفته می‌شود.

کلید قطع و وصل: روی دسته قرار می‌گیرد و جریان برق را قطع و وصل می‌کند. دکمه قفل کن نیز روی این قسمت و در کنار این کلید پیش‌بینی شده است.

دسته جلو: برای کنترل صحیح دستگاه باید از این دسته که در قسمت جلوی دستگاه (سردستگاه) تعییه شده، کمک گرفت. این دسته به صورت پیچی به دو طرف (چپ و راست) سر دستگاه بسته می‌شود. بنابراین با توجه به محل مورد استفاده و همچنین چپ دست یا راست دست بودن افراد، می‌توان جای دسته را عوض کرد.



شکل ۷-۱۹

دیسک یا صفحه: دارای انواع لاستیکی و فلزی است که ورقه‌های گرد سنباده با چسب روی آن چسبانده شده یا با مهر مخصوص، در جای خود محکم می‌شوند. (شکل ۷-۲۰)

۷-۲-۲- شماره استاندارد

سبناده‌ها را از نظر تعداد ذره‌های ساینده در واحد سطح (اینچ مربع) نیز تقسیم‌بندی می‌کنند. به عنوان یک قاعده کلی: «هر چه تعداد ذرات ساینده بیشتر باشد، سنباده نرم‌تر است». جدول ۷-۱ درجه‌بندی استاندارد شده‌ی ورق سنباده را نشان می‌دهد.

جدول ۷-۱ درجه‌بندی استاندارد شده سنباده

زیر زیر	خیلی زیر	فوق العاده زیر	متوسط	نرم	خیلی نرم	فوق العاده نرم	درجه‌بندی نوع سیستم
۱۲-۳۰	۴۰-۸۰	۸۰-۱۲۰	۱۲۰-۱۵۰	۱۶۰-۲۰۰	۲۲۰-۳۸۰	۴۰۰...	سیستم اروپایی
F3	F2	F1	۱	/۰	/۰۰	/۰۰۰	سیستم انگلیسی

ابعاد ورق‌های سنباده نیز که به صورت چهارگوش (مستطیلی) هستند در اندازه‌های 28×23 و 28×14 سانتی‌متر استاندارد شده‌اند. (شکل ۷-۲۴)



شکل ۷-۲۴- ورق سنباده استاندارد.

۷-۲-۳- شکل ظاهری ورق سنباده

ورق‌های سنباده را با توجه به محل کاربرد، به شکل‌ها و اندازه‌های متفاوتی می‌سازند. (شکل ۷-۲۵) برای سنباده نواری از سنباده رولی یا نواری، برای سنباده لرزان از سنباده ورقی و برای سنباده دیسکی از ورق سنباده‌ی گرد استفاده می‌کند.



شکل ۷-۲۵- کلید تعیین دور برای سنباده‌کاری سطوح مختلف، با سفتهای متفاوت.

۷-۲-۴- انواع ورق سنباده

سبناده‌ها اساس مشخصه‌های زیر گروه‌بندی می‌کنند:

۷-۲-۱- مواد تشکیل دهنده

مواد تشکیل دهنده‌ی ورق‌های سنباده به دو دسته اصلی طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند. مواد طبیعی (شکل ۷-۲۳) عبارتند از:

ماسه، سنگ چخماق، سنگ کوارتز، سنگ لعل و غیره و مواد مصنوعی که امروزه به دلیل محدود بودن وجود مواد طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از: کربورسیلیسیم، انواع کروندها (اکسید آلمینیوم) و ترکیباتی از این نوع.



شکل ۷-۲۳

دستورالعمل آماده کردن و تعویض ورق سنباده

دستگاه سنباده
پس از آن که ورق سنباده غیر قابل استفاده شد،
حتماً آن را تعویض کنید.
سباده را به تناسب نوع کار و جنس به کار رفته،
انتخاب کنید.
سباده را با اندازه دقیق تهیه کنید.
هنگام تعویض سنباده، دو شاخه دستگاه را از
برق خارج کنید. (شکل ۷-۲۷)




شکل ۷-۲۷- هنگام تحویف ورق سنباده باید دو شاخه دستگاه را از پدرباز خارج کنید.

ورق‌های سنباده را به درستی در جای خود قرار دهید و کاملاً محکم کنید.
ورق‌های سنباده را بر اساس شیوه صحیح روی دستگاه بیندید. به عنوان مثال، در دستگاه سنباده لرزان، سنباده را بین فک‌های سنباده لرزان و در سنباده دیسکی به وسیله چسب به صفحه متصل کنید.

۷-۲-۵- دستورالعمل تعویض سنباده ماشین‌های سنباده

ابزار و مواد مورد نیاز:
قبل از شروع کار کردن با دستگاه‌های سه گانه سنباده دستی برقی (شکل ۷-۲۸) وسایل و لوازم زیر را آماده کنید:
میز کار با گیره مناسب، برای بستن یا گرفتن قطعه کار دستگاه‌های سنباده نواری، سنباده لرزان و سنباده دیسکی قطعه کار مناسب برای سنباده کاری

توجه: ورق‌های سنباده را بر اساس نوع پشت بند (پارچه‌ای یا کاغذی) از نظر تراکم (باز یا متراتکم) و نوع کاربرد (خشک یا مرطوب) نیز دسته‌بندی کرده‌اند.



شکل ۷-۲۵- انواع ورق‌های سنباده از نظر شکل ظاهری.

۷-۲-۶- شناسایی اصول آماده کردن و تعویض ورق سنباده

ورق‌های سنباده از ذرات ساینده‌ای تشکیل شده است که پس از مدتی کار کردن از ورق مربوطه جدا شده و یا بین آنها را مواد و ذرات چوب پر می‌کند، که در هر دو صورت سنباده غیرقابل استفاده شده و باید تعویض شود. (شکل ۷-۲۶)



شکل ۷-۲۶- سنباده فراب و غیرقابل استفاده در مقابل سنباده‌های سالم.


برای فراهم کردن یک تسمه سنباده دو سر آن را با نخ
دوخته یا با چسب به هم متصل کنید.
به کمک ضامن کنار دستگاه، غلتک جلو را شل کنید.
نوار سنباده را بین غلتک‌ها قرار دهید و پیچ تنظیم را به
گونه‌ای تنظیم کنید که سنباده دقیقاً در محل خود قرار گیرد.



شکل ۷-۳۰. از انواع سنباده‌های نواری آماده می‌توان برای آماده‌سازی دستگاه سنباده کمک گرفت.

۷-۲-۷. دستورالعمل کار با دستگاه سنباده غلتکی نواری

قطعه کار را روی میز محکم کنید.
نوار سنباده مناسب را انتخاب کرده و با توجه به جهت حرکت غلتک و فلش‌های چاپ شده در پشت سنباده، آن را روی دستگاه سوار کنید. (شکل ۷-۳۲) فلش‌های پشت ورق سنباده را نشان می‌دهد.




شکل ۷-۳۱. تعیین طول نوار سنباده به کمک یک تک نخ قرقه.




شکل ۷-۳۲. هنگام سوار کردن نوار سنباده روی دستگاه، به جهت فلش‌ها و مرکت غلتک‌ها توجه کنید.

انواع سنباده گرد، نواری و ورقی
چسب فوری و تیز فوری (شکل ۷-۲۹)
وسایل مناسب برش ورق‌های سنباده
کاردک و آچارهای مخصوص سنباده دیسکی.

اکنون با موجود بودن این وسایل، می‌توانید عملیات تعویض نمودن ورق سنباده را انجام دهید.



شکل ۷-۲۸



شکل ۷-۲۹

۶-۷-۷. آماده کردن و تعویض ورق سنباده نواری

اندازه ماشین‌های سنباده بر اساس ابعاد نوار سنباده آن مشخص می‌شود. پس با تهیه سنباده‌ای به ابعاد در دسترس، اقدام به تعویض آن کنید. البته سنباده‌هایی نیز به صورت آماده وجود دارد (شکل ۷-۳۰). از یک قطعه نخ که دور تا دور غلتک‌ها کشیده می‌شود طول سنباده را تعیین کنید. پس از انتخاب سنباده مورد نیاز آن را در طول و عرض مناسب ببرید (شکل ۷-۳۱).

هنگامی که به هر دلیلی از دستگاه استفاده نمی‌شود آن را به پهلو بخوابانید و در جایی قرار دهید که خطر افتادن آن وجود نداشته باشد.

هنگام کار سنگینی خود را روی دستگاه نیندازید. دستگاه را محکم در دستان خود بگیرید، به خصوص اگر از سباده خشن استفاده می‌کنید زیرا در این حالت، دستگاه حرکات غیر ارادی بیشتری خواهد داشت.

هنگام کار حتماً از ماسک ضد گرد و غبار و عینک ایمنی استفاده کنید.

۷-۲-۹. آماده کردن و تعویض ورق سباده دستگاه سباده دیسکی (بشقاابی)

سباده مورد نیاز را از یک سباده توپی یا ورقی ببرید. برای این کار:

ابتدا دایره‌ای هم قطر صفحه سباده، بر پشت ورق سباده ترسیم کنید. می‌توانید مستقیماً صفحه را پشت سباده گذاشته و دور آن خط بکشید. (شکل ۷-۳۵)



شکل ۷-۳۵. ترسیم گردی دیسک (وی سباده).

با قیچی یا هر وسیله برش مناسب دیگر، محل خط کشی شده را ببرید.

پس از آماده شدن سباده، آثار و بقایای سباده قبلی چسبیده شده روی دیسک را از آن جدا کرده و با تیز فوری سطح دیسک را کاملاً تمیز کنید.

مقداری چسب فوری روی صفحه دستگاه ببریزید و به کمک یک کاردک آن را در تمام نقاط صفحه پهن کنید.

دستگاه را از قطعه دور نگه دارید و آن را روشن کنید. دستگاه را به قطعه نزدیک کنید و آن را به آرامی روی قطعه قرار دهید.

برای شروع عملیات، دستگاه را در جهت طول کار یعنی جهت الیاف به عقب و جلو حرکت دهید تا از برداشتن بیش از حد و گودی یک قسمت از قطعه کار جلوگیری شود. (شکل ۷-۳۳)



شکل ۷-۳۳. برای به دست آوردن سطحی مطلوب و صاف، سباده‌کاری (ا) در جهت الیاف چوب انجام دهید.

برای به دست آوردن سطحی صاف‌تر، می‌توانید نوار سباده را با یک نوار نرم تر عوض کرده، سطح کار را دوباره سباده بزنید.

۷-۲-۸. نکات ایمنی

قبل از باز کردن یا تعویض سباده، دو شاخه ماشین را از پریز برق خارج کنید.

هنگام کار، کابل دستگاه را از اطراف سباده‌ی در حال حرکت دور نگه دارید.

هنگام کار، از دستگاه مجهز به سیستم مکنده استفاده کنید. (شکل ۷-۳۴)



شکل ۷-۳۴



شکل ۷-۳۸- نموده گرفتن آپارهای مخصوص به منظور باز یا پستن مهره صفحه.

ورق سنباده را در جای خود قرار دهید و دوباره مهره را بیندید.

توجه: به جز در موارد ضروری، از ورق سنباده‌های معمولی به جای ورق سنباده گرد سوراخ دار استفاده نکنید. زیرا ورق سنباده‌های معمولی معمولاً دارای جنسی نرم بوده و به سرعت از بین می‌روند.

۷-۲-۱۰- دستورالعمل سنباده‌کاری دستگاه سنباده دیسکی

قطعه کار را روی میز کار محکم کنید. اگر قطعه کوچک است، حتماً آن را داخل گیره بیندید.

کاغذ سنباده مناسبی انتخاب کنید و روی دستگاه بچسبانید.

برای جلوگیری از خط افتادن روی سطح کار، صفحه دستگاه را به طور کامل روی سطح قرار دهید (شکل ۷-۳۹ الف). ضمن اینکه فشار وارد نیز باید به طور یکنواخت و آرام به دستگاه وارد شود. در صورتی که صفحه مورد استفاده از لاستیک فشرده باشد، دستگاه را نسبت به سطح قطعه کار، با زاویه ۱۵ درجه بگیرید. (شکل ۷-۳۹ ب).

در هنگام کار از فشار آوردن بیش از حد به دستگاه، به خصوص در کارهای زیاد، خودداری کنید.

چسبزنی روی ورق سنباده را مثل چسبزنی صفحه انجام دهید (شکل ۷-۳۶).



شکل ۷-۳۶- چسب به طور یکنواخت و به صورت یک لایه نازک (وی سنباده گرد دستگاه پهن شود).

مدتی صبر کنید تا چسب به حالت نیمه خشک درآید به طوری که انگشت به چسب نچسبد.

ورق سنباده را به آرامی و به دقت روی صفحه قرار دهید و یا فشار دادن آن روی صفحه ورق سنباده را در جای خود محکم بچسبانید. (شکل ۷-۳۷)



شکل ۷-۳۷- ورق سنباده به دقت (وی دیسک قرار گیرد).
دستورالعمل تهیه و تعویض ورق سنباده سوراخ دار پس از انتخاب ورق سنباده و برش آن، باید سوراخ وسطی آن را نیز ایجاد کنید.
به کمک آچارهای مخصوص، مهره روی صفحه را باز کنید. (شکل ۷-۳۸)

سباده کاری با این دستگاه از نوع خشن کاری است. بنابراین هنگام سباده کاری قطعات روکش شده، حتماً از دور کم استفاده کنید.

۷-۲-۱۱. نکات ایمنی

قطعات را به خصوص اگر کوچک هستند داخل گیره محکم کنید. هنگام سباده کاری از ماسک و عینک ایمنی استفاده کنید. دستگاه را محکم در دستان بگیرید تا از لرزش، پرت شدن و سیاه کردن سطح قطعه کار جلوگیری شود. در صورت مجهز بودن دستگاه به سیستم مکنده، حتماً آن بهره بگیرید. قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، از خاموش بودن کلید آن مطمئن شوید. از خم شدن و انداختن سنگینی خود روی دستگاه خودداری کنید. (شکل ۷-۴۱)



شکل ۷-۱۴- فم شدن (روی دستگاه به فرد سباده کار و دستگاه آسیب می‌ساند).

در صورت شنیدن صدای غیر معمول، دستگاه را به سرعت خاموش کنید. دستگاه را روی قطعه کار روشن نکنید زیرا احتمال پرت شدن آن وجود دارد. ابتدا دستگاه را روشن کنید و سپس به آرامی آن را روی کار قرار دهید. در کار کردن طولانی به دستگاه فرسcht خنک شدن بدھید. قبل از توقف کامل دستگاه، آن را روی میز کار قرار ندهید.



(الف)



(ب)

شکل ۷-۳۹- (روش گرفتن صمیع صفحه سباده روی قطعه کار با هر دو صفحه لاستیکی و فلزی.

هنگام کار حتماً دسته جلو را برای هدایت و کنترل دستگاه در دست بگیرید. (شکل ۷-۴۰)



شکل ۷-۴۰- هدایت و کنترل صمیع دستگاه سباده.

۷-۲-۱۲- دستورالعمل تعویض ورق سنباده دستگاه سنباده لرزان

برای تهیه ورق سنباده این دستگاه، ابتدا ابعاد کف آن را اندازه‌گیری کنید. (شکل ۷-۴۴)



شکل ۷-۴۴

سباده مورد نظر را انتخاب کنید. عرض ورق سنباده را به اندازه عرض کف دستگاه و طول آن را ۵ تا ۷ سانتی‌متر بیشتر از طول کف دستگاه در نظر بگیرید.
پس از برش ورق سنباده در ابعاد به دست آمده، به کمک ضامن‌ها فک‌های عقب و جلو را باز کنید. (شکل ۷-۴۵)

هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید آن را در محل مناسب قرار دهید به طوری که پشت دستگاه روی میز قرار گیرد.

از گذاشتن ماشین سنباده بشقابی به پهلو و در لبه میز خودداری کنید. زیرا اگر کلید آن روشن باشد و دو شاخه آن را به پریز بزنید، دستگاه روشن شده و در اثر برخورد با میز حرکت کرده و از روی میز پرت می‌شود. این دستگاه را طبق شکل ۷-۴۲ روی میز قرار دهید.

پیش از بدست آوردن مهارت کافی، از سنباده‌زدن قسمت‌های باریک جداً خودداری کنید. (شکل ۷-۴۳)



شکل ۷-۴۲- پکونگی قرار اینمی دستگاه سنباده بشقابی (وی میز کار).



شکل ۷-۴۳- سنباده‌کاری قسمت‌های باریک به مهارت و تسلا کافی در کار نیاز دارد.

از فشار آوردن بیش از حد به دستگاه خودداری کنید.

پس از روشن کردن دستگاه و قرار دادن آن روی قطعه کار، با گرفتن دسته و مشتی، آن را در جهت الیاف چوب به عقب و جلو حرکت دهید تا سنباده کاری به نحو مطلوب انجام گیرد. از نگهداشتن سنباده در یک نقطه خودداری کنید. در طول و عرض قطعه کار، سنباده را باید به طور یکنواخت، آرام و بدون توقف حرکت داد.

برای سنباده کاری گوشه‌های تیز داخلی (مثل قابها) از دستگاه سنباده کف مثلثی استفاده کنید. (شکل ۷-۴۷)



شکل ۷-۴۷. سنباده کاری گوشه‌های تیز داخلی با دستگاه سنباده کف مثلثی.

از فشار آوردن و انداختن سنگینی خود روی دستگاه جدا خودداری کنید.

در صورت پرداخت نهایی و آماده شدن سطح برای رنگ کاری، می‌توانید ورق سنباده را با یک سنباده خیلی نرم عوض کنید.



شکل ۷-۴۵. باز گردن فک‌ها به گمک ضامن‌های عقب و جلو.

یک لبه ورق سنباده را بین فک جلو یا عقب قرار دهید و ضامن را بخوابانید تا فک، ورق سنباده را بگیرد. اکنون ورق سنباده را بکشید تا در حالت کشیده به طرف فک دیگر برده شود. سنباده نباید شل باشد. لبه دیگر را داخل فک قرار داده ضامن را بخوابانید.

۷-۲-۱۳. دستور العمل سنباده کاری با دستگاه سنباده لرزان

قطعه کار را در گیره بیندید یا روی میز کار محکم کنید. سنباده‌ی مناسب را انتخاب کرده و به دستگاه بیندید. توجه داشته باشید که چون سنباده کاری با این دستگاه، از نوع پرداخت کاری است و با کیفیت بالایی انجام می‌گیرد، بهتر است از سنباده نرم استفاده کنید.

از شل بستن سنباده خودداری کنید، زیرا نه تنها عمل سنباده کاری به خوبی انجام نمی‌گیرد بلکه باعث خراب شدن سریع و پاره شدن سنباده می‌شود. (شکل ۷-۴۶)



شکل ۷-۴۶. شل و سفت بسته شدن سنباده به دستگاه.

۷-۲-۱۴- نکات ایمنی

قبل از تعویض سنباده دو شاخه دستگاه را از پریز خارج کنید.

در صورت کار کردن طولانی، کمی صبر کنید تا دستگاه خنک شود، سپس به کار آدامه دهید.

اگر دستگاه به سیستم مکنده و کیسه گرد سنباده مجهز است. از آنها استفاده کنید. (شکل ۷-۴۸)



شکل ۷-۴۸- دستگاه سنباده لرزان با سیستم مکنده.

ورق سنباده را به طور مناسب روی دستگاه بیندید.

آزمون پایانی ۷

۱- از سینیاده نواری، برای سینیاده کاری سطوح استفاده می شود.

- الف) گرد ب) قوسی ج) یہن و عرض د) تخت و کوچک

۲- از سناده لر زان، برای سناده کاری سطوح استفاده می شود.

- الف) نئو پان ب) چویی ج) چند لایی د) ہر سہ مورد

۳- سنادهای مودنیاز در سناده دسک، دارای چه شکل است؟

- الف) مستطلاً بلند ب) گ د

ج) مبيع

۴- ورق سناده، اس جس، حوه احمد، نامگذاری، (اندازه گذاری) م- کنند؟

- الف) ملحوظات سانت هيلينا

۲) سازنده و مکار

٨- ملخصاتی از تئوری اعماق، سازه‌دهنگی و سنتز

- د) فهد، سهـ، حمـ، آلبـ، فـ، دـ

ع : ای چلگی مازندرانی دستگاه آزادی را چگونه می‌نماید؟

۷. اجازہ ایجمنی فریضی، ہنگامہ سنتادھکاری، کرامہ اس تھی؟

مراجع تمهیی، مدقق، سند و نهادی، را تهیی خسرو دهد.

۹ نایابی ایشان کردن سطحهای حیران، از جو دستگاههای حیوانات کمک استفاده می‌شود.

۱- طایفه های زاده در تگانه ای از این بنا حقاً نیستند، گوئی از طایفه کفر در تگانه ای اشان است.

توانایی منگنه‌زنی با دستگاه منگنه‌زن

واحد کار هشتم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

- انواع دستگاه منگنه‌زن را توضیح دهد.
- قسمت‌های مختلف دستگاه منگنه‌زن را بیان کند.
- نحوه‌ی عملکرد دستگاه منگنه‌زن را توضیح دهد.
- دستگاه منگنه‌زن را تنظیم کند.
- کاربرد سوزن منگنه در اندازه‌های مختلف را بیان کند.
- موارد ایمنی ضمن منگنه‌زنی را رعایت کند.
- با دستگاه منگنه‌زن، کار کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۳	۲	۱



پیش آزمون ۸

۱- نام شکل زیر را بنویسید؟



۲- آیا می‌دانید دستگاه منگنه‌زن چه عملی انجام می‌دهد؟

۳- آیا می‌دانید دستگاه منگنه‌زن بادی، چه فرقی با دستگاه منگنه‌زن دستی دارد؟

۴- آیا می‌دانید دستگاه‌های منگنه، برای چه نوع کارهایی به کار می‌رود؟

۵- شکل زیر، کدام نوع ابزار را نشان می‌دهد؟



۶- آیا تاکنون از دستگاه منگنه، برای دوختن کاغذها و مقوای استفاده کرده‌اید؟

۷- آیا نام ابزار شکل داده شده را می‌دانید؟



۱-۸-۲- منگنهزن بادی و کاربرد آن

منگنهزن بادی (شکل ۱-۸)، از نظر قدرت در بین منگنهزن‌ها قوی‌تر است و می‌تواند سوزن به طول بیش از ۸ میلی‌متر را در چوب فرو کند (چوب نرم). قدرت این منگنهزن، از هوای فشرده تأمین می‌شود؛ یعنی هوا به وسیله‌ی شیلنگ مخصوص، از کمپرسور، به دستگاه منگنهزن منتقل می‌شود.



شکل ۱-۸- منگنهزن گوشه‌های فارسی با منگنهزن بادی.

توجه: در ابتدا و انتهای شیلنگ، بسته‌های مخصوصی است که از یک طرف به کمپرسور و از طرف دیگر به انتهای دستگاه منگنهزن متصل می‌شود.

این قابلیت منگنهزن بادی (یعنی امکان زدن منگنهای بلند)، وضعيتی به وجود می‌آورد تا در ساختن وسایلی که چسب نمی‌خورند، مانند پالت‌های چوبی، جعبه‌های بسته‌بندی تجهیزات، لمبه‌کوبی‌های سقف، پارکت‌های کف، دیوار‌کوبی‌های چوبی که از پهلویه یکدیگر متصل می‌شوند و نیز در رویه‌کوبی مبل‌ها از آن استفاده شود (شکل‌های ۱-۴ و ۱-۵).




شکل ۱-۴- کاربرد منگنه در اتصال دو قطعه چوب به هم.

۱-۸- دستگاه منگنهزن و انواع آن

از دستگاه منگنهزن برای اتصال دو قطعه چوبی به هم، و یا روکش، پارچه و چرم به چوب استفاده می‌کنند.

۱-۸-۱- منگنهزن دستی و کاربرد آن

منگنهزن دستی (شکل ۱-۸) به خاطر داشتن قدرت نسبتاً محدودی که از یک فنر ناشی می‌شود، معمولاً در موارد مختلف، حداکثر با سوزن به طول ۶ میلی‌متر برای ثابت نگهداشتن روکش هنگام پرس کاری، ثابت نگهداشتن گوشه‌های قاب فارسی، نصب پشت‌بند کابینت و رویه کوبی به کار می‌رود (شکل ۱-۲).



شکل ۱-۸- منگنهزن دستی.



شکل ۱-۸- منگنهزن پشت‌بند کابینت.

۸-۲-۱- جای منگنه

این قسمت، محل قرار گرفتن سوزن منگنه می‌باشد و مانند کشو، از قسمت عقب دستگاه خارج می‌شود. برای خارج کردن جای منگنه، باید ضامن آنرا که همواره به وسیله‌ی فنر تحت فشار است، آزاد کرده و کشو را بپرون کشید؛ پس از قرار دادن سوزن، باید کشو را با فشار در جای خود قرار داد، که در قسمت آخر با برخورد زایده‌ی کشو و ضامن، صدایی شنیده می‌شود که دلیل جارفتن کامل کشو می‌باشد.



شکل ۸-۵- کاربرد منگنه در (ویه‌گوبی).

۸-۲-۲- اهرم فشاردهنده

این اهرم، دائمًاً توسط یک فر، سوزن منگنه‌ها را به طرف دهانه‌ی خروجی فشار داده، این امکان را به وجود می‌آورد که پس از خروج یک سوزن، سوزن دیگری جایگزین آن شود (شکل ۸-۷).



شکل ۸-۷

۸-۲-۳- ضامن پیچ تنظیم

با پیچ تنظیم، می‌توان مقدار ضربه را تنظیم کرد تا بتوان سوزن‌های منگنه با طول‌های متفاوت را در چوب کویید.

۸-۱-۳- منگنه‌زن برقی و کاربرد آن

منگنه‌زن برقی (شکل ۸-۶)، از نظر قدرت، مشابه منگنه‌زن دستی است اما با برق کار می‌کند. این منگنه‌زن، برای اتصال چوب‌هایی که در قسمت‌های زیر کار بوده و دید ندارند، و نیز برای جلوگیری از خارج شدن قطعات اتصال از محل خود، به کار می‌رود.



شکل ۸-۶

۸-۲- قسمت‌های مختلف دستگاه منگنه‌زن و نحوه‌ی عملکرد و تنظیم آنها

برای تنظیم، تعمیر و تمیز کردن دستگاه منگنه‌زن، باید قسمت‌های مختلف آن شناسایی شود:

۴-۸-۱- اصول ایمنی ضمن منگنه‌زنی و رعایت آن

فراگیر باید لباس کار مناسب به تن داشته باشد.
باید به هشدارهای ایمنی هنرآموز و نیز پوسترها ایمنی توجه کامل نماید.

هنگام قرار دادن سوزن منگنه در داخل دستگاه، شیر کمپرسور باید بسته شود.

- هنگام کار، حتماً باید پس از اینکه دستگاه منگنه‌زن در محل مورد نظر قرار گرفت، دکمه را فشار داد.

از نگاه کردن به محل خروج سوزن منگنه، جداً خودداری شود.

از گرفتن دستگاه منگنه‌زن به طرف خود و افراد دیگر باید خودداری نمود.

همیشه باید از سوزن‌های دوخت استاندارد استفاده کرد تا در کار، گیر نکرده و خطرساز نباشد.

برای آزمایش شدت فشار دستگاه، از پرتاپ سوزن در فضا خودداری شود (شکل ۸-۱۰).


هنگامی که از منگنه استفاده نمی‌شود، شیر خروجی کمپرسور باید بسته شده و هوای داخل شیلنگ نیز خارج گردد.



شکل ۸-۱۰

۴-۸-۲- اهرم ضربه‌زن

این اهرم، به سوزن منگنه ضربه زده و آنرا در چوب فرو می‌کند. این اهرم دائماً تحت فشار است (شکل ۸-۸).




شکل ۸-۸

توجه: این اهرم، در انواع منگنه‌های بادی، تحت فشار هوای فشرده و در منگنه‌های دستی، تحت فشار فر می‌باشد که با فشار دادن کلید دستگاه، اهرم آزاد شده و به سوزن ضربه وارد می‌کند.

۳-۸- اندازه‌های مختلف سوزن منگنه و کاربرد آنها

سوزن منگنه یا سوزن دوخت، وسیله‌ای است برای اتصال دو قطعه‌ی چوبی، کاغذی، صفحات کارتون، لایه‌های چرم، روکش و... (شکل ۸-۹). انتخاب انواع سوزن دوخت براساس نوع جنس، رنگ ظاهری، طول ساق، فاصله‌ی بین دو ساق، ضخامت سوزن و نوع کاربرد آن در اماکن اداری، دفتری، صحافی، انتشارات، مبلمان، رویه کوبی، صنایع کفاشی، کارتون‌سازی و بسته‌بندی امری الزامی است. این سوزن‌ها از آلایزی ساخته می‌شوند که در اثر ضربه و فرو رفتن در چوب‌های سخت، خم نشونند.



شکل ۸-۹- سوزن‌هایی با ابعاد متفاوت.



شکل ۸-۱۳

عملیات کارگاهی

تمرین - ساختن یک قاب

ابزار و وسایل مورد نیاز عملیات کارگاهی

۱- لباس کار

۲- قطعه کار مورد نظر

۳- دستگاه منگنه‌زن دستی یا بادی

۴- انواع سوزن منگنه

۵ دستگاه کمپرسور هوایی

۸-۵- اصول منگنه‌زنی با دستگاه منگنه‌زن

باید لباس کار مناسب به تن داشت.

باید دستگاه منگنه را تنظیم کرده، پس از انتخاب سوزن منگنه مناسب، آنرا داخل دستگاه قرار داد (شکل ۸-۱۱).



شکل ۸-۱۱- جاسازی سوزن منگنه در محل فود.

برای ثابت کردن صفحه پشت‌بند کابینت از جنس سه‌لایی، بهتر است محل کوبیدن سوزن‌ها خط‌کشی شود تا اشتباہی پیش نیاید (شکل ۸-۱۲)؛ چنانچه صفحه‌ی پشت، ضخیم بود (صفحات مصنوعی) باید از دستگاه منگنه بادی استفاده نمود (شکل ۸-۱۳).

دستورالعمل

الف) چهار قطعه چوب برای قاب 300×200 میلی‌متر، که عرض قیدها 40 و ضخامت شان 20 میلی‌متر است، آماده کنید.

ب) با دستگاه فارسی بُردستی، سر قیدها را به اندازه‌ی خواسته شده و با زاویه‌ی 45 درجه قطع کنید (شکل‌های ۸-۱۴ و ۸-۱۵).



شکل ۸-۱۲

- ز) دستگاه منگنه را تمیز کنید و در جای خود قرار دهید.
ح) شیر خروجی کمپرسور را بیندید (شکل ۸-۱۷).



شکل ۸-۱۶- منگنه زدن (وی درجهای ۴۵ درجه شده).




شکل ۸-۱۷- در صورت باز بودن شیر، کمپرسور همواره در حال گاردن فواهد بود.

نکته: در صنایع چوب، دستگاه دیگری مانند منگنه زن وجود دارد، به نام میخ کوب. میخ های مورد نیاز برای این دستگاه، به صورت شانه ای بوده و معمولاً به وسیله میخ کوب های پنوماتیکی در عمق چوب کوبیده می شود. این میخ ها دارای سر پهن و بعضی T شکل هستند که برای اسکلت چوبی منازل، جعبه سازی و برای چوب های ضخیم کارهای ساختمانی به کار می روند (شکل ۸-۱۸).



شکل ۸-۱۴- ایجاد برش ۴۵ درجه در گوش های قیدهای قاب، به وسیله اره فارسی بُر دستی.



شکل ۸-۱۵- چهار قطعه پوب آماده و فارسی شده.

ج) پس از آماده کردن چسب، یکبار به سر قیدها (قسمت ۴۵ درجه) چسب بزنید تا خشک شود.

د) سر قیدها را مجدداً چسب بزنید و دوبهدو کنار هم قرار دهید.


ه) با دستگاه منگنه، در گوش های قاب و درست روی درز ۴۵ درجه، حداقل دو منگنه بزنید.

و) قاب را بر گردانید و پشت آنرا نیز به همان ترتیب منگنه زده، چسب های اضافی را پاک کنید (شکل ۸-۱۶).


برای بسته‌بندی کابینت‌ها نصب تخته خرد چوب به قطعات دیگر، یا اتصال تخته خرد چوب به روکش یا سه لایی نیز می‌توان از دستگاه منکنه زن یا میخ کوب استفاده کرد (شکل‌های ۸-۲۰ تا ۸-۲۲).^(۸)



شکل ۸-۲۰- اتصال گفته فرده چوب به کابینت.



شکل ۸-۲۱- اتصال سه‌لایی به گفته فرده چوب.



شکل ۸-۱۸- میخکوب، برای اتصال چوب‌های صفحیه.

۶-۸- کوبیدن میخ به قطعات خاص

موارد استفاده‌ی میخ کوب، به قرار زیر است:
برای کوبیدن زهوار روی قاب، از میخ کوب استفاده می‌شود.
برای کوبیدن زهوار روی نمای کابینت، می‌توان از میخ کوب استفاده نمود.

برای کوبیدن زهوار روی بدنه‌ی کابینت، به منظور بستن قطعات قابل تنظیم نیز می‌توان از میخ کوب استفاده کرد (شکل ۸-۱۹).^(۸)



شکل ۸-۱۹

کشو یا خشاب، محل قرار گرفتن منگنه است، باید آنرا بیرون کشید و پس از تخلیه‌ی سوزن، آنرا تمیز کرد.

باید مراقب بود که اهرم ضربه‌زن، از چسب، گرد و غبار، گریس و... تمیز باشد. در صورت کثیف شدن، باید به تمیز کردن آن در اسرع وقت مبادرت ورزید.

دستگاه منگنه را باید همیشه در جای خشک نگهداری نمود. تازنگ نزده و هنگام منگنه زدن بر روی پروژه‌های چوبی گیر نکند.



شکل ۸-۲۲- کاربرد منگنه‌ی دستی در بسته‌بندی کالاهای.

۷-۸- رعایت نکات ایمنی در هنگام منگنه‌زنی

هنگام کار باید از لباس کار مناسب استفاده کرد.

به هشدارهای ایمنی که توسط هنرآموزان و پوسترها نصب شده در کارگاه داده می‌شود جداً باید توجه نمود.

نباید دست خود را زیر محل کوییدن منگنه قرار داد.

باید از سوزن منگنه‌های مناسب و استاندارد استفاده نمود.

هنگامی که از کمپرسور استفاده نمی‌شود، باید شیر آنرا بست.


در انتقال هوای فشرده از کمپرسور به منگنه‌زن، برای جلوگیری از هدر رفتن هوا، باید از بسته‌های مناسب استفاده کرد.

۸- سرویس و نگهداری دستگاه منگنه

برای استفاده‌ی بهینه از دستگاه منگنه‌زن، و توانایی تنظیم و نگهداری آن، باید قسمت‌های مختلف آنرا باز و تمیز نمود.

آزمون پایانی ۸

۱- در شکل زیر، قسمت‌های نشان داده شده‌ی دستگاه منگنهزن دستی را نام ببرید.



۲- روش کار دستگاه منگنهزن برقی را توضیح دهید.

۳- در شکل زیر، از چه نوع دستگاه منگنهزنی استفاده شده است؟




۴- نحوه منگنهزنی به گوشه‌های فارسی شده‌ی قاب را شرح دهید.

۵- انواع دستگاه منگنهزن را نام ببرید؟

۶- سه نوع کاربرد دستگاه منگنهزن را برای وصل کردن قطعات چوبی به یکدیگر نام ببرید؟

۷- سوزن منگه با ارتفاع بلند را (بیش از ۸ میلی‌متر) به وسیله‌ی چه نوع دستگاه منگنهزنی در چوب می‌کوبند؟

۸- در شکل زیر، با منگنهزن بادی چه عملی انجام می‌شود؟



توانایی ساخت و مونتاژ کارهای ساده‌ی چوبی طبق نقشه

واحد کار نهم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

- نقشه‌ی کار و اصول پیاده کردن آن بر روی چوب را انجام دهد.
- موارد ایمنی ضمن ساخت پروژه را رعایت کند.
- ساخت کارهای ساده‌ی چوبی را طبق اصول انجام دهد.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۴	۶۰	۶۴



پیش آزمون ۹

- ۱- آیا می‌دانید نقشه‌ی کار، چه تأثیری در ساخت پروژه دارد؟
- ۲- برای برش کاری قطعات بلند، از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنند؟
- ۳- به نظر شما، آیا برای ساخت قطعات، نیازی به برآورد کردن موادی مانند چوب، چسب، میخ، و... (از نظر مصرف و قیمت) هست؟ چرا
- ۴- به نظر شما، میخ، پیچ و شیشه جزو کدام یک از موارد زیر است؟
- (الف) مواد اصلی
 - ب) مواد کمکی
 - د) هر سه مورد
 - ج) مصنوعات چوبی
- ۵- کدام گزینه، ابعاد و اندازه‌های اصلی نقشه را بیان می‌کند؟
- (الف) طول، ارتفاع، عرض
 - ب) طول، عرض، ضخامت
 - د) هر سه مورد
 - ج) عرض، ضخامت، ارتفاع

مهارت‌های لازم برای ساخت نمونه‌های متنوع و جدید به صورت فردی یا گروهی در نظر گرفته شده‌اند؛ که در این پروژه‌ها، فقط مراحل اولیه‌ی آنها توضیح داده شده است. برای ساخت قطعات در تعداد زیاد، لازم است که ماشین‌آلات موردنیاز را برای ماشین‌کاری، به شابلون‌ها، گونیاها و یا وسایل کمکی دیگر مجهز و آماده کرد؛ تا علاوه بر دور ریز کم، سرعت ساخت و برش نیز افزایش یابد.

۹-۱-۱- تهیه‌ی فهرست مقدار چوب بر اساس نقشه کار

فهرست مقدار چوب یا جدول مواد اصلی کار را به دو صورت تهیه می‌کنند:

- الف) ابعاد تمام شده از روی نقشه کار
- ب) ابعاد اولیه کار براساس اندازه‌های تمام شده‌ی یک کار.

ابعادی که روی نقشه اصلی کار اندازه‌گذاری شده است را باید درنظر گرفت و در جدولی مانند جدول ۹-۱ که اندازه و ابعاد، جنس مواد اولیه و مصرفی و اصلی و تعداد در آن مشخص شده، به صورت قطعات مجزا وارد نمود.

نکته: مقدار خوراک اره و دورریز در اندازه‌های اولیه نیز باید درنظر گرفته شود تا در نهایت به اندازه‌ی تمام شده یک کار رسید.

جدول ۹-۱- نمونه‌ی یک جدول مواد اولیه.

متوجه ایجاده گل m^3 یا m^2	متوجه ایجاده اولیه m^3 یا m^2	متوجه ایجاده اولیه m^3 یا m^2	متوجه ایجاده اولیه نحوه توزیع	متوجه ایجاده اولیه نحوه توزیع	mm	ابعاد تمام شده بر جای			تعداد	نوع جنس	نام قطعه	ردیف
						طول	عرضه	ارتفاع				

۹-۱- نقشه‌ی کار و اصول پیاده کردن آن روی چوب

نقشه‌ی کار، نقشه‌ای است که جزئیات هر قطعه از پروژه را نشان می‌دهد و به طور کلی عبارت است از:

نشان دادن شکل کلی جسم (تصویر مجسم تصویر مجسم انفجاری)، تعیین اندازه‌های آن و تعیین مواد اصلی و کمکی که باید برای ساخت پروژه مصرف کرد. نقشه‌های اجرایی، ممکن است از چندین نقشه مختلف تشکیل شود که طراح، برای نشان دادن و بیان جزئیات پروژه‌ای که طراحی کرده است، تهیه می‌کند. این جزئیات می‌تواند شامل انواع مواد، یراق‌آلات، شکل و اندازه‌ی قطعات باشد.

توجه: نقشه‌ها باید طبق استاندارد و دستورالعمل‌های مربوطه اجرا شده باشد.

هدف از آموزش این واحد کار، دادن اطلاعات فنی برای ساخت کارهای چوبی و شناخت و کاربرد ابزارهای دستی - برقی و ماشین‌آلات به فرآگیر می‌باشد تا بتواند کارهای ساده‌ی چوبی را ساخته و موتناثر کند.

پروژه‌ها به دو گروه الف و ب تقسیم شده‌اند:

الف) پروژه‌هایی که بر مبنای استاندارد و نمونه‌هایی هستند که کم و بیش در هنرستان‌ها اجرا می‌شوند و به طور تفصیلی با تمام جزئیات توضیح داده شده‌اند.

ب) پروژه‌هایی که به منظور تکمیل و به کارگیری



شکل ۹.۲

۹-۲-۱- موارد ایمنی در اره نواری

اره نواری، یکی از خطرناک‌ترین دستگاه‌های درود‌گری است. هنگام کار با آن باید با دقت تمام موارد ایمنی زیر را رعایت کرد:

- قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که تیغه ترک نداشته باشد.

دقت کنید که تیغه سفت و تنظیم باشد (شکل ۹.۳)؛ برای این منظور می‌توانید تیغه را با دست چپ و راست کنید، و فکه را بچرخانید تا از نداشتن لنگی و تنظیم بودن آن مطمئن شوید.

۹-۲-۲- تهیه‌ی فهرست مواد کمکی و ابزار

برای ساخت هر پروژه، معمولاً موادی مانند یراق، چسب، شیشه، میخ، پیچ، رنگ و غیره استفاده می‌شود که این مواد را مواد کمکی می‌نامند. از طرف دیگر، ابزارهای دستی، دستی-برقی و ماشین‌آلاتی نیز برای ساختن پروژه‌ها موردنیاز است که با توجه به نوع هر پروژه مشخص می‌گردد.

۹-۲-۳- اصول رعایت موارد ایمنی صمن ساخت پروژه

برای انجام هر نوع فعالیت کارگاهی، باید به مسایل ایمنی و خطرات احتمالی کاملاً توجه کرد؛ زیرا کوچک‌ترین بی‌احتیاطی و بی‌توجهی، خطرات جبران‌ناپذیری را به وجود خواهد آورد. از مهم‌ترین نکات ایمنی فردی، این است: هر گز نباید لباس کار گشاد و آستین بلند پوشید، دکمه‌های لباس کار و آستین‌ها را باید بست (شکل ۹-۱ و ۹-۲)، و از قرار دادن ابزار و اشیای بلند و تیز مانند پیچ گوشتشی، مغار و غیره در جیب لباس کار جداً باید خودداری نمود.



شکل ۹.۱

-بعد از خاموش کردن دستگاه در پایان کار، تیغه را شُل کنید تا از ترک خوردن و شکستگی احتمالی بر اثر فشار، جلوگیری شود (شکل ۹-۵).



شکل ۹-۵- وقتی تیغه اره شُل است، متماً از تابلوی مربوطه استفاده کنید.

دقت کنید که افراد در سمت راست دستگاه نایستند.
هنگام کار کردن و روشن بودن دستگاه، از ماسک و گوشی ایمنی استفاده کنید.

۹-۲-۲- موارد ایمنی در دستگاه گندگی

هنگام کار با دستگاه گندگی، موارد زیر را رعایت کنید:
از گوشی ایمنی و ماسک استفاده کنید.

-سمت راست چوب ایستاده و آنرا با دست به طرف جلو فشار دهید تا داخل دستگاه بشود.
در صورت زیاد بودن طول چوب، حتماً از دوست خود برای خارج شدن آن کمک بگیرید (شکل ۹-۶).



شکل ۹-۶



شکل ۹-۷- کنترل سفتی یا شلی تیغه‌ی اره.

از سالم بودن دستگاه هدایت اطمینان حاصل کرده و در صورت لزوم، هدایت کننده‌ها را تنظیم کنید.


تیغه باید چپ و راست و تیز باشد.

ارتفاع دستگاه هدایت از سطح کار، ۲ سانتی‌متر بالاتر در نظر گرفته شود تا چوب به راحتی حرکت کند (شکل ۹-۴).



شکل ۹-۸- دستگاه هدایت، مذاقل ۲ سانتی‌متر از سطح کار، بالاتر باشد.

- برای پیش بردن قطعات از روی تیغه‌ی کفرند، از وسیله‌ی کمکی استفاده شود (شکل ۹-۸).



شکل ۹-۸

هر گز دست را روی توبی تیغه‌ی کفرند، حتی بر سطح چوب قرار ندهید.

در تنظیم صفحات کارده و کارگیر دقت کنید تا به طور صحیح تنظیم شوند.

گونیا را برای رندیدن، مناسب با پهنه‌ی قطعه کار تنظیم کنید تا قسمت بدون محافظت تیغه کمتر شود (شکل ۹-۹).



شکل ۹-۹. مقدار باز بودن زیاد گونیا، فطرآفرین است.

۹-۳- اصول ساخت کارهای ساده‌ی چوبی

برای اجرای پروژه‌ی عملی و ساخت یک محصول چوبی، کابر باید به این ترتیب عمل نماید:

نقشه‌ی کار را شناسایی و آنرا به خوبی تشریح کند (شکل ۹-۱۰).

دستگاه را برای پوشالبرداری زیاد تنظیم نکنید.

در صورت گیر کردن چوب در حال عبور، با فشار زیاد آنرا رد نکنید، بلکه دستگاه را خاموش کرده، چوب را خارج نمایید و مجدداً با مقدار بار کمتر، چوب را گندگی کنید.

قبل از شروع به کار با دستگاه، ساعت خود را از دست باز کنید، زیرا بر اثر لرزش دستگاه (در حال کار) ساعت شما باز شده و ایجاد سانحه می‌کند.

کف کارگاه و زیر پا باید تمیز و عاری از هرگونه روغن، چوب، ضایعات چوبی و پوشال باشد.

از سالم بودن دستگاه و سفت و تیز بودن تیغه‌ها مطمئن شویید.

قبل از روشن شدن دستگاه، باید شانه‌ها، غلطک‌ها و تمیزی تیغه‌ها را کنترل کنید.

دقت داشته باشید که قبل از روشن شدن دستگاه، هیچ چوبی داخل دستگاه نباشد.

۹-۲-۳- موارد ایمنی در دستگاه کفرند

کلیه خطرات احتمالی دستگاه کفرند را مورد شناسایی قرار داده و ضمن استفاده از وسایل کمکی، هنگام کار کردن با آن احتیاط کنید.

قطعه کار حتماً باید به گونیا بپرسبد تا ناگونی رنده نشود (شکل ۹-۷).



شکل ۹-۷

-اگر پروژه‌ی موردنظر، تولیدی و در تعداد زیاد باشد، باید نسبت به اجرای سریع تولید، برای بعضی از اجزا و قطعات، شابلون تهیه کند.


-در تشریح نقشه کار، باید اندازه‌گذاری اجزای قطعه کار مشخص و تعیین شده باشد؛ برای برآورد یک نقشه کار، ممکن است دو حالت زیر پیش آید:

الف) نقشه، بسیار ساده و بیانگر تمام اجزای قطعه‌ی تولیدی موردنظر باشد؛ که در این صورت، با اندازه‌گیری و تبدیل آن به مقیاس، به راحتی قابل محاسبه و تشخیص می‌باشد (شکل ۹-۱۲).

ب) نقشه، نماهای روبرو و جانبی را داشته و با اندازه‌گذاری روی آنها اندازه‌ی بعضی از قسمت‌های داخلی مشخص نشده باشد (شکل ۹-۱۳).




شکل ۹-۱۲





شکل ۹-۱۳

بعاد و اندازه‌های اصلی نقشه (طول، عرض و ضخامت) را مورد بررسی قرار دهد و پس از تشخیص و تعیین مقیاس نقشه، اندازه‌ها و بعد را با تبدیل مقیاس به بعد واقعی تبدیل کند؛ سپس نقشه‌ی محصول چوبی را به وسیله‌ی سه‌نما (نمای روبرو، نمای جانبی و نمای بالا) مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و اندازه‌های اصلی را یادداشت نماید (شکل ۹-۱۱).



شکل ۹-۱۰- تصویر مجسم جعبه‌ی کمک‌های اولیه.



شکل ۹-۱۱- سه‌نماهای جعبه‌ی کمک‌های اولیه.



شکل ۹-۱۴- گاربد میز کمکی برای ماشین کفرند.

ابتدا قطعات موردنظر قطعه کار را در جدول ۹-۱، یعنی جدول مواد اولیه و مصرفی بنویسید (شکل ۹-۱۵). درنظر داشته باشید اندازه‌هایی که در جدول قرار می‌دهید، اندازه‌ی تمام شده است؛ پس مقدار خواراک اره یا مقدار ضخامت نوار لبه چسبان، پیش از اندازه‌بُری که احتمالاً قبل از نوار کردن درنظر می‌گیرید را محاسبه کنید و اندازه‌ی تمام شده را در جدول یادداشت نمایید. شکل ۹-۱۶ نمایی دیگر از میز کمکی همراه با نمایش قطعات، و شکل ۹-۱۷ نقشه‌ی جانمایی قطعات را نشان می‌دهد.

در این صورت، باید اندازه‌ی قسمت‌های اصلی را یادداشت، و شروع به بریدن و تهیه‌ی چوب و مواد موردنیاز کرد. برای قسمت‌های داخلی، می‌توان به این ترتیب عمل نمود:

به طور مثال: برای به دست آوردن ضخامت بدن‌های کشو و عقب آن، بهتر است به ترتیب از هر کدام، نسبت به در کشو، ۴ میلی‌متر کسر گردد. اگر در نقشه‌ی کار، ضخامت اجزای کشو مشخص نباشد و ضخامت صفحات کار ۱۸ میلی‌متر درنظر گرفته شود، ضخامت در کشو ۱۸، ضخامت بدن‌های آن ۱۴ و ضخامت عقب کشو ۱۰ میلی‌متر برآورد می‌شود.

در ادامه، به ساخت چند کار ساده‌ی چوبی طبق نقشه پرداخته خواهد شد.

۹-۳-۱- میز کمکی برای ماشین کاری قطعات طویل

هدف از ساخت میز کمکی، این است که هنگام ماشین کاری قطعات چوبی یا صفحه‌های طویل، این میز در قسمت پشت اره مجموعه، فرز، گندگی و کفرند قرار گیرد تا کاربر بتواند به تنها بی، روی قطعات موردنظر کار را انجام دهد (شکل ۹-۱۴).

ردیف	نام قطعه	تعداد	نوع جنس	ابعاد تمام شده			جسم	هزاره (متراز)	هزاره (متراز)	هزاره (متراز)	هزاره (متراز)
				طول	عرض	ارتفاع					
۱	پایه متغیر (۱)	۲	ام دی اف خام یا چند لایه	۶۰۰	۶۰	۱۰	۱۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۲	قطعه اتصال (مخفته) تو پایه متغیر (۱)	۱	ام دی اف خام یا چند لایه	۶۰۰	۶۰	۱۰	۱۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۳	صفحة رویه جای چرخ (۱)	۱	ام دی اف خام یا چند لایه	۷۵۰	۱۰۰	۱۰	۱۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۴	قطعه تکهدارنده و راهنمای (۱)	۲	ام دی اف خام یا چند لایه	۵۷۵	۶۴	۱۰	۱۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۵	قطعه سنون (۱)	۲	ام دی اف خام یا چند لایه	۵۰۰	۱۲۸	۱۰	۱۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۶	قطعه پایه (۱)	۲	ام دی اف خام یا چند لایه	۲۲۰	۳۰۰	۱۰	۱۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۷	قطعه پایه دیگر (۱)	۲	ام دی اف خام یا چند لایه	۳۰۰	۱۰۰	۱۰	۱۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۸	چوبخ توکار با روکار	۶									
۹	بیچ با مهاره تقویتی	۴									
۱۰	چوب	۷-									

شکل ۹-۱۵- جدول مواد اولیه و مصرفی.


ج) تیر چوبی با مقطع I (قطعه A) را بگردانده و دو خط موازی، به فاصله‌ی ۴۰ میلی‌متر از لبه‌های کار (شکل ۹-۲۰) روی قطعه کار بکشید؛ توجه داشته باشید که قطعه‌ی B باید بعداً روی این قسمت قرار بگیرد.




شکل ۹-۱۸



شکل ۹-۱۹



شکل ۹-۲۰



شکل ۹-۲۱

مراحل ساخت

I مرحله‌ی اول: ساخت میز چوبی با مقطع I

الف) فک گونیایی گونیایی مرکب را در فاصله‌ی ۲۵ میلی‌متری از عرض قطعه‌ی A (تیر I) قرار داده و به کمک مداد، خطی در وسط قطعه (از ابتدا تا انتهای آن) رسم کنید (شکل ۹-۱۸).

ب) با استفاده از دریل دستی - برقی، ۳ سوراخ به قطر ۴ میلی‌متر روی خط کشیده شده روی چوب ایجاد کنید (شکل ۹-۱۹). دقت داشته باشید که سوراخ اولی و آخری، از سر قطعه، ۵۰ میلی‌متر فاصله داشته باشد.



شکل ۹-۲۱



شکل ۹-۲۰



شکل ۹-۲۲



شکل ۹-۲۳

د) وسط خطوط کشیده شده‌ی در مرحله‌ی «ج»، چسب چوب زده و قطعات مربوطه را مطابق شکل آماده کنید(شکل ۹-۲۱).

ه) قطعه‌ی B را مانند (شکل ۹-۲۲) روی قطعه‌ی A و در میان خطوط کشیده شده قرار داده و به کمک گیره، آنها را به یکدیگر متصل کنید.

و) قطعاتی را که با گیره (در مرحله‌ی «ه») به هم چسباندید، برگردانده و روی میز کار بگذارید. داخل سوراخ‌های موجود، پیچ‌های ۵۰ میلی‌متری قرار داده و دو قطعه‌ی چسبیده شده را، با پیچ نیز محکم کنید (شکل ۹-۲۳).

توجه: برای این کار، می‌توانید از دریل شارژی استفاده کنید.



شکل ۹-۲۴

مرحله‌ی دوم: ساخت پایه‌ی L شکل

الف) قطعات F (L شکل) را روی میز کار گذاشته و با استفاده از گونیای مرکب و مداد، یک خط مطابق (شکل ۹-۲۷) و در فاصله‌ی ۱۱۰ میلی‌متری از انتهای تخته‌ها رسم کنید.

روی هر خط، دو نقطه به فاصله‌ی ۲۵ میلی‌متر از لبه‌ها بگذارید و در آخر، توسط دریل دستی - برقی سوراخ‌هایی به قطر ۴ میلی‌متر روی آنها ایجاد کنید.

ب) قطعات F (L شکل) را بر گردانده و مطابق (شکل ۹-۲۸) (خطوطی موازی در فواصل ۱۰۰ و ۱۱۸ میلی‌متری از لبه‌ی تخته‌ها رسم کنید و در میان خطوط، دو سوراخ ایجاد نمایید.

ج) قطعات G مربوط به پایه‌ی L شکل را روی میز کار قرار داده و یک خط مطابق (شکل ۹-۲۹) و در فاصله‌ی ۱۱۰ میلی‌متری بکشید. سپس دو نقطه از کناره‌ی تخته‌ها و به اندازه‌ی ۳۵ میلی‌متر رسم نموده و با دریل دستی - برقی، سوراخ‌هایی با قطر ۴ میلی‌متر روی آنها ایجاد کنید.



شکل ۹-۲۷

ز) طرف دوم تیر چوبی با مقطع I را، مانند طرف اول به هم متصل کنید (شکل ۹-۲۴).

ح) روی قطعه‌ی بالایی تیر چوبی I شکل (قطعه‌ی C)، دو خط موازی به فاصله‌ی ۲۵ میلی‌متر از کناره‌های تخته کشیده و روی هر خط، ۲ نقطه به فاصله‌ی ۱۳۴ میلی‌متر از دو سر قطعه‌ی C علامت گذاری کنید. با استفاده از دریل دستی - برقی و مته‌ی ۴، محل‌های علامت گذاری شده را سوراخ کنید (شکل ۹-۲۵).

ط) قطعه‌ی C را روی بدنه‌های تیر چوبی I شکل قرار داده و با استفاده از چسب چوب و پیچ، آنها را به یکدیگر متصل کنید. برای این کار، از پیچ ۵۰ میلی‌متری و پیچ گوشتی شارژی استفاده کنید (شکل ۹-۲۶).



شکل ۹-۲۵



شکل ۹-۲۶

ه) قطعات به دست آمده در مرحله‌ی «د» را مطابق (شکل ۹-۳۱) به هم وصل کنید. برای این کار، از دریل دستی - برقی، پیچ گوشتی شارژی، پیچ و چسب چوب استفاده کنید.



شکل ۹-۳۱

و روی هر یک از قطعات E (ستون) دو خط به فاصله‌ی ۱۰ میلی‌متر از دو کناره‌ی تخته‌ها بکشید. سپس یک خط در وسط تخته‌ها و در فاصله‌ی ۹۶ میلی‌متری رسم کنید (شکل ۹-۳۲).



شکل ۹-۳۲



شکل ۹-۳۳



شکل ۹-۳۴

د) قطعات F (L) شکل) را به طور عمودی روی میز کار قرار داده و با استفاده از دریل دستی - برقی و آچار پیچ گوشتی مخصوص، قطعه G را از قسمت سر، به انتهای متصل کنید (شکل ۹-۳۰).



شکل ۹-۳۵

ط) مطابق تصویر ۹-۳۵، ستون را به پایه‌ی L شکل اتصال دهید. در این حالت از چسب چوب و پیچ‌های ۵۰ میلی‌متری استفاده نمایید. دقت کنید که لبه‌ی قطعات با هم تراز باشند.



شکل ۹-۳۵

مرحله‌ی سوم: مونتاژ نهایی

الف) مطابق (شکل ۹-۳۶) تیر چوبی با مقطع I را روی پایه‌ی L شکل سوار کنید.



شکل ۹-۳۶


ز) از دو سر قطعات E، خطوطی به فاصله‌ی ۱۶ میلی‌متر جدا کرده، روی هر خط، دو نقطه به فاصله‌ی ۱۲/۵ میلی‌متر از لبه‌ی قطعات رسم، و به وسیله‌ی دریل دستی - برقی سوراخ‌هایی به قطر ۶ میلی‌متر روی نقاط مزبور ایجاد کنید.

ح) قطعات E (ستون) را برابر گردانده و دو نقطه به فواصل ۳۸ و ۱۵۰ میلی‌متر از انتهای قطعات، مطابق شکل ۹-۳۳ رسم کنید.



شکل ۹-۳۳

در نقطه‌ی مقابل، دو نقطه به فواصل ۵۰ میلی‌متر و ۳۵۰ میلی‌متر و ۴۵۰ میلی‌متر کشیده و به وسیله‌ی دریل دستی - برقی سوراخ‌هایی به قطر ۴ میلی‌متر روی آنها ایجاد کنید (شکل ۹-۳۴).



شکل ۹-۳۴

د) در این مرحله، قطعات D را با استفاده از ۳ عدد پیچ ۴۰ میلی‌متری، به قطعات E (ستون) متصل کنید (شکل ۹-۳۹).



شکل ۹-۳۹

ه) شش عدد چرخ را داخل یا روی تیر چوبی با مقطع I نصب کنید (شکل ۹-۴۰).

و) قطعات مونتاژ شده را از نظر نحوهٔ صحیح اتصال‌ها، و همچنین تراز بودن کار کنترل نموده و به عنوان نگهدارنده‌ای مطمئن و وسیله‌ای کمکی در حین عملیات ماشین کاری، مورد استفاده قرار دهید.



شکل ۹-۴۰

ب) با استفاده از پیچ و مهره‌ی خروسکی، تیر چوبی با مقطع I را روی قطعات E (ستون) محکم کنید (شکل ۹-۳۷).



شکل ۹-۳۷

ج) قطعات D را به عنوان نگهدارنده و راهنمای مطابق (شکل ۹-۳۸)، کنار هر یک از بدن‌های تیر چوبی پایه‌دار قرار دهید.



شکل ۹-۳۸



شکل ۹-۳۲

ج) یک خط موازی با قاعده‌ی مثلث به طول ۴۰۰ میلی‌متر و در فاصله ۲۵ میلی‌متری از لبه‌ی کار رسم کنید؛ برای این کار، از یک مداد و گونیای مرکب کمک بگیرید (شکل ۹-۴۳). مثلث چوبی را برگردانده و این خط را در طرف دیگر صفحه نیز بکشید.



شکل ۹-۳۳

د) به یک طرف گونیای نگه‌دارنده، چسب چوب زده و آنرا روی لبه‌ی قاعده‌ی مثلث نصب کنید؛ سپس با استفاده از دریل دستی-برقی، سه سوراخ روی گونیا و مثلث چوبی ایجاد کرده و با پیچ‌های فلزی، گونیا را روی مثلث محکم کنید. دقت داشته باشید که برای اینکه سرپیچ‌ها بیرون قرار نگیرد، از مته خزینه استفاده کنید و در نهایت با استفاده از سنباده‌ی کاغذی، سطح کار را پرداخت نمایید (شکل ۹-۴۴).

۹-۳-۲- راهنمای مثلثی، برای برش عرضی و مقطعی

این شابلون مثلثی شکلی که از MDF یا چندلایی ساخته می‌شود، به ما کمک خواهد کرد که علاوه بر برش زدن سریع و با دقت صفحات، به خصوص صفحه‌های رویه‌ی کابینت، بتوانیم برش‌هایی تحت زوایای ۴۵ و ۹۰ درجه را نیز با اره گرد دستی-برقی به راحتی ایجاد نماییم. از این ایده، می‌توان در ساخت شابلون‌هایی در اندازه‌های مختلف و برای زوایای ۳۰ و ۶۰ درجه نیز استفاده کرد.

مراحل ساخت

الف) با استفاده از گونیای مرکب، صفحه‌ی MDF یا چندلایی با ضخامت حداقل ۱۶ میلی‌متر را در دو زاویه‌ی ۴۵ و ۹۰ درجه به صورت یک مثلث علامت‌گذاری کنید، به طوری که طول قاعده آن ۴۰۰ میلی‌متر باشد (شکل ۹-۴۱).



شکل ۹-۴۱

ب) مثلث را با اره گرد دستی-برقی برش دهید (شکل ۹-۴۲)، سپس دو قطعه از M.d.f یا چندلایی به طول ۲۰۰ و پهنای ۲۵ میلی‌متر را برش داده و برای استفاده به عنوان یک گونیای نگه‌دارنده در نظر بگیرید.



شکل ۹-۴۶

مراحل ساخت

الف) قطعه‌ای از الوار موردنظر را با ماشین کفرنده، یک رویک نر کنید (شکل ۹-۴۷).

ب) گونیای اره نواری را برای برش بیندید، و عملیات برش را آغاز کنید (شکل ۹-۴۸). توجه داشته باشید که ابعاد تمام شده‌ی قطعه‌ی خراطی، باید به طول 300 میلی‌متر و مقطع مربعی شکل به ابعاد 40×40 میلی‌متر باشد؛ پس گونیای اره‌نواری را طوری بیندید که قطعه چوب بریده شده، پس از گندگی شدن یا رد کردن از کnar اره مجموعه، قطعه‌ای چهارترash با ابعاد 40×40 میلی‌متر باشد.



شکل ۹-۴۷



شکل ۹-۴۸

۹-۳-۳- پایه‌ی خراطی

پایه‌های وسایل مختلف چوبی را به روش‌های متفاوتی می‌توان ساخت که خراطی کردن، یکی از این روش‌ها است (شکل ۹-۴۵). فرم‌هایی که برای خراطی کردن مورد استفاده قرار می‌گیرند، بسیار متفاوتند (شکل ۹-۴۶) ولی زیبایی پایه‌های یک محصول چوبی، در یکنواختی و یک شکلی همه‌ی پایه‌های آن محصول است.



شکل ۹-۴۵

استفاده کرده و در حالت چرخش قطعه چوب، روی آنرا خط بکشید (شکل ۹-۵۰).



شکل ۹-۵۰

ز) قطعه پایه‌ی موردنظر را طی چند مرحله با گولیس اندازه‌گیری کنید تا بیش از حد با مغار آنرا نازک نکنید (شکل ۹-۵۱).



شکل ۹-۵۱

ح) عملیات خراطی را با مغارهای مناسب انجام دهید. برای پرداخت سطوح خراطی شده و از بین بردن خطوط اضافی، باید پایه را سنباده کاری کنید (شکل ۹-۵۲).

ط) پس از پایان خراطی، پایه‌ها و شابلون را با هم کنترل کنید. در صورت صحت اندازه‌ها و فرم مورد نظر، کار خراطی، بدون اشکال انجام شده است (شکل ۹-۵۳).



شکل ۹-۵۲

ج) قبل از گندگی کردن یا برش با اره مجموعه‌ای، از یک قطعه‌ی کمکی به عنوان آزمایش اندازه استفاده کنید؛ در صورت صحت تنظیم دستگاه، قطعه‌ی اصلی را وارد دستگاه نمایید. د) به وسیله‌ی دستگاه اره فارسی بُر، قطعه‌ی چهارتراش را به طول لازم (۳۰۰ میلی‌متر) قطع کنید.

ه) برای تهیه‌ی شابلون پایه‌ی خراطی، از قطعه فیبری استفاده کرده، فرم خراطی را با استفاده از قوس‌های مختلفی که هنرآموز پیشنهاد می‌کند، روی آن ترسیم نمایید و با چوبسای دستی یا توپی که روی فرز بسته شده است، آنرا حالت دهید (شکل ۹-۴۹).



شکل ۹-۵۳

و) قطعه چوب آماده شده را بین مرغک و سه‌نیش دستگاه خراطی بسته و با استفاده از مغارهای خراطی، فرمی که شابلون آنرا قبل تهیه کرده‌اید روی قطعه چوب فرم دهید. برای اینکه مقدار تورفتگی و بر جستگی روی چوب کاملاً مشخص باشد و با مغار، اضافه یا کمتر از شابلون گرفته نشود، از یک مداد

با توجه به شکل جعبه‌ی دستمال کاغذی (شکل ۹-۵۵)، می‌توانید تصویر مجسم انفجاری آنرا مطابق (شکل ۹-۵۶) ملاحظه کنید که از چهار بدن، یک سقف و یک کف تشکیل شده است. در نقشه‌ی انفجاری، جزئیات اتصال و قطعات جعبه، نشان شده است.




شکل ۹-۵۵



شکل ۹-۵۶




شکل ۹-۵۷



شکل ۹-۵۸- نقشه‌ی انفجاری جعبه‌ی دستمال کاغذی.

مراحل ساخت:

- الف) سقف جعبه‌ی دستمال کاغذی را به ابعاد $150 \times 120 \times 260$ میلی‌متر تهیه کنید؛ در وسط آن، شیاری به اندازه‌ی 160×180 میلی‌متر خط کشی (شکل ۹-۵۷) و با متنه‌ی مارپیچ به قطر 16 میلی‌متر سوراخ کنید (شکل ۹-۵۸).



شکل ۹-۵۹

۹-۳-۵- ساخت جعبه دستمال کاغذی

برای ساخت جعبه‌ی دستمال کاغذی، ابتدا پروژه را از نظر اندازه، شکل و قطعات تشکیل‌دهنده تجزیه تحلیل کنید. (شکل ۹-۵۴)، شکل ظاهری یا تصویر مجسم یک جعبه دستمال کاغذی با اندازه‌گذاری کله، را نشان می‌دهد.

توجه: به جهت فلاش دقت کنید! نوک پیکان را، قسمت عمیق ۵ میلی‌متری منبت در نظر بگیرید.

ه) پس از پایان منبت کاری سقف، خط کشی و منبت کاری بدنه را انجام دهید. اندازه‌های سقف و بدنه‌ها، دقیقاً مشابه هم هستند (شکل ۹-۶۰).



شکل ۹-۶۰- منبت کاری طبق نقشه.

و) روی تخته‌ی فیبر، مستطیلی به ابعاد ۱۳۵×۲۵۰ میلی‌متر خط کشی کرده و آنرا با اره عمودی برش دهید (شکل ۹-۶۱). پس از برش، آنرا به وسیله‌ی رنده دستی و سوهان نرم، پرداخت کنید و تیزی لبه‌های آنرا از بین ببرید.

ز) به عنوان دستگیره‌ی باز و بستن کف جعبه، به کمک اره دستی، زهوارهای چوبی با ابعاد $۱۲۶ \times ۱۲ \times ۷$ میلی‌متر ببریده، و پس از گرد کردن لبه‌ها آنرا به وسیله‌ی چسب، به لبه‌ی فیبر بچسبانید (شکل ۹-۶۲).



شکل ۹-۶۱- برش کف جعبه با اره عمودی برقی - دستی.



شکل ۹-۵۷- خط کشی محل بیرون کشیدن دستمال کاغذی.




شکل ۹-۵۸- متنه کاری شیار محل بیرون کشیدن دستمال کاغذی.

ب) با اره‌ی عمودی برقی، شیار خط کشی شده را ببرید و برای از بین بردن آثار اره، محل برش را با سوهان نرم، صاف کنید.

توجه: دو سر شیار، حتماً باید نیمگرد باشد؛ بنابراین برای سوهان کاری قسمت‌های نیمگرد، از سوهان گرد استفاده کنید.

ج) در دو طرف شیار، مستطیلی به ابعاد ۳۰×۱۸۰ میلی‌متر خط کشی، و آنرا از طول، به ۹ قسť و از عرض به ۳ قسمت مساوی تقسیم کنید (شکل ۹-۵۹).

د) با ابزارهای دستی (مغار و چکش) به صورت شیبدار و به عمق ۵ میلی‌متر، سقف را منبت کنید. این عملیات را باید در بدنه‌های طولی و عرضی نیز متناسب با اندازه‌ی مربوطه تکرار نمود.



شکل ۹-۵۹- ترسیم نقشه، برای مخاکایی.



شکل ۹-۶۴- خط کشی تقسیمات فاق و زبانه با خط کش تیره دار.



شکل ۹-۶۵- برش فاق و زبانه‌ها با ارهی ظریف بُر (پشت دار).



شکل ۹-۶۶- خالی کردن محل فاق و زبانه با مغار و پکش چوبی.

ط) برای حرکت کف جعبه داخل بدنه‌ها، باید لبه‌ی پایینی هر ۴ بدنه را، از داخل، کشکافی زد که از لبه‌ی بدنه‌ها، ۷ میلی‌متر فاصله داشته باشد. ناگفته نماند که عمق کشکاف یکی از بدنه‌های کوچک را، باید آنقدر زیاد گرفت که کاملاً



شکل ۹-۶۷- پسپاندن زهوار به لبه‌ی کف جعبه.

ح) برای اتصال بدنه‌ها به یکدیگر، اتصال انگشتی یا دم چلچه پیشنهاد می‌شود؛ که به منظور سادگی و سرعت کار، می‌توان از اتصال انگشتی استفاده کرد. برای این کار باید به این ترتیب عمل نمود:

۱- محل اتصال را به وسیله‌ی گونیا خط کشی کنید
(شکل ۹-۶۳)،

۲- خط کش تیره دار را، برای ساخت اتصال انگشتی ۳ زبانه تنظیم کرده و فاق و زبانه‌ها را خط کشی کنید (شکل ۹-۶۴)،

۳- به وسیله‌ی اره ظریف بُر (پشت دار)، فاق و زبانه‌ها را ببرید (شکل ۹-۶۵).

۴- به وسیله‌ی مغار مناسب، فاق و زبانه‌ها را ایجاد کنید
(شکل ۹-۶۶).



شکل ۹-۶۸- خط کشی محل اتصال با گونیا.



شکل ۹-۷۰- بستن سقف به بدنه‌ها.

توجه ۱: برای جلوگیری از دوئیدگی و پیچیدگی جعبه، باید آنرا در محلی صاف، و با پیچ دستی هایی مناسب و کوتاه مونتاژ نمود.

توجه ۲: برای جلوگیری از افتادن اثر فک‌های پیچ دستی روی کار، باید از زیرسری (تکه چوب‌های کمکی) استفاده نمود.

ک) به منظور زیبایی و ظرافت جعبه، و همچنین از بین رفتن تیزی لبه‌ها، می‌توانید گوشه‌های کار را به وسیله‌ی فرز دستی (اورفرز) ابزار بزنید. در ضمن می‌توانید داخل شیار محل خروج دستمال کاغذی را نیز، فرم بدهید (شکل ۹-۷۱).



شکل ۹-۷۱- فرز کاری لبه‌های کار و شیار محل خروج دستمال کاغذی.

ل) پس از اطمینان از مونتاژ صحیح، و خشک شدن کامل چسب، جعبه را سنباده کاری کرده و با رنگ مناسب، رنگ کنید (شکل ۹-۷۲). سه نمای کامل جعبه دستمال کاغذی به همراه اندازه گذاری، در شکل ۹-۷۳ نشان داده شده است.

قطع شود. با این کار، پس از مونتاژ کامل جعبه، می‌توان کف جعبه را داخل کنشکاف جاسازی نمود. در شکل ۹-۶۷ نمونه‌ی کنشکاف داخل یک جعبه‌ی دستمال کاغذی نشان داده شده است.

ی) پس از مونتاژ بدون چسب (شکل ۹-۶۸)، و اطمینان از درستی کل قطعات، می‌توان جعبه را چسب زده و با پیچ دستی مناسب، مونتاژ نمود (شکل‌های ۹-۶۹ و ۹-۷۰).



شکل ۹-۶۷- کنشکاف داخل بدنه‌های یک جعبه دستمال کاغذی.



شکل ۹-۶۸- مونتاژ جعبه بدون چسب.



شکل ۹-۶۹- مونتاژ بدنه‌های جعبه.

مراحل ساخت

الف) به کمک یک خط کش بلند و مداد، دقیقاً وسط ۴ قید بلندی را که بازوی گیره (قطعه A) به حساب می‌آیند، خط کشی کنید (شکل ۹-۷۵).




شکل ۹-۷۵

ب) طول قیدها (قطعه A) را به ۱۶ قسمت مساوی تقسیم کنید؛ فاصله‌ی هر قسمت ۲۵ میلی‌متر خواهد بود. سپس به وسیله‌ی یک دریل دستی - برقی، محل تقاطع تقسیمات را با متنه‌ی شماره‌ی ۶ سوراخ بزنید (شکل ۹-۷۶).




شکل ۹-۷۶

ج) وسط قیدهای کوتاه (قطعه B) را نیز به کمک خط کش و مداد، خط کشی کنید، سپس از هر دو سر، به اندازه‌ی ۱۸ میلی‌متر فاصله زده و علامت گذاری کنید. محل تقاطع را با متنه‌ی ۶ سوراخ بزنید (شکل ۹-۷۷).



شکل ۹-۷۷- مجعبه‌ی دستمال گاغذی، پس از نگ آمیزی.



شکل ۹-۷۸- نقشه‌ی سه‌نمای مجعبه‌ی دستمال گاغذی به همراه برش عرضی.


۹-۳-۵- گیره‌ی چوبی، مخصوص قاب‌سازی

برای ساخت قاب عکس چوبی که گوشه‌های آن فارسی شده باشد، به راحتی می‌توانید از این گیره استفاده کنید. این گیره که از ضایعات تخته چند لایه با ابعاد کوچک ساخته می‌شود، با استفاده از یک گیره‌ی دستی (پیچ دستی) و چهار قطعه‌ی گونیایی، می‌تواند گوشه‌های قاب را محکم نگهداشته و باعث چسبیدن آن شود (شکل ۹-۷۴).



شکل ۹-۷۴- نمای کلی گیره‌ی چوبی، که یک قاب عکس را در فود گرفته است.

ز) قطعات ساخته شده را مطابق شکل ۹-۸۱ با استفاده از پیچ، مهره‌ی خروسوکی و واشر در حالت آزاد به هم متصل کنید. با توجه به ابعاد قاب‌های چوبی، می‌توانید ابعاد گیره را تغییر دهید و از آن به راحتی استفاده کنید.



شکل ۹۸۰




شکل ۹۸۱

۹-۳-۷- میز کار مخصوص دستگاه فرز دستی - برقی

با ساخت این پروژه، می‌توانید یک میز کار کوچک برای دستگاه فرز دستی - برقی آماده کرده و آنرا به ماشین فرز میزی که کاربردهای زیادی در کارگاه‌های کوچک و بزرگ درودگری دارد تبدیل کنید. ماشین فرز میزی، وسیله‌ای مناسب برای کارهای سری (تولید انبوه) و شکل دهنده قطعات چوبی است. این ماشین، دارای یک گونیای قابل تنظیم بوده که به عنوان راهنمای قطعات کار و برای عبور از جلوی تیغه‌ی فرز به کار گرفته می‌شود. در ضمن از این ماشین، برای برش‌های دقیق و با ضربیت ایمنی زیاد (با استفاده از شانه‌های چوبی) نیز می‌توان کمک گرفت.


د) قطرهای قطعات C (بلوک گیره‌ای) را رسم کنید، تا مرکز قطعه به دست آید. سپس، مرکز به دست آمده را با متهی ۱۸ سوراخ کنید (شکل ۹-۷۸).

ه) قطعات C را طوری خط کشی کنید که به ۴ مربع مساوی تقسیم شود. حال باید از روی دو خط، طوری برش دهید که یک نصف مربع کوچک بریده شود. این کار را با اره عمودی انجام دهید (شکل ۹-۷۹).



شکل ۹۷۷

و) درست بالای سوراخ مرکز، و نقطه‌ی مقابل نصف مربعی که بریده شده، با متهی ۶، یک سوراخ بزنید (شکل ۹-۸۰).



شکل ۹۷۸



شکل ۹۷۹



شکل ۹-۸۳

د) صفحه‌ی زیرین فرز دستی-برقی را با باز کردن پیچ‌های مربوطه از روی ماشین جدا کرده و آنرا روی دایره‌ای که در صفحه ایجاد کرده‌اید قرار دهید. محل نصب صفحه‌ی فرز را علامت‌گذاری کرده و سوراخ‌هایی به قطر ۵ میلی‌متر روی محل علامت‌گذاری شده ایجاد کنید و تمامی آنها را قرینه نمایید (شکل ۹-۸۴).



شکل ۹-۸۴

مراحل ساخت

الف) صفحه‌ی رویی (قطعه A) را روی میز کار کوچک درودگری قرار داده و با پیچ دستی، در موقعیتی مطابق شکل ۹-۸۲ ثابت کنید. با استفاده از دریل دستی-برقی و از زیر میز، سوراخ‌هایی به قطر ۵ میلی‌متر و به صورت قرینه نسبت به هم، ایجاد کنید.



شکل ۹-۸۵

ب) با ترسیم قطرهای صفحه‌ی رویی که پیچ شده، مرکز قطعه را به دست آورید. این کار را با یک خط‌کش بزرگ انجام دهید. سپس با یک پرگار، دایره‌ای به قطر ۵۰ میلی‌متر در مرکز به دست آمده ترسیم کنید.

ج) سوراخی به قطر ۱۰ میلی‌متر درون دایره ایجاد کنید و با استفاده از اره عمودبُر، دایره‌ی ۵۰ میلی‌متری را بیرید (شکل ۹-۸۳).

ز) پایه‌ی گونیا (قطعه C) را به صورت عمودی قرار داده، و راهنمای گونیا (قطعه B) را روی آن بگذارید و با ۶ عدد پیچ، آنها را به یکدیگر متصل کنید (شکل ۹-۸۷).
توجه: قطر سوراخ‌ها ۴ میلی‌متر باشد.



شکل ۹-۸۷

ح) گونیای ساخته شده را، به کمک دو پیچ دستی، به طور دقیق روی میز نصب کنید به طوری که شکاف درون گونیا دور تیغه‌ی فرز را بگیرد.

شما می‌توانید بنا به سلیقه‌ی شخصی خود، یک سوئیچ مستقل از دستگاه فرز نیز، روی میز کار نصب کنید؛ در این حالت، دستگاه آماده‌ی فرز کاری روی چوب است.

۹-۳-۷ - راهنمای T شکل، برای گنشکاف زدن با دستگاه فرز دستی - برقی

با استفاده از این راهنما و به وسیله‌ی دستگاه فرز دستی - برقی، می‌توانید روی چوب گنشکاف بزنید. دقت و سهولت در انجام کار، از محاسن این وسیله می‌باشد. در این طرح، راهنمای T شکل، با شیارهایی به پهنانی ۱۸ و ۱۲/۵ میلی‌متر ساخته شده و شما می‌توانید انواع راهنمایاتی T شکل را با شیارهای مختلف و با توجه به نوع کار در طرح‌های متنوع، بسازید (شکل ۹-۸۸).

ه) فرز دستی - برقی را در زیر صفحه قرار داده و پیچ‌ها را از روی صفحه، در جای خود بیندید. بدین وسیله، فرز دستی - برقی در زیر صفحه محکم می‌شود (شکل ۹-۸۵).

توجه: از محکم بودن پیچ‌ها مطمئن شوید.



شکل ۹-۸۵

و) مرکز راهنمای گونیا (قطعه B) را برداشته و قسمت وسط آنرا مانند شکل، به صورت یک مربع ۵۰×۵۰ میلی‌متری برش بزنید. در مرکز پایه‌ی گونیا (قطعه C) نیز یک برش به عمق ۲۵ و پهنانی ۵۰ میلی‌متر بزنید. این برش‌ها را می‌توانید با اره عمودبُر یا ارهی نوکی دستی ایجاد کنید (شکل ۹-۸۶).



شکل ۹-۸۶

ج) با استفاده از تیغه فرز به قطر ۱۸ میلی‌متر، در یک طرف قطر، یک کنشکاف بزنید و همین عمل را در طرف دیگر قطعه B با تیغه فرز به قطر ۱۲/۵ انجام دهید (شکل ۹-۹۱).



شکل ۹-۹۰

د) برای انجام کار با این راهنمایی می‌توانید آنرا با پیچ دستی، روی میز کار نصب کنید. کاربر می‌تواند با راهنمایی هنرآموز خود، و با توجه به نوع کار و بیشترین کاربرد، شیارهای موردنظر را روی شابلون ایجاد کند. اندازه‌ی ۱۸ و ۱۲/۵ فقط به عنوان مثال انجام شده است.



شکل ۹-۹۱



شکل ۹-۸۸

مراحل ساخت

الف) قطعه‌ی A را مطابق شکل ۹-۸۹، دقیقاً در وسط قطعه‌ی B قرار دهید؛ به طوری که به اندازه‌ی ۱۰۰ میلی‌متر از انتهای قطعه‌ی A فاصله داشته باشد. سپس با استفاده از یک گوئیا، عمود بودن دو قطعه نسبت به هم را کنترل کنید.



شکل ۹-۸۹

ب) بازوی راهنما (قطعه A) را روی چوب شیاردار (قطعه B) قرار داده و پس از علامت گذاری مکان استقرار چوب‌ها، با استفاده از دریل دستی-برقی، پنج عدد سوراخ روی بازو (قطعه A) ایجاد کنید. برای پیچ کردن، می‌توانید از پیچ گوشتی شارژی استفاده کنید (شکل ۹-۹۰).



مراحل ساخت

الف) با اره نواری، دو قطعه چوب کاج را طبق ابعاد صفحه‌ی میز برش بزنید. سپس آنها را با کفرند و گندگی رندیده و پس از یک ضخامت کردن، با استفاده از دستگاه بیسکویت زن، شیار زده و توسط چسب و بیسکویت به یکدیگر اتصال دهید (شکل ۹-۹۴).

توجه: دقت کنید که چوب جوان و پیر در هنگام درز کردن، صحیح قرار بگیرند.

ب) پس از به دست آوردن صفحه‌ی اولیه‌ی میز، روی آنرا طبق اصول خط کشی، به وسیله‌ی الگو (شاپلون) فیری که قبلًا تهیه نموده‌اید، یک بیضی ترسیم کرده (شکل ۹-۹۵)، و سپس با اره چکشی یا اره نواری برش بزنید.

ج) دور تا دور لبه صفحه‌ی بیضی را پرداخت نموده و با دستگاه اور فرز، با هر نوع ابزاری که مورد نظرتان است ابزار بزنید.



شکل ۹-۹۴- صفحه‌ی (ویه)، با اتصال بیسکویتی.



شکل ۹-۹۵

۹-۳-۸- میز قهوه‌خوری

این میز، که از کلاف پایه‌ی چوبی (شکل ۹-۹۲) و صفحه‌ی بیضی شکل تشکیل شده، به عنوان یک میز، با قابلیت‌های متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای ساخت، ابتدا ابعاد مختلف کار را در جدول مواد اولیه و مصرفی وارد کنید (شکل ۹-۹۳).



شکل ۹-۹۲

ردیف	نام قسمت	فرم	نمودار	نوع جنس	دسته	استاندارد	از	نام قسمت	فرم	نمودار	نام قسمت	فرم	نمودار	استاندارد	از
۱	صفحة ریشه	چوب کاج		چوب	۱			صفحة ریشه	چوب کاج		صفحة ریشه	چوب کاج			
۲	پایه	چوب کاج		چوب	۲			پایه طولی بالا	چوب کاج		پایه طولی بالا	چوب کاج			
۳	پایه طولی بالا	چوب کاج		چوب	۳			پایه طولی بالا	چوب کاج		پایه طولی بالا	چوب کاج			
۴	پایه طولی بالا	چوب کاج		چوب	۴			پایه طولی بالا	چوب کاج		پایه طولی بالا	چوب کاج			
۵	پایه طولی بالا	چوب کاج		چوب	۵			پایه طولی بالا	چوب کاج		پایه طولی بالا	چوب کاج			
۶	پایه طولی بالا	چوب کاج		چوب	۶			پایه طولی بالا	چوب کاج		پایه طولی بالا	چوب کاج			
۷	پایه طولی بالا	چوب کاج		چوب	۷			پایه طولی بالا	چوب کاج		پایه طولی بالا	چوب کاج			
۸	پایه طولی بالا	چوب کاج		چوب	۸			پایه طولی بالا	چوب کاج		پایه طولی بالا	چوب کاج			

شکل ۹-۹۳- جدول مواد اولیه میز قهوه‌خواری.



شکل ۹-۹۹- به اندازه رساندن زبانه با ارهی ظرفیف بُر (پشت‌دار).



شکل ۹-۱۰۰- شیار انداختن داخل قیدهای عرضی.

د) چوب پایه‌ها و قیدهای مراحل قبل، بیرید، کفرند بزنید، گندگی کنید و از کنار اره بگذرانید تا ابعاد مورد نظر نقشه، به دست آید.

ه) خط کشی کم و زبانه‌های را با خط کش تیره‌دار انجام دهید.

پس از کنترل و شماره‌زنی که روی هر یک از کم و زبانه‌ها انجام می‌دهید، برش، کم کنند، ساخت پایه و شیاراندازی را شروع کنید (شکل‌های ۹-۹۶ تا ۹-۱۰۱).



شکل ۹-۹۶- فطکشی با فطکش تیره‌دار.



شکل ۹-۹۷- کم کنند با مخار.



شکل ۹-۱۰۱- سافت پایه به شکل ده گاوی، با رنده.

و) پس از پایان کلیه کارها، قطعات را یکبار به صورت امتحانی و بدون چسب، کلاف کنید و با پیچ‌دستی محکم بینید تا در صورت درز نشدن کار، به اشکالات آن پی برده و آنها را رفع نمایید.



شکل ۹-۹۸- اندازه کردن زبانه با مخار.

۹-۴- پروژه‌های پیشنهادی

۹-۴-۱- میز آینه‌ی سالن پذیرایی

این پروژه، از دو قسمت قاب آینه و میز تشکیل شده است (شکل ۹-۱۰۴) که از میز آن، می‌توان به تهایی استفاده کرده و آنرا به عنوان زیر گلدان + جای روزنامه (شکل ۹-۱۰۵) به کار برد. در شکل ۹-۱۰۶ نمایهایی از این میز، نشان داده شده است.



شکل ۹-۱۰۴- میز آینه‌ی سالن پذیرایی.



شکل ۹-۱۰۵- میز تنها، به عنوان زیر گلدان + جای روزنامه.

ز) در صورت نداشتن عیب، قطعات را چسب زده و با پیچ دستی محکم بینید (شکل ۹-۱۰۲). دقت داشته باشید که با مغار، اضافه چسب بیرون زده از درز کار را کاملاً تمیز کنید؛ زیرا پس از انجام عملیات رنگ کاری، چسب‌ها زیر کار سفیدک می‌زنند.



شکل ۹-۱۰۲- مونتاژ کار.

ح) قطعات L شکلی را که قبلًا تهیه کرده‌اید، داخل شیار جا زده و صفحه را روی پایه، جاسازی کنید (شکل ۹-۱۰۳).


ط) اکنون عملیات سنباده‌زنی و تمیز کردن کار را انجام دهید.



شکل ۹-۱۰۳



شکل ۹-۱۰۸- کنسول، آینه و جالباسی.



شکل ۹-۱۰۶

۹-۴-۲- رحل قرآن

رحل قرآن، بدون اتصال بوده و به صورت یک تکه ساخته می‌شود (شکل ۹-۱۰۷). برای ساخت دورنگ این پروژه، ابتدا باید چوب‌هایی با دو رنگ متضاد را اتصال عرضی داد و سپس به ساختن مشغول شد.



شکل ۹-۱۰۹- باغفتشی گردان.

۹-۴-۵- آویز لوازم آشپزخانه

پروژه‌ای چوبی و بسیار ساده است که یراق آلات، نمای زیبایی به آن می‌بخشد (شکل ۹-۱۱۰). در شکل ۹-۱۱۱ پرسپکتیو این پروژه نشان داده شده است.



شکل ۹-۱۰۷- رهل قرآن با چوب دو رنگ.

۹-۴-۳- کنسول و آینه

از سه قسمت مجزا تشکیل شده است، که زیبایی آن، به همنگ بودن آنهاست (شکل ۹-۱۰۸).

۹-۴-۷- شکلات خوری

برای ساخت این پروژه، می‌توانید از قطعات دورریز کارگاه، و برای نقش اندازی یا طراحی روی آن، از دستگاه‌های CNC استفاده کنید. در شکل‌های ۹-۱۱۳ تا ۹-۱۱۵ دو نمونه از این شکلات‌خوری‌ها نشان داده شده است.



شکل ۹-۱۱۳- شکلات‌خوری چوبی.




شکل ۹-۱۱۴



شکل ۹-۱۱۵- شکلات‌خوری از منس MDF




شکل ۹-۱۱۰- آویز لواز آشپزخانه.



شکل ۹-۱۱۱- پرسپکتیو انفجاری آویز لواز آشپزخانه.

۹-۴-۶- صندلی

در این صندلی ساده، به‌طور کامل از اتصال کام و زبانه استفاده شده است (شکل ۹-۱۱۲).



شکل ۹-۱۱۶- تصویر ایزومتریک صندلی.

۹-۴-۸- میز سه تکه

پایه‌های این میزها، خراطی شده است (شکل‌های ۹-۱۱۶ و ۹-۱۱۷)، که به دلخواه، می‌توان از پایه‌های سُم آهوبی، دُم گاوی و حتی ساده نیز در ساخت این میزها استفاده کرد.



شکل ۹-۱۱۶- میز عسلی سه تکه.



شکل ۹-۱۱۷- انواع مختلف میزهایی که در هنرستان‌ها ساخته شده است.

آزمون پایانی ۹

- ۱- یک جدول مواد اولیه یا فهرست مقدار چوب ترسیم کنید.
- ۲- چهار مورد از نکات ایمنی در هنگام کار با ماشین آلات را شرح دهید.
- ۳- اگر ضخامت صفحات یک قطعه کار کشودار، ۱۸ میلی‌متر باشد، ضخامت در، بغل و پشت کشو، چند میلی‌متر باید باشد؟
- ۴- مزیت دریل شارژی نسبت به دریل دستی - برقی چیست؟
- ۵- مراحل ساخت یک پایه خراطی را، فهرست وار شرح دهید.
- ۶- برای جلوگیری از دوئیدگی و پیچیدگی جعبه‌ها، چه باید کرد؟
- ۷- گیره‌ی چوبی مخصوص قاب سازی، چه مزایایی نسبت به پیچ دستی دارد؟

نصب انواع زهوارهای تزیینی و یراق‌کوبی مصنوعات چوبی

واحد کار دهم

فراگیر پس از آموزش این واحد کاری، قادر خواهد بود:

- زهوارهای تزیینی و انواع آنرا توضیح دهد.
- انواع چوبهای مورد استفاده برای تهیهٔ زهوارهای تزیینی را نام ببرد.
- زهوارهای تزیینی را طبق اصول نصب کند.
- انواع قفل را نام برد و توضیح دهد.
- انواع لولا را نام برد و توضیح دهد.
- انواع دستگیره را نام برد و توضیح دهد.
- انواع کشو را نام برد و توضیح دهد.
- نکات ایمنی، و حفظ و نگهداری کار و ابزارآلات را ضمن نصب زهوار و یراق‌کوبی رعایت کند.
- یراق‌کوبی روی مصنوعات چوبی را طبق اصول انجام دهد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۵	۳	۲

پیش‌آزمون ۱۰

- ۱- آیا می‌دانید منظور از زهوار تزیینی چیست؟
- ۲- آیا می‌دانید کدام چوب را می‌توان برای زهوارهای تزیینی استفاده کرد؟
- ۳- آیا می‌توانید قفل یکی از وسایل چوبی منزلتان را عوض کنید؟
- ۴- آیا می‌دانید برای تعویض مغزی قفل درِ ورودی، باید چه نکته‌ای را مورد توجه قرار داد؟
- ۵ آیا می‌دانید دستگیره‌ها، برای نصب، چند پیچ دارند؟
- ۶ آیا می‌دانید در درهای دولنگه‌ای، چگونه یک لنگه‌ی آنها ثابت می‌شود؟
- ۷ آیا می‌توانید تشخیص دهید که فرق بین لولای درِ ورودی منزلتان بالولای درِ کابینت چیست؟

به طور کلی، قطعات چوبی که پس از انجام کارهای دستی یا ماشینی مانند ایجاد شکل، ابزار زدن و خراطی کردن، و به منظور زیبایی بیشتر روی درهای با زمینه‌ی ساده یا نر صفحات مصنوعی به کار رفته و یا در گره چینی در و پنجه، روکوب دور کارهای چوبی، دیوارسازی، قرنیز، قاب‌ها و در قسمت‌هایی از کابینت اداری و آشپزخانه استفاده می‌گردد را زهوارهای تزیینی می‌گویند که در شکل‌های ۱۰-۲ تا ۱۰-۴ تعدادی از آنها نشان داده شده است.



شکل ۱۰-۲- نمونه‌هایی از زهوارهای تزیینی؛ مورد استفاده در قرنیز، دیوارسازی و ...



شکل ۱۰-۳- نمونه‌هایی از زهوارهای تزیینی؛ مورد استفاده در قرنیز، گره‌چینی و ...



شکل ۱۰-۴- نمونه‌هایی از زهوارهای تزیینی؛ مورد استفاده در نر صفحات، قاب‌ها، روکوب دور کارهای چوبی و ...

۱۰-۱- زهوارهای تزیینی و انواع آن

از دیر زمان، زهوارهای تزیینی، در ساخت انواع ملزومات چوبی، در و پنجه‌ها و قفسه‌های قدیمی به کار رفته (شکل ۱۰-۱)؛ و امروزه، به عنوان لب چسبان چوبی، زهوارهای در و پنجه‌ی مشبك، دکورهای چوبی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.




شکل ۱۰-۱- گابرد زهوارهای تزیینی در گاههای چوبی قدیمی.

مخصوص زهوارهای پروفیلی است که هر دو طرف ۴۵ درجه می‌شوند (شکل ۱۰-۷). برای قطع کردن زهوارها و پروفیل‌ها، از دستگاه فارسی بُر استفاده می‌شود (شکل ۱۰-۸)، زیرا هم در وقت و سرعت، و هم در کیفیت تأثیر بهسزایی دارد.



شکل ۱۰-۶- ننده دستی افزار (پروفیلی)، برای تهیی زهوار تزیینی.



شکل ۱۰-۷- (الف) شابلن دو طرف فارسی، ب) شابلن یک طرف فارسی و یک طرف ۹۰ درجه.




شکل ۱۰-۸- ارادی فارسی بُر.

۱۰-۲- آشنایی با نوع چوب، برای تهیی زهوار

با توجه به موارد استفاده‌ی زهوارهای چوبی، آنها را با قیمت‌های بسیار متنوعی تهیی و در متراژهای مختلفی بسته‌بندی می‌کنند؛ به عنوان مثال، زهوارهای ممرز، با قیمت پایین، توسکا، راش، افرا و کاج با قیمت متوسط، زهوارهای ملچ با قیمت بالا تهیی می‌شوند.

برای ساخت زهوار، پس از تهیی برش‌هایی از تنۀ درخت (گرده بینه) باید آنها را به صورت طبیعی یا مصنوعی کاملاً خشک کرد تا از خمیدگی، پیچیدگی، کمانی شدن و فری شدن جلوگیری به عمل آید.

در شکل ۱۰-۵، نوع برش و تهیی تخته‌های قامه شده‌ی مناسب برای تهیی زهوار، مشخص شده است.



شکل ۱۰-۵- شکل برش، با توجه به گونه یا درجه‌ی کیفی چوب، متفاوت است.

۱۰-۳- اصول تهیی و نصب زهوار

برای تهیی زهوارهای تزیینی، از ابتدایی ترین ابزارها در رشته‌ی صنایع چوب، که رنده افزار یا پروفیل (شکل ۱۰-۶) است تا پیشرفته‌ترین آنها که دستگاههای فرز میزی و CNC در کارخانجات می‌باشد، استفاده می‌شود. البته به منظور خط‌کشی زهوارهای پروفیل شده و برای سهولت و دقیق‌تر، از شابلن مخصوص با زوایای ۹۰ و ۴۵ درجه (فارسی) استفاده می‌گردد. این شابلن‌ها دو نوع‌ند: یا یک طرف زاویه‌ی ۹۰ درجه و طرف دیگر ۴۵ درجه است؛ و یا



شکل ۱۰-۱۱- برش زهوار، با زاویه‌ی ۴۵ درجه.





شکل ۱۰-۱۲- سوراخ‌گاری زهوار.



شکل ۱۰-۱۳- نصب زهوار با میخ.

تهیهٔ زهوار و آماده‌سازی آن طبق دستورالعمل

چوب زهوار را باید با توجه به رنگ چوب کار اصلی انتخاب نمود؛ سپس عملیات ماشین کاری را روی آن انجام داد و قبل از تبدیل آنها به قطعات کوتاه‌تر، ابزار مورد نظر را انتخاب کرده و با رنده‌ی دستی افزار یا با استفاده از انواع تیغ‌های اور فرز آنرا ابزار زد. اکنون می‌توان زهوار به دست آمده را به قطعات کوچک‌تر تبدیل کرد؛ سپس باید با گونیا و شابلن‌هایی که قبلاً توضیح داده شد، آنها را برش زده، با توجه به نوع زهوار، آنها را با انواع چسب، میخ، پیچ، اتصالات چوبی و اتصالات مصنوعی به قطعه کار چسباند. در شکل ۱۰-۹، نمونه‌هایی از افزارها و در شکل‌های ۱۰-۱۰ تا ۱۰-۱۳ مراحل نصب زهوار نشان داده شده است.




شکل ۱۰-۹- نمونه‌هایی از ابزارهایی که با اورفرز ایجاد می‌شود.




شکل ۱۰-۱۰- خطکشی زهوار، با زاویه‌ی ۴۵ درجه.

الف) لولاهای ساده‌ی جدالشدنی: برگه‌های این لولا را به هیچ وجه نمی‌توان از هم جدا کرد و با همین حالت، به بدن و در نصب می‌گردد. این لولاهای از نظر شکل ظاهری، به دو شکل لولای دکمه‌دار و لولای دکمه‌دار بلبرینگی تقسیم می‌شوند (شکل ۱۰-۱۵).

ب) لولای ساده‌ی جدالشدنی: درهایی که دارای این نوع لولا هستند، با اندک فشاری به سمت بالا، از جای خود خارج می‌شوند (شکل ۱۰-۱۶).



شکل ۱۰-۱۵- لولای دکمه‌دار و لولای دکمه‌دار بلبرینگی.



شکل ۱۰-۱۶- لولای ساده‌ی جدالشدنی.

۴-۲- لولای قابلمه

این لولا در ساخت درها و پنجره‌هایی که دو راهه شده‌اند به کار می‌رود. طول خمیدگی این لولاهای از ۵ تا ۱۰ میلی‌متر متغیر است. مزیت این لولاهای قابلمه‌ای این است که بعد از نصب، درز بین در و چارچوب کاملاً پوشیده شده و

نکته: زهوارهای تزیینی-پروفیلی با رنگ‌های متنوع و طرح‌های متفاوت در بازار موجود می‌باشند (شکل‌های ۱۰-۱۴) که به صورت شاخه‌هایی به طول حدود ۲/۸۰ متر در بازار به فروش می‌رسند و با توجه به نوع استفاده از هر کدام، به راحتی قابل نصب می‌باشد.



شکل ۱۰-۱۴


۴-۳- لولا و انواع آن

یراق‌ها عبارتند از کلیه‌ی وسایل بند و بست مربوط به ملزمات چوبی، که می‌توان برای مثال به لولاهای، قفل‌ها، دستگیره‌ها، کشوها، ... اشاره کرد.

بعضی از قسمت‌های سازه‌های چوبی، باید به صورت متحرک باز و بسته شوند که برای انجام این عمل، از لولا استفاده می‌شود.

۴-۴- انواع لولاهای ساده

این لولاهای در دو نوع جدانشدنی و جدالشدنی موجود می‌باشد.




شکل ۱۰-۲۰

۱۰-۴-۴ - لولای پروانه‌ای

به این لولا، به خاطر شکل ظاهری که شبیه پروانه است، لولای پروانه‌ای می‌گویند. این لولا روی در و بدنه متصل شده و با شکل‌های مختلف در بازار عرضه می‌گردد. به شکل‌های ۱۰-۲۱ و ۱۰-۲۲ توجه کنید.



شکل ۱۰-۲۱ - یک نوع لولای پروانه‌ای.




شکل ۱۰-۲۲ - یک نوع لولای پروانه‌ای تزیینی؛ با مقطع نصب شده.


۱۰-۴-۵ - لولای کابینت

این لولا که به لولای فندردار معروف است، امروزه در اغلب

از ورود گردوغبار جلوگیری می‌شود. شکل ۱۰-۱۷ لولای قابلمه و نحوه نصب آن، و شکل ۱۰-۱۸ اختلاف بین در و لولای قابلمه با در و لولای ساده را نشان می‌دهد.




شکل ۱۰-۱۷



شکل ۱۰-۱۸

۱۰-۴-۳ - لولای قدی

این لولا در طول درها پیچ می‌شود. از مزایای آن، می‌توان به جذب و جفت شدن در به بدنه و استحکام زیاد آن اشاره کرد. باید به این نکته توجه داشت که هنگام پیچ کردن لولا، پیچ‌ها مقابله کنند یکدیگر روی برگه‌ی لولا پیچ نشوند زیرا از بسته شدن کامل در جلوگیری می‌کنند. این لولا در بازار به صورت شاخه‌ای یا متری عرضه می‌شود (شکل‌های ۱۰-۱۹ و ۲۰-۲۱).



شکل ۱۰-۱۹





شکل ۱۰-۲۵- لولای کابینت توکار.

از نوع دیگر این لولاهای می‌توان برای نصب درهایی که از جنس شیشه هستند استفاده کرد (شکل ۱۰-۲۶).



شکل ۱۰-۲۶- دو نوع لولای فندرار در شیشه‌ای و پلاک پوشش آن دستورالعمل آماده کردن محل لولا و نصب یک نمونه لولا:

برای نصب لولای کابینت روکار، ابتدا باید با متنه لولا کابینت که قطر آن ۳۵ میلی‌متر است، سوراخی با مرکزیت ۹۰ میلی‌متر از بالا و ۲۰/۵ میلی‌متر از لبه و با عمق مناسب طبق (شکل ۱۰-۲۷) روی در کابینت ایجاد نمود.



شکل ۱۰-۲۸

کارهای صفحه‌ای چوبی به خصوص کابینت‌های آشپزخانه و اداری، و اغلب کارهایی که به راحتی قابل باز و بسته کردن هستند استفاده می‌شود. این لولا با توجه به فنر قوی که دارد، در بعضی از انواع، در رابطه حالت کاملاً باز یا بسته نگه‌مندی دارد؛ در بعضی از انواع دیگر نیز، در راسته بدن از ۹۰ تا ۲۷۰ درجه نگه‌مندی دارد. در این نوع، می‌توان پمپ‌هایی روی لولا نصب کرد که در به آرامی بسته شود.

توجه: در بعضی از انواع لولاهای پمپ روی خود لولا نصب است.

به صورت معمول سه نوع لولای کابینت در بازار موجود است که با توجه به نوع قرارگیری در نسبت به بدن، از آنها استفاده می‌شود.

(الف) لولا با بازوی مستقیم و بدون خمیدگی (لولا روکار): با استفاده از این لولا در کابینت در مقابل دیوارهای بدنی کابینت قرار گرفته و در، روی بدن را می‌پوشاند (شکل ۱۰-۲۳)

(ب) لولا با بازوی نیمه‌خمیده (لولا نیمه روکار): با استفاده از این لولا می‌توان دو در را روی یک دیواره مشترک نصب نمود (شکل ۱۰-۲۴).



(ج) لولا با بازوی خمیده (لولا توکار): با استفاده از این لولا می‌توان در کابینت را داخل کابینت نصب نمود (شکل ۱۰-۲۵).



شکل ۱۰-۲۹- لولای کابینت (نوکار).



شکل ۱۰-۳۰- لولای کابینت نیمه (نوکار).



شکل ۱۰-۲۹

پس از اینکه تعیین لولا روی در نصب شد، باید پایه‌ی لولا را روی بدنه‌ی کار نصب نمود، به این صورت که ابتدا باید زیر در را بالبهی زیر بدنه‌ی کاینت همسطح کرد یا آن مقداری که بادخور لازم دارد، بالاتر نگهداشت و با دریل، یک پیچ از لولای پایین و یک پیچ از لولای بالا را به بدنه بست؛ و سپس باید دو پیچ بعدی را بست. پس از نصب کامل لولا، باید در را طبق شکل‌های ۱۰-۳۰ تا ۱۰-۳۲ رگلاز نمود؛ یعنی:

(الف) تنظیم پوشش: مقدار پوشش در را می‌توان با پیچ، باز و تنظیم نمود؛ به طوری که با چرخش به سمت راست، مقدار پوشش کاهش یافته و با چرخش به سمت چپ، مقدار آن افزایش می‌یابد (شکل ۱۰-۳۰).




شکل ۱۰-۳۰

(ب) تنظیم مقدار عمق: این عمل، به وسیله‌ی پیچ پایه انجام می‌گیرد؛ در واقع پس از بازنمودن پیچ، می‌توان پایه‌ی صلیبی

تعداد سوراخ برای لولا به طول درستگی دارد؛ که باید برای در تارتفاع ۹۰ سانتی‌متر از ۲ لولا، تا ۱۶۰ سانتی‌متر از ۳ لولا و... استفاده کرد (شکل ۱۰-۲۸).

توجه: این تعداد لولا برای عرض بیشتر از ۶۰ سانتی‌متر، مناسب نمی‌باشد.

لولاها‌یی که در قسمت کلاهک خود دارای روپلاک (به منظور نصب روی در) هستند (لولای پرسی)، از نظر کیفیت کار و دوام در، بیشتر توصیه می‌شوند. نصب این گونه لولاها با دستگاه امکان‌پذیر است؛ زیرا همزمان، هر سه سوراخ را در داخل در ایجاد می‌کند (شکل ۱۰-۲۹).



شکل ۱۰-۲۸

پس از اینکه تعیین محل لولاها مورد نظر با عمل سوراخ کاری آن به پایان رسید، باید برای قرارگیری کلاهک در جای خود دقیق کرد؛ اینکه لولاها نسبت به در، حالت گونیایی داشته باشند. سپس باید پیچ لولاها را محکم نمود. عمق سوراخ کلاهک لولا، ممکن است برای هر شرکت سازنده‌ای مختلف باشد، بنابراین باید دقیق کرد که لولا کاملاً در جای خود قرار گیرد.

۱۰-۵-۱- انواع قفل‌ها

قفل، یراقی است برای بسته نگهداری و ایمن بودن درها، کمدها، قفسه‌ها و غیره. قفل‌ها از نظر نصب، دارای دو نوع مغزی یا پشتی بوده، و از نظر کلید، به دو دسته سوئیچی و کلیدی تقسیم می‌شوند.

۱۰-۵-۱- قفل سوئیچی

قفل‌های سوئیچی، به صورت سیلندری در بازار موجود بوده و از نظر شکل ظاهر کلید و سیلندر، انواع مختلفی دارند (شکل ۱۰-۳۴).

در را به عمق دلخواه تنظیم کرده و سپس پیچ را محکم نمود (شکل ۱۰-۳۱).




شکل ۱۰-۳۱

۱۰-۵-۲- قفل مغزی کلیدی و سوئیچی

قفل‌های مغزی، با توجه به شکل کلید، دو نوع‌اند:

الف) قفل‌های مغزی با کلید ساده یا معمولی (شکل ۱۰-۳۵)، و

ب) قفل‌های مغزی با کلید سوئیچی (شکل ۱۰-۳۶).



شکل ۱۰-۳۵- سیلندر یک قفل سوئیچی همراه با کلید.



شکل ۱۰-۳۶- قفل مغزی با کلید ساده.

ج) تنظیم ارتفاع: ارتفاع در را می‌توان توسط پیچ‌های اتصال پایه به بدنه تنظیم کرد (شکل ۱۰-۳۲).



شکل ۱۰-۳۲

یادآوری: معمولاً در بازار، لولاهای کابینتی موجود است که با زوایای مختلف در نسبت به بدنه و یا حالت باز شدن در، تولید شده است (شکل ۱۰-۳۳).



شکل ۱۰-۳۳




شکل ۱۰-۳۹- قفل پشتی در ۹۰ درجه ساختمان.

توجه: هنگام تعویض سیلندر قفل‌های سوئیچی درها حتماً باید کلید داخل سیلندر قرار گیرد تا سیلندر از جای خود خارج شود. این کار را معمولاً افراد، هنگامی که منزلشان را عرض می‌کنند، برای اطمینان بیشتر انجام می‌دهند.




شکل ۱۰-۴۰- قفل مغزی با کلید سوئیچی.

۱۰-۵-۴- قفل مغزی در کشویی
این قفل‌ها برای درهای چوبی و شیشه‌ای کشویی، که دو لنگه‌ی آن به طور موازی حرکت می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. قفل این گونه درها شاخدار هستند (شکل ۱۰-۴۰). قفل درهای کشویی شیشه‌ای، داخل ضخامت شیشه جاسازی می‌شود، که با به گردش در آوردن دستگیره، قفل زبانه، پشت در شیشه‌ای یشته، قرار می‌گیرد و درها بسته می‌شوند.



شکل ۱۰-۴۱



شکل ۱۰-۴۲

۱۰-۵-۵- قفل‌های شاخدار

قفل مغزی شاخدار، مخصوص درهای کشویی و کرکره‌ای بوده، که برای دقیق در قفل و بست، یک زبانه‌ی ثابت به شکل استوانه و یک زبانه‌ی چنگکی در قفل پیش‌بینی شده است (شکل ۱۰-۴۲).



شکل ۱۰-۴۳- قفل پشتی قفسه.




شکل ۱۰-۴۴- قفل پشتی گمد.



شکل ۱۰-۴۵- قفل مغزی با کلید سوئیچی.

۱۰-۵-۳- قفل پشتی

این نوع قفل، در پشت درها نصب می‌شود و لبه گونیابی آن روی نر در، پیچ می‌گردد. در شکل‌های ۱۰-۳۷ تا ۱۰-۳۹ سه نوع قفل پشتی نشان داده شده است.



شکل ۱۰-۴۳- قفل پشتی قفسه.




شکل ۱۰-۴۴- قفل پشتی گمد.



شکل ۱۴-۱۰- فطکشی محل قفل روی نر کار.



شکل ۱۴-۱۱- تفليه‌ي محل قفل با دريل.



شکل ۱۴-۱۲- درآوردن محل قفل کامل قفل.



شکل ۱۴-۱۳- قفل شاخه‌دار سوئیچی و کلیدی.

نکته: برای نصب کردن هر نوع قفلی، به ابزارهایی نیاز است که باید از قبل آماده شوند تا هنگام نصب، کمبود ابزار احساس نشود. یراق و ابزارهای مورد نیاز عبارتند از قفلی که با کار موردنظر هماهنگی داشته باشد (باید دقیق شود که کلیه قطعات قفل موجود باشد)، دریل، چکش، مغار، اسکنه، مته‌های مورد نیاز، خط‌کش تیره‌دار، پیچ‌گوشی معمولی و فشاری، آچارهای سرداری مثل دوسو و چهارسو، پیچ دستی و غیره.

مراحل نصب قفل

پس از جاسازی کامل در، و در نظر گرفتن بادخور لازم، باید خط‌کشی محل قفل روی در، و سپس تخلیه نمودن محل مورد نظر با مته‌ای که با ضخامت مغزی هماهنگ باشد را، آغاز کرد. سپس باید فضای مورد نظر را کاملاً تمیز کرد؛ قفل مغزی را سر جای خود نصب نمود، و پلاک و دستگیره را روی آن بست. مراحل نصب قفل، در شکل‌های ۱۰-۴۳ تا ۱۰-۴۸ نشان داده شده است.



شکل ۱۴-۱۴- فطکشی محل قفل با فطکش تیره‌دار.

درهای داخلی و خارجی ساختمان‌ها نصب می‌گردد که با توجه به نوع استفاده، به صورت یک‌طرف یا دو طرف متحرک تولید می‌شوند (شکل ۱۰-۴۹).

ب) دستگیرهای کارهای چوبی مبله: با توجه به اینکه دستگیره‌ها زیبایی خاصی برای کار به وجود می‌آورند، باید در انتخاب محل نصب آنها دقت کرد (شکل ۱۰-۵۰).



شکل ۱۰-۴۹



شکل ۱۰-۵۰

۷-۱۰- کشو و انواع آن

کشوها جزء یراق‌ها بوده و عموماً برای ثابت نگهداشتن یک لنگه در (در درهای دولنگه و بیشتر) به کار می‌روند. کشوها به دو نوع کلی پشتی و مغزی تقسیم می‌شوند، که شکل ۱۰-۵۱ یک کشوی پشتی و شکل ۱۰-۵۲ یک کشوی مغزی را نشان می‌دهد.



شکل ۱۰-۴۷- علامت‌گذاری پلاک و دستگیرهای قفل (بوی در، با درفش).



شکل ۱۰-۴۸- سوراخ‌گاری محل پلاک و دستگیرهای قفل.

۶-۱۰- انواع دستگیره‌ها

دستگیره‌ها از جنس چوب، فلز، سنگ، پلاستیک یا تلفیقی از اینها ساخته شده که برای باز و بستن درها استفاده می‌شود. دستگیره‌ها از نظر طرح و رنگ، در انواع گوناگونی تولید شده و از نظر نوع اتصال، توسط پیچ، به کار متصل می‌شوند. دستگیره‌ها را از نظر کارآیی می‌توان به دو دسته‌ی زیر تقسیم کرد:

الف) دستگیره‌های فلزی (پلاک و دستگیره‌ی درها): این دستگیره‌ها، استحکام و زیبایی مطلوبی داشته، و روی



شکل ۱۰-۵۳



شکل ۱۰-۵۴

۱۰-۸- اصول رعایت نکات ایمنی و حفظ و نگهداری کار ضمن نصب زهوار

با توجه به اینکه یراق‌کوبی، جزو مراحل پایانی کار می‌باشد، لازم است که برای ایمنی کاربر، و حفظ و نگهداری قطعه کار، نکات زیر رعایت شود:


-وسایل ایمنی و حفاظتی مانند دستکش و گوشی در موقع اضطراری، و داشتن جعبه‌ی کمک‌های اولیه ضروری است.

-هنگام حمل زهوارها، باید سعی کرد که آنها در بسته‌های چندتایی بسته‌بندی شوند تا هنگام حمل و نقل، راحت‌تر جابجا گردند.


هنگام میخ کشیدن از روی زهوار، باید زیر گاز انبر یا چکش میخ کش، تکیه گاه قرار داد (شکل ۱۰-۵۵).

-برای سنباده زدن زهوار پروفیل، باید از تخته سنباده‌ی فرمدار مناسب با زهوار استفاده کرد (شکل ۱۰-۵۶).

-سر میخ‌ها را باید سنبه زد تا از سطح کار پایین‌تر قرار گیرند (شکل ۱۰-۵۷).



شکل ۱۰-۵۱- کشوی پشتی.



شکل ۱۰-۵۲- کشوی مغزی.

۱۰-۷-۱- کشوی پشتی

برای بستن یک لنگه‌ی در از طرف داخل، روی در نصب می‌شود.

۱۰-۷-۲- کشوی مغزی

این کشو، برای ثابت کردن یک لنگه‌ی در، در دو قسمت بالا و پایین بالوی در جاسازی می‌شود.

۱۰-۷-۳- کشوی سرتاسری


این کشو، در طول لنگه‌ی در یا پنجره نصب می‌شود (شکل ۱۰-۵۳).

۱۰-۷-۴- کشوی پایه بلند

پایه‌ی بلند این کشو، برای ارتفاع درهای بلند که در دسترس باشد در نظر گرفته می‌شود (شکل ۱۰-۵۴).



شکل ۱۰-۵۵



شکل ۱۰-۵۶



شکل ۱۰-۵۷

آزمون پایانی ۱۰

۱- مراحل نصب لو لای کابینت روکار را توضیح دهید؟

۲- قفل شاخ دار در کدام درها به کار می‌رود؟

الف) بادبزنی ب) قابلمهای ج) کشویی
د) کابینت

۳- دستگیره‌ها از نظر کارآبی به چند دسته تقسیم می‌شوند نام برد و توضیح دهید؟

۴- نکات ایمنی هنگام نصب زهوار را نام ببرید.

۵- نام شکل زیر چیست؟ کاربرد آنرا توضیح دهید؟



۶- موارد استفاده‌ی زهوارهای تزیینی را بنویسید؟

۷- برای کدام لو لا است که هنگام نصب، باید دقت نمود که پیچ‌ها مقابل یکدیگر بسته نشوند، نوع لو لا را نام برد و علت را توضیح دهید؟

۸- قفل‌ها از نظر کلید به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

توانایی ساخت و مونتاژ درهای پرسی

واحد کار یازدهم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کاری، قادر خواهد بود:

- درهای پرسی و انواع آنرا توضیح دهد.
- اندازه‌ی چارچوب و کلاف در را توضیح دهد.
- شبکه و انواع آنرا در درهای پرسی شرح دهد.
- کاربرد اتصالات درهای پرسی را توضیح دهد.
- اصول موارد ایمنی در موقع ساخت درهای پرسی را رعایت کند.
- ساخت درهای پرسی و مونتاژ کردن آنرا طبق اصول انجام دهد.
- نحوه‌ی اصولی پرس کردن درهای پرسی را انجام دهد.
- نحوه‌ی یراق کوبی درهای پرسی را انجام دهد.
- قفل و لولا و دستگیره را روی درهای پرسی، طبق اصول نصب کند.
- نکات ایمنی در هنگام نصب یراق را رعایت کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۲۴	۲۰	۴

پیش آزمون ۱۱

۱- آیا می دانید به چه درهایی، پرسی می گویند؟

۲- آیا می دانید چه نوع لولایی بیشتر در درهای پرسی مورد استفاده قرار می گیرد؟

۳- چرا درهای پرسی، با وجود ضخیم بودن، سبک هستند؟

۴- آیا قفل و دستگیره‌ی درهای پرسی، با سایر درها متفاوت است؟

۵ آیا می دانید برای پرس کردن درهای پرسی چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

۶- آیا می دانید لولای قابلمه‌ای را چگونه روی درهای پرسی نصب می کنند؟

۷ آیا می توانید یک قفل مغزی یا دستگیره، روی درهای پرسی نصب کنید؟



شکل ۱۱-۳



شکل ۱۱-۴

۱۱-۱-۱- کاربرد درهای پرسی

درهای پرسی، برای در ورودی ساختمان به کار برد
می‌شود؛ که می‌توان به وسیله‌ی رنگ روغنی یا رنگ‌های
شفاف آنها را رنگ نمود. برای درهای داخلی ساختمان،
می‌توان از در شیشه‌خور با شیشه‌های مشجر رنگی نیز استفاده
نمود (شکل ۱۱-۵).



شکل ۱۱-۵- در شیشه‌خور با شیشه‌های مشجر (رنگ).

۱۱-۱- درهای پرسی و انواع آن

درهای پرسی، به درهایی گفته می‌شود که از یک کلاف
چوبی تشکیل، و دو طرف آن، صفحات مصنوعی با ضخامت
معینی پرس شده؛ و بین صفحات نیز شبکه‌های چوبی یا
غیرچوبی قرار داده شده است (شکل ۱۱-۱). درهای پرسی را،
از نظر جنس رویه و نمای ظاهری دسته‌بندی می‌کنند.


رویه (صفحات پوششی) را می‌توان از جنس تخته فیبر،
چند لایی، تخته خرد چوب، EPF، MDF و غیره انتخاب
کرد؛ البته در می‌تواند ساده‌یا با رویه‌ی شیشه خور باشد، که
در شکل ۱۱-۲، در پرسی ساده با دو رویه‌ی پوشیده، و در
شکل ۱۱-۳، در پرسی شیشه‌خور دیده می‌شود. در برخی از
درهای پرسی شیشه‌خور، از شیشه‌های مشبك استفاده می‌شود
(شکل ۱۱-۴)، و در بعضی مواقع از شیشه و قاب تنکه.



شکل ۱۱-۱



شکل ۱۱-۲



شکل ۱۱-۶

- ب) سه لایی و تخته فیبر را مطابق اندازه برش دهید.
ج) با توجه به جدول ۱۱-۴، ابزار و مواد کمکی مورد نیاز را تهیه کنید.

جدول ۱۱-۳- ابعاد استاندارد مواد اولیه‌ی یک در پرسی.

ردیف	شرح	طول	عرض	ضخامت	تعداد
۱	چوب نراد (روسی)	۱۰۰۰	۵۰	۴۰	۲
۲	چوب نراد (روسی)	۵۰۰	۵۰	۴۰	۲
۳	سه لایی جهت رویه‌ی در	۱۰۰۰	۵۰۰	۴	۲
۴	فیبر جهت شبکه	۴۰۰	۴۰	۳	۱۶
۵	فیبر جهت شبکه	۹۰۰	۴۰	۳	۸

* ابعاد به میلی‌متر

جدول ۱۱-۴- وسایل و ابزار مورد نیاز.

ابزار	میز کار، گیره، نقشه‌ی کار، وسایل اندازه‌گیری و اندازه‌گذاری، وسایل خط‌کشی، ابزارهای مورد نیاز (دستی ماشینی)
مواد کمکی	چسب چوب، میخ و غیره... لولا ۲ عدد، قفل یک عدد، دستگیره یک عدد، وسایل ایمنی و لباس کار

* ابعاد به میلی‌متر


جدول ۱۱-۵- ابعاد درهای چوبی استاندارد.

اندازه‌ی اسمی	عرض پشت تا پشت (A)	عرض تو در تو (B)	ارتفاع (C)
۷۰۰	۶۸۰	۷۵۰	۲۲۰۰_۲۵۰۰_۲۸۰۰
۷۵۰	۷۳۰	۸۰۰	۲۲۰۰_۲۵۰۰_۲۸۰۰
۸۰۰	۷۸۰	۸۵۰	۲۲۰۰_۲۵۰۰_۲۸۰۰
۸۵۰	۸۳۰	۹۰۰	۲۲۰۰_۲۵۰۰_۲۸۰۰
۹۰۰	۸۸۰	۹۵۰	۲۲۰۰_۲۵۰۰_۲۸۰۰
۹۵۰	۹۳۰	۱۰۰۰	۲۲۰۰_۲۵۰۰_۲۸۰۰
۱۰۰۰	۹۸۰	۱۰۵۰	۲۲۰۰_۲۵۰۰_۲۸۰۰
۱۲۰۰	۱۱۶۰	۱۲۳۰	۲۲۰۰_۲۵۰۰_۲۸۰۰
۱۳۰۰	۱۲۶۰	۱۳۳۰	۲۲۰۰_۲۵۰۰_۲۸۰۰

* ابعاد به میلی‌متر

دستورالعمل آماده کردن یک در پرسی


(الف) برای ساخت یک در پرسی، مقدار چوب و سه لایی را با توجه به شکل ۱۱-۶ و جدول ۱۱-۳ تهیه کنید.



شکل ۱۱-۹

۱۱-۳- شبکه‌ها، انواع و کاربرد آنها

داخل درهای پرسی، از موادی به نام شبکه پر شده است. شبکه‌ها را می‌توان از چوب، فیبر، سه لایی و مقوا (هانیکام) ساخت (شکل ۱۱-۱۰).



شکل ۱۱-۱۰- نوعی شبکه‌بندی داخل در، از جنس پی.وی.سی (P.V.C).

۱۱-۳-۱- شبکه‌های بعلاوه یا متقطع

این شبکه‌ها از چوب تبریزی یا سه لایی تهیه می‌شوند، با طول حداقل ۱۵۰ میلی‌متر و به یک ضخامت؛ که مانند اتصال نیم، شیاری عرضی روی هریک ایجاد می‌شود. این شبکه‌ها، جفت جفت داخل هم شده و باید به طور مرتب در داخل کلاف چیده شوند (شکل ۱۱-۱۱).

د) گوشه‌های کلاف را پس از ایجاد کُم و زبانه، به هم وصل کنید و قطعات تقویتی جای قفل و لولا را نصب نمایید (شکل ۱۱-۷).




شکل ۱۱-۷

۱۱-۲- اندازه‌گیری چارچوب و کلاف‌های پرسی

معمولًاً کلاف درهای پرسی، از چوب سوزنی برگ ساخته می‌شود. عرض کلاف حدوداً ۷ سانتی‌متر و ضخامت آن ۳۷ میلی‌متر است. در دو طرف قید بلند (با او)، باید به عنوان تقویت محل قفل، قطعه چوب ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متری نصب کرد (شکل ۱۱-۸).


اندازه‌ی عرض درهای قابل‌های، باید با توجه به چارچوب فلزی یا چوبی، مطابق شکل ۱۱-۹، به صورت اندازه‌ی پشت تا پشت و عرض تو دهنہ تعیین شود.



شکل ۱۱-۸

توجه ۱: شبکه‌های کاغذی، فشاری معادل ۸۱ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع را تحمل می‌نمایند.

توجه ۲: نوع دیگری از شبکه‌ها، از پوشال چوب‌های سوزنی برگ تهیه می‌شوند (شکل ۱۱-۱۳).




شکل ۱۱-۱۳ طفه‌های پوشالی



۱۱-۴-۱ اتصالات درهای پرسی

برای وصل کردن قطعات کلاف، از اتصالات چوبی مختلفی می‌توان استفاده کرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:



شکل ۱۱-۱۱

۱۱-۳-۲ شبکه‌های مشبکه و موازی

این نوع شبکه‌ها از جنس کاغذ (هانیکام) بوده و یک تک در داخل کلاف قرار می‌گیرند (شکل ۱۱-۱۲).




شکل ۱۱-۱۲

۱۱-۴-۱ اتصال فاق و زبانه‌ی ساده

اتصال فاق و زبانه‌ی ساده، یکی از اتصالات گوشه‌ای است که در ساختن کلاف و قاب، کاربرد فراوانی دارد (شکل ۱۱-۱۴).

۱۱-۴-۲ اتصال فاق و زبانه‌ی مخفی

در این اتصال، سر زبانه از فاق بیرون نمی‌زند، و به همین دلیل، کار نسبت به فاق و زبانه‌ی ساده، زیباتر به نظر می‌رسد (شکل ۱۱-۱۵).



شکل ۱۱-۱۴-۱۱۱۵- فاق و زبانه.



شکل ۱۱-۱۸



شکل ۱۱-۱۵- فاق و زبانه یک رو مخفی.

۱۱-۴-۳- اتصال نیم نیم

- در موقعی که سرعت عمل مورد نظر باشد، می‌توان از اتصال گوشه‌ای نیم نیم استفاده کرد؛ که البته نسبت به فاق و زبانه، کیفیت و قدرت کمتری دارد (شکل ۱۱-۱۶).

- چسب شیمیایی پرس، هنگام کار گازهایی را متصاعد می‌نماید که استفاده از ماسک تنفسی و عینک مخصوص را الزامی می‌کند.

- ابزارهای چسب زنی را بلا فاصله بعد از پایان کار، باید با آب گرم شست و شو داد.

۱۱-۶- اصول ساخت درهای پرسی و موئاز آنها

رعایت برخی نکات فنی و درنظر داشتن موارد استاندارد، از الزامات کار هنگام ساخت درهای پرسی است؛ که مهم‌ترین آنها، به شرح زیر است.

۱۱-۶- انتخاب چوب مناسب

برای این کار، باید چوب کاملاً خشک، راست تار و بدون گره انتخاب کرد (شکل ۱۱-۱۹)؛ که چوب‌های صنوبر، نراد (چوب روسی)، چنار، نمدار و... برای این کار مناسب می‌باشند.



شکل ۱۱-۱۹



شکل ۱۱-۱۶

۱۱-۱- اصول موارد ایمنی در ساخت درهای پرسی

- هنگام ساخت در، باید کار با دستگاه پرس را جدی گرفت؛ زیرا علاوه بر حرارتی که دارد، می‌تواند به دست و انگشتان آسیب برساند (شکل ۱۱-۱۷).



شکل ۱۱-۱۷

- انتقال صفحات بزرگ به زیر پرس، حتماً باید با کمک فرد دیگری انجام شود (شکل ۱۱-۱۸).

توجه: در ساخت درهای سفارشی که از چوب‌های گران قیمت ساخته می‌شود، باید عمل برش با دقت انجام گیرد؛ و چوب‌های تقویت محل قفل و لولانیز از قطعات برش خورده گرفته شوند.

۳-۶-۱۱-۳- اتصال قیدهای کلاف

قیدهای طولی را، برای اتصال فاق زبانه‌ی ساده باید به وسیله‌ی ماشین اره نواری برش داد (شکل ۱۱-۲۳).



شکل ۱۱-۲۳

۴-۶-۱۱- در آوردن فاق توسط دستگاه کم کن

برای این کار، باید ابتدا محل فاق مشخص شده و پس از استقرار قید روی صفحه‌ی ماشین و تنظیم آن، عملیات کم کنی را انجام داد (شکل ۱۱-۲۴).



شکل ۱۱-۲۴

چوب مورد نظر برای ساخت کلاف، باید از بین الوار یا تخته‌های سالم انتخاب، و با اره فلکه (شکل ۱۱-۲۰) به طول موردنظر برش داده، آنرا یک رو و یک نر نمود (شکل ۱۱-۲۱) تا برای عملیات بعدی آماده شود.



شکل ۱۱-۲۰



شکل ۱۱-۲۱- یک رو و یک نر کردن چوب کلاف در.

۲-۶-۱۱-۲- اندازه‌ی برش چوب‌ها

با توجه به اندازه‌ی تعیین شده در لیست چوب‌ها، باید چوب‌های طولی (باو) و عرضی (پاسار) به وسیله‌ی ماشین اره گرد قطع کن برش داده می‌شود (شکل ۱۱-۲۲).



شکل ۱۱-۲۲

- باید محل اتصالات را چسب زد (شکل ۱۱-۲۸).

- حال باید قطعات شماره گذاری شده کلاف را که چسب خورده، بهم وصل کرد، به وسیله‌ی پیچ دستی بست و به کمک متر، قطرهای کلاف را اندازه گرفت. هر دو قطر کلاف باید با هم برابر بوده، و در اصطلاح، دوئیدگی نداشته باشد (شکل ۱۱-۲۹). این عمل به وسیله‌ی یک گونیای ساده هم انجام می‌شود. برای خشک شدن چسب کلاف، باید آنرا روی سطحی صاف قرار داد و عدم پیچیدگی آنرا کنترل نمود.



شکل ۱۱-۲۷



شکل ۱۱-۲۸



شکل ۱۱-۲۹ - گونیابی کردن کلاف.

۵-۱۱-۶- مونتاژ کلاف

- باید قطعات فاق و زبانه شده کلاف را امتحان کرد و در صورتی که قطعه‌ای به چوبسازکاری نیاز داشت، آنرا سایده (شکل ۱۱-۲۵).



شکل ۱۱-۲۵

برای بادخور در، باید از طول و عرض کلاف، ۱ سانتی‌متر کم کرد تا در موقع نصب در چارچوب فلزی، اشکالی ایجاد نشود.

- با ارهی دستی، باید شیاری به عمق $۰/۵$ سانتی‌متر روی قیدهای عرضی یا طولی زد تا قطعات کلاف پس از عملیات پرس کاری کج نشده و در، تاب بر ندارد (شکل ۱۱-۲۶). هوای حاصل از گرم شدن چسب در زیر پرس، از همین قسمت‌های برش خورده خارج خواهد شد.



شکل ۱۱-۲۶ - ایجاد شیار با ارهی دستی.

- باید دقیق کرد که شیارها مقابله یکدیگر قرار بگیرند. آنون باید قسمت‌های به هم وصل شده را علامت زد و پس از شماره گذاری، از هم جدا نمود و روی میز کار قرار داد (شکل ۱۱-۲۷).

۱۱-۶-۸- شبکه ریزی داخل کلاف

باید کلاف آماده شده را روی میز قرار داد (شکل ۱۱-۳۲) و یکی از صفحات سه لایی را به وسیله‌ی میخ سنjacی و فیبر روی کلاف ثابت کرد (شکل ۱۱-۳۳)؛ و بعد شبکه‌ها را داخل کلاف قرار داد تا پر شود. پس از این کار، باید صفحه‌ی دیگر را نیز روی کلاف، موقتاً میخ کرد. این عملیات، قبل از مرحله‌ی چسبزنی انجام می‌شود.



شکل ۱۱-۳۴- تولید شبکه‌های داخل در.



شکل ۱۱-۳۵- کلاف آماده شده برای شبکه‌ریزی.



شکل ۱۱-۳۶- میخ گردن موقت صفحه به کلاف، به وسیله‌ی میخ و فیبر.

۱۱-۶-۹- برش‌های رویه‌ی در

بعد از آماده و خشک شدن کلاف، باید صفحات سه لایی رو و پشت در را آماده کرد. صفحات را می‌توان از فیبر یا نوپان ۵ میلی‌متری هم تهیه نمود. طول و عرض صفحات پوششی در را، باید متناسب با عرض و طول در برید (شکل ۱۱-۳۰).



شکل ۱۱-۳۰

۱۱-۶-۷- آماده‌سازی شبکه

حتماً باید عرض شبکه‌ها را برابر ضخامت چارچوب کلاف در نظر گرفت، تا در سطح کار، ناهمواری و موج ایجاد نگردد. جنس شبکه‌ها می‌تواند از مواد دور ریز کارگاه مانند سه لایی، فیبر و نوپان ۵ میلی‌متر انتخاب شود اما بهتر است از چوب باشد. شبکه‌های چوبی را می‌توان از چوب تبریزی یا هر گونه چوب سبک دیگر ساخت. برای ساخت، ابتدا باید برش‌های طولی را به کمک اره فلکه زد (حداکثر ضخامت هر قطعه ۵/۰ سانتی‌متر) و سپس برای داخل هم شدن این قطعات (شبکه‌ها)، لازم است در طول هر قطعه‌ی به دست آمده، برش‌های ناقصی تا نصف عرض هر قطعه ایجاد کرد تا با مونتاژ دو قطعه روی هم، به شکل بعلاوه (+) در آیند. این شبکه‌ها در نهایت به طور مقاطع در گیر شده و در داخل کلاف، شبکه‌های لانه زنبوری می‌سازند.

پس از آزمایش کردن یک شبکه‌ی کامل، می‌توان همه‌ی شبکه‌ها را برید، شیار زد و داخل هم نمود (شکل ۱۱-۳۱).

توجه: ضخامت هر پره‌ی شبکه، باید ۳ تا ۷ میلی‌متر باشد.

کرد؛ و در پشت کار نیز همین عمل را تکرار نمود (شکل‌های ۱۱-۳۶ و ۱۱-۳۷).



شکل ۱۱-۳۶- چسب زدن کلاف در.



شکل ۱۱-۳۷- قرار دادن صفحه‌ی دو، بوی کلاف.

۱۱-۷- اصول پرس کردن درهای پرسی

پرس کردن در با پرس دستی، معمول نمی‌باشد، بنابراین در را باید با پرس گرم و هیدرولیک پرس نمود.

۱۱-۷-۱- کنترل کردن کار، قبل از پرس کاری

صفحه‌ی آغشته به چسب را باید به مدت ۱ ساعت روی کلاف قرار داد. در این مدت، لازم است که کلیه‌ی عملیاتی که روی کار انجام شده، کنترل گردد تا در صورت وجود عیب، به رفع آن پرداخته شود. در صورت صحت کار، باید آنرا زیر پرس قرار داد (شکل ۱۱-۳۸) و درجه فشار، دما و زمان را طبق جدول راهنمای پرس تنظیم کرد.

۱۱-۶-۹- مراحل چسبزنی کلاف و صفحه‌ی در

مجموعه‌ی کلاف، صفحات و شبکه‌ها را باید با هم روی میز چسبزنی کنار پرس قرار داد، صفحه‌ی رویی را از کلاف جدا کرد و به کمک قلم مو، سطح کلاف را چسب زد.

توجه: معمولاً چسب معروف به اوره‌فرم آلدئید در این قسمت کاربرد فراوان دارد.

پشت سه لایی آماده شده را روی میز چسبزنی قرار دهید. ابتدا به مقدار لازم روی آن، در چند نقطه چسب بریزید (شکل ۱۱-۳۴) و سپس به وسیله‌ی شانه‌ی چسب، چسب را در همه جای سه لایی پخش کنید؛ به طوری که کل سطح را پوشش دهد (شکل ۱۱-۳۵).

توجه: چسب نباید در یک نقطه جمع شود.



شکل ۱۱-۳۴- چسبزنی یکی از صفحه‌های.




شکل ۱۱-۳۵- پخش چسب مایع در تمام نقاط صفحه‌ی سه لایی. پس از آنکه چسبزنی یکی از صفحات در تمام شد، باید صفحه را روی کلاف چسب خورده با میخ و فیبر ثابت

-اهرم شیر روغن را باید به طرف پایین حرکت داد، تا روغن جریان پیدا کند (شکل ۱۱-۴۱).

-دستگاه، آماده‌ی انجام عملیات است.

-باید در را داخل پرس قرار داد (شکل ۱۱-۴۲) و صفحه‌ی پرس را بالا برد (شکل ۱۱-۴۳).

بعد از حدود ۲۰ دقیقه، باید فشار را قطع نمود، و در را از زیر پرس خارج کرده، آنرا روی حرک‌ها قرار داد تا سرد شود. پس از انجام کار، باید ابزارهای مخصوص پرس را با آب گرم شستشو داد و صفحات پرس را تمیز کرد.



شکل ۱۱-۴۱



شکل ۱۱-۴۲

در آماده شده را باید روی صفحه‌ای افقی و صاف قرار داد تا به آرامی سرد شود (شکل ۱۱-۴۴).

یادآوری: در را در حالت گرم نباید کنار دیوار قرار داد؛ زیرا تاب بر می‌دارد.



شکل ۱۱-۴۳

۱۱-۷-۲-آماده کردن پرس برای عملیات پرس کاری در

- کلید اصلی ماشین را باید روشن کرد تا جریان برق برقار گردد (شکل ۱۱-۴۹).

- باید کلید پمپ را روشن کرد تا جک‌ها، آماده‌ی بالا بردن صفحات پرس شوند. اکنون باید با توجه به جدول مربوطه، درجه حرارت را بین $۸۰^{\circ} - ۱۰۰^{\circ}$ ، و درجه فشار را بین ۵۰-۷۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع تنظیم کرد (شکل ۱۱-۴۰).



شکل ۱۱-۴۴



شکل ۱۱-۴۵

۱۱-۸-۱ اصول یراق کوبی درهای پرسی

در پرس شده‌ای که دو راهه و دور شده است، برای لولا کوبی آماده می‌باشد.

۱۱-۸-۱ اصول نصب لولا

از بالا و پایین با او، باید به اندازه‌ی ۱۰۰ میلی‌متر جدا کرد، برگه‌ی لولای قابل‌نمای را روی آن قرار داد، و با مداد علامت زد (شکل ۱۱-۴۷).



شکل ۱۱-۴۷

باید به وسیله‌ی مغار به اندازه‌ی ضخامت برگ لولا قسمت علامت زده‌ی روی چارچوب را گود کرد، و برگه‌ی لولا را در محل‌های تعیین شده در بالا و پایین با اوی در، پیچ کرد (شکل ۱۱-۴۸).



شکل ۱۱-۴۸

پس از دور کردن درهای چوبی، باید آنها را از سه طرف دور راهه نمود. اندازه‌ی دور راهه باید متناسب با چارچوب باشد (شکل‌های ۱۱-۴۵ و ۱۱-۴۶).



شکل ۱۱-۴۵



شکل ۱۱-۴۶



شکل ۱۱-۴۷




شکل ۱۱-۴۸

توجه: مراحل جاسازی قفل، به طور خلاصه و مصور، در شکل ۱۱-۵۲ نشان داده شده است.



شکل ۱۱-۵۱



شکل ۱۱-۵۲ - مراحل مختلف جاسازی قفل.

۱۱-۸-۲- اصول نصب قفل و دستگیره

قفل را باید روی در، و در محلی که قبلاً تعییه شده قرار داد، و جای کلید و دستگیره را با مداد علامت زد.

- محل قفل باید با ماشین کُم کن درآورده شود.

- قفل را باید روی در، و البته در راستای محلی که کنده کاری شده قرار داد و جای دستگیره و کلید را با مداد، علامت گذاری کرد (شکل ۱۱-۴۹).

- محل علامت گذاری شده، باید با دریل دستی - برقی و متنه‌ی مناسب سوراخ شود.

قفل را باید در محل تعییه شده قرار داد و با پیچ مناسب، قفل و سپس دستگیره را پیچ کرد (شکل‌های ۱۱-۵۰ و ۱۱-۵۱).



شکل ۱۱-۴۹



شکل ۱۱-۵۰



شکل ۱۱-۵۴

۱۱-۹- نصب لولا در درهای پرسی

-باید در را روی چارچوب فلزی قرار داد و جای لولا را روی ضخامت در علامت زد (شکل ۱۱-۵۳).

-معمولاییک، برگ لولا روی چارچوب جوش داده شده و برگ دیگر به در پیچ می‌شود؛ بنابراین پس از علامت زدن جای برگ لولا در بالا و پایین در، با مغار، باید محل لولا را خالی کرد، به طوری که برگ لولا هم سطح با چوب شود (شکل ۱۱-۵۴).

برای پیچ کردن لولا باید جای پیچ‌ها با متهی مناسب سوراخ شده و سپس با پیچ گوشته، لولا را پیچ کرد (شکل ۱۱-۵۵).

-در را باید روی چارچوب قرار داد (شکل ۱۱-۵۶)، و میله‌ی لولا را جازد. در صورتی که در، گیر داشته و به راحتی بسته نشود، می‌توان برای رندیدن قسمت‌های اضافی، از رنده‌ی بغل دو راهه و یا رنده‌ی دستی - برقی استفاده کرد.



شکل ۱۱-۵۵



شکل ۱۱-۵۶



شکل ۱۱-۵۷

آزمون پایانی ۱۱

۱- قطعات A و B در تصویر زیر، به چه منظوری مونتاژ شده است؟



۲- در پرسی مقابله چه نام دارد؟



۳- قسمت‌های مختلف یک در چوبی پرسی ساده را نام ببرید؟

۴- انواع شبکه‌های مورد استفاده در درهای پرسی چه نام دارند؟

۵ بهترین شبکه‌های موجود در ساخت درهای پرسی کدام است

۶ در شکل زیر، چه کاری در حال انجام شدن است؟



توانایی اجرای پروژه‌ی پایان دوره

واحد کار دوازدهم

فرآگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود:

- انواع نقشه‌های کار ساخت پروژه را توضیح دهد.

- موارد اینمی ضمن ساخت پروژه را طبق اصول رعایت کند.

- پروژه‌های پایان دوره را بسازد.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۱۶۷	۱۵۲	۱۵



پیش آزمون ۱۲

۱- چند نوع نقشه‌ی کار برای ساخت پروژه می‌شناسید؟

۲- مراحل ساخت یک پروژه را نام ببرید؟

۳- چه نکاتی را برای ایمنی ضمن ساخت باید رعایت کرد؟

۴- دور ریز و صرفه‌جویی در مواد اولیه‌ی مصرفی، چه نقشی در ساخت پروژه دارند؟

۵- پروژه‌های پایان دوره، چه نکاتی را باید دربرداشته باشند؟

۶- اگر نقشه‌ی کار در دسترس نباشد، انجام پروژه با چه مشکلی مواجه خواهد شد؟

۱۲-۱- رعایت موارد ایمنی، ضمن ساخت پروژه

کار کردن با ابزارها و ماشین آلات صنایع چوب، اغلب خطر آفرین است، اما با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، می توان خود را در برابر خطرات احتمالی، ایمن ساخت.

وسایل، ادوات و دستگاه های بر قی باید به حفاظت مجهز باشند؛ بنابراین باید آنها را از این لحظه کنترل نمود. باید از خیس کردن و مرطوب نمودن دستگاه ها و ماشین های بر قی خودداری کرد.

استفاده از انواع وسایل حفاظت فردی مانند لباس کار، ماسک، عینک، گوشی حفاظتی، دستکش و کفش ایمنی ضروری است.

هنگام کار با ماشین های صنایع چوب خصوصاً اره گرد میزی، باید سعی کرد از شابلون حفاظتی استفاده نمود (شکل ۱۲-۳).

رنگ ها و مواد شیمیایی را باید در محل های مناسب و به دور از رطوبت، درجه حرارت و شعله ای آتش در انبار نگهداری کرد.

قبل از کار با ماشین آلات، باید تمام قطعات ماشین را کنترل کرد؛ زیرا ممکن است تیغه و بعضی از قطعات متعلقه، شُل شده باشند.

برای عملیات سرویس و نگهداری، باید از دستور العمل کارخانه ای سازنده استفاده کرد.

در حین کار و هنگام تعیین و خط کشی اتصالات، باید با علائم، قسمت های را که باید برش یا ابزار زده شود، روی قطعه مشخص کرد تا به اشتباہ، قسمت دیگری برش زده نشود (شکل ۱۲-۴).




شکل ۱۲-۴- استفاده از وسایل گمکی در هنگام کار.

۱۲-۲- انواع نقشه های کار برای ساخت پروژه

همانطور که قبل اشاره شد، برای ساخت یک پروژه، به نکات قابل توجهی باید دقت داشت که می توان به ابعاد استاندارد، اتصالات و یراق آلات اشاره کرد. به همین دلیل، برای روشن شدن قسمت های یک پروژه، تهیه ای پرسپکتیو و سه نما از قسمت های مختلف یک کار، بسیار مهم و پایه ای برای اجرای یک پروژه است. از این نوع نقشه ها، می توان به تصویر مجسم یا پرسپکتیو انفجاری اشاره کرد. این نوع نقشه ای کار، به ما کمک می کند تا نقشه را بهتر تجزیه و تحلیل کنیم؛ زیرا هر قسمت از نقشه ای کار، در راستای خود و با فاصله ای معینی قرار داده شده و امتدادهای عمودی و افقی، در راستای تصویر مجسم، موازی وسایل قرار می گیرند و هر قطعه را با شماره، نام گذاری می کنند و امتدادها، با خط فرضی نشان داده می شوند (شکل های ۱۲-۱ و ۱۲-۲).



شکل ۱۲-۱- تصویری از یک دراور.




شکل ۱۲-۲- پرسپکتیو انفجاری از یک دراور.

هنگام قطع کردن قسمت اضافی سر قیدها به وسیله‌ی ماشین اره گرد میزی، باید از یک گوشه‌ی چوبی مطابق شکل ۱۲-۷ در امتداد برش اره گرد استفاده کرد تا اضافات پس از جدا شدن، از اره دور شوند.

در موقع کار با اور فرز، باید از گوشی حفاظتی و ماسک استفاده نمود (شکل ۱۲-۸).



شکل ۱۲-۷



الف) قسمت علامت فورده، باید بریده شود.


ب) قسمت علامت فورده، بریده شده است.

شکل ۱۲-۸

هنگام هدایت اُور فرز برای ابزار زدن، باید از شابلن مخصوص استفاده نمود (شکل ۱۲-۵).




شکل ۱۲-۸



شکل ۱۲-۵

هنگام فاق زدن با اره رادیال، باید از شابلن مخصوص استفاده نمود (شکل ۱۲-۶)



شکل ۱۲-۶

۱۲-۲-۱- میز نهارخوری
این میز را می‌توان با MDF و با روکش طبیعی یا مصنوعی، و در رنگ‌های متنوعی که مورد نظر شما باشد، در ابعاد مختلف تولید کرد (شکل ۱۲-۹).



شکل ۱۲-۹- میز نهارخوری.

- هنگام کار کردن با ماشین اره گرد، از بریدن قطعات کوچکی که سطح اتکای کمی دارند، جدا خودداری شود.

ردیف	شرح	قیمت	نوع چوب	بعضی از ملایمیت	مساحت	عرض	طول	سطح تمام شده بر حسب متر مربع	درصد دوربریز	حجم کل بر حسب متر مکعب
۱	پایه	۷	MDF ملایمیت	۱۶	۹۵-	۹۵-	۸۴۸	۷۶۰×۱۳۰×۲=۱۹۲۴	%۱۰	۷۶۰×۱۳۰×۰.۷۶×۰.۹۵×۰.۹۵=۱۹۲۴
۲	لبه طبلی	۷	MDF ملایمیت	۱۶	۹۵-	۹۵-	۱۰۶۰	۷۶۰×۱۳۰×۲=۱۹۲۴	%۱۰	۷۶۰×۱۳۰×۰.۷۶×۰.۹۵×۰.۹۵=۱۹۲۴
۳	لبه عرضی	۷	MDF ملایمیت	۱۶	۹۵-	۹۵-	۷۶۰	۷۶۰×۱۳۰×۲=۱۹۲۴	%۱۰	۷۶۰×۱۳۰×۰.۷۶×۰.۹۵×۰.۹۵=۱۹۲۴
۴	منتهی رو به در	۷	MDF ملایمیت	۱۶	۹۵-	۹۵-	۹۵-	۷۶۰×۱۳۰×۲=۱۹۲۴	%۱۰	۷۶۰×۱۳۰×۰.۷۶×۰.۹۵×۰.۹۵=۱۹۲۴
۵	لبه طبلی دوین صفحه	۷	MDF ملایمیت	۱۶	۹۵-	۹۵-	۹۵-	۷۶۰×۱۳۰×۲=۱۹۲۴	%۱۰	۷۶۰×۱۳۰×۰.۷۶×۰.۹۵×۰.۹۵=۱۹۲۴
۶	قیمه عرضی دوبل منتهی	۷	MDF ملایمیت	۱۶	۹۵-	۹۵-	۹۵-	۷۶۰×۱۳۰×۲=۱۹۲۴	%۱۰	۷۶۰×۱۳۰×۰.۷۶×۰.۹۵×۰.۹۵=۱۹۲۴

شکل ۱۲-۱۲- جدول مواد اولیه.


توضیح: می‌توان برای استحکام کار، قیدها را به زیر صفحه چسباند. بدین منظور، باید کل پایه‌ها با قیدها همسطح باشد.

- ب) اندازه‌ها را با درنظر گرفتن مقدار خوراک اره، ضخامت نوار اطبی و یا p.v.c برش بزنید. سپس با راهنمایی هنرآموز، شابلونی برای برش پایه‌های شیب دار تهیه کنید و پایه‌ها را برش بزنید (شکل ۱۲-۱۳).



شکل ۱۲-۱۳- برش پایه‌ها با اره گرد مخصوص MDF.

- ج) پایه‌ها را با اتصال قلیف، بیسکوئیتی و یا الیت به یکدیگر وصل کنید.




شکل ۱۲-۱۰ نمای (وبرو میز نهارخواری).

توجه: پایه‌های این میز به شکل شیب دار طراحی شده که باید شابلون آنرا تهیه کرده و به کار گرفت.

مراحل ساخت

- الف) نقشه‌ی کار را ترسیم کنید (شکل‌های ۱۲-۱۰ و ۱۱-۱۲) و اندازه‌هارا در جدول مواد (شکل ۱۲-۱۲) یادداشت نمایید.



شکل ۱۲-۱۱- نمای جانبی میز نهارخواری.

- توجه ۱:** سطوحی که با این اتصالات به هم متصل می‌شوند، اگر دارای روکش مصنوعی هستند، باید روکش آنها را توسط اور فرز برداشت تا دو سطح خام، توسط چسب به یکدیگر بچسبند (شکل ۱۲-۱۴).

- توجه ۲:** هنگام کنشکاف زدن، باید مراقب بود که شیار کنشکاف روی کدام پایه با عمق کمتر و روی کدام پایه با عمق بیشتر ایجاد شود، تا پس از مونتاژ پایه‌ها مشکلی ایجاد نشود.

توجه: پیچ فیکس، برای این کار بسیار مناسب است، زیرا قابلیت باز و بسته شدن راحت و سریع را دارد.



شکل ۱۲-۱۶- اتصال پایه به قید توپست پیچ فیکس.



شکل ۱۲-۱۷- در اتصال قلیف، لایه‌ی (وکش مصنوعی) برداشته شده است.



شکل ۱۲-۱۸

و) با قطعات پلاستیکی یا فلزی (گونیای اتصال)، صفحه‌ی میز را به پایه‌ها متصل کنید (شکل ۱۲-۱۸).

یادآوری: این میز نهارخوری را می‌توانید در اندازه‌های کوچک‌تر نیز تولید کنید؛ با توجه به اینکه باید ابعاد قید و پایه‌ها را مناسب اندازه‌ی خود در نظر بگیرید (شکل ۱۲-۱۹).



شکل ۱۲-۱۹

توجه ۳: برای نصب پایه‌ها به یکدیگر، به جای اتصال قلیف، می‌توان از الیت استفاده کرد (شکل ۱۲-۱۵).



شکل ۱۲-۱۵- اتصال پایه‌ها به یکدیگر، با استفاده از اتصال الیت.

د) کلیه‌ی نرهای M.D.F را با نوار اطبی، p.v.c یا نوار اطبی، لب چسبان کرده، اضافه‌ی نوار را بگیرید و سنباده بزنید.

ه) هر دو عدد پایه‌ای را که در اصل یک پایه‌ی میز را تشکیل می‌دهند، باید توپست دو قید طولی و دو قید عرضی و به وسیله‌ی پیچ به هم متصل کنید (شکل‌های ۱۲-۱۶ و ۱۲-۱۷).

مقدار اولیه			درصد دور ریز سطح	مقدار تمام شده			تعداد	ابعاد تمام شده بر حسب ضخامت			نام جنس	نام قطعه	نمره
m ³	حجم m ³	سطح m		m ³	حجم m ³	سطح m		طول	عرض	ضخامت			
			۱۰				۲				MDF	بدنه	۱
			۱۰				۱				MDF	سقف	۲
			۱۰				۱				MDF	کف	۳
			۱۰				۱				MDF	طبقه	۴
			۱۰				۲				MDF	در	۵
			۱۰				۱				MDF	پشت بند	۶
			-										۷
			-										۸

شکل ۱۲-۲۱- مواد اولیه کابینت هوای آشپزخانه.

مراحل ساخت

الف) پس از اینکه اندازه‌های کابینت را در جدول (شکل ۱۲-۲۱) مشخص کردید، با توجه به درنظر گرفتن کمترین دور ریز روی ورقه‌ی MDF موردنظر، اندازه‌ها را خط کشی MDF کرده و سپس شروع به برش کاری نمایید. اگر ورقه‌ی شما بزرگ است، آنرا با اره گردبُر دستی - برقی به دو یا سه قسم تقسیم کنید و سپس قطعات کوچک‌تر را از کنار اره مجموعه‌ای یا دور کن عبور دهید (شکل ۱۲-۲۲). حال اندازه‌های بریده شده را با ابعاد و اندازه‌ی ثبت شده در جدول مطابقت دهید.



شکل ۱۲-۲۲

ب) شیار کشکاف برای پشت بند را با احتساب ۱۶ میلی‌متر فاصله از لبه پشت کار (که جای قرار گرفتن چوب آویز کابینت می‌باشد) و با عرضی به اندازه‌ی ضخامت پشت بند و به عمق نصف ضخامت MDF، به وسیله‌ی اره مجموعه‌ای ایجاد کنید.



شکل ۱۲-۱۹

۱۲-۲-۲- کابینت دیواری (هوایی) آشپزخانه

کابینت دیواری آشپزخانه را معمولاً با ارتفاع ۷۰ یا ۹۰ و با عمق ۲۹ تا ۳۳ سانتی‌متر و با عرض یا پهنای مختلف می‌سازند. برای دسترسی مناسب و استفاده‌ی بهینه، فاصله بین کابینت زمینی و هوایی را ۵۵ تا ۶۰ سانتی‌متر درنظر می‌گیرند (شکل ۱۲-۲۰)



شکل ۱۲-۲۰

د) به وسیله‌ی متهی ۵، محل زیر سری‌ها (خار طبقه) را سوراخ کاری کنید. در شکل ۱۲-۲۶ مته و خار طبقه نشان داده شده است.

ه) با توجه به کنشکاف پشت‌بند، و با متهی ۳/۵، محل اتصال سقف و کف به بدن‌ها را سوراخ کاری کرده و پس از خزینه کردن سوراخ‌ها، مونتاژ کار را با وسایل مناسب آغاز کنید. برای مونتاژ کار، می‌توانید از پیچ‌های مونتاژ، و برای بستن پیچ‌ها از دریل شارژی و سرپیچ گوشتشی چهارسو و بنا به نیاز، دوسو استفاده کنید (شکل ۱۲-۲۷).

توجه: پیچ‌ها را بیش از حد محکم نکنید زیرا امکان بریدن پیچ‌ها در کار وجود دارد.



شکل ۱۲-۲۶

ج) با دستگاه لبه چسبان (شکل ۱۲-۲۳) یا اطو (شکل ۱۲-۲۴)، نر همه‌ی قطعات را لب چسبان کنید؛ به طوری که بعد از پایان این کار، نوار کاملاً چسبیده باشد. سپس اضافه‌ی نوار را بالیسه یا کاردک بگیرید (شکل ۱۲-۲۵) و با سنباده‌ی نرم، لبه‌ها را تمیز کنید.

توجه: نر صفحاتی که در پشت کار قرار می‌گیرند، نیازی به لب چسبان کردن ندارد.



شکل ۱۲-۲۷



شکل ۱۲-۲۴



شکل ۱۲-۲۷



شکل ۱۲-۲۳



شکل ۱۲_۳۱

ح) درها را روی بدنه نصب کرده و رگلاز لازم را انجام دهید (شکل ۱۲-۳۲).

ط) دستگیره‌ها را با توجه به فاصله‌های یکسان از لبه‌های کار، روی درها پیچ کنید (شکل ۱۲-۳۳).



شکل ۱۲_۳۲



شکل ۱۲_۳۳

و) پشت‌بند را به صورت کشویی در کنشکاف جا بزنید (شکل ۱۲-۲۸)، چوب نگهدارنده‌ی کایست را روی آن قرار داده و از پشت و بغل پیچ کنید. قطعه‌ی MDF نگهدارنده‌ی روی دیوار در شکل ۱۲-۲۹ دیده می‌شود.



شکل ۱۲_۲۸

ز) برای در کایست، می‌توانید از درهای قاب و تنکه‌ای چوبی، درهای پروفیلی MDF با روکش مصنوعی و یا ورق MDF رنگی استفاده کنید.


قطعات در را برش بزنید؛ چهار طرف آنرا نوار کنید (شکل ۱۲-۳۰) و سوراخ لولاما را روی در ایجاد کرده و لولاما را ببندید (شکل ۱۲-۳۱).



شکل ۱۲_۳۰



شکل ۱۲_۳۱



شکل ۱۲-۳۶

جدول مواد اولیه را طبق جداول پروژه‌های قبل تهیه کنید، و براساس مراحلی که در شکل‌های ۱۲-۳۷ تا ۱۲-۵۶ مشخص گردیده، این پروژه را بسازید.

۱۲-۲-۳ نیمکت چوبی کنار پنجره

این نیمکت که تماماً از چوب کاج یا راش ساخته می‌شود (شکل ۱۲-۳۴)، به عنوان نیمکت کنار پنجره، نیمکت مطالعه یا... مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۱۲-۳۷

در شکل ۱۲-۳۵ پرسپکتیو انفجاری و در شکل ۱۲-۳۶ سه‌نمای این نیمکت نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۳۷



شکل ۱۲-۳۸



شکل ۱۲-۳۹



شکل ۱۲_۱۴۳



شکل ۱۲_۱۴۴



شکل ۱۲_۱۴۵



شکل ۱۲_۱۴۶



شکل ۱۲_۱۴۷



شکل ۱۲_۱۴۸



شکل ۱۲_۱۴۹



شکل ۱۲-۴۹



شکل ۱۲-۴۶



شکل ۱۲-۵۰



شکل ۱۲-۴۷



شکل ۱۲-۵۱



شکل ۱۲-۴۸



شکل ۱۲-۵۵



شکل ۱۲-۵۶



شکل ۱۲-۵۷




شکل ۱۲-۵۸



شکل ۱۲-۵۹

پس از پایان پروژه، می‌توانید سطح کار را کاملاً سنباده زده و سپس آنرا با سیلر و کیلر و در صورت امکان، نیم پلی استر آنرا رنگ کاری کنید. از محاسن این نیمکت، می‌توان به باز کردن سریع قطعات آن توسط گوهایی که در دو طرف آن مشاهده می‌کنید اشاره کرد. شما می‌توانید با راهنمایی هنرآموزتان، این نیمکت را برای ۳ نفر نیز طراحی کرده و بسازید.

تصویر مجسم انفجاری میز خراطی شده‌ی سه پایه را در شکل مقابل می‌بینید (شکل ۱۲-۵۸).



۱۲-۴- سه پایه خراطی شده

میزی را که در شکل ۱۲-۵۷ می‌بینید، یک میز چای یا قهوه‌خوری با سه پایه نگهدارنده است. این پروژه، هم معیارها و مراحل ساخت یک پروژه‌ی چوبی را شامل می‌شود، هم از نظر آموزشی، پروژه‌ای مطلوب و مناسب به شمار می‌رود، و هم با توجه به طرح جالبی که دارد، می‌توان از آن در مکان‌های متنوعی برای پذیرایی استفاده نمود.



شکل ۱۲-۵۷


مراحل اجرایی ساخت این پروژه، دارای چند بخش مختلف است که به کمک ابزارهای دستی و ماشینی، قابل ساخت می‌باشد.


برای ساخت این میز، می‌توان از چوب‌های سخت مثل گردو، آلبالو، افرا و ماهагونی استفاده کرد، اما شما می‌توانید برای ساخت آن از هر گونه‌ی دیگری که در اختیار دارید مثل نراد و راش استفاده نمایید. ضخامت چوبی را که باید برای شروع در اختیار داشته باشید ۳۱۵ میلی‌متر می‌باشد.

باتوجه به اینکه پایه‌ی میز باید خراطی شود، می‌توان از چوب ماهاغونی که هم رنگ جالب توجه و زیبایی داشته و هم قابلیت خراطی دارد استفاده کرد.

ساخت پروژه را با طراحی روی توفال (پایه) آغاز کنید.

برای ساخت پایه‌ی میز، باید چوبی به ابعاد $60 \times 60 \times 50$ میلی‌متر را به وسیله‌ی اره نواری، کفرند و گندگی آماده کنید؛ سپس طبق ابعاد داده شده در شکل ۱۲-۵۸ پایه را خراطی نمایید. هنگام کار، از ابزار تیز و عینک حفاظتی استفاده کنید.






توجه: پایه در شکل نشان داده شده، ابعاد واقعی ندارد. برای ساخت آن باید تصویر فوق را بزرگتر تعمید و بهینه از آن دستگیری و بدقتیار شالیوان آن را درج کنید.

شکل ۱۲-۵۸

مورد نظر را ایجاد کرد.

طبق اشکال ۱۲-۵۹ تا ۱۲-۶۲ زیر شابلون مورد نظر را با ابعاد داده شده تهیه نمایید؛



شکل ۱۲-۵۹



شکل ۱۲-۶۰ و شکل ۱۲-۶۱ شکل ۱۲-۶۲ از پهپ به راست.

يعنى باید محفظه‌ای سازید که بتواند ستون پایه‌ی میز را مانند دستگاه خراطی، از دو سر، بهوسیله‌ی قطعاتی مرغک مانند، محکم نگهدارد. در واقع ستون پایه، از دو طرف بهوسیله‌ی پیچ‌هایی که در دو سر شابلون تعییه شده، درون محفظه‌ی شابلن ثابت شده و عمل شیار زنی اینمی، بهوسیله‌ی دستگاه اورفرز و تیغه‌ی دم چلچله زن انجام می‌شود. تهیه‌ی این شابلن مزایایی دارد که عبارتند از:

مراحل ساخت

۱- برای اینکه پایه‌ی میز را بهوسیله‌ی دستگاه خراطی، به میله‌ی استوانه‌ای تبدیل کنید، باید گونیای اره نواری را ۴۵ درجه تنظیم و هر ۴ گوشه‌ی چوب به ابعاد $60 \times 60 \times 500$ میلی‌متر را ببرید و یا میز کفر رند را طوری تنظیم کنید که مقطع مریع چوب، به یک ۶ یا ۸ ضلعی تبدیل شده و به راحتی قابلیت خراطی پیدا کند.

۲- چوب آماده شده را به دستگاه خراطی ببنديد و طبق اندازه‌های داده شده در نقشه، آن را بهوسیله‌ی مغار به قطرهای مختلف مشخص شده خراطی کنيد.


۳- چوب سه پایه را که از قبل آماده کرده‌اید، با توجه به فرم منحنی و شبی که دارد، بهوسیله‌ی اره نواری برش دهید و قسمت ابتدای سر پایه را که باید به ستون پایه اتصال داده شود، به صورت زبانه درآورید.

توجه: این زبانه باید به فرم دم چلچله باشد تا پس از اتصال به ستون پایه (میله‌ی خراطی شده)، محکم شده و از هم جدا نشود؛ زیرا مؤثرترین و سنتی‌ترین روش برای اتصال پایه‌ها، همین روش است.

۴- پس از اتصال سه پایه به ستون خراطی شده‌ی میز، آنرا روی زمین صاف و تراز قرار دهید تا تعادل هر سه پایه حفظ شده و لنگی نداشته باشد.


توجه: برای دستیابی به یک سه پایه‌ی دقیق و با فرم زیبا، قبل از هر کاری می‌توانید شابلن آنرا تهیه نمایید؛ و سپس بهوسیله‌ی شابلن، فرم کار را روی چوب اصلی منتقل کرده و برش کاری با اره نواری را انجام دهید.

۵- بهمنظور ایجاد فاق دم چلچله‌ای مناسب در مقطع پایه‌ی ستون خراطی شده، که قطر آن ۶cm است، به روش زیر عمل کنید: از آنجایی که تیغه فرز دم چلچله بسیار خطرناک بوده و هنگام کار، باید احتیاط لازم را به عمل آوردن، لازم است شابلنی ساخته شود که بتوان به کمک آن و با دستگاه اورفرز ۳ دستی-برقی که تیغه‌ی دم چلچله زن به آن بسته شده، در نقطه از ستون، و با زاویه‌ی ۱۲۰ درجه نسبت به هم، فاق‌های



شکل ۱۲-۶۵

۴- با توجه به اینکه مقطع ستون، دایره‌ای است، نیازی به باز و بستن مجدد آن در داخل شابلون نمی‌باشد؛ زیرا پس از شیارزنی اولی، با چرخش 120° درجه‌ای ستون، که قبلًا روی ستون مشخص و تنظیم شده، به راحتی می‌توان دو شیار بعدی را نیز ایجاد کرد (شکل‌های ۱۲-۶۶ تا ۱۲-۶۸).



شکل ۱۲-۶۶ و شکل ۱۲-۶۷ و شکل ۱۲-۶۸ از چپ به راست.

هر سه شیار ایجاد شده در پایه خراطی شده که به صورت دم چلچله می‌باشد، دیده می‌شود. همچنین در این مرحله هر سه پایه را به گیره‌ی میز بسته و توسط رنده بال کبوتری و سوهان هم سطح و صاف نمایید (شکل ۱۲-۶۹).



شکل ۱۲-۶۹

۱- ستون پایه، ثابت بوده و عمل فاق (شیارزنی) با نهایت احتیاط و به طور دقیق انجام می‌شود (شکل ۱۲-۶۳)،



شکل ۱۲-۶۳

۲- شیار، به اندازه‌ی طول زبانه‌ی پایه‌ها ایجاد می‌شود (شکل ۱۲-۶۴)،




شکل ۱۲-۶۴

۳- با توجه به تعییه‌ی قطعه‌ای به نام بلوک متوقف کننده در وسط شابلون، اورفرز با پایه‌ای که دارد با برخورد به آن متوقف شده و شیار، به اندازه‌ی طول مورد نیاز ایجاد می‌شود، (شکل ۱۲-۶۵)



شکل ۱۲-۷۲ سمت پپ شکل ۱۲-۷۳ با و شکل ۱۲-۷۴ پائین.

۶- ستون پایه‌ی خراطی شده را، به طور وارونه روی گیره‌ی میز کار بیندید. اکنون ستون و هر سه عدد پایه‌ی آن، با کام و زبانه‌ی دم چلچله‌ای آماده است، بنابراین زبانه و کام را چسب زده، پایه‌ها را در آن به صورت کشوبی جا بزنید و حدود نیم ساعت تا ۱ ساعت صبر کنید تا چسب خشک، و سه پایه در ستون محکم شود (شکل ۱۲-۷۵).



شکل ۱۲-۷۵

۷- اکنون فرصت دارید تا سطح میز را آماده کنید.

برای ساخت رویه‌ی میز، می‌توانید از صفحات مختلف MDF با ضخامت حداقل ۱۶ میلی‌متر، و به شکل بیضی به قطر کوچک ۳۸۰ میلی‌متر و قطر بزرگ ۴۳۰ میلی‌متر یا به شکل دایره‌ای به قطر حداقل ۳۸۰ و حداقل ۴۳۰ میلی‌متر استفاده

ایجاد کام و زبانه‌ی دم چلچله‌ای

تیغه فرز را به دستگاه اورفرز میزی ببندید و طول تیغه آن را برای ایجاد کام روی پایه‌ها تنظیم نمایید. برای سهولت در کار و رعایت نکات ایمنی پایه را در بین دو عدد تخته محافظ مانند شکل ۱۲-۷۰ قرار داده و با پیچ دستی محکم بندید. این کار هم حکم شابلون را دارد و هم به دقت کام و زبانه کمک می‌کند. وقتی ستون پایه را در داخل شابلون مخصوص نمودید و لبه پایه را از مقابل تیغه فرز به آرامی عبور دهید (شکل ۱۲-۷۱).




شکل ۱۲-۷۱



شکل ۱۲-۷۰


سپس پایه را برعکس نموده و طرف مقابل را نیز از مقابل تیغه فرز کم کنی عبور دهید. خواهید دید که زبانه با فرم دم چلچله‌ای با عمق مناسب ۱۳ میلی‌متر برای جاسازی در کنشکاف دم چلچله‌ای ایجاد شده است در هر سه پایه مانند عمل فوق کام و زبانه ایجاد کنید. از ضخامت ۲۰ میلی‌متر باستی از هر طرف ۵۰ میلی‌متر کم کنید و ضخامت زبانه باید ۱۰ میلی‌متر باشد. و فرم آن نیز باید دم چلچله باشد برای اتمام کار و داشتن برش عمودی خوب و گونیا می‌توانید از سوهان نرم و سنباده استفاده کنید و سپس به منظور یکنواخت نمودن شیب هر سه پایه که مقدار انحنا و قوس پایه‌ها بر حسب سلیقه‌ی افراد متفاوت خواهد بود طبق اشکال ۱۲-۷۴ تا ۱۲-۷۶ ابعاد و فرم پایه‌ها را هماهنگ نمایید.



شکل ۱۲-۷۷




شکل ۱۲-۷۸



شکل ۱۲-۷۹

نمایید. ابتدا اندازه‌ها را روی مقوا یا MDF، به ضخامت ۵ میلی‌متر به صورت شابلون طراحی کرده و بهوسیله‌ی اره عمود بر ببرید و لبه‌های آن را با سوهان و سنباده صاف نمایید؛ سپس آنرا روی صفحه‌ی اصلی قرار داده و خط کشی کنید. پس از بریدن و صاف کردن لبه‌های قطعه کاراصلی، دور تا دور آنرا با نوار PVC به ضخامت ۲ میلی‌متر (با دستگاه PVC زن) به چسبانی کنید (شکل ۱۲-۷۶).




شکل ۱۲-۷۶

۸. برای اتصال صفحه‌ی میز به پایه، به ترتیب زیر عمل کنید:


صفحه‌ای از چوب یا MDF به ضخامت ۲۵ میلی‌متر و به شکل مربع به ابعاد ۱۵۲۰×۱۵۲۰ میلی‌متر تهیه و در مرکز آن، سوراخی به قطر ۳۸ میلی‌متر با مته ایجاد کنید (شکل‌های ۱۲-۷۷ و ۱۲-۷۸). در سر ستون پایه نیز، قسمتی استوانه‌ای مانند به قطر ۳۸ و ارتفاع ۲۵ میلی‌متر خراطی شده که برای جاسازی همین قطعه، پیش بینی شده است؛ بنابراین برای محکم شدن این دو قطعه در داخل هم، باید بهوسیله‌ی اره، شیاری روی قسمت استوانه‌ای ایجاد کرده، قطعه مربعی را روی آن قرار داد و به کمک یک گوهی باریک که داخل شیار ایجاد شده، کوییده می‌شود، این دو قطعه را کاملاً محکم نمود (شکل ۱۲-۷۹).

۱۲-۲-۵- جعبه‌ی کمک‌های اولیه چوبی


قبل از ساخت این پروژه، به شکل‌ها و جدول داده شده در زیر توجه کنید (شکل‌های ۱۲-۸۱ تا ۱۲-۸۴).



شکل ۱۲-۸۱- تصویر مجسم جعبه‌ی کمک‌های اولیه.



شکل ۱۲-۸۲- تصویر مجسم انفجاری جعبه‌ی کمک‌های اولیه.



برای اتصال صفحه‌ی میز به این صفحه‌ی کوچک که به ستون پایه متصل است، به ۲ قید افقی به اندازه‌ی $16 \times 25 \times 25$ میلی‌متر نیاز می‌باشد. این دو قید را باید از دو طرف، به شکل ذوزنقه و شیبدار برید و در دو طرف آن، سوراخی به قطر ۱۵ و به عمق ۱۳ میلی‌متر با متنه ایجاد کنید. اکنون یک قید به ابعاد $16 \times 16 \times 175$ میلی‌متر از چوب بریده و هر دو سر آن را به قطر ۱۵ و به عمق ۱۳ میلی‌متر خراطی کنید؛ سپس آن را در گوشه‌ی سمت راست صفحه‌ی مربعی که پله‌ای به ابعاد 16×16 میلی‌متر با اره مجموعه‌ای ایجاد کرده‌اید، قرار داده و چسب بزنید؛ به طوری که صفحه‌ی میز در صورت استفاده نکردن، به صورت ایستاده (عمودی) بماند و مجدداً به حالت افقی برگردد (شکل ۱۲-۸۰).

صفحه را از زیر قیدها، با ۸ عدد پیچ بلند چوب، پیچ نموده و محکم کنید.

۹- در حال حاضر، میز قهوه یا چای خوری، مونتاژ شده و آماده‌ی استفاده برای پذیرایی از میهمانان است. اگر در ساخت این میز، از چوب ماه‌گونی استفاده کرده‌اید، که خود رنگ زیبا و جالبی دارد، نیازی به رنگ کاری نیست، اما اگر از چوب نراد یا افرا استفاده نموده‌اید، باید با پرداخت کاری مناسب، به آن سیلر، کیلر یا پلی استر پاشید یا از رنگ پوششی مناسب استفاده کنید




شکل ۱۲-۸۰



لیست مواد اولیه جعبه کمک‌های اولیه

ردیف	شرح	جنس	طول (mm)	ابعاد تمام شده (mm)			مقدار تمام شده	مقدار نام شده	تعداد	فرز ریز	طبقه	مقدار اولیه
				عرضی	ضخامت	طول						
۱	پنجه	MDF	۹۵	۱۷۹	—	۳۰	۱۷۹	۱۷۹	۴	۱۶	۱۷۹	۹۵
۲	سقف و گرفت	MDF	۹۵	۹۲	—	۳۰	۱۷۹	۱۷۹	۴	۱۶	۱۷۹	۹۵
۳	طبله	MDF	۹۵	۴۶	—	۳۰	۱۷۹	۱۷۹	۴	۱۶	۱۷۹	۹۵
۴	لبه خودکار در پروفائل	MDF	۹۵	۷۹	۳	۳۰	۱۷۹	۱۷۹	۴	—	۱۷۹	۹۵
۵	قبق عرضی در پروفائل	MDF	۹۵	۷۷	۳	۳۰	۱۷۹	۱۷۹	۴	—	۱۷۹	۹۵
۶	پشتک	MDF	۹۵	۱۹۵	—	۳۰	۱۷۹	۱۷۹	۴	۱۶	۱۷۹	۹۵
۷	خوار چوبی	PVC	۹۵	۷۹	۳	۳۰	۱۷۹	۱۷۹	۴	—	۱۷۹	۹۵
۸	چوب	MDF	۹۵	۹۶	۱ میلی متری	۳۰	۱۷۹	۱۷۹	۴	۱۶	۱۷۹	۹۵
۹	ستگره	فلزی	۹۵	۹۷	۱ میلی متری	۳۰	۱۷۹	۱۷۹	۴	۱۶	۱۷۹	۹۵
۱۰	زیرسی طلق	فلزی	۹۵	۹۸	۱ میلی متری	۳۰	۱۷۹	۱۷۹	۴	۱۶	۱۷۹	۹۵
۱۱	نولاک نایت	—	۹۵	۷۷	۱ میلی متری	۳۰	۱۷۹	۱۷۹	۴	۱۶	۱۷۹	۹۵
۱۲	آرمان	فلزی	۹۵	۷۸	۱ میلی متری	۳۰	۱۷۹	۱۷۹	۴	۱۶	۱۷۹	۹۵
۱۳	تنه	—	۹۵	۱۹۹	۱	۳۰	۱۷۹	۱۷۹	۴	۱۶	۱۷۹	۹۵

شکل ۱۴-۸۱۴- جدول مواد اصلی و کمکی جعبه کمک‌های اولیه.



شکل ۱۴-۸۱۴- نماها و برش‌های جعبه کمک‌های اولیه چوبی.

مراحل ساخت

۱- ماشین هاووسایلی ماننداره مجموعه، دریل ستونی، اتوبرای لبه چسبانی، دریل شارژی، ماشین اتصال دم چلچله را آماده کنید.


۲- مواد اولیه و کمکی مانند تخته MDF به ضخامت‌های ۱۶، ۱۲ و ۴ میلی‌متر، MDF پروفیلی، شیشه، پیچ، چسب و نوار لبه چسبانی را نیز تهیه کنید.

- ۲ عدد قید افقی در، از پروفیل MDF به طول 40×350 میلی‌متر (شکل ۱۲-۸۹).




شکل ۱۲-۸۹

- ۱ عدد پشت‌بند، از جنس MDF به ضخامت ۴ میلی‌متر به ابعاد 340×440 میلی‌متر (شکل ۱۲-۹۰).



شکل ۱۲-۹۰

- ۴ بدنها، سقف، کف و طبقه را پس از بریدن MDF موردنیاز (شکل ۱۲-۹۱) لبه چسبانی کنید.




شکل ۱۲-۹۱- برش قطعات MDF با هفاظ و وسائل اینمنی.

- ۵ محل اتصال را خط کشی، و به منظور ایجاد اتصال با پیچ، سوراخ کاری کنید؛ به طوری که از طرفین هر قطعه، ۳۰ میلی‌متر فاصله داشته باشند. برای این کار، از متنه‌ی ۳ میلی‌متر استفاده کنید (شکل ۱۲-۹۲).


۳- با توجه به اصل صرفه‌جویی، خصوصاً در این نوع کارها که به خاطر کوچک بودن قطعات آن، به راحتی می‌توان از دورریز کارها استفاده نمود، با مراجعه به لیست مواد، نسبت به تهیی موارد زیر، اقدام نمایید.

- ۲ عدد بدنه از MDF به ضخامت ۱۶ میلی‌متر، و به ابعاد 120×450 میلی‌متر (شکل ۱۲-۸۵).




شکل ۱۲-۸۵

- ۱ عدد سقف و ۱ عدد کف از MDF به ضخامت ۱۶ میلی‌متر، به ابعاد 120×350 میلی‌متر (شکل ۱۲-۸۶).



شکل ۱۲-۸۶

- ۱ عدد طبقه از MDF به ضخامت ۱۲ میلی‌متر، و به ابعاد 105×318 میلی‌متر (شکل ۱۲-۸۷).



شکل ۱۲-۸۷

- ۲ عدد قید عمودی در، از پروفیل MDF به طول 40×45 میلی‌متر (شکل ۱۲-۸۸).




شکل ۱۲-۸۸



شکل ۱۲-۹۵

۸- برای ساخت در جعبه، قیدهای طولی و عرضی را به کمک اره گردبُر میزی، با زاویه‌ی ۴۵ درجه قطع کنید (شکل ۱۲-۹۶)



شکل ۱۲-۹۶

۹- پس از آماده کردن قیدهای در، با کمک ماشین دم چلچله‌زن، محل اتصال زبانه‌ی دم چلچله را خارج نمایید (شکل ۱۲-۹۷).



شکل ۱۲-۹۷- هر قطعه را، ۲ سوراخ بزنید.

۶- سوراخ‌های روی بدنه‌ها را خزینه کنید تا سر پیچ، با سطح کار هم‌سطح شود (شکل ۱۲-۹۳)



شکل ۱۲-۹۳

۷- جعبه را با قرار دادن بدنه‌ها روی سقف و کف، و پیچاندن پیچ در محل سوراخ‌های تعییه شده، مونتاژ کنید.
۸- به کمک اورفرز، محل قرار پشت‌بند را دو راهه بزنید (شکل ۱۲-۹۴)، و پشت‌بند را در آن قرار داده با پیچ محکم نمایید (شکل ۱۲-۹۵).



شکل ۱۲-۹۴

۱۲- لولاه‌را در محل خود قرار داده و با پیچ‌های مربوطه محکم کنید. مراقب باشد که لولاه‌ها در محل خود، کاملاً گونیایی باشد (شکل ۱۲-۱۰۰).



شکل ۱۲-۱۰۰

۱۳- خار طبقه و طبقه را در محل تعییه شده قرار دهید (شکل ۱۲-۱۰۱).



شکل ۱۲-۱۰۱

۱۴- در را کنار جعبه قرار داده و لولا را به بدن پیچ کنید (شکل ۱۲-۱۰۲).



شکل ۱۲-۱۰۲



شکل ۱۲-۹۷

۱۰- قیدهای طولی و عرضی را کنار یکدیگر قرار داده وزبانه‌ی دم چلچله را در جای خود قرار دهید. اکنون در آمده‌ی نصب لولا می‌باشد (شکل ۱۲-۹۸).



شکل ۱۲-۹۸

۱۱- جای لولای کابینت (لولای اتومات) را در پشت در، با فاصله‌ی مناسب از بالا و پایین و به کمک متهی مخصوص لولا و دریل دستی - برقی ایجاد نمایید (شکل ۱۲-۹۹).



شکل ۱۲-۹۹

۱۲-۶- میز کامپیوتر

برای ساخت میز کامپیوتری مطابق شکل ۱۰۵، لازم است که نقشه‌ها و جدول مواد اولیه‌ی مربوط به این کار را، مطابق آنچه در ادامه آمده، طراحی، تجزیه تحلیل و ثبت نمود (شکل‌های ۱۰۶ تا ۱۰۹).
شکل‌های ۱۰۶-۱۰۹



شکل ۱۰۵- تصویر یک میز کامپیوتر.

۱۵- بست آویز فلزی را برای آویزان کردن جعبه در محل‌های مورد نظر، در پشت جعبه و به کمک پیچ ببندید (شکل ۱۰۳).



شکل ۱۰۳

۱۶- شیشه و دستگیره‌ی مناسب نصب کنید؛ جعبه‌ی کمک‌های اولیه‌ی شما، آمده‌ی استفاده‌می باشد (شکل ۱۰۴).



شکل ۱۰۴


ردیف	شرح	جنس	آباده اصلی پیشخاتمه	عرض طول	تعداد	مقدار تمام صده	فرصه دور ریز	سطح مجموع	مقدار کل
۱	صفحه‌ی ماتیشور	MDF	۷۰- ۸۸-	۷۰-	۲	۱۶	-	-	-
۲	صفحه کپوره	MDF	۵۰- ۷۵-	۷۵-	۲	۱۶	-	-	-
۳	پنهان	MDF	۴۵۴- ۷۷۸-	۷۷۸-	۲	۱۶	-	-	-
۴	طبقه	MDF	۳۷۸- ۴۷۸-	۴۷۸-	۱	۱۶	۳۷۸-	-	-
۵	سطف و لک لکس	MDF	۴۵۴- ۴۷۸-	۴۷۸-	۲	۱۶	۴۵۴-	-	-
۶	پشت‌بند	MDF	۴۹۶- ۵۷۷-	۵۷۷-	۱	۱۶	-	-	-
۷	نگهدارنده صفحه‌ی ماتیشور	MDF	۱۲۲- ۱۵-	۱۵-	۲	۱۶	-	-	-
۸	تواریخ	PVC	۶-	۶-	۱	۱۶	-	-	-
۹	پیچ	MDF	۲۲-	۲۲-	۱۶	۱۶	۱۶- ۱۶-	۱۶- ۱۶-	۲۴۸-
جمع مواد مضرغی									
۱۶ متری (۱۶متری)									

شکل ۱۰۶- جدول مواد اولیه.

مراحل ساخت


تجهیزات موردنیاز برای ساخت این میز، عبارتند از ماشین اره گرد میزی یا دستی - برقی، دریل پیچ گوشته شارژی، دستگاه اره عمودی، دستگاه سنباده دیسکی، ماشین لبه چسبان. پس از آماده کردن تجهیزات موردنیاز، باید نسبت به تهیه قطعات لازم، جهت ساخت میز مربوطه اقدام نمود.

۱ عدد صفحه‌ی مانیتور از MDF به ضخامت ۱۶ میلی‌متر، به ابعاد 880×250 میلی‌متر (شکل ۱۲-۱۱۰).



شکل ۱۲-۱۱۰

۱ عدد صفحه‌ی کیبورد از MDF به ضخامت ۱۶ میلی‌متر، به ابعاد 750×504 میلی‌متر (شکل ۱۲-۱۱۱).




شکل ۱۲-۱۱۱


۲ عدد بدنه از MDF به ضخامت ۱۶ میلی‌متر، به ابعاد 734×454 میلی‌متر (شکل ۱۲-۱۱۲).




شکل ۱۲-۱۱۲



شکل ۱۲-۱۰۷- پرسپکتیو میز کامپیوتر.




شکل ۱۲-۱۰۸- پرسپکتیو انفجاری میز کامپیوتر.



شکل ۱۲-۱۰۹- سه‌نمای میز کامپیوتر.

۲ عدد نگهدارندهٔ صفحهٔ مانیتور از MDF به ضخامت ۱۶ میلی‌متر به ابعاد ۱۵۰×۱۴۴ میلی‌متر (شکل ۱۲-۱۱۶).



شکل ۱۲-۱۱۶

ب) با استفاده از ماشین اره گرد میزی یا دستگاه اره گرد دستی - برقی، صفحات را برش دهید (شکل ۱۲-۱۱۷).




شکل ۱۲-۱۱۷

ج) قطعات را خط کشی کرده و محل سوراخ‌ها را تعیین کنید (شکل ۱۲-۱۱۸).




شکل ۱۲-۱۱۸

۱ عدد طبقه از MDF به ضخامت ۱۶ میلی‌متر، به ابعاد ۳۵۰×۵۴۸ میلی‌متر (شکل ۱۲-۱۱۳).




شکل ۱۲-۱۱۳

۱ عدد سقف و ۱ عدد کف مربوط به کیس از MDF به ضخامت ۱۶ میلی‌متر به ابعاد ۴۵۴×۲۵۰ میلی‌متر (شکل ۱۲-۱۱۴).




شکل ۱۲-۱۱۴

۱ عدد پشت‌بند از MDF به ضخامت ۱۶ میلی‌متر، به ابعاد ۲۶۶×۸۹۴ میلی‌متر (شکل ۱۲-۱۱۵).



شکل ۱۲-۱۱۵



شکل ۱۲-۱۲۱- چوب لباسی.

پس از استخراج جدول شکل ۱۲-۱۲۲ که با توجه به ابعاد و اندازه‌های درج شده در شکل ۱۲-۱۲۱ به دست آمده، می‌توان به ساخت این پروژه اقدام نمود.

د) با استفاده از ماشین لبه چسبان، نوارها را روی لبه قطعات بچسبانید و اضافه‌ی آنها را بر طرف کنید (شکل ۱۲-۱۱۹).



شکل ۱۲-۱۱۹

ه) با استفاده از پیچ گوشتی شارژی، همه‌ی قطعات را به یکدیگر پیچ کنید (شکل ۱۲-۱۲۰).



شکل ۱۲-۱۲۰

۲۱-۲-۷- چوب لباسی (جای کت و شلوار)

معمولاً با توجه به حجم زیاد کت و شلوار، و اشغال فضای زیاد در کمد لباس، می‌توان پروژه‌ای را که در شکل ۱۲-۱۲۱ دیده می‌شود اجرا کرد و مورد استفاده قرار داد.

نوع مواد	تعداد	ابعاد تمام شده (cm)			نام قطعه	ردیف
		ضخامت (cm)	عرض (cm)	طول (cm)		
چوب سوزنی برگ	۱	۴cm	Ø ۳۸ cm	Ø ۳۸	صفحة گرد کف (پایه نگهدارنده)	۱
چوب سوزنی برگ	۱	۳	۱۲	۱۰۰	پایه کت	۲
چوب سوزنی برگ	۱	۴/۵	۱۰	۴۲	تکیدگاه آویز کت	۳
چوب سوزنی برگ	۱	۲/۵	۸	۸۲/۵	پایه شلوار	۴
چوب سوزنی برگ	۱	۲	۹/۲	۳۵	تکیدگاه شلوار	۵
چوب سوزنی برگ	۲	Ø ۱/۶	Ø ۱/۶	Ø ۱۸	میله چوبی (قید افقی)	۶
چوب سوزنی برگ	—	Ø ۱	Ø ۱ cm	۵۰ cm	میخ چوبی	۷

شکل ۱۲-۱۲۱- جدول مواد اولیه.

توجه: قبل از خط کشی، باید به وسیله‌ی رنده یا گندگی،

برای ساخت این پروژه، باید ۵ مرحله‌ی کاری به شرح

دو قطعه‌ی چسبیده شده را هم سطح کنید.

مراحل ساخت

برای انجام داد.
زیر انتخاب کرد.



شکل ۱۲-۱۲۲



شکل ۱۲-۱۲۴

مرحله‌ی اول: پایه‌ی چوب لباسی

الف) تخته‌ای (حدوداً به عرض ۲۰ سانتی متر) از چوب مناسب انتخاب کنید، به وسیله‌ی کفرند یک رو و یک نر نمایید، ضخامت آنرا با ماشین اره نواری به ۴/۵ سانتی متر تبدیل کرده و توسط گندگی، به ۴ سانتی متر برسانید.

ب) به وسیله‌ی اره دستی، ۲ قطعه به طول ۴۰ سانتی متر از تخته ببرید.

ج) یک نر هر ۲ قطعه را با رنده‌ی خشی، رنده کرده و با درز ساده، به هم اتصال دهید (شکل ۱۲-۱۲۳).

توجه ۱: برای استحکام بیشتر، می‌توان از اتصالات دوبل نیز استفاده کرد.

توجه ۲: هنگام اتصال، دقت کنید که چوب جوان با جوان یا پیر با پیر کنار هم بوده و حتماً طول الیاف به طور صحیح قرار گیرند؛ زیرا با این دقت، چوب نمی‌پیچد.

د) به کمک پرگار، روی چوب با طول و عرض ۴۰ سانتی متر، دایره‌ای به شعاع ۱۹ (قطر ۳۸) سانتی متر رسم کنید (شکل ۱۲-۱۲۴).



شکل ۱۲-۱۲۷

ه) صفحه‌ی خط‌کشی شده را با پیچ‌دستی روی میز کار بیندید و دایره‌ی رسم شده را به‌وسیله‌ی اره عمودبُر، به طور دقیق برش دهید (شکل ۱۲-۱۲۵).



شکل ۱۲-۱۲۵

و) دایره‌ی بریده شده را به کمک چوبسا و سوهان، گرد و صاف کنید (شکل ۱۲-۱۲۶).



شکل ۱۲-۱۲۶

مرحله‌ی دوم: تکیه‌گاه

الف) به منظور ایجاد قوس لازم برای تکیه‌گاه کت، روی فیبر یا سه لایی، شابلن آنرا به شرح زیر تهیه کنید.

قطعه چوبی به ابعاد $۰/۵ \times ۰/۵ \times ۷۰$ سانتی‌متر تهیه و با یک میخ، آنرا به نقطه‌ی پایین فیبر اتصال دهید.

از محور میخ که به عنوان مرکز دایره می‌باشد، به اندازه‌ی ۷۰ سانتی‌متر جدا و روی چوب مشخص کنید.

به کمک مداد (که باید به خط اندازه مشخص شده تکیه داده شود)، قوسی بزنید، و به اندازه‌ی ۴ سانتی‌متر پایین تر نیز، قوس دیگری را ترسیم کنید (شکل ۱۲-۱۲۸)؛ به طوری که بالاترین جای قوس تا خط افقی پایین ترین جای آن، $۹/۵$ سانتی‌متر شود. امتیاز این روش نسبت به روش استفاده از نخ برای ترسیم دایره با شعاع زیاد، این است که در استفاده از نخ، امکان تغییر شعاع وجود دارد اما با چوب، ترسیم، بسیار دقیق خواهد بود و دایره‌ی کامل ترسیم می‌شود.

ز) لبه‌های تیز صفحه‌ی گرد بریده شده را به‌وسیله‌ی رنده دستی، رنده کرده و نیمگرد کنید (شکل ۱۲-۱۲۷).



شکل ۱۲-۱۳۰

توجه: هنگام برش، خوراک اره را دقیقاً پشت خط قرار دهید (شکل ۱۲-۱۳۱).



شکل ۱۲-۱۳۱

ج) لبه‌ای آویز کت را از هر دو طرف نیمگرد کنید (شکل ۱۲-۱۳۲).



شکل ۱۲-۱۳۲



شکل ۱۲-۱۲۸

شابلن کشیده شده را با دقت بریده و با سوهان و سنباده، پرداخت نمایید.

توجه: برای تمام قطعات قوس دار یا با شکل خاص، می‌توان شابلن تهیه کرد، که در شکل ۱۲-۱۲۹ تعدادی از این شابلن‌ها، نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۱۲۹

ب) پایه‌ی تکیه گاه کت را با توجه به شابلنی که تهیه کرده‌اید، روی چوب موردنظر قرار داده و پس از خط کشی، به وسیله‌ی اره عمودبر برش دهید (شکل ۱۲-۱۳۰).

ز) لبه‌های تیز را با چوبسا و سوهان از بین ببرید و نیمگرد کنید (شکل ۱۲-۱۳۶).



شکل ۱۲-۱۳۶

ح) با دریل پایه‌دار رومیزی، در وسط قطعه‌ی فوق، دو عدد سوراخ به قطر ۱۲ میلی‌متر ایجاد کنید. فاصله‌ی خط‌المرکزین این دو سوراخ ۴۸ سانتی‌متر باشند (شکل ۱۲-۱۳۷).



شکل ۱۲-۱۳۷

د) به‌وسیله‌ی چوبسا و سوهان، قوس داخلی و خارجی و هر دو سر قطعه را پرداخت و صاف کنید (شکل ۱۲-۱۳۳).



شکل ۱۲-۱۳۳

ه) به‌وسیله‌ی رنده دستی، قسمت پشت قوس آویز را تا خط اندازه‌ی ترسیمی (به‌وسیله‌ی شابلون) رنده کرده و صاف کنید (شکل ۱۲-۱۳۴).



شکل ۱۲-۱۳۴

و) به منظور گرد کردن، لبه‌های هر دو طرف را با مداد خط‌کشی کنید (شکل ۱۲-۱۳۵).



شکل ۱۲-۱۳۵



شکل ۱۲-۱۴۶

مرحله‌ی سوم: پایه‌ی آویز شلوار

الف) شابلن مربوط به تکیه‌گاه و آویز شلوار را، روی چوب بریده شده قرار داده، خط کشی کنید و با اره عمودبر آنرا برش دهید (شکل ۱۲-۱۳۸).




شکل ۱۲-۱۳۸



شکل ۱۲-۱۴۱

د) قسمت خط کشی شده را به کمک اره ظرف بُر پشت دار ببرید (شکل ۱۴۱). (شکل ۱۲-۱۴۱).

ب) به وسیله‌ی گونیا، دو خط موازی با فاصله‌ی $2/5$ سانتی‌متر از یکدیگر، درست در وسط طول قطعه کار ترسیم کنید. طول این دو خط از نوک قطعه کار، باید 8 سانتی‌متر باشد (شکل ۱۲-۱۳۹).



شکل ۱۲-۱۳۹



شکل ۱۲-۱۴۲

ج) به کمک خط کش تیره‌دار، ضخامت این قطعه را به اندازه‌ی 1 سانتی‌متر و به طول $2/5$ سانتی‌متر به طور موازی از لبه‌ی کار خط کشی کنید (شکل ۱۲-۱۴۰).

ط) با توجه به شیب تکیه گاه شلوار، آنرا روی مقطع بریده شده قرار دهید و تحت زاویه، طبق شکل ۱۲-۱۴۶ خط کشی کنید.



شکل ۱۲-۱۴۶

ی) به وسیله‌ی مغار، قسمت خط کشی شده‌ی زاویه‌دار را تا مقطع بریده شده خالی کرده و شیب موردنظر را ایجاد کنید (شکل ۱۲-۱۴۷).



شکل ۱۲-۱۴۷

ک) تکیه گاه شلوار را چسب بزنید، در محل بریده شده قرار داده و با پیچ‌دستی محکم کنید (شکل ۱۲-۱۴۸).



شکل ۱۲-۱۴۸

و) فضای خالی ایجاد شده را به کمک مغار پرداخت کنید (شکل ۱۲-۱۴۳).



شکل ۱۲-۱۴۳

ز) روی پایه‌ی تکیه گاه شلوار را به اندازه‌ی ۱ سانتی‌متر جدا نموده و به کمک خط کش تیره‌دار، به ارتفاع ۸ سانتی‌متر خط کشی کنید (شکل ۱۲-۱۴۴).



شکل ۱۲-۱۴۴

ح) قسمت خط کشی شده را به وسیله‌ی اره دستی، برای اتصال نیم نیم برش دهید (شکل ۱۲-۱۴۵).



شکل ۱۲-۱۴۵



شکل ۱۲-۱۵۱

د) روی عرض پایه‌ی کت، به فاصله‌ی ۲۰ سانتی‌متر از کف و دوباره ۲۰ سانتی‌متر بالاتر، دو عدد سوراخ به قطر ۱۶ میلی‌متر ایجاد کنید (شکل ۱۲-۱۵۲).



شکل ۱۲-۱۵۲



شکل ۱۲-۱۵۹

ب) مقطع پایه‌ی کت را به وسیله‌ی خط کش تیره‌دار به دو قسمت مساوی تقسیم کنید (شکل ۱۲-۱۵۰) و محل دو عدد سوراخ جای دوبل را که از هر دو طرف لبه، به اندازه‌ی ۱ سانتی‌متر فاصله دارد، مشخص کنید.

الف) میله‌های چوبی به قطر ۱۶ میلی‌متر و به طول ۱۸ سانتی‌متر را که قبلًاً گرد کرده‌اید، پس از چسبزنی در سوراخ‌ها جا بزنید (شکل ۱۲-۱۵۳).



شکل ۱۲-۱۵۳



شکل ۱۲-۱۵۰

ج) به وسیله‌ی دریل دستی - برقی، و با متنه‌ای به قطر ۱۰ میلی‌متر، سوراخ‌ها را به عمق ۱/۵ سانتی‌متر ایجاد نمایید. برای کنترل عمق سوراخ، می‌توان از چوب خراطی شده‌ی کمکی طبق شکل ۱۲-۱۵۱ استفاده نمود.

ه) آویز کت و شلوار پس از پرداخت و رنگ کاری مناسب، قابل استفاده در منازل می‌باشد (شکل ۱۲-۱۵۶).



شکل ۱۲-۱۵۶

۱۲-۲-۸ میز شطرنج (میز تحریر نوجوان با صفحه‌ی شطرنجی)

از میز شطرنجی که شکل اجزاء، قطعات مختلف و نماهای اصلی آن در شکل‌های ۱۲-۱۵۷ تا ۱۲-۱۶۰ دیده می‌شود، می‌توان به عنوان میز تحریر نوجوان نیز استفاده کرد.


توجه: در ساخت پایه‌ها، قاب بدنه و صفحه، می‌توانید به جای نئوپان روکش شده، از M.D.F نیز استفاده کنید.



شکل ۱۲-۱۵۷

ب) مقطع پایین هر دو پایه، باید دارای ۲ دوبل بوده و هر دوبل، باید ۱ سانتی‌متر از لبه چوب فاصله داشته باشد. عمق سوراخ دوبل را $1/5$ سانتی‌متر در نظر بگیرید و از متهی ۱۰ استفاده کنید. در واقع برای این قسمت، باید از دوبل شماره‌ی ۱۰ که به طول $3/5$ سانتی‌متر بریده‌اید، استفاده نمایید. پس از آماده کردن دوبل، آنها را چسب زده، داخل سوراخ‌ها جا بزنید.

ج) روی پایه‌ی چوب لباسی را طبق شکل ۱۲-۱۵۴ خط کشی و با متهی شماره‌ی ۱۰ به عمق ۲ سانتی‌متر سوراخ کنید.






شکل ۱۲-۱۵۴

د) همزمان، پس از چسب زدن دوبل‌ها پایه‌ها را به یکدیگر و به پایه‌ی چوب لباسی مونتاژ و اتصال آنها را از نظر گونیا بودن و ایستایی کنترل کنید (شکل ۱۲-۱۵۵).




شکل ۱۲-۱۵۵


اجزای کشو، در شکل ۱۲-۱۶۱ دیده می‌شود.
برای ساخت این میز شطرنج، به اجزا و قطعاتی که در
جدول شکل ۱۲-۱۶۲ آمده، نیاز است.




شکل ۱۲-۱۶۱



شکل ۱۲-۱۵۸- فرم زیر پایه‌ی میز شطرنج.



شکل ۱۲-۱۵۹- دو نمای اصلی میز شطرنج.



شکل ۱۲-۱۶۰- صفحه‌ی (ویهی) میز شطرنج.

ستاره را روی خط بگذارید و آنها را با پیچ دستی به میز بیندید (شکل ۱۶۴-۱۲).



شکل ۱۶۴

ج) برای بدست آوردن قطعات مربع شکل و هم اندازه به ابعاد 4×4 سانتی‌متر، باید از قالب مخصوصی مطابق (شکل ۱۶۵-۱۲) استفاده کنید. فاصله‌ی لبه‌ی تیغه رنده با لبه‌ی قالب، 4 سانتی‌متر می‌باشد و چون چوب کمکی قالب، با پیچ دستی محکم می‌شود، با تکیه دادن نوار روکش به آن، روکش‌های بریده شده، دقیقاً همان‌اندازه به دست می‌آید. بنابراین تعداد 32 مربع از روکش تیره و 32 مربع از روکش روشن را، با همین روش آماده کنید.



شکل ۱۶۵

نوع مواد	تعداد	(بعد نام نموده (cm))			نام قطعه	ردیف
		ضخامت (cm)	عرض (cm)	طول (cm)		
روکش گردو	۳۲	.۰/۹	۴	۴	صفحه شطرنج	۱
روکش افرا	۳۲	.۰/۹	۴	۴	صفحه شطرنج	۲
روکش راش	۴	.۰/۹	۱۱/۵	۵۶	خانیه بزرگ	۳
خاتم یا روکش تزئینی	۴	.۰/۹	۱/۵	۳۴	خانیه کوچک	۴
M.D.F	۲	۱/۶	۵۶	۵۶	صفحه رو زیر	۵
M.D.F	۴	۱/۶	۱۰	۵۶	پدنه قاب	۶
چوب مناسب	۴	۱/۵	۶/۲	۵۲/۲	وادار وسط	۷
M.D.F	۲	۱/۶	۳۰	۵۳/۵	پایه	۸
M.D.F	۱	۱/۶	۳۱	۴۷/۵	قید افقی وسط	۹
چوب راش	۲	۴	۴	۷	زیر پایه	۱۰
چوب راش	۲۱	.۰/۷	۶/۲	۲۷	پدنه کشو	۱۱
چوب راش	۱	.۰/۶	۶/۲	۲۱	در کشو	۱۲
چوب راش	۱	.۰/۹	۶/۲	۲۰	عقب کشو	۱۳
س لاینی	۱	.۰/۴	۱۸/۶	۲۶/۳	کف کشو	۱۴
فالنتی	۱	-	-	-	دستگیره	۱۵

شکل ۱۶۶-۱۲. جدول مواد اولیه‌ی میز شطرنج.

مراحل ساخت

الف) دو ورق روکش گردو و افرا از نوع درجه ۱ انتخاب کنید (شکل ۱۶۳-۱۲).



شکل ۱۶۳

ب) هر ورق روکش را باید به وسیله‌ی تیغه رنده‌ی تیز شده یا کاتر ببرید. برای این کار، باید از یک سَتَّاره یا قطعه چوب بلند و صافی که به عنوان خط کش به کار می‌رود، استفاده کنید. ابتدا لبه‌ی هر دو روکش را کاملاً صاف ببرید، سپس از لبه‌ی صاف شده، به اندازه‌ی 4 سانتی‌متر خط کشی کنید،

حاشیه‌ی تزیینی صفحه‌ی شطرنجی قرار دهید تا صفحه‌ای به ابعاد ۵۶×۵۶ سانتی‌متر حاصل شود (شکل ۱۶۸-۱۲).



شکل ۱۶۸

ح) شابلون‌های پایه‌ها را که با توجه به اندازه‌ها و فرم‌های نقشه در ابتدای پروژه از فیبر یا سه لایی تهیه کرده‌اید (شکل ۱۶۹-۱۲)، روی ورق نشوپان روکش شده یا MDF قرار داده و خط‌کشی کنید (شکل ۱۷۰-۱۲)، و سپس با اره عمودبر برش دهید (شکل‌های ۱۷۱-۱۲).



شکل ۱۶۹



شکل ۱۷۰

د) روی یک صفحه‌ی صاف، چسب‌های کاغذی نواری را به طور برعکس، موازی و با فاصله‌ی مناسب نسبت به هم قرار داده و دو سر آنها را به کنار صفحه ثابت کنید؛ سپس قطعات روکش را به ترتیب و یک در میان گرد و افرا در کنار هم روی نوار چسب‌ها و البته به صورت درز شده، بچسبانید (شکل ۱۶۶-۱۲).



شکل ۱۶۶

ه) یک نوار خاتم یا نوار روکش تزیینی انتخاب کرده، به عرض $۰/۵$ سانتی‌متر برش دهید و پس از فارسی کردن، آنها را به صورت حاشیه، دور صفحه‌ی شطرنج بچسبانید (شکل ۱۶۷-۱۲).



شکل ۱۶۷

توجه: فقط یک طرف صفحه‌ی شطرنج باید نوار چسبی باشد.

ز) صفحه‌ی شطرنج آماده شده را کناری بگذارید تا در طول ساخته شدن پایه و میز شطرنج، آسیبی به آن نرسد.

و) از روکش راس یا افرا ۴ عدد به طول ۵۶ و عرض ۱۴ سانتی‌متر جدا کنید. لبه‌های آنها به صورت فارسی ببرید و دور



شکل ۱۲-۱۷۳

ل) از نئوپان روکش شده یا M.D.F، تعداد ۴ قید به ابعاد $۱۰\times۱۶\times۵۶$ سانتی متر ببرید و پس از فارسی کردن دو سرشان، آنها را به لبه‌های دو صفحه‌ی بالا و پایین میز، از دو طرف به کمک چسب و پیچ دستی بچسبانید و محکم کنید (شکل ۱۲-۱۷۴).



شکل ۱۲-۱۷۴

م) سمت جلو قید کلاف ساخته شده را روی میز گذاشته و به منظور جای کشو، مانند شکل ۱۲-۱۷۲ در وسط آن، یک مستطیل به ابعاد $۶/۲\times۲۰$ سانتی متر بکشد و با اره عمودی بر شد هید (شکل ۱۲-۱۷۵).



شکل ۱۲-۱۷۵



شکل ۱۲-۱۷۶

ط) کلاف اسکلت میز و صفحه شترنج را با مشخصات زیر آماده کنید:

صفحه‌ی M.D.F به ابعاد $۵۲/۲\times۵۲/۲\times۱/۶$ cm (۲۲ عدد)

چوب مناسب به ابعاد $۵۲/۲\times۶/۲\times۱/۵$ cm (۴ عدد)

ی) یکی از صفحات M.D.F و چهار قطعه چوب را، توسط چسب و مطابق شکل ۱۲-۱۷۲ به یکدیگر بچسبانید؛ به طوری که فاصله‌ی وسط آنها به منظور قرار دادن کشو ۲۰ سانتی متر باشد.



شکل ۱۲-۱۷۷


ک) صفحه‌ی دیگر را، روی چوب‌های چسبیده شده قرار دهید و به کمک چسب و میخ محکم کنید (شکل ۱۲-۱۷۳). سر میخ‌ها را نیز باید بچینید و سنبه کنید، به طوری که از سطح صفحه، به اندازه‌ی ۱ میلی متر پایین تر قرار گیرد تا هنگام چسباندن روکش، مزاحمتی ایجاد نکند.



شکل ۱۲-۱۷۸

ف) برای استقرار دقیق صفحه‌ی شطرنج روی صفحه‌ی چسب خورده، ۶ عدد زهوار کمکی به ضخامت ۱ سانتی‌متر انتخاب کنید و بین صفحه‌ی میز و روکش قرار دهید (شکل ۱۲-۱۷۹).

توجه: لایه‌ی روکش با صفحه‌ی چسب خورده را، باید به طور دقیق و لب به لب تنظیم کنید.



شکل ۱۲-۱۷۹

ض) چوب‌های کمکی را به ترتیب و یکی یکی بردارید و برای اتصال بهتر و یکنواخت، صفحه‌ی روکش را به وسیله‌ی لبه‌ی چکش سرپهن یا کاردک ضخیم لبه گرد، به صفحه‌ی میز بچسبانید (شکل ۱۲-۱۸۰).

توجه: اضافه‌های چسب سریز شده را به سرعت پاک کنید.

ن) پس از صاف کردن لبه‌های برش داده شده‌ی کشو (شکل ۱۲-۱۷۶)، این قید و قید پشتی را که دو سرشار فارسی شده، به دو طرف باقی‌مانده‌ی کلاف بچسبانید؛ درست همان گونه که در مرحله‌ی «م» گفته شد.



شکل ۱۲-۱۷۶

س) روی سطح رویی جعبه‌ی آماده شده، چسب پاتکس (فوری) ریخته و به کمک کاردک، چسب را روی همه‌ی سطح پخش کنید (شکل ۱۲-۱۷۷).



شکل ۱۲-۱۷۷

ع) روی سطح صفحه‌ی شطرنج آماده شده نیز، مانند بالا چسب بریزید و به کمک کاردک آنرا به طور یکنواخت پخش کنید (شکل ۱۲-۱۷۸).

توجه: چسب، باید روی سطحی که هیچ نوار چسبی ندارد ریخته و پخش شود.



شکل ۱۲-۱۸۳

ش) به منظور مقاوم کردن لبه‌های پایه‌های در برابر اصطکاک، می‌توانید طبق (شکل ۱۲-۱۸۴)، تعداد ۴ قطعه چوب سخت به ابعاد $4 \times 4 \times 7$ سانتی‌متر تهیه و گوشه‌های آنها را پخ بزنید. البته برای ایجاد یک اتصال کامل و محکم، می‌توانید یکی از اضلاع آنها را به عمق $1/5$ سانتی‌متر کنشکاف زده و پایه‌ها را پس از چسب زدن، در آنها قرار داده و محکم کنید.



شکل ۱۲-۱۸۴

ت) جعبه‌ی کشو موردنظر را برای جای مهره‌های شترنج یا لوازم تحریر دانش‌آموز، با ابعاد گفته شده در جدول مواد



شکل ۱۲-۱۸۵

ق) با توجه به اینکه چسب فوری نیازی به پرس ندارد، پس از چسباندن صفحه‌ی شترنجی، می‌توانید چسب‌های کاغذی روی سطح آنرا به آرامی جدا کنید (شکل ۱۲-۱۸۶).



شکل ۱۲-۱۸۶

ر) پایه‌های بریده شده را روی میز بگذارید و به سوراخ کاری آنها پردازید. در سر بالایی پایه‌ها ۲ عدد سوراخ، در وسط قسمت داخلی آنها ۳ عدد سوراخ و در سر قید وسط نیز ۲ عدد سوراخ به قطر 10 میلی‌متر ایجاد کرده، پس از چسب زدن، آنها را در زیر صفحه‌ی میز شترنج مونتاژ کنید و به هم بچسبانید (شکل‌های ۱۲-۱۸۲ و ۱۲-۱۸۳).



شکل ۱۲-۱۸۷



شکل ۱۲-۱۸۷- چراغ (میز).



شکل ۱۲-۱۸۸- قطعه‌ی گُروی خراطی شده‌ی پایه.

مراحل ساخت


الف) قطعات چوب با اندازه‌ی مناسب را آماده کنید (شکل ۱۲-۱۸۹)، و با پرگار، قطر مناسب گره را انتخاب کرده دوايس مربوط را به صورت تاج دایره رسم کنید تا حلقه‌های اسکلت گره را به دست آوريد (شکل ۱۲-۱۹۰).



شکل ۱۲-۱۸۹

اولیه، از چوب به ضخامت ترجیحاً ۱ سانتی‌متری تهیه کرده (شکل ۱۲-۱۸۵)، و به وسیله‌ی اتصال انگشتی یا چسب و میخ، به هم بچسبانید و سپس کف آنرا که از سه‌لایی می‌باشد، داخل کنشکاف یا دوراهه قرار داده و متصل کنید.

ث) با نصب دستگیره‌ای مناسب، کشو را در محل خود جا بزنید.



شکل ۱۲-۱۸۵

خ) میز شطرنج ساخته شده، پس از پرداخت و عملیات رنگ‌کاری، آماده‌ی استفاده می‌باشد (شکل ۱۲-۱۸۶).



شکل ۱۲-۱۸۶

۱۲-۲-۹- ساخت چراغ رو میزی با پایه‌ی خراطی شده

برای ساخت قسمت شطرنجی، حاشیه‌ی دور شطرنج و قطعات پایه‌ی این قطمه کار (شکل ۱۲-۱۸۷)، می‌توانید مطابق پروژه‌های قبل و توانایی‌هایی که کسب کرده‌اید، عمل کنید؛ اما در ستون پایه‌ی این پروژه، گره‌هایی دیده می‌شود که نمونه‌ی آن در شکل ۱۲-۱۸۸ نشان داده شده است. برای ساخت این گره، باید مطابق دستورالعمل ارایه شده عمل نمود.

شکل ۱۲-۱۸۹

د) حلقه‌های دایره را پرداخت کنید (شکل ۱۲-۱۹۳) و برش دهید (شکل ۱۲-۱۹۴).

ه) حلقه‌های چوبی که برش خورده‌اند را مقابل هم قرار دهید (شکل ۱۲-۱۹۵) و به صورت عمود بر هم نصب کنید (شکل ۱۲-۱۹۶).



شکل ۱۲-۱۹۳- پرداخت ملقه‌ی چوبی.



شکل ۱۲-۱۹۰

ب) قطعات چوب دایره‌شکل را به وسیله‌ی دستگاه سنباده پرداخت نمایید (شکل ۱۲-۱۹۱).

ج) برای به‌دست آوردن تاج دایره، یک سوراخ مماس بر تاج دایره ایجاد نمایید و از روی دایره برش بزنید (شکل ۱۲-۱۹۲).



شکل ۱۲-۱۹۴- برش ملقه‌های چوبی.



شکل ۱۲-۱۹۱- پرداخت قطعه چوب دایره شکل.



شکل ۱۲-۱۹۵- ملقه‌های چوبی برش فورده در مقابل هم.



شکل ۱۲-۱۹۶- برش تاج دایره.

ح) ابتدا مکعب را به صورت استوانه بتراسید (شکل ۱۹۹-۱۲) و سپس قسمت کلگی استوانه را به صورت گُروی (شکل ۲۰۰-۱۲).



شکل ۱۲-۱۹۹- تراشیدن حلقه‌ها و پوپ‌های چسبیده شده به صورت استوانه.



شکل ۱۲-۲۰۰- تراشیدن استوانه به صورت گُرد.



شکل ۱۲-۲۰۱- نمودهی پرداخت گُردی چوبی.



شکل ۱۲-۱۹۶- حلقه‌های چوبی، به صورت عمود بر هم نصب شده‌اند.

و) چهار قطعه چوب چهار تراش را مطابق شکل ۱۲-۱۹۷ در چهار طرف حلقه‌ها قرار دهید و به آنها بچسبانید.



شکل ۱۲-۱۹۷- فطکشی حلقه‌های چوبی (۹۰ قطعات چوبی شکل.

ز) پس از خشک شدن کامل، مکعب به دست آمده را به ماشین خراطی بیندید (شکل ۱۲-۱۹۸).



شکل ۱۲-۱۹۸- بستن مکعب به ماشین خراطی.

ط) پس از تراشیدن گره و پرداخت آن مطابق (شکل ۱۰-۱۲)، یکی از قطعات پایه ساخته شده است (شکل ۱۲-۲۰۲). و چنانچه بخواهید چند گره در ستون پایه‌ی چراغ رومیزی قرار دهید، باید به ترتیبی که گفته شد، عمل نمایید.



شکل ۱۲-۲۰۲

آزمون پایانی ۱۲

- ۱- چرا بهتر است در ساخت قطعات پروژه، از شابلن استفاده کرد؟
- ۲- چرا باید قطعات پروژه را طبق نقشه‌ی کار ساخت؟
- ۳- مهم‌ترین نکات در موقع مونتاژ کردن پروژه چیست؟
- ۴- چرا در موقع کار با ماشین‌های صنایع چوب، باید از شابلن‌های حفاظتی استفاده کرد؟
- ۵ برای ساخت قاب عکس به شکل منحنی بسته، از چه نوع گیره‌هایی استفاده می‌شود؟
- ۶ برای چسباندن زهوارهای لبه‌ی صفحات، از چه نوع پیچ دستی استفاده می‌کنند؟
- ۷- چرا در ساخت پروژه‌ها باید اندازه‌ها را کنترل کرد؟
- ۸ در پایان ساخت پروژه، چه نکاتی برای کیفیت ساخت در نظر می‌گیرند؟
- ۹- چه نکاتی را برای کیفیت قسمت‌های گردنده و بازشو مانند لولای در، کشو، صفحه‌ی میز تحریر و... باید مد نظر قرار داد؟
- ۱۰- ترسیم تصویر مجسم انجیاری به چه منظور انجام می‌شود؟

منابع و مأخذ

1- Woodworking Technology: Hammond, Donnelly, Harrod & Rayner.

Mc Knight & Mc Khingt - 1972

2- Woodworking Technology: A, Roadysel - 1910

3- Bibilioteca de la talla y la madera: Ediciones Daly 1999

4- Woodworking Hainman: R.C.Hainman, Edward Walter. B.B.Book - 1985

5- Gimesco, Tools Factory Equipmant - 1980

6- Woodwork Technology: g.k.n. - 1995

7- Fine Wood WOrking 2004 & 2007

8- Furniture & Cabinet Construction ANDY RAE 2007

9- Shaping Wood: LONNIE BIRO 2001

10- Joinery GARY ROGOWSKI 2002

۱۱- کتاب فرآیند اجرای پروژه کد ۶۰۲/۶ تالیف محمد لطفی نیا - محسن نیکبخت

۱۲- کتاب کارگاه ساخت و مونتاژ کد ۶۰۲/۷ تالیف علی خوشبین - داود تو به خواه - ذیح ا... طباطبایی.

۱۳- کاتالوگ هتیچ

۱۴- مجله‌ی صنایع چوب و کاغذ

