

واحد کار اول

بتن مگر فونداسیون

هدف کلی:
اجرای بتن مگر فونداسیون

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- نکات ایمنی در اجرای بتن مگر را توضیح دهد.
- ۲- ابزار و وسایل کار در اجرای بتن مگر را نام ببرد.
- ۳- مصالح مورد استفاده در بتن مگر را نام ببرد.
- ۴- اصول بتن‌ریزی مگر را شرح دهد.
- ۵- بتن مگر را اجرا کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۰	۱۵	۵



پیش آزمون (۱)



۱- کدام یک از گزینه‌های زیر به معنی بتن مگر نیست؟

- الف) بتن نظافت ب) بتن مسلح ج) بتن پاکیزگی

۲- برای تراز نمودن کلیه‌ی سطوح بهتر است از چه وسیله‌ای استفاده شود؟

الف) تراز ب) شمشه و تراز ج) شیلنگ تراز

۳- جهت انتقال بتن در ارتفاع از کدام وسیله‌ی زیر استفاده می‌شود؟

الف) بتونیر ب) میکسر ج) تراک میکسر

۴- کاربرد ویپراتور در بتن مگر را بنویسید؟

د) بتن لاغر د) شاقول د) پمپ بتن

جواب در یک سطر :

۵- دلیل شفافیت شیلنگ تراز چیست؟

جواب در دو سطر :

۶- حداقل ضخامت بتن مگر چند سانتی متر است؟

- ١٥) ج) ٢٠ د) ٥ ب) ١٠ الف)

۱-۱- اصول رعایت نکات ایمنی لازم در اجرای بتن

تعريف ایمنی:



شکل ۱-۱

ایمنی عبارت است از اقدامات پیشگیرنده در مقابل حوادثی از قبیل حریق، زلزله، سیل و غیره که در محیط کارگاه یا در مجاورت و نزدیکی کارگاه و در محل زندگی رخ می‌دهد. شکل ۱-۱ ریزش قسمتی از یک ساختمان را نشان می‌دهد که حادثه‌ای پیش‌بینی نشده است.

هدف از رعایت اصول ایمنی:

هدف از رعایت اصول ایمنی، تعیین حداقل ضوابط و مقررات به منظور تامین ایمنی و بهداشت و حفاظت فردی یا گروهی در هنگام انجام کار یا وقوع حوادث است.

وسایل حفاظت فردی:

وسایلی که جهت حفاظت از کلیهی کارگران در کارگاه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. وسایل حفاظت فردی مورد استفاده در عملیات بتن‌ریزی می‌گردد عبارتند از:



شکل ۲-۱

با توجه به اینکه در هنگام عملیات اجرای بتن می‌گردد نیز خطرات زیادی کارگران را تهدید می‌کند پس لازم است فراگیران به نکات ایمنی توجه کرده و به آن عمل کنند. در شکل ۲-۱ وسایل حفاظت فردی که در عملیات بتن‌ریزی می‌گردد استفاده قرار می‌گیرد را ملاحظه می‌کنید.



۲-۱- مِگر(پاکیزگی) فونداسیون:



شکل ۲-۱

پس از اجرای عملیات پیکنی و مشخص نمودن کف پی، لازم است که یک لایه‌ی ۵ تا ۱۰ سانتی‌متری بتن ریخته شود. این لایه‌ی ۵ تا ۱۰ سانتی‌متری بتن، بتن مِگر (نظافت و پاکیزگی) نامیده می‌شود. بتن مِگر، بتن غیرمسلح (بتن بدون میلگرد) است.

دلایل اجرای بتن مِگر به قرار زیر است:

- سطح زیر فونداسیون به صورت تراز باشد و عملیات اجرایی پی آسان‌تر باشد.

- باعث ایجاد فاصله بین زمین طبیعی و پی شده ومانع از جذب آب بتن فونداسیون توسط زمین می‌گردد. در شکل ۳-۱ بتن مِگر جهت پی نواری اجرا گردیده است.



شکل ۴-۱

بطور کلّی افراد در زمینه‌های شغلی خود باید راههای مقابله علمی و عملی و جلوگیری از بروز حوادثی که در انتظار آنهاست، آگاهی کامل داشته باشند و همواره این اصل را شرط انجام کار قرار دهند که:

«اول ایمنی، بعد کار»

در شکل ۴-۱ کارگران با وسایل ایمنی مشغول کار هستند.

۳-۱- ابزار و وسایل کار و ماشین آلات برای اجرای بتن مِگر:

همچنان که وسایل ایمنی مناسب در زمان اجرای کار باعث پیشرفت کار می‌گردد، وسایل و ابزار مناسب نیز به نوبه‌ی خود می‌تواند در پیشبرد سریع کار، مؤثر باشد. همان‌طوری که از نام بتن مِگر مشخص است، با یک عملیات بتن‌ریزی سر و کار خواهیم داشت. پس برای اجرای آن علاوه بر وسایل ساده‌ی بنایی از قبیل شمشه‌ی آهنی، شیلنگ تراز، تراز، متر، کمچه، تخته ماله، استامبولی و ... نیاز به ابزار عمومی ساختمان سازی از قبیل بیل، فرقون و... و همچنین برای اجرای صحیح و اصولی بتن‌ریزی نیاز به ماشین آلاتی همچون میکسر (بتونیر)، پمپ بتن، ویراتور و ... خواهیم داشت.



در شکل ۱-۵ بتن ریزی و پهن کردن بتن با استفاده از وسایل ساده و در شکل ۱-۶ بتن ریزی با استفاده از دستگاه پمپ بتن را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۶



شکل ۱-۵

• تراز:

ابزاری است که برای تنظیم تراز سطوح عمودی، افقی و شیب دار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در شکل ۱-۷ نمونه هایی از تراز و در شکل ۱-۸ کاربرد تراز را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۸



شکل ۱-۷

• شمشه:



شکل ۹-۱

ابزاری جهت کنترل راستایی کار اجرا شده، از جهت افقی و عمودی است. شمشه های مورد استفاده در ساختمان سازی با سطح مقطع مربع و طول حداقل 50 سانتی متر و حداقل 3 متر با حداقل ابعاد مقطع 3×3 سانتی متر و حداقل 5×5 سانتی متر می باشد. جنس شمشه ها به سه دسته‌ی چوبی، آهنی و آلومینیومی تقسیم بندی می شود. غالباً شمشه مورد استفاده در اجرای بتن مگر، شمشه‌ی آهنی است که دلیل استفاده از آن، استحکام بالا می باشد. در شکل ۹-۱ نمونه‌هایی از شمشه و در شکل ۱۰-۱ کاربرد آن را ملاحظه می کنید.



شکل ۱۰-۱

• متر:

وسیله‌ای است که برای اندازه‌گیری و پیاده کردن ابعاد کار مورد استفاده قرار می گیرد. مترهای مورد استفاده در بتن مگر فونداسیون، متر بلند نواری، متر کمری کوچک و متر جیبی می باشد. در شکل ۱۱-۱ انواع مترهای جیبی، کمری و نواری و در شکل ۱۲-۱ کاربرد متر را ملاحظه می کنید.



شکل ۱۲-۱



شکل ۱۱-۱

• ریسمان کار:

جنس آن از نخ پنبه و ابریشم و یا پلاستیکی (نایلونی) به قطر حدود ۵/۰ میلی متر می باشد.



شکل ۱۳-۱

ریسمان کار در پیاده کردن نقشه، دیوار چینی و به طور کلی در اجرا و کنترل هر قسمت از ساختمان که تحت خط مستقیم قرار گیرد به کار می رود. در شکل ۱۳-۱ نمونه هایی از ریسمان کار و در شکل ۱۴-۱ کاربرد آن را ملاحظه می کنید.



شکل ۱۴-۱

• تیشه:

تیشه های بنایی، ابزاری است که برای شکستن آجر و تبدیل آن به اجزاء کوچکتر مانند سه قدی، نیمه، کلوک و همچنین بعضی از کنده کاری های ساده و ضربه زدن به محل های مورد نظر به کار می رود. تیشه های بنایی از دو قسمت دسته و سر تشکیل شده است.



شکل ۱۵-۱

جنس دسته، چوبی و جنس سر، فولادی می باشد. در شکل ۱۵-۱ نمونه ای از تیشه های بنایی و در شکل ۱۶-۱ کاربرد آن را ملاحظه می کنید.



شکل ۱۶-۱

• کمچه:

ابزاری است که به منظور پخش و یکنواخت کردن ملات و نیز پاشیدن ملات روی سطح کار یا بندکشی و ماهیچه کشی و سایر کارهای بنایی به کار می‌رود. کمچه از دو قسمت دسته و تیغه تشکیل شده است که دسته‌ی آن پلاستیکی و تیغه‌ی آن صفحه‌ی فلزی است.



شکل ۱۷-۱

در شکل ۱۷-۱ نمونه‌هایی از کمچه‌ی بنایی و در شکل ۱۸-۱ کاربرد کمچه را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱۸-۱

• تخته ماله:

تخته ماله از دو قسمت دسته و صفحه تشکیل شده است که طول صفحه معمولاً بین ۳۸ الی ۴۶ سانتی‌متر می‌باشد.

از تخته ماله برای صاف نمودن سطح روی بتن مگر استفاده می‌شود.

جنس تخته ماله از چوب و یا پلاستیک می‌باشد.

در شکل ۱۹-۱ نمونه‌ای از تخته ماله‌ی پلاستیکی و در شکل ۲۰-۱ کاربرد آن را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱۹-۱



شکل ۲۰-۱

• شیلنگ تراز:



شکل ۲۱-۱

ابزاری است که برای تراز کردن کلیه‌ی سطوح از جمله کف و موارد دیگر در ساختمان به کار می‌رود. جنس آن از لاستیک‌های شفاف، دارای قطر ۱۰ میلیمتر و طول آن از ۵ تا ۲۰ متر متغیر می‌باشد. دلیل شفافیت شیلنگ تراز این است که سطح آب درون آن به آسانی دیده شود.



شکل ۲۲-۱

در شکل ۲۱-۱ نمونه‌ای از شیلنگ تراز را ملاحظه می‌کنید.

برای استفاده از شیلنگ تراز، ابتدا باید آن را از آب پُر کرد به نحوی که در درون شیلنگ حباب هوا وجود نداشته باشد.

روش تشخیص وجود نداشتن حباب هوا در شیلنگ تراز، بدین صورت است که پس از پر کردن شیلنگ تراز از آب، ابتدا و انتهای شیلنگ تراز را به صورت عمودی در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم. در صورتی که سطح آب درون شیلنگ تراز در یک سطح باشد، نشانه‌ی عدم وجود حباب در شیلنگ تراز می‌باشد. مطابق شکل ۲۲-۱



شکل ۲۳-۱

• دستور العمل استفاده از شیلنگ تراز:

جهت استفاده از شیلنگ تراز مطابق زیر عمل می‌شود:

۱- با استفاده از متر از روی سطح اوّلیه‌ی تراز اندازه‌گیری کرده، توسط مداد یا مازیک بر روی محل موردنظر (مثلاً ۱۱ متری) خط نشانه کشیده می‌شود. مطابق شکل ۲۳-۱

۲- شخص اوّل در محل خط تراز مشخص شده در مرحله‌ی قبل، و شخص دوّم در محل موردنظری که سطح تراز آن لازم است قرار می‌گیرند. شخص اوّل به قدری شیلنگ تراز را بالا یا پایین می‌آورد تا سطح آب درون شیلنگ تراز دقیقاً بر روی خط نشان اوّل قرار گیرد. مطابق شکل ۲۴-۱

۳- در این زمان به نفر دوّم علامت داده تا در راستای سطح آب داخل شیلنگ تراز در نقطه‌ی دوّم، خط نشانه‌ی دیگری را بکشد. بدین صورت دو خط با یکدیگر کاملاً در یک سطح افقی و تراز قرار دارند. مطابق شکل ۲۵-۱



شکل ۲۴-۱



شکل ۲۵-۱

• ماله:



شکل ۲۶-۱

این ابزار از ورق فنری تخت با کلاف پشت برای نگهداری دسته و دسته‌ی چوبی و یا پلاستیکی ساخته می‌شود. از این وسیله برای پهن کردن ملات، انود کاری، گچ کاری و موارد دیگر در ساختمان استفاده می‌شود. در شکل ۲۶-۱ سه نمونه از ماله را ملاحظه می‌کنید.

• بیل:



شکل ۲۷-۱

طول دسته حدود ۱۰۰ تا ۱۴۰ سانتی‌متر و جام در اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ 25×35 و 30×40 و 20×30 سانتی‌متر ساخته می‌شود. دسته‌ی بیل باید یک الی دو سانتی‌متر خمیده باشد تا در کار راحت‌تر استفاده شود. از بیل کشاورزی در کارهای ساختمانی نظیر خاکبرداری و کندن زمین‌های طبیعی استفاده می‌شود. حتی الامکان باید در عملیات ساختمانی از بیل‌های صنعتی استفاده کرد و باید دقّت کرد تا نوک بیل به جای سخت فلزی و یا سنگ برخورد نکند تا کج و دندانه‌دار نشود. در شکل ۲۷-۱ نمونه‌هایی از بیل و در شکل ۲۸-۱ کاربرد بیل را ملاحظه می‌کنید.

• فرقون:



شکل ۲۸-۱

وسیله‌ای برای جابه‌جایی مصالح ساختمانی، بتون، ملات و... بوده که یکی از پرکاربردترین وسایل حمل به شمار می‌رود. با آن می‌توان حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم مصالح را حمل نمود.

فرقون دارای دو دستگیره در انتهای جام و یک چرخ لاستیکی تیوب‌دار در جلو بوده و توسط یک نفر قابل حمل می‌باشد. جام فرقون که مصالح داخل آن قرار می‌گیرد دارای عمق ۱۰ الی ۲۵ سانتی‌متر می‌باشد. در شکل ۲۹-۱ نمونه‌هایی از فرقون و در شکل ۳۰-۱ کاربرد فرقون را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۳۰-۱

• سَرَنْد (الَّك):

یکی از ابزارهای مهم در ساخت انواع ملات به شمار می‌رود. معمولاً لازم است که قبل از ساختن ملات، مواد متشکله را از توری‌های سیمی عبور می‌دهند که این توری‌های سیمی در بازار به نام‌های الک، غربال و سرند مشهور می‌باشند.



شکل ۳۱-۱

الک‌ها را بر حسب درشتی و ریزی سوراخ توری با نام‌های مختلف نام گذاری کرده‌اند مانند الک چشم بلبلی، الک دانه بادامی و الک چشم گاوی. سرندها در دو نوع پایی (پایه دار) و دستی نیز تقسیم‌بندی می‌شوند. در شکل ۳۱-۱ سه نمونه الک دستی و در شکل ۳۲-۱ استفاده از سرند را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۳۲-۱

• استانبولی:

از این وسیله برای حمل ملات در آجرچینی و همچنین تهیه و آماده کردن بعضی از ملات‌ها استفاده می‌شود.



شکل ۳۳-۱

استانبولی یک ظرف فلزی به شکل مخروط ناقص می‌باشد که دارای ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر و قطر قاعده‌ی ۲۵ سانتی‌متر و قطر دهانه‌ی ۵۰ سانتی‌متر بوده و در اندازه‌های کوچک‌تر و بزرگ‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۳۳-۱ دو نوع از استانبولی و در شکل ۳۴-۱ کاربرد استانبولی را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۳۴-۱


• سطل:

وسیله‌ای برای جابجایی و پخش کردن آب و دوغاب آهک می‌باشد. این وسیله دارای شکلی به صورت مخروط ناقص بوده که در انتهای دارای یک دسته جهت حمل آن می‌باشد. شکل ۳۵-۱ یک نمونه از سطل ساختمانی را نشان می‌دهد.



شکل ۳۵-۱

• زنبه:



شکل ۳۶-۱

وسیله‌ای برای جایه جایی آجر و مصالح دیگر می‌باشد که توسط دو نفر قابل حمل بوده و از دو طرف دارای یک جفت دستگیره می‌باشد. زنبه دارای دو نوع چوبی و فلزی می‌باشد که معمولاً طول و عرض آن 70×70 سانتی‌متر و عمق آن 10 سانتی‌متر می‌باشد. با زنبه می‌توانیم به راحتی مصالح را به طبقات منتقل کنیم. امروزه به دلیل موجود بودن انواع بالابرها و جرثقیل‌ها، از این وسیله استفاده نمی‌شود.

شکل ۳۶-۱ یک نمونه از زنبه را نشان می‌دهد.

• شاقول:

ابزاری برای کنترل امتداد قائم (عمود) است که در دیوار چینی و کلیه‌ی عملیات اجرایی ساختمان از آن استفاده می‌شود. مطابق شکل ۳۷-۱



شکل ۳۷-۱

• بتنوئیر:

امروزه بتن لازم جهت بتن‌ریزی‌های کم، ملات مصرفی برای بنایی و همچنین انود ماسه و سیمان با بتونیر ساخته می‌شود.

مخزن این دستگاه‌ها در ابعاد محدود و اندازه‌های متغیر از 50 لیتر تا 300 لیتر ساخته می‌شود و اندازه‌ی 50 لیتری دستگاه برای ساختن ملات به کار می‌رود. ساختن ملات با دستگاه با مقدار آب مناسب، ورزگیری کامل و سرعت انجام می‌شود. حالت دورانی دیگ دستگاه سبب مخلوط شدن و ورز کامل بتن و ملات خواهد شد.

در شکل ۳۸-۱ نمونه‌ای از بتنوئیر 50 لیتری را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۳۸-۱

• دستگاه پمپ بتن:

در مکان هایی که امکان حمل بتن با وسایل معمولی وجود ندارد یا حمل بتن با شیوه های دیگر غیر اقتصادی است، از پمپ بتن استفاده می شود.

در شکل ۳۹-۱ نمونه ای از پمپ بتن را ملاحظه می کنید.



شکل ۳۹-۱

• تراک میکسر:

اصولاً بتن مورد استفاده در بتن مگر و پی ها، توسط دستگاه های بتن ساز مرکزی خارج از محل کارگاه ساخته می شود. جهت حمل بتن از شرکت تولید بتن به کارگاه، از تراک میکسر استفاده می شود.

در شکل ۴۰-۱ نمونه ای از تراک میکسر را ملاحظه می کنید.



شکل ۴۰-۱

• ویراتور:

از یک سر یا خرطوم مرتعش کننده تشکیل شده که به وسیله ی یک میله ی انعطاف ناپذیر به یک موتور متحرک اتصال دارد.



شکل ۴۱-۱

سر خرطومی شکل وارد بتن شده و با ایجاد لرزش یکنواخت باعث لرزش بتن می شود تا هوای محبوس شده در داخل بتن خارج گردیده و فضای خالی آن از بین برود.

در شکل ۴۱-۱ نمونه ای از ویراتور و در شکل ۴۲-۱ کاربرد آن را ملاحظه می کنید.



شکل ۴۲-۱

۴-۱- مصالح مورد استفاده در ساخت و اجرای بتن مِگر:



شکل ۴۳-۱

برای اجرای بتن مِگر، به مصالح ساخت بتن مانند شن، ماسه، سیمان و آب نیاز خواهیم داشت. هر یک از مصالح ذکر شده باید با نسبت مشخصی که آزمایشگاه بتن معین کرده است، مخلوط شده و مورد استفاده قرار گیرد. اصولاً مقدار عیار بتن مِگر 150 Kg.m^3 می‌باشد.

یعنی در هر متر مکعب بتن، مقدار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان لازم است. شکل ۴۳-۱ بتن مِگر را نشان می‌دهد.

- **شن:**



شکل ۴۴-۱

دانه‌هایی به ابعاد ۵ تا ۶۰ میلی‌متر حاصل از خردشدن سنگ‌ها را شن می‌گویند و غالباً از جنس کوارتز، سیلیس و مواد غیر چسبنده هستند و در ساختن بتن به مصرف می‌رسند.

به طور کلی شن‌ها به دو شکل گردگوش و تیزگوش تقسیم می‌شوند.

- **شن گردگوش:** شن گردگوش و کروی بر اثر عوامل جوی و حرکت سیلاب‌ها به وجود می‌آید. مطابق شکل ۴۴-۱



شکل ۴۵-۱

- **شن شکسته:** شن شکسته از خردشدن سنگ‌های مناسب به وسیله‌ی دستگاه‌های سنگ‌شکن، در کارخانه تهییه می‌شود و به وسیله‌ی سرندهای متوالی دانه‌بندی شده و توسط تسممهای نقاله در محل‌های جدایگانه انبار (دپو) می‌شود. مطابق شکل ۴۵-۱



- شن نخودی: اندازه‌ی قطردانه‌های این نوع شن

۵ تا ۱۲ میلی‌متر است. مطابق شکل ۴۶-۱

شکل ۴۶-۱



- شن بادامی: اندازه‌ی قطردانه‌های این نوع شن

۱۲ تا ۲۵ میلی‌متر است. مطابق شکل ۴۷-۱

شکل ۴۷-۱



- شن درشت: اندازه‌ی قطردانه‌های این نوع شن

۲۵ تا ۶۰ میلی‌متر است. مطابق شکل ۴۸-۱

شکل ۴۸-۱

• ماسه:

دانه‌هایی به قطر ۶/۰ تا ۵ میلی‌متر را ماسه گویند.

ماسه نیز همانند شن به دو شکل گردگوشه (بستر رودخانه)


و تیز گوشه (کارخانه‌ی سنگ شکن) تولید می‌شود.

با توجه به اندازه‌ی قطر آن، به دسته‌های ماسه

بادی، ماسه شکری و ... تقسیم‌بندی می‌شود.

در شکل ۴۹-۱ نمونه‌هایی از ماسه را ملاحظه

می‌کنید.



شکل ۴۹-۱

• سیمان:

فرآوردهای است که از ترکیب آن با آب ماده‌ی چسبنده‌ای تولید می‌شود که در مجاورت با آب خودگیری کرده و سخت می‌شود. سیمان‌های مورد استفاده با عنوان سیمان پرتلند نوع ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در ساختمان‌سازی مصرف می‌شود. برای بتن ریزی مگر اصولاً از سیمان پرتلند نوع ۲ استفاده می‌شود. مطابق شکل ۵۰-۱



شکل ۵۰-۱

• آب:

آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد. باید از مصرف آب حاوی مقدار زیاد از هر نوع ماده‌ی قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور از قبیل روغن‌ها، اسیدها، قلیاه‌ها، املاح، مواد قندی و مواد آلی خودداری کرد.

بطور کلی آب آشامیدنی برای ساخت بتن رضایت بخش تلقی می‌شود.^۱

در شکل ۵۱-۱ آب رضایت بخش و مضر برای بتن را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۵۱-۱

• آجر:

یکی از مصالح پر مصرف در ساختمان از جمله پی آجری و غیره، آجر می‌باشد.

طبق تعریف آجر سنگی است مصنوعی که از پخته شدن خشت خام در درجه حرارت ۹۰۰ درجه سانتیگراد به دست می‌آید.

آجر مورد استفاده در ساختمان باید مرغوب باشد تا بتواند بارهای واردہ از ساختمان را تحمل نماید. مطابق شکل ۵۲-۱



شکل ۵۲-۱

^۱- بند ۹ - ۱ - ۵ - ۵ - ۱ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمانی ایران (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمد)

۱-۵-۱- دستورالعمل اجرای بتن مِگر:

اجرای یک لایه بتن مِگر در زیر تمامی پیهای بتن آرمه که در مجاورت سطح زیرین خود آرماتور دارند لازم است.

بتن مِگر خطر آلوده شدن بتن سازه‌ای را در هنگام انجام عملیات بتن ریزی کم می‌کند. مطابق شکل ۵۳-۱




شکل ۵۳-۱

ارتفاع بتن مِگر مطابق نقشه:

با توجه به نقشه‌های اجرایی (جزئیات) و اندازه‌های تعیین شده توسط مهندسین طراح، ارتفاع بتن مِگر در نظر گرفته می‌شود.

ضخامت لایه بتن (مِگر) پاکیزگی به هیچ عنوان نباید کمتر از ۵ سانتی‌متر باشد. مطابق شکل ۵۴-۱



شکل ۵۴-۱

اصول بتن ریزی مِگر و کنترل ارتفاع آن:

برای ریختن بتن مِگر، پس از آماده سازی کف پی، برای این که آب بتن سریعاً توسط کف زیر پی خارج نشود، لازم است بستر بتن ریزی مرطوب شود، البته باید مراقب بود تا آب در کف پی جمع نشود و فقط رطوبت وجود داشته باشد. بعد از مرطوب شدن کف پی، می‌بایست بتن آماده شده (شن + ماسه + سیمان + آب) را در محدوده ابعاد پی بعلاوه‌ی ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر از هر طرف (بجز در حريم همسایه) ریخت. مطابق شکل ۵۵-۱



شکل ۵۵-۱



شکل ۵۶-۱

بتن ریخته شده باید کاملاً متراکم شده و سطح بالای آن با استفاده از شمشه و تراز و یا شیلنگ تراز، کاملاً تراز شده و ماله کشی با استفاده از تخته ماله به صورت صاف و یکنواخت انجام گیرد. در شکل ۵۶-۱ بتن مگر ریخته شده و با استفاده از شمشه صاف گردیده است.

پس از انجام عملیات بتن ریزی بتن مگر، عمل آوردن بتن انجام می‌شود.

«عمل آوردن بتن، فرآیندی است که طی آن از افت رطوبت بتن جلوگیری به عمل می‌آید و دمای بتن در حدی رضایت‌بخش حفظ می‌شود^۱.»
عمل آوردن باید بالا فاصله بعد از تراکم بتن آغاز شود. عمل آوردن بتن از مراقبت^۲، محافظت^۳ و پروراندن^۴ تشکیل می‌شود.

در زمان ریختن بتن، دقّت شود که ارتفاع بتن مگر در هر نقطه کمتر از ۵ سانتی‌متر نباشد.

-
- ۱- بند ۹-۷-۶-۱ مبحث نهم آین نامه‌ی مقررات ملی ساختمان ایران (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه)
 - ۲- مراقبت به مجموعه تدبیری گفته می‌شود که باعث شود سیمان موجود در بتن به مدت کافی مرطوب بماند به طوری که حداقل میزان آبگیری آن، چه در لایه‌های سطحی دانه‌ها و چه در حجم آن‌ها می‌شود.
 - ۳- محافظت به مجموعه تدبیری اطلاق می‌شود که به موجب آن از اثر نامطلوب عوامل بیرونی مانند شسته شدن به وسیله‌ی باران یا آب جاری، اثر بادهای گرم و خشک، سرد شدن سریع یا یخ‌بندان، لرزش و ضربه خوردن بتن جوان جلوگیری شود.
 - ۴- منظور از پروراندن بتن، سرعت بخشیدن به گرفتن و سخت شدن آن به کمک حرارت است.



کار کارگاهی: دستورالعمل اجرای بتن مگر فونداسیون (فونداسیون نواری):



جدول وسایل کار		
تعداد	نام	ردیف
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استاتیبولی	۳

جدول ابزار بنایی		
تعداد	نام وسیله	ردیف
ا عدد	کمچه	۱
۱ عدد	ماله	۲
۱ عدد	ریسمان کار	۳
۱ عدد	تخته ماله	۴
۱ عدد	تراز	۵
۲ عدد	شمشه ۱ متری	۶
۱ عدد	شمشه ۰/۵ متری	۷
هر کدام ۱ عدد	متر جیبی و نواری	۸


نکات مهم ایمنی!

- ۱- در موقع عملیات بتن ریزی از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- ۲- از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
- ۳- برای انجام کار درست و اصولی از کفشهای کتانی مناسب استفاده کنید.
- ۴- در زمان بتن ریزی از چکمه های لاستیکی مناسب استفاده کنید.



جدول وسایل حفاظتی و ایمنی			
ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار مناسب	اندازه بدن	۱ دست
۲	دستکش لاستیکی	اندازه دست	۱ جفت
۳	کفش کتانی	اندازه پا	۱ جفت
۴	چکمه لاستیکی	اندازه پا	۱ جفت

جدول مصالح مورد نیاز پروژه			
ردیف	نام	مقدار	مشخصات
۱	شن	۵۰۰ کیلوگرم	شن نخودی و بادامی
۲	ماسه شسته	۴۰۰ کیلوگرم = (ملاط) ۴۰۰ + (بتن) ۲۵۰ + ۱۵۰	دانه های رد شده از الک شماره ۴
۳	سیمان	کیلوگرم ۴۰۰ = (ملاط) ۱۴۰ + (بتن) ۳۰	سیمان پرتلند معمولی با عیار ۱۵۰
۴	پلاستیک	طول ۱۷ متر و عرض ۰/۱۵ متر	پلاستیک مخصوص قالب بندی



شکل ۵۷-۱

$$\begin{aligned}
 & \text{ارتفاع بتن مگر} \times \text{عرض لازم جهت بتن ریزی} \times \text{طول لازم جهت بتن ریزی} = \text{حجم بتن ریزی مگر} \\
 & \text{ارتفاع بتن مگر} = \left\{ (1/42 + 0/5875 \times 2) \times 2 + (1/42 \times 2) \right\} \\
 & \text{ارتفاع بتن مگر} = 0/1 \text{ متر} \\
 & \text{عرض لازم جهت بتن ریزی} = 0/5875 \text{ متر} \\
 & \text{حجم بتن ریزی مگر} = 0/47 \text{ متر مکعب}
 \end{aligned}$$

- مراحل انجام کار:

به لباس کار مجهز شده، وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

الف) اجرای قالب آجری بتن مگر:

- مقدار ماسه‌ی لازم (۱۵۰ کیلوگرم) را در محوطه‌ی کارگاه بریزید. مطابق شکل ۵۸-۱



شکل ۵۸-۱

- سیمان مورد نظر (۳۰ کیلوگرم) را بر روی ماسه بریزید. مطابق شکل ۵۹-۱



شکل ۵۹-۱

- با استفاده از بیل، ماسه و سیمان را مخلوط کنید.

دقّت کنید ماسه و سیمان در این مرحله بدون آب بوده و عملیات مخلوط نمودن در دو مرحله انجام شود. مطابق شکل ۶۰-۱



شکل ۶۰-۱

- با افروden آب به مخلوط ماسه و سیمان خشک در زمان مخلوط کردن، ملات مورد نظر را آماده کنید. دقّت کنید آب به صورت یکتوخت بر روی مخلوط پاشیده شود. مطابق شکل ۶۱-۱



شکل ۶۱-۱



- پس از حمل ملات به محل اجرای کار و ریختن در محل کار، با استفاده از کمچه‌ی بنایی ملات را در محل اجرای بدنی داخلی قالب پهن کنید. مطابق شکل ۶۲-۱

۶۲-۱

شکل ۶۲-۱



- با توجه به نقشه کار و در نظر گرفتن پیوندهای لازم در رج مورد نظر، اوّلین رج از ضلع مورد نظر را در کنار شمشه آجرچینی کنید. در این مرحله دقّت کنید، سطح روی کار در هر دو راستای طول و عرض کاملاً تراز باشد. (طول این دیواره‌ی قالب ۱۴۲ سانتی‌متر است). مطابق شکل ۶۳-۱

۶۳-۱

شکل ۶۳-۱



شکل ۶۴-۱

- ملات اوّلین رج ضلع دوم را در محل خود پهن کنید. مطابق شکل ۶۴-۱

۶۴-۱



شکل ۶۵-۱

- شمشه را در کنار عرض رج چیده شده قرار داده و با استفاده از قانون ۳ و ۴ و ۵ (گونیا کردن دو امتداد) ضلع دوم را نسبت به آجرهای چیده شده، گونیا کنید. مطابق شکل ۶۵-۱



- اولین رج از ضلع دوّم را با رعایت پیوندهای لازم، مطابق نقشه کار، در کنار شمشه قرار دهید. در این مرحله نیز دقّت کنید، سطح روی دیوار در راستاهای طول و عرض کاملاً تراز باشد. (طول این دیواره‌ی قالب ۱۴۲ سانتی‌متر است) مطابق شکل ۶۶-۱

شکل ۶۶-۱



- پس از پخش نمودن ملات ضلع سوم، اولین رج از آن را با رعایت گونیا و تراز در محل خود قرار دهید. (طول این دیواره‌ی قالب ۱۴۲ سانتی‌متر است). مطابق شکل ۶۷-۱

شکل ۶۷-۱



- اولین رج از ضلع چهارم به طول ۱۴۲ سانتی‌متر را نیز با رعایت اصول آجرچینی اجرا کنید. مطابق شکل ۶۸-۱

شکل ۶۸-۱



شکل ۶۹-۱

- گونیا بودن کار را با استفاده از مترکشی قطری، کنترل کنید. مطابق شکل ۶۹-۱



- اضلاع بدنی خارجی قالب را نیز با رعایت عرض قالب (عرض قالب = $58/75 = 58$ سانتی متر) و ضوابط آجر چینی، اجرا کنید. مطابق شکل ۷۰-۱

شکل ۷۰-۱



- پلاستیک مورد نیاز را آماده کرده، در کنار دیواره‌ی داخلی و خارجی قالب آجری قرار داده و آن را محکم کنید. مطابق شکل ۷۱-۱

شکل ۷۱-۱



شکل ۷۲-۱

- بتن مورد استفاده با عیار سیمان ۱۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب به صورت اصولی آماده کنید. بهتر است بتن مورد استفاده توسط بتونیر تهیه شود. مطابق شکل ۷۲-۱



شکل ۷۳-۱

- پس از آب پاشی کف پی با استفاده از فرقون بتن را به محل بتن ریزی مگر حمل کرده و با بیل دسته بلند در داخل قالب آجری آماده شده بریزید. مطابق شکل ۷۳-۱



- با استفاده از ماله‌ی بنایی بتن را در قالب جابه‌جا کنید. مطابق شکل ۷۴-۱


شکل ۷۴-۱



- در هنگام متراکم کردن بتن، مقداری از ارتفاع بتن کم می‌گردد. مجدداً بتن ریزی کرده و سطح آن را با استفاده از شمشه و تخته ماله صاف کنید. مطابق شکل ۷۵-۱

شکل ۷۵-۱

پس از کنترل کار توسط هنرآموز مربوطه، بتن مگر را جمع آوری کرده، مصالح را در محل مناسب قرار داده و وسایل و ابزار کار را شسته و به انبار تحویل دهید.



بیشتر بدانیم!

جهت کاهش هزینه‌های ناشی از اجرای قالب‌بندی آجری، می‌توان به جای قالب‌بندی آجری برای مسیر ریختن بتن مگر با میخ کوبی در محل‌های مناسب (نقاط C,B,A,... و L) و همچنین نقاط ۱، ۲، ۳،... و ۸ وصل کردن آن‌ها به وسیله‌ی ریسمان کار و تعیین حدود مسیر، بتن مگر ریخت. مطابق شکل ۷۶-۱

شکل ۷۶-۱



آزمون پایانی (۱)



۱- به چه بتی، بتن مگر گفته می شود؟

جواب در دو سطر:

۲- اصولاً برای صاف نمودن سطح روی بتن مگر از کدام وسیله‌ی زیر استفاده می‌شود؟

الف) کمچه ب) ماله ج) بیل د) تخته ماله

ب) ماله ج) بیل

۳- طریقه‌ی استفاده از شیلنگ تراز را شرح دهید؟

جواب در چهار سطر:

۴- عیار سیمان در یتن مگر چه مقدار است؟

الف) ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

ج) ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

۵- دلایل اجرای بتن مگر را ذکر کنید؟

جواب در دو سطر:

۶- عمل آوردن بتن را شرح دهید؟

جواب در دو سطر:

۷- مصالح تشکیل دهنده‌ی بتن را نام بیرید؟

جواب در یک سطر: